

ЛОНЬ



100

2206

7.835.

Zb. Matějevské

1996.6

7.835

*Л. Н. Савченко*

п

Ч 666  
М-23

Armand MAHIELS.

СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКИЯ, ВОЕННЫЯ И МОРСКИЯ.

# БЕТОНЪ

## И ЕГО ПРИМѢНЕНИЕ.

МАТЕРИАЛЫ — ФАБРИКАЦІЯ — ФОРМЫ — СТОИМОСТЬ  
ПРОИЗВОДСТВА — ПРИМѢНЕНИЕ.


2906  
Наука и техника  
Institut z Kнigl.

Переводъ съ французскаго

подъ ред.

горнаго инженера А. Л. Бабошина,

аналитика при испытат. станції Института Инженеровъ Путей Сообщенія



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Съверная Скоропечатня, Невскій просп., д. № 82.

1902.

БЕТОНН

НЕЛО ДПМНГАЕНIE

МАЛІАЧІЯ — ФОМІН — СЛОВОСТІ

Дозволено цензурою С.-Петербургъ 15 Октября 1901 г.

Издательство А. Н. Погодина

Санкт-Петербургъ

Литературно-художественное издательство А. Н. Погодина

Санкт-Петербургъ 1901 г. Издательство А. Н. Погодина



С-ПЕТЕРБУРГЪ

Санкт-Петербургъ Издательство А. Н. Погодина

— 5 —

и глязан Кондрат, поет ажелтиянину, иффинчили языка?  
Вонкакаша, каковы таңдағы мәдени тарих да, да ти  
аңелуда жақсарынан ағзалар да, откана көд, тоғынанын, ахыншын  
коғылышынанын нин

Да дүрт аманшығолы да, шыныңдашан жаңынанын да тарома ти ой?  
Оннеболо мәдени эңбеттеріндең көтүділік жетекшілігін  
жын, жақоюзда он күнделіктеріндең мәдени мәдени көзінен

## ПРЕДИСЛОВИЕ.

Издавая эту книгу о бетонѣ, я далекъ отъ мысли имѣть пре-  
тензію сказать новое слово: большинство свѣдѣній, заключаю-  
щихся въ ней, могутъ быть найдены также и на страницахъ дру-  
гихъ техническихъ изданій, публикуемыхъ у насъ во Франціи и  
заграницей.

Но эти свѣдѣнія разбросаны и представлены или недостаточно  
полными, или же изложены въ связи съ такими теоретическими  
соображеніями, до которыхъ практику нѣть надобности; при такихъ  
условіяхъ очень трудно собирать эти свѣдѣнія: многія изъ нихъ  
весьма легко могутъ и ускользнуть отъ вниманія заинтересованного  
въ томъ лица.

Я отдѣлилъ отъ вышесказанного материала его научную обол-  
очка и формулировалъ въ видѣ окончательныхъ выводовъ пре-  
имущества бетона передъ другими материалами, незатѣйливость  
способовъ его примѣненія въ дѣло, однимъ словомъ *его экономичность*.

Для болѣе глубокаго знакомства съ предметомъ я, для лицъ  
менѣе посвященныхъ въ детали строительного искусства, пред-  
лагаю очеркъ, въ которомъ разбираются материалы и растворы во-  
обще,—что мною сдѣлано въ видахъ моей постоянной заботы не  
упустить практическую, промышленную сторону вопроса.

Я разсматриваю устройство и ходъ операций бетонныхъ за-  
водовъ; эта часть книги заключаеть въ себѣ описание пріемовъ  
болѣе или менѣе удачныхъ, роль которыхъ было интересно разо-  
брать.

Короче говоря, группируя данные, касающіяся—управлениія хо-  
домъ работъ этого рода, общихъ принциповъ и требованій предъ-  
являемыхъ къ аппаратамъ производства, формъ для бетонныхъ  
отливокъ, пріемовъ литья подъ водой и т. д., наконецъ, приводя  
главнѣйшія примѣненія монолита, я старался дать всѣ случаи,  
которые могутъ встрѣтиться при бетонныхъ работахъ на практикѣ,  
имѣя, однако, въ виду главнымъ образомъ бетоны изъ цемента.

Указывая на примѣры утилизациі шлака, гари, жирной извести и т. д., я лишь имѣю въ виду выгоды, представляемыя дешевизной подобныхъ матерьяловъ для всякаго, въ чьихъ интересахъ будетъ ими воспользоваться.

Но не смотря на приложенные старанія, въ настоящемъ трудѣ, разумѣется, найдутся пробѣлы: нѣкоторые вопросы, особенно касающіеся *сопротивленій*, требуютъ пополненія, но обработка ихъ подлежитъ уже специальному изученію.

Трудность принятой мной на себя задачи составленія настоящей книги въ значительной степени была облегчена исключительностью условій (мнѣ пришлось быть прикомандированнымъ въ качествѣ инженера къ технической части предпріятія по сооруженію 21 форта на Маасѣ), позволившихъ мнѣ собрать, служа вмѣстѣ съ лучшими военными инженерами Бельгіи, массу разнообразныхъ и разностороннихъ свѣдѣній, касающихся настоящаго предмета; вмѣстѣ съ тѣмъ, я приношу глубокую мою благодарность маиру М. А. Мерчѣ и коменданту С. Ф. Вангоренбеку, за вѣдывавшему лабораторіей, отведенной для изысканій надъ цементами и бетонами.

Вотъ почему, въ настоящей книгѣ, при изложеніи каждого болѣе или менѣе важнаго отдѣла ея, я счелъ не лишнимъ освѣщать трактуемые вопросы примѣрами, взятыми изъ практики работы по сооруженію упомянутыхъ фортовъ на Маасѣ, для возведенія которыхъ потребовалось 1.100.000 кубич. метровъ бетона.

A. M.

Люттихъ, Октябрь 1893.

# О ГЛАВЛЕНИЕ.

## Предисловіе.

### ГЛАВА I.

#### Исторический обзоръ.

	СТР.
§ 1.—Бетоны . . . . .	1
§ 2.—Цементы . . . . .	8

### ГЛАВА II.

#### Цементы.

§ 1.—Общія опредѣленія. Классификація.—Отличительныя особенности.—Принципы производства.—Различные цементы . . . . .	14
§ 2. Главныя требованія, предъявляемыя на практикѣ къ цементамъ. Составъ.—Химіческий анализъ.—Сѣрнокислая извѣсть.—Тонкость помола.—Плотность.—Удѣльный вѣсъ.—Продолжительность схватыванія.—Испытания сопротивленія.—Возрастъ цемента.—Постоянство объема.—Различныя требованія.—Нѣкоторые коэффициенты.—Заключеніе о пользѣ испытаний.—Торговая сѣдѣлка . . . . .	17
§ 3.—Шлаковые цементы. Общія замѣчанія.—Принципы производства.—Преимущества шлак. цемента.—Недостатки.—Примѣненія . . . . .	28
§ 4.—Преимущества цементовъ. . . . .	31
§ 5.—Трассъ. Общія замѣчанія.—Свойства, предъявляемыя требованія, примѣненіе. . . . .	33

### ГЛАВА III.

#### Каменные материалы и ихъ заготовленіе.

§ 1.—Пески и валуны. Качества песковъ.—Искусственный песокъ.—Камневидная составляющая (балласть) бетона.—Утилизация различныхъ валуновъ . . . . .	36
--	----

**§ 2.—Сортировка песковъ и валуновъ.**

Ручная сортировка.—Механическая сортировка: на мѣстѣ драгировки, сортировка на берегу, сортировка на мѣстѣ употребленія.—Расположеніе рельсовыхъ путей въ сортировочной мастерской.—Основанія для определенія стоимости производства.—Приращеніе объема.—Заключенія . . . . .

40

**§ 3.—Дробленіе камней.**

Дробленіе вручную: стоимость производства.—Механическое раздробление: устройство мастерской.—Сравненіе обѣихъ системъ раздробленія . . . . .

48

**ГЛАВА IV.**

**Растворы.**

**§ 1.—Обстоятельства, вліяющія на качества растворовъ.**

Вліянія на сопротивленіе, связность и водонепроницаемость: сухое смѣщеніе; затвореніе; качества цемента, песка, воды; возрастъ; температура; морская вода; переколачивание . . . . .

52

**§ 2.—Приготовленіе раствора.**

Ручное производство: растворы известковые, портландского цемента, романского цемента; основанія для определенія стоимости производства.—Механическое производство — Аппараты-смѣшиватели: грабли Пейроннѣ; бочки; бочка Роже; винт Гревельдингера.—Размалывающіе аппараты: жернова; бѣгуны.—Общія замѣчанія.—Сравненіе различныхъ аппаратовъ.—Основанія стоимости производства.—Производительность двигателей . . . . .

58

**§ 3.—Пропорціи составныхъ частей растворовъ.**

Бетонные растворы.—Общий теоретический обзоръ пропорций; полезное значение послѣднихъ.—Изслѣдованіе надъ непроницаемостью.—Выходъ теста . . . . .

65

**§ 4.—Известково-цементные растворы.**

Общія замѣчанія.—Пропорціи.—Преимущества.—Приготовленіе раствора.—Таблица.—Выѣтревшіеся цементы . . . . .

73

**ГЛАВА V.**

**Бетоны.**

**§ 1.—Вліяніе камневидной составляющей (балласта) бетона.**

Классификация.—Вліяніе твердости.—Вліяніе природы балласта.—Вліяніе плотности.—Вліяніе величины кусковъ камней.—Вліяніе однообразія въ величинѣ камней.—Вліяніе формы кусковъ камней.—Вліяніе степени гладкости камней.—Общія замѣчанія . . . . .

76

**§ 2.—Ручное производство бетона.**

Методы.—Принципы производства.—Примѣры: Марсельский портъ работы австрійскихъ военныхъ инженеровъ; Симла.—Определенія стоимости производства . . . . .

87

**§ 3.—Механическое производство.**

Общія замѣчанія.—Machine à coffres.—Барабаны.—Горизонталь-

ные паровыя бетонъерки: общій типъ, англійскія системы: Stoney, Carey, Lee, Messent; прочія системы.—Вертикальная призматическая бетонъерка.—Вертикальная цилиндрическая бетонъерка.—Шаръ Лапито.—Австрійскія системы.—Сравненіе различныхъ способовъ и аппаратовъ производства . . . . .

§ 4.—Употребленіе бетона въ дѣло.

Перевозка.—Трамбование.—Выполненіе работы горизонтальными слоями.—Сопряженія.—Облицовки . . . . .

91

109

ГЛАВА VI.

**Пропорціі составн. частей.—Выходъ тѣста.—Сопротивленія.**

§ 1.—Пропорціі составн. частей.

Два рода бетоновъ.—Объемъ пустотъ въ балластѣ.—Относительныя пропорціі раствора и валуновъ.—Водонепроницаемые бетоны . . . . .

119

§ 2.—Выходъ тѣста.

Важность вопроса.—Таблица выхода тѣста; примѣры . . . . .

124

§ 3.—Сопротивленія.—Различные коэффициенты.

Трудности вопроса.—Упругость.—Коэффициенты раздавливанія и разрыва.—Сопротивленіе растяжению.—Сопротивленіе сжатію; диаграммы; эмпирическое правило.—Сопротивленіе изгибу.—Сопротивленіе скальванию.—Сqueшненіе.—Сопротивленіе сводовъ.—Сопротивленіе трубъ.—Сопротивленіе дѣйствію артиллерійскихъ снарядовъ.—Вѣсъ бетоновъ.—Коэффиціентъ тренія.—Коэффиціентъ расширенія.—Трешины въ бетонѣ

127

ГЛАВА VII.

**Бетонные заводы.**

§ 1.—Общія положенія.—Организація.

Масскіе форты.—Характеръ работъ.—Основанія, руководящія устройствомъ бетоннаго завода—Расположеніе завода и подвижной составъ . . . . .

147

§ 2.—Ходъ операций.

Нагрузка и перевозка песка; фабрикація раствора; нагрузка, перевозка и промывка валуновъ; смѣщеніе на крышки бетонъерки; перевозка бетона.—Добавочная мастерская . . . . .

155

§ 3.—Надзоръ.—Администрація.

Роль служащихъ.—Контроль надъ бетонными работами.—Разбивка операций на отдельныя категоріи; анализъ стоимости работъ . . . . .

161

§ 4. Различные расположенія бетонныхъ заводовъ.

Этажное расположение.—Различные примѣры . . . . .

168

ГЛАВА VIII.

**Формы для отливки бетона.**

Общія замѣчанія.—Употребляемые материалы; преимущества употребленія дерева.—Формы въ фортификаціонныхъ работахъ: фунда-

менты; прямые опорные стены: типичная форма; способ установки формъ; укрепление формъ;стыки; щиты; окна; двери; кривые стены.—Своды.—Галлерей-наклонные, кривые и пересекающиеся.—Основания для определения стоимости формъ.—Другие работы: туннели, сточные трубы, галлерей, дома, электрическая канализация.—Формы для отливки бетона подъ водой. . . . .

## ГЛАВА IX.

### Бетоны въ морской водѣ.—Литье бетона подъ водой.

#### § 1.—Бетоны въ морской водѣ.

Цѣли примѣненія ихъ.—Причины разрушения растворовъ.—Составъ бетоновъ.—Устройство бетонного завода и фабрикація бетона.—Примѣненіе его въ дѣло: литье выше уровня воды, въ чертѣ приливовъ и отливовъ, подъ водой.—Пластичный бетонъ; предохранительный подвижной кессонъ Киннипля.—Мѣры противъ разрушения бетоновъ . . . . .

#### § 2.—Литье бетона подъ водой

Размываніе.—Известковая муть.—Классификація приемовъ литья.—Литье по откосу.—Литье помощью воронокъ; прежняя система; современная система.—Литье ящиками; различные системы ящиковъ.—Отливка массива слоями; уплотненіе.—Погружение бетона помощью мѣшковъ. . . . .

## ГЛАВА X.

### Различные свѣдѣнія.

Практическія замѣчанія, касающіяся пропорцій составныхъ частей бетоновъ.—Избытокъ воды въ растворахъ и бетонахъ.—Мѣры, принимаемыя противъ этого избытка.—Замѣчанія, касающіяся сводовъ съ большимъ пролетомъ. Раскруживание ихъ.—Штукатурки (облицовки).—Мостовые.—Достиженіе водонепроницаемости въ каналахъ.—Бетоны Куанье.—Бетонъ изъ гари.—Небольшие своды изъ бетона на гарі . . . . .

## ГЛАВА XI.

### Примѣненія бетона.

Фундаменты мостовъ.—Фундаменты вообще.—Фундаменты изъ желѣзобетона.—Перемычки.—Плотины.—Шлюзы.—Канализациѣ разнаго рода: сточные трубы, акведуки, водопроводныя трубы, электрическая канализация.—Мостовые.—Укрепление грунта.—Исправленіе поврежденій.—Туннели.—Мосты.—Мосты изъ желѣзобетона — Поля (потолки).—Дома.—Прочія примѣненія.—Бетоны для морскихъ сооруженій.—Бетоны изъ шлакового цемента . . . . .

Заключеніе

Прибавленіе. Пропорціи составныхъ частей бетона въ сооруженіяхъ разнаго рода . . . . .

## ГЛАВА I.

### Исторический обзоръ.

#### § 1.

##### Бетоны.

Трудно опредѣлить съ точностью эпоху, когда впервые начали примѣнять при постройкахъ бетонъ, въ силу того, что фактъ этотъ относится къ временамъ глубокой древности. Уже вавилоняне и египтяне стали вводить его въ практику своихъ сооружений; идея такихъ сооружений пришла имъ, по всей вѣроятности, на умъ, когда они замѣтили выгоды и удобства, получаемыя при примѣненіи глиниобитныхъ работъ.

По свидѣтельству Плинія, колонны перистиля въ египетскомъ лабиринтѣ (3600 лѣтъ до Р. Х.) были сооружены изъ искусственного камня. Пирамида Нимуса, построенная изъ бетона, покоится на сводѣ, представляющемъ цѣльный монолитъ.

Нѣкоторыя греческія постройки также показываютъ слѣды примѣненія искусственного камня. Аргосскій акведукъ, шедшій по изгибамъ горы Абсусъ въ ровень съ поверхностью земли, былъ сооруженъ изъ мраморного щебня, связанного известковымъ растворомъ. Водоемъ въ Спартѣ былъ сдѣланъ изъ гравія, связанного очень прочнымъ цементомъ.

Карѳагеняне продолжали пользоваться этимъ пріемомъ для построекъ, но наиболѣе широкое примѣненіе этой идеи принадлежитъ римлянамъ.

Гробница Порсенны состояла изъ знаменитаго каменнаго массива въ формѣ параллелипеда (30 кв. футъ въ основаніи и 50 ф. высоты); камень этотъ, какъ показываютъ Плиній и Варронъ, былъ монолитъ, полученный путемъ набивки и утрамбовки маленькихъ камней, погруженныхъ въ особаго рода растворъ.

Понадобился бы многотомный таудъ, если бы мы пожелали перечислить всѣ бетонныя работы, произведенныя римлянами; но слѣды, существующіе и до нашихъ дней,—многочисленные монументы, воздвигнутые въ странахъ, куда римляне вносили свои завоеванія (во Франціи, Испаніи, придунайскихъ областяхъ),—

являются неопровергимыми свидѣтельствами значительности роли, которую въ ту эпоху игралъ бетонъ въ дѣлѣ подобныхъ сооруженій.

Два обстоятельства содѣйствовали упроченію успѣха, вызванаго примѣненiemъ бетона; знаніе растворовъ надлежащей прочности, и возможность примѣненія на экономичныхъ началахъ ручаго труда, которымъ гарантировалось основательное и продолжительное приготовленіе смѣсей. Помощью рукъ рабовъ достигали такого компактнаго и тонкаго смѣшанія, что, какъ утверждается Витрувій, бывшій тому очевидцемъ, кусками штукатурки, отбитой отъ старыхъ построекъ, пользовались какъ столами.

Хотя растворы, употреблявшіеся римлянами, были превосходнаго качества, однако слѣдуетъ замѣтить, что наши растворы, преимущественно цементные, могутъ вполнѣ соперничать съ составами древнихъ и даже превосходить ихъ во всѣхъ отношеніяхъ.

Независимо отъ бетонныхъ построекъ въ строгомъ смыслѣ этого слова, римляне практиковали всѣ способы построекъ изъ бутового камня, кирпичей и тесового камня; и въ этомъ сочетаніи различныхъ каменныхъ работъ они умѣли извлечь пользу изъ наличности материаловъ небольшихъ размѣровъ. Они не имѣли равныхъ себѣ въ дѣлѣ совмѣстнаго примѣненія *opus incertum* и *opus reticulatum*, гдѣ бетонъ получалъ широкое примѣненіе.

*Opus incertum* представляеть собою смѣшанную кладку, въ которой облицовка составлялась изъ бутовыхъ камней неправильной формы, расположенныхъ безъ всякаго порядка, но связанныхъ между собою цементирующими веществомъ. Чтобы получить толщу стѣны, пространство за облицовкой заполняли бетономъ, вплотную утрамбовавъ его тѣмъ способомъ, какъ это дѣлается при глинобитныхъ работахъ. Углы стѣнъ были скрѣплены еще тесовымъ камнемъ или кирпичемъ. При этихъ сооруженіяхъ, путемъ сильнаго и тщательнаго, сдавливанія достигали такой компактности всѣхъ частей, что никогда не случалось, чтобы облицовка отдѣлилась отъ заполняющей стѣну массы, не смотря на то, что эти части были по составу совсѣмъ разнородны.

„Этотъ способъ сооруженій, пишетъ одинъ древній авторъ, дѣлалъ излишнимъ употребленіе сложныхъ приспособленій: ту же работу совершила единственно сила рукъ, и постройка воздвигалась съ изумительной быстротой“.

Въ послѣдніе годы римской республики и въ эпоху цезарей *opus incertum* уступило мѣсто для *opus reticulatum*.

Облицовку стали украшать узорами изъ маленькихъ камешковъ квадратной формы; расположение швовъ напоминало по виду веревочную сѣть, а примѣненіе материаловъ самаго разнообразнаго рода еще болѣе увеличивало красоту отдѣлки, поражавшей

глазъ своей художественной прелестью; массой же, наполнившей внутреннее пространство стѣнъ, всегда служилъ бетонъ. Примѣрами такихъ сооруженій могутъ служить развалины Villa Adriana близъ Тиволи и остатки башни Тита Діоклетіана въ Римѣ.

Бетонъ примѣнялся также и для построекъ изъ тесового камни; при большой толщинѣ, стѣна сооружалась изъ двухъ параллельныхъ стѣнокъ, выложенныхъ тесовыми камнемъ; стѣнки эти, на извѣстныхъ расстояніяхъ, соединялись другъ съ другомъ маленькими поперечными переборками, толщиной около 0.60м., а пустоты всѣ наполнялись бетономъ. Подобнымъ образомъ были сооружены городскія стѣны Paestum'a.

Греки, на ряду съ крупными каменными материалами, примѣняли также и бетонъ: ихъ „*emplecton*“ представлялъ изъ себя сооруженіе, въ которомъ внутренняя забивка изъ бетона была снаружи одѣта и окружена облицовкой изъ тесаного камня. Не безинтересно будетъ отмѣтить тотъ фактъ, что они на знали другого употребленія растворовъ, какъ въ только что указанномъ смыслѣ. Во всѣхъ прочихъ ихъ сооруженіяхъ кладка производилась въ сухую, безъ всякаго вязущаго вещества и тѣмъ не менѣе швы были пригнаны съ такимъ совершенствомъ, что даже теперь трудно отыскать слѣды ихъ.

Римляне воспользовались свойствами бетона для постройки сводовъ.

Дѣйствительно, они были первымъ народомъ, который, по примѣру Эtrусковъ, сталъ производить постройки съ полукруглыми сводами; этотъ принципъ привелъ ихъ къ самымъ блестящимъ результатамъ: онъ имъ позволилъ пользоваться материалами среднихъ размѣровъ (которые легко поднимать на значительныя высоты) и сооружать громадные своды. Арки и своды стали обычной и повсемѣстной принадлежностью тогдашняго римского стиля. Многочисленные образчики сводчатыхъ сооруженій мы видимъ на акведукахъ, водостокахъ и клоакахъ древняго Рима.

Изъ этихъ данныхъ мы видимъ, что у римлянъ почти во всѣхъ каменныхъ сооруженіяхъ участвовалъ бетонъ; кромѣ того, выгодами, представляемыми этимъ послѣднимъ, они пользовались при постройкѣ ихъ знаменитыхъ дорогъ.

Любопытно привести на этотъ счетъ свѣдѣнія, находящіяся у Р. Монфокона въ его «Древностяхъ».

«Я разсматривалъ, пишетъ онъ, между Велетисъ и Сермонетой часть Аппіевой дороги, съ которой сняли всѣ большие камни, служившіе наружнымъ покровомъ; благодаря этому я могъ, видѣть строеніе массива: основой служить слой бетона изъ мелкаго щебня, примѣненнаго съ цементомъ, настолько крѣпкимъ, что

разломать его стоитъ большихъ усилій; сверху находится второй слой еще болѣе прочного бетона также изъ сцементированного щебня, но вдобавокъ перемѣшанного съ небольшими круглыми камнями; большиe камни, образующие мостовую, безъ труда были вставлены въ этотъ верхній слой бетона, пока онъ еще не затвердѣлъ. Необходимое погружение на извѣстную глубину большихъ камней и притомъ не одинаковой толщины, какъ мы уже сказали, не могло произойти, если бы вся эта масса каменной мостовой легла непосредственно на щебень; высота всего массива, съ камнями включительно, могла быть около 3 футовъ“.

„Большія дороги, виѣ предѣловъ Италии, были разной конструкціи, но всегда они состояли изъ толстаго бетоннаго слоя, поверхность котораго была изъ щебня, связаннаго цементомъ съ добавкой извести“.

Монолитныя каменные работы пользовались также широкимъ примѣненіемъ при морскихъ сооруженіяхъ.

Портовыя сооруженія (молы) цѣликомъ отливались изъ бетона.

Въ Пуццолѣ, близъ Неаполя, въ портѣ Калигулы, какъ можно видѣть еще и теперь, сохранился моль, построенный изъ бетонныхъ массивовъ.

Витрувій разбираеть два способа примѣненія бетона къ дѣлу:

1º. Въ водной средѣ, достаточно спокойной, погруженіе бетона производилось въ бездонныхъ ящикахъ.

2º. Въ морѣ, подверженномъ частымъ и сильнымъ волненіямъ, погружали камни изъ бетона, заранѣе приготовленные на сушѣ.

Эта послѣдняя операциѣ, описанная Витрувіемъ, свидѣтельствуетъ, что древнимъ были извѣстны настоящіе пріемы производства и погруженія искусственныхъ камней,—пріемы, которые какихъ нибудь 50 лѣтъ тому назадъ, дали такіе хорошіе результаты въ Алжирѣ и Марсели.

Система бетонныхъ портовыхъ сооруженій была забыта или потеряна и возродилась только около 1834 года.

Предпочтеніе, которое римляне оказывали бетону, начало ослабѣвать къ эпохѣ паденія Римской Имперіи. Тогда всѣ искусства заглохли, знаніе архитектуры стало также падать, какъ и практика сооруженій; стали прибѣгать къ уже готовымъ матеріаламъ, которые казались болѣе удобными и пригодными; кирпичъ былъ снова открытъ, и строитель сталъ довольствоваться утилизацией камней, взятыхъ отъ прежнихъ сооруженій.

Роль, выпавшая сначала на долю бетона, мало по малу

исчезла, хотя, какъ средство для заполненія, пустотъ (бетонныя забивки), бетонъ оказалъ еще строительному искусству большія услуги, какъ это показываютъ намъ своды средневѣковыхъ соборовъ.

„Устраивали, какъ описываетъ Wanderley, родъ скелета для свода, воздвигая рядъ арокъ, связанныхъ черезъ извѣстные промежутки поперечными камнями; эти послѣдніе раздѣляли треугольная пустоты между арками на нѣкоторое число трапециoidalныхъ отдѣленій, которыя и заполнялись бетономъ. Бетонъ изготавлялся изъ смѣси раствора съ обломками кирпичей и утрамбовывался въ указанныхъ пустотахъ горизонтальными слоями. Такова конструкція церкви Св. Констанціи по Номентанской дорогѣ близъ Рима“.

Впослѣдствіи, секретъ, игравшій важную роль въ приготовленіи раствора, былъ утерянъ, а отъ наемныхъ болѣе дорогихъ и менѣе дѣятельныхъ рукъ рабочихъ—не рабовъ, нельзя было требовать той безконечно тщательной выдѣлки, которая нѣкогда играла такую важную роль въ сооруженіяхъ древности.

Искусство, сосредоточившееся главнѣйше на постройкѣ храмовъ, прибѣгло къ наиболѣе простымъ пріемамъ, а именно, стали примѣнять камни обычныхъ размѣровъ, доставляемые ближайшими каменоломнями.

И тутъ бетонъ примѣнялся очень мало; въ теченіи римскаго периода, мы встрѣчаемъ его лишь внутри нѣкоторыхъ стѣнъ, какъ заполняющей матеріаль, да еще изрѣдка при сооруженіи крестовыхъ сводовъ самыхъ малыхъ размѣровъ. Къ XIII-му столѣтію его примѣненіе увеличивается, но примѣняться онъ продолжаетъ лишь для небольшихъ работъ.

Къ эпохѣ возрожденія кирпичъ появился вновь и смѣшился съ камнемъ; бетонъ пересталъ служить даже какъ заполняющей матеріаль: онъ былъ совсѣмъ заброшенъ, сдѣлался мало извѣстнымъ и встрѣчается только въ сельскихъ постройкахъ.

Только нѣкоторыя мѣстности Италии сохранили бетонныя сооруженія.

Неаполитанцы постоянно приготавливали lastrico какъ матеріаль для покрытия террасъ ихъ домовъ. Lastrico—это составъ изъ извести, измельченной пемзы и обожженного туфа; посредствомъ извѣстныхъ манипуляцій изъ такой смѣси изготавливается монолитъ, обладающій достаточной прочностью. Lastrico—служить также для приготовленія плитъ для ступеней лѣстницъ.

Вика упоминаетъ о бетонѣ, который постоянно фабриковали въ Пѣмонтѣ. Приготовленная изъ гидравлической извести, песку и валуновъ масса выливалась въ яму, вырытую въ почвѣ, защищенной огъ заливанія водой. Яма имѣла размѣры, какіе желали

придать массиву. Выливши массу въ яму, ее прикрывали слоемъ земли толщиной оть 0.30м. до 0.40м. и оставляли въ почвѣ на 2 или на 3 года. Крѣпость такого продукта столь значительна, что его глыбы можно бросать одна на другую съ высоты оть 6 до 7 метровъ, причемъ получаются лишь незначительные осколки по угламъ.

Но здѣсь идетъ рѣчь лишь о мѣстныхъ примѣненіяхъ бетона и мы должны пропустить эпоху оть начала среднихъ вѣковъ до XVIII столѣтія, когда инженеры стали пытаться воскресить забытые приемы древнихъ.

Белидоръ восхваляетъ качества бетона, но его растворы— слишкомъ сомнительного качества, чтобы доставить забытой системѣ ея прежнее значение.

Время оть времени бетономъ пользовались для кладки фундамента и при гидротехническихъ работахъ, но пользовались съ большимъ ограничениемъ, или лучше сказать со значительной дозой недовѣрія.

Чтобы достичь хорошихъ результатовъ, необходимо было улучшить качества растворовъ. Въ Англіи въ 1796 г. появились, наконецъ, первые цементы. Если быстрота ихъ схватыванія и служила препятствиемъ къ промышленному производству бетона, то она все же допускала изготавленіе небольшихъ монолитовъ изъ искусственного камня.

Такимъ образомъ исторія искусственныхъ камней тѣсно связана съ постепеннымъ развитиемъ бетонного производства вообще.

Въ 1808 г., Флерэ опубликовалъ свою работу о приготовленіи прочныхъ искусственныхъ камней. Онъ предложилъ фабриковать монолиты всевозможныхъ типовъ, между прочимъ даже водопроводныя трубы; образчикъ послѣдняго рода, пожертвованный имъ, находится въ Парижѣ въ Conservatoire des Arts et M tiers.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, бетоны, приготовленные по- мощью извести, стали примѣняться инженерами при нѣкоторыхъ работахъ. Журналъ „Les Annales des Ponts et Chauss es“ за 1825 г. указываетъ намъ на довольно значительное число примѣненій бетона.

Однако примѣненіе бетона все еще оставалось ограниченнымъ пока Мари и Вика не сдѣлались самыми горячими сторонниками системы бетонныхъ работъ.

Въ 1822 году, Мари, призванный на муниципальную парижскую службу, построилъ первыя водосточныя трубы, назначеніе которыхъ было отвести воды мелкихъ ручейковъ портившихъ казенные дороги. Онъ является создателемъ раздѣлительной системы трубъ для водъ въ Уркѣ; при выполненіи этихъ послѣднихъ ра-

боть онъ построилъ изъ бетона рядъ большихъ резервуаровъ, заложенныхъ на пустопорожнихъ мѣстахъ, пересѣкаемыхъ рвами древнихъ римскихъ укреплений. Эти резервуары долженствовали покоиться на сводахъ, поддерживаемыхъ колоннами высотой отъ 5 до 20 метровъ „Успѣхъ этихъ большихъ работъ убѣдилъ большинство парижскихъ инженеровъ въ преимуществѣ экономичныхъ бетонныхъ работъ передъ бутовой кладкой при возведеніи частныхъ и общественныхъ сооруженій“. (Журналъ *l'Ingénieur*; 1855).

Вика на многочисленныхъ примѣрахъ показалъ выгоды, которыхъ можно извлечь изъ употребленія монолита. Всего яснѣе показать онъ эти преимущества на устояхъ устроенного имъ моста въ Сульякѣ, построить который, пользуясь обычными въ то время ресурсами, не представлялось почти никакой возможности.

Есть еще одно скромное имя, которое мы должны упомянуть, говоря о строительномъ искусстве первой половины нашего столѣтія,—это имя архитектора Лебрена, основавшаго въ 1829 году въ Муассакѣ производство искусственного камня въ довольно обширныхъ размѣрахъ.

Идея эта возникла у него при видѣ балочныхъ фермъ на Таркѣ,—сооруженій относящихся по постройкѣ къ довольно отдаленному времени,—стѣны которыхъ, сдѣланыя изъ глины смѣшанной съ гравиемъ, превосходно сохранились несмотря на обвалившуюся штукатурку. Лебренъ по этому образцу въ 1829 г. построилъ фундаментъ и стѣны въ погребѣ своего сельского дома, но съ прибавкой смѣси толченой извести и золы каменнаго угля къ землѣ и гравию. Въ тотъ же годъ онъ построилъ изъ бетона своды въ погребахъ и двѣ маленькия монолитныя арки для шлюза Жюссана на Тарнѣ.

Свои опыты онъ продолжалъ до 1851 г. Въ 1836 г. онъ выстроилъ мостъ Св. Павла на рѣкѣ Агу и провелъ дорогу изъ Альба въ Каркасонну, а въ 1839 г. построилъ гризольскій мостъ на боковомъ каналѣ Гаронны.

Въ 1841 г. онъ выстроилъ мельницу для хлѣбнаго зерна и цемента на Тарнѣ, причемъ на свою постройку не пошло ни малѣйшаго куска дерева. Въ 1844 г. онъ перекинулъ черезъ ручеекъ въ Монтанѣ мостъ, имѣвшій 10 метровъ въ пролетѣ. Кромѣ того, онъ изготавливалъ искусственныхъ камней и облицовокъ для 28 станціонныхъ зданій.

Лебренъ опубликовалъ свой трудъ „Sur l'art de construire en beton“, являющійся единственнымъ въ своемъ родѣ; нѣкоторыя выдержки изъ него помѣщены въ дополненіи къ сочиненію Рондelle.

Съ 1855 г., благодаря постоянному улучшенію качествъ

медленно схватывающихся цементовъ, примѣненіе бетона встрѣчается все чаще и чаще; особенно оно расширилось въ послѣдніе годы.

Здѣсь мы не станемъ перечислять тѣхъ работъ, въ которыхъ монолитъ занимаетъ первенствующее мѣсто; для этого мы отсылаемъ читателя къ главѣ 11-ой, въ которой излагаются главныиѣ примѣненія бетона. Слѣдуетъ однако замѣтить, что эти примѣненія далеко еще не достигли того широкаго значенія, которое они могутъ еще получить. Въ этомъ отношеніи мы съ удивленіемъ замѣчаемъ, что въ Англіи, Германіи, Австріи, Даніи и Швеціи, пользованіе бетономъ гораздо шире распространено, чѣмъ во Франціи и Бельгіи.

Замѣчательно, что способъ Куанье пользуется въ Америкѣ вдесятеро болѣшимъ предпочтеніемъ, чѣмъ на его родинѣ во Франціи.

Объяснить это странное явленіе возможно только несовершеннымъ знакомствомъ съ достоинствами этого способа и заблужденіемъ рутины, стремящейся удѣлять мѣсто монолиту лишь въ скрытыхъ частяхъ построекъ, напр. въ фундаментахъ.

Наконецъ, вотъ уже нѣсколько лѣтъ, какъ военно-инженерное искусство открыло неожиданно широкую область для примѣненій бетона. Въ дѣлѣ фортефикаціи, подъ вліяніемъ все увеличивающихся разрушительныхъ дѣйствій нарядовъ, пришлося отыскивать болѣе прочныхъ матеріаловъ, причемъ остановились на бетонѣ, какъ на наиболѣе способномъ оказывать сопротивленіе страшному дѣйствію новыхъ взрывчатыхъ веществъ. Тогда настало время самаго широкаго примѣненія бетона при устройствѣ оборонительныхъ сооруженій. Такимъ образомъ, военные инженеры, въ розыскахъ средствъ обороны, пришли къ заключенію, что бетонъ соединяетъ въ себѣ, какъ для возведенія самой постройки, такъ и для кладки фундамента, качества самаго лучшаго и въ тоже время самаго дешеваго матеріала.

Въ наше время гражданская архитектура и практика обыкновенныхъ сооруженій, — руководимая и ободряемая добытыми результатами, увѣренno идутъ по новому пути, сфера дѣйствій котораго все расширяется, отчасти благодаря также соединенію на практикѣ монолита съ желѣзомъ.

## § 2.

### Цементы.

Прежде всего установимъ, что слѣдуетъ понимать подъ терминомъ — цементъ.

У прежнихъ авторовъ этотъ терминъ встрѣчается на каждомъ шагу, хотя они не имѣли никакого понятія о тѣхъ продуктахъ, къ которымъ въ настоящее время относится этотъ терминъ. Для древнихъ, цементъ былъ просто вяжущимъ веществомъ, тогда какъ это название слѣдуетъ сохранить лишь за обожженными веществами, которыхъ, будучи затѣмъ затворены (смышаны съ водою) отдельно или въ смѣси съ пескомъ, являются способными образовать массу, затвердывающую на воздухъ и подъ водой.

Впервые появился цементъ сравнительно недавно, и невольно возникали попытки изслѣдовывать причины, замедлившія открытие этого драгоценнаго вяжущаго вещества. Этимъ долгимъ ожиданіемъ, какъ такое мнѣніе не парадоксально, мы обязаны римлянамъ.

Дѣло въ томъ, что гидравлические растворы римлянъ состояли изъ жирной извести и пущоланы—вещества вулканическаго происхожденія, находимаго въ изобиліи близъ Неаполя. Жирная изесть, дающая наибольшее увеличеніе объема (пученіе), цѣнилась ими болѣе всего; съ прибавкой пущоланы она давала гидравлическія соединенія.

Нечистая, тощая изесть съ меньшимъ выходомъ тѣста была оставлена безъ вниманія. Въ результатѣ получилось то, что въ практикѣ сооруженій не только не знали роли кремнезема, но даже боялись его присутствія въ известнякахъ, изъ которыхъ путемъ обжиганія получали изесть.

Долгое время, слѣдя слѣпымъ традиціямъ, продолжали держаться этого заблужденія и, желая пользоваться только жирной изестью, пытались помощью прибавки къ ней различныхъ веществъ отыскать секретъ гидравлическихъ свойствъ римскихъ растворовъ.

Инженеру Смитону принадлежить честь установки исходной точки теоріи гидравличности, приведшей къ открытию цементовъ. По словамъ женевца Піетэ, Смитонъ, назначенный на перестройку Эддистонскаго маяка въ 1757 году, подъ влияніемъ необходимости пришелъ къ открытию состава раствора, нераспускающагося въ водѣ. Этотъ счастливый случай представился ему у одного негоцианта въ Плимутѣ, куда было привезено большое количество трасса, по однимъ источникамъ изъ Чивиты—Веккіи, по другимъ съ береговъ Рейна, откуда его привозили голландцы. Довольный полученными результатами, этотъ талантливый практикъ, получившій твердѣющіе растворы изъ трасса и извести, содержащей уже отъ 8% до 10% глинистыхъ веществъ, захотѣлъ себѣ дать отчетъ въ наблюденномъ явленіи; послѣ многочисленныхъ опытовъ, онъ нашелъ, что качества смѣси обусловливались присутствіемъ кремнезема, но въ силу того, что химія въ ту эпоху еще

находилась въ зачаточномъ состояніи, ему не удалось основать рациональной теоріи, основанной на научныхъ данныхъ; пришлось ограничиться опытными данными. Все же первый шагъ былъ такимъ образомъ сдѣланъ.

Позднѣе Смитонъ въ своихъ дальнѣйшихъ опытахъ уклонился отъ установленного имъ принципа, и, вмѣсто того, чтобы обратиться къ обжигу глинистыхъ известняковъ, онъ сталъ отыскивать при обжиганіи разныхъ веществъ материалъ, могущій замѣнить пущолану.

Та же рутина господствовала и среди французскихъ инженеровъ: они напрягали всѣ свои силы, чтобы получить искусственная пущоланы. Въ 1786 г. Шапталь опубликовалъ свой мемуаръ объ обжигѣ охристыхъ земель; онъ ошибочно приписалъ окиси желѣза гидравлическія свойства. Въ 1787 году де-Цессарь замѣтилъ въ Шербургѣ, что обожженный базальтъ съ верхней Луары, будучи обращенъ въ порошокъ, можетъ замѣнить итальянскую пущолану.

Въ такомъ положеніи находился этотъ вопросъ, когда въ 1796 году Паркеръ свелъ дѣло на его настоящую почву. Обжигая въ известковыхъ печахъ мергелистый конкреціи, попадающіяся въ глинахъ близъ Лондона, онъ впервые приготовилъ цементъ въ настоящемъ значеніи этого слова: это былъ римскій (романскій) цементъ,—цементъ *быстро схватывающейся*. Это опредѣленіе—*римскій* не вполнѣ точно, какъ извѣстно; продуктъ, о которомъ идетъ рѣчь, не имѣть ничего общаго съ составомъ древнихъ; онъ своими качествами сильно отличается отъ послѣдняго особенно быстрой схватыванія.

Въ томъ же году Лесажъ открылъ гидравлическія свойства въ валунахъ, находимыхъ въ изобилии въ темной глине, залегающей по берегамъ моря въ Англіи и Булони. Нѣкто Смитъ взялся за фабрикацію цемента, аналогичнаго съ Паркеровскимъ, путемъ обжиганія этихъ валуновъ.

Послѣ этого въ Англіи развились производство римского цемента, тогда какъ на континентѣ все еще упорно примѣняли новыя пущоланы въ поискахъ за секретомъ римского раствора.

Въ 1805 г. Гратьэнъ обжогъ сланецъ въ Гейневильѣ близъ Шербурга; онъ получилъ довольно хороший результатъ. Въ 1806 г. Лемассонъ съ успѣхомъ обжигалъ близъ Руана охристыя породы. Позднѣе въ Лориенѣ стали производить обжиганіе жирной глины съ золой каменного угля. Наконецъ, стали смѣшивать гашенную извѣсть съ негашеной, съ толченымъ кирпичемъ, съ угольной пылью и т. д.; въ старыхъ руководствахъ можно найти много курьезныхъ деталей, касающихся описанія произведенныхъ попытокъ этого рода.

Въ теченіе всего этого періода фабрикація римскаго цемента производилась на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ и долгое время этотъ продуктъ оставался такимъ, какимъ онъ былъ первона-чально: думали, что куски слишкомъ обожженные инертны, ихъ удаляли, и потому въ обжигательныхъ печахъ старались не поды-мать температуры чувствительно выше температуры обжиганія извести.

Искусственный цементъ былъ полученъ въ 1810 году. Эдгаръ Додсъ получилъ его, обжигая высушенню смѣсь жирной гашеной извести и глины; но къ несчастью онъ также устранилъ въ смѣси присутствіе стекловидныхъ продуктовъ, считая ихъ не-имѣющими значенія и непригодными. Для портландскаго цемента еще не настало время.

Въ 1812 году Вика началъ свои выдающіяся работы, на ко-торыя онъ употребилъ болѣе 30 лѣтъ: онъ выбилъ практику изъ старой колеи и уничтожилъ старые предразсудки; но, не смотря на свой геній, Вика, подобно знаменитымъ Пето, Трессару и Бертье, имѣлъ ложный взглядъ на степень обжига глинистыхъ известня-ковъ. Онъ былъ близокъ къ открытію цемента медленно схваты-вающагося, но не замѣтилъ этого, такъ какъ довелъ обжиганіе только до удаленія воды и углекислоты.

Точно установить время открытія настоящаго портландскаго цемента невозможно. Англійскіе авторы приписываютъ его семейству Аспдинъ, которое путемъ послѣдовательныхъ улучшеній и по-степенного добавочнаго обжиганія пришло къ полученію медленно схватывающагося цемента.

Въ 1824 году Аспдинъ взялъ въ графствѣ Йоркѣ патентъ на продуктъ, названный имъ портландскимъ цементомъ; онъ его наз-валъ такъ, полагая, что получилъ растворъ по своей крѣпости, строенію и цвѣту похожій на продуктъ, получаемый изъ прекрас-наго оолитоваго известняка съ острова Портланда въ Дортшире.

Аспдинъ оперировалъ съ смѣстью жирной гашеной извести или обращеннаго въ порошокъ известняка съ глиной, но темпѣ-ратура обжига не превосходила сначала температуры известково-обжигательныхъ печей, и цементъ первые годы все еще оставался цементомъ быстро схватывающимся.

Послѣ Аспдина производство развило значительно шире.

Во Франціи Лакордеръ нашелъ въ Пульи въ верхнихъ пла-стахъ вторичной формациіи породы, дающія римскій цементъ: были основаны заводы. Въ 1831 году Горель началъ эксплоатацию це-мента въ Васси; производство распространилось на Гренобль и Булонь, где въ 1846 году Дюпонъ и Демарль открыли глинистый известнякъ, изъ котораго они и приготавливали римскій цементъ.

Въ Англіи шагъ за шагомъ улучшалось производство цемента; но только въ 1850 году при работахъ на берегахъ Ла-Манша появился цементъ медленно схватывающійся. Булонские заводы стали переходить на приготовленіе этого новаго продукта. Парлясь произвелъ первые опыты надъ портландскимъ цементомъ при перестройкѣ моста Св. Михаила въ 1855 году.

Въ 1855 году производство цементовъ было распространено почти по всѣмъ европейскимъ государствамъ.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно кинуть самый бѣглый взглѣдъ на интересный трудъ М. Делесса: „Строительные материалы на всемирной выставкѣ 1855 года“.

Въ это время Франція обладала уже многочисленными центрами производства, какъ то: Булонь, Кагоръ, Шань-Ронъ, Корбиньи, Дуе, Гопъ, Гренобль, Гюетари, Муассакъ, Васси, Пульи, Рокфоръ, Нарбонна, Витри и т. д.

Водопроводы въ Бордо, монолитные водостоки предмѣстія Сентъ-Антуанъ въ Парижѣ были приготовлены изъ булонского цемента.

Венгрія представила на выставкѣ: бассейны, водостоки, плиты для мощенія, карнизы и т. д., приготовленные изъ цемента.

Изъ цемента съ острова Жіудекка (Венеція) были построены устои моста, своды, водопроводы, бассейны, фонтаны.

Норвегія выставила модели, сдѣланныя изъ цемента съ Каттамарса, Лангоена, Багааса.

Со стороны Испаніи фигурировалъ цементъ съ Сентъ-Себастьяна.

Германія, Англія, даже Канада, представили громадное разнообразіе этого материала.

Но все же цементы медленно схватывающіеся были еще рѣдкостью; образцы, фигурирующіе на выставкѣ, далеко еще не могли служить выраженіемъ теперешняго состоянія этой промышленности и лишь свидѣтельствовали о нѣсколькихъ годахъ опыта изученія этого рода цементовъ и ихъ примѣненія. Только около 1870 года, благодаря все болѣе и болѣе строгимъ требованіямъ, предъявляемымъ къ фабрикантамъ, фабрики стали, при тщательности операций, внесенной во всѣ приемы производства, вырабатывать цементъ, медленно схватывающійся, такимъ, какимъ мы его знаемъ теперь.

Съ 1870 года производство этого рода цементовъ постоянно совершенствуется; къ сожалѣнію только, промышленность эта въ

своемъ развитіи начинаетъ обращать исключительное вниманіе на изготоеніе продукта все большаго и большаго сопротивленія, что на практикѣ часто не имѣеть никакого значенія.

Желая указать на это, М. Лешателье справедливо замѣчаетъ, что вполнѣ излишне, чтобы цементъ, отъ котораго не требуется сопротивленія раздавливанію, превышающаго 10 килогр. на кв. сантиметръ, оказывалъ при опытахъ сопротивленіе въ 300 килогр.—500 килогр.

Въ большинствѣ случаевъ обыденной практики, строителю рѣшительно нѣть никакой надобности въ столь избыточномъ сопротивленіи.

Съ другой стороны, въ этомъ стремлениі получать все большія и большія сопротивленія не было бы ничего нежелательнаго, если бы оно не отзывалось материально на покупателѣ, принужденномъ платить гораздо дороже за эти исключительные продукты.

Усовершенствованія производства должны прежде всего не упускать изъ вида пониженія продажной цѣны.

Цементная промышленность въ наше время основалась почти во всѣхъ европейскихъ государствахъ; прибавимъ въ заключеніе, что годовое производство достигло теперь почти десяти миллионовъ тоннъ.

ан сінкіпия өңделеттегілік атасараб әтевелгін шілдесін ақырақ  
кінешкітоқсөз отыншад - и оныншад есек шілдесін ақына  
жакшылғыс тұжарлықтың әтевелгін он есек атасараб әтевелгін шілдесін  
әтевелгін шілдесін ақына. — Атасараб әтевелгін шілдесін ақына  
әтевелгін шілдесін ақына. — Атасараб әтевелгін шілдесін ақына отыншад  
— шілдесін ақына. — Атасараб әтевелгін шілдесін ақына отыншад  
— шілдесін ақына. — Атасараб әтевелгін шілдесін ақына отыншад  
— шілдесін ақына.

## ГЛАВА II.

### Цементы.

#### § 1.

#### Общія определенія.

**Классификація.** Цементы раздѣляются на двѣ большія категории, заключающія въ себѣ: цементы *быстро схватывающіеся* и цементы *медленно схватывающіеся*.

Цементы быстро схватывающіеся носятъ название романскихъ или римскихъ цементовъ.

Цементы медленно схватывающіеся вообще называются портландскими цементами.

Название *романский* всегда указываетъ на быстроту схватыванія, тогда какъ одного названія *портландский* не достаточно чтобы указать этимъ на медленность затвердѣванія: есть портландские цементы быстро схватывающіеся.

Цементы быстро схватывающіеся или романскіе часто называются естественными цементами, а цементы медленно схватывающіеся называются искусственными.

Эта послѣдняя классификація вообще не выражаетъ дѣйствительности, такъ какъ нѣкоторые естественные цементы обладаютъ медленнымъ схватываніемъ, а нѣкоторые искусственные могутъ быть быстро схватывающими.

Вообще въ условіяхъ купли и продажи цемента приходится каждый разъ обозначать быстроту его схватыванія, въ разговорномъ же языке довольствуются сокращеніями: цементъ романскій, цементъ портландскій,—что бы обозначить продуктъ быстраго или медленнаго схватыванія.

Иногда также различаютъ среднюю быстроту схватыванія.

**Отличительные особенности.** Портландскій цементъ, по причинѣ медленности схватыванія, употребляется чаще романского.

Схватываніе послѣдняго совершается всего въ нѣсколько минутъ. Эта быстрота затвердѣванія мѣшаетъ манипуляціямъ съ

большими массами раствора и препятствует применению романского цемента къ приготовлению бетоновъ.

Эти послѣдніе, изготавляемые заразъ большими количествами, часто, раньше чѣмъ пойдутъ въ дѣло, подвергаются довольно сложнымъ операциямъ, и потому является опасность, что быстро схватывающійся цементъ начнетъ затвердѣвать во время перемѣшиванія, переноски, или, что еще хуже, до операции трамбованія бетона. При такихъ условіяхъ изготавленіе монолита разумѣется не мыслимо.

Прочность портландского цемента больше прочности романского.

Романскіе цементы требуютъ при ихъ примененіи больше хлопотъ и специального практическаго обращенія, чѣмъ портландскіе, съ которыми свободно справляются простые рабочіе. Этимъ объясняется менѣе широкое пользованіе романскими цементами, безъ которыхъ однако нельзя обойтись въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ: при остановкѣ теченія источниковъ, оградительныхъ гидротехническихъ сооруженіяхъ и т. д. тамъ, где требуется особенно быстрое затвердѣваніе раствора.

Эта книга специально разбираетъ цементы медленно охватывающіеся.

**Принципы производства. Романский цементъ.** Романскіе цементы получаются путемъ обжига известняковъ, содержащихъ отъ 30—50% глины.

Известнякъ обжигается въ печахъ, схожихъ съ обыкновенными известковообжигательными печами, при температурѣ, аналогичной температурѣ получения извести. Полученный продуктъ толчется и обращается въ порошокъ; этотъ порошокъ просыпается и, послѣ нѣкотораго времени пребыванія его въ закромахъ, ссыпается въ мышки.

**Портландскій цементъ.** Портландскіе цементы получаются при обжиганіи болѣе сильномъ.

Степень нагреванія при обжиганіи соответствуетъ температурѣ бѣлаго каленія — температурѣ, которая колеблется между 1600° и 1800° (по Цельсію).

Известняки, идущіе на обжигъ портландскаго цемента, содержать обыкновенно 20% — 25% глины.

Портландскій цементъ представляетъ собою продуктъ довольно постоянного химического состава, почему въ природѣ рѣдко встречаются известняки, могущіе доставить сами по себѣ желаем-

мый продуктъ. Если же такой известнякъ имѣется, имъ слѣдуетъ пользоваться съ большой осмотрительностью, такъ какъ никогда нельзя быть увѣреннымъ въ однородности его состава; послѣдній можетъ мѣняться въ каждомъ кускѣ этого известняка. Вотъ причина, вызвавшая производство искусственного цемента, при которомъ имѣютъ дѣло со смѣстью известняка и глины, пропорціи которыхъ мѣняются по усмотрѣнію; поэтому то также название искусственные цементы относятъ вообще говоря къ портландскимъ цементамъ.

Первоначальные матерьялы—углекислая извѣстъ и глина размельчаются и затѣмъ тщательно перемѣшиваются мокрымъ путемъ.

Тѣсто, приготовленное такимъ образомъ, высушивается и затѣмъ нагружается въ печь. Обжигательные печи устраиваются разной конструкціи и различныхъ системъ. По выходѣ изъ печи продуктъ подвергается сортировкѣ, при чемъ удаляются частицы недостаточно или слишкомъ обожженныя. Послѣ сортировки продуктъ подвергается дробленію, помолу, просѣванію и затѣмъ сдается въ магазинъ.

**Различные цементы.** Выше мы видѣли, что существуютъ двѣ большія системы производства: романского цемента, получаемаго изъ естественныхъ известняковъ, и портландскаго,— получаемаго изъ искусственной смѣси известняка и глины.

Кромѣ обыкновенныхъ искусственныхъ портландскихъ цементовъ существуютъ еще слѣдующіе медленно схватывающіеся цементы:

1º. Приготовленные изъ естественныхъ известняковъ. Получается естественный портландскій цементъ медленно схватывающійся.

2º. Цементы изъ grappiers, т. е. изъ недожженныхъ и пережженныхъ кусковъ извести, нераспускающихся при гашеніи; эти grappiers подвергаются разнымъ манипуляціямъ, цѣль которыхъ извлечь изъ нихъ полезныя части, которыя затѣмъ прибавляютъ къ извести; послѣ разныхъ приготовленій и сортировокъ получается остатокъ, очень богатый кремнеземомъ и служащей для производства цемента.

3º. Смѣшанные цементы, являющіеся комбинаціей естественныхъ цементовъ и цементовъ изъ grappiers.

Всѣ эти продукты часто обладаютъ очень хорошими качествами, но имъ вредить то, что составъ ихъ не такъ постояненъ и сопротивление, вообще говоря, уступаетъ искусственнымъ портландскимъ цементамъ. Ставя на видъ эти ихъ слабыя стороны, не слѣдуетъ забывать, что лучшіе портландскіе цементы въ нынѣшнее время даютъ сопротивленія прямо невѣроятныя, излишество которыхъ, часто безполезное, въ большинствѣ случаевъ не обусловливается потребностями практики.

4о. Превосходные медленно схватывающиеся цементы, нѣсколько лѣтъ тому назадъ впервые появившіеся въ промышленности и получаемые изъ шлаковъ доменныхъ печей.

Этого рода цементы извѣстны менѣе портландскихъ и мы далѣе дадимъ относительно ихъ нѣкоторыя свѣдѣнія.

Но дабы сдѣлать изложеніе предмета болѣе доступнымъ читателю, мы сначала дадимъ общее понятіе о медленно схватывающихся цементахъ.

## § 2.

### Главные требования, предъявляемыя на практикѣ къ цементамъ.

Цементъ находится въ продажѣ въ видѣ порошка, укупоренаго въ мѣшки или боченки.

На практикѣ прежде всего является вопросъ, по какимъ даннымъ можно опредѣлить качество цемента. Эта задача сложная, такъ какъ цементъ хорошихъ качествъ долженъ удовлетворять цѣлому ряду требованій. Тѣ потребители, кому приходилось пользоваться имъ постоянно, и въ чьихъ интересахъ важно было выяснить этотъ вопросъ, замѣтили, съ какими трудностями приходится считаться при разрѣшеніи этой проблеммы, такъ какъ требуемыя качества цемента зависятъ отъ массы факторовъ.

Тѣмъ не менѣе на практикѣ во всѣхъ странахъ составляются подрядныя условія (техническія условія поставки, приемки), въ которыхъ различныя составныя части цемента, оказывающія влияніе, урегулированы извѣстными требованіями и въ извѣстной степени строгими числовыми данными. Разсмотрѣніе главнѣйшихъ изъ этихъ требованій, извѣстное сочетаніе которыхъ или частное ихъ примѣненіе читатель можетъ встрѣтить въ торговлѣ, и анализъ, основанный на соображеніяхъ, вызвавшихъ установление этихъ требованій, составляетъ сущность этого параграфа, который не смотря на свою краткость, имѣть важное практическое значеніе.

**Составъ.** Иногда условія поставки требуютъ полученія цемента путемъ обжиганія смѣси углекислой извести и глины, безъ участія какого либо другого материала.

Такой цементъ въ отличие отъ цементовъ, получаемыхъ изъ естественныхъ мергелей, grappiers, шлаковъ, обнаруживаетъ постоянство состава, какъ это было замѣчено выше. Эти же послѣдніе цементы, получаемые изъ материаловъ часто самого хорошаго качества въ отдѣльности, въ комбинаціи этихъ материаловъ, могутъ иногда обнаружить ненадежный составъ.

**Химический анализ.** Часто въ условияхъ поставки обозначается процентное содержание составныхъ частей цемента: извести, глиноzemа, кремнезема и т. д.

Анализъ, самъ по себѣ, не опредѣляетъ еще достоинствъ цемента: часто случается, что два цемента одинакового состава обладаютъ совсѣмъ различными свойствами. Но, хотя анализъ не представляетъ рѣшающаго орудія въ сужденіи о качествахъ цемента, тѣмъ не менѣе онъ часто указываетъ на непригодность цемента при обнаруженіи въ послѣднемъ аномального содержанія: извести, кремнезема и т. д.

**Сѣрнокислая извѣстъ.** Часто указывается minimum содержанія сѣрнокислой извѣсти въ цементѣ. Этотъ minimum колеблется между 1% и 1,5%.

Водная сѣрнокислая извѣстъ въ природѣ встрѣчается въ видѣ гипса; гипсъ при нагреваніи до 120° теряетъ свою воду; безводный гипсъ, будучи смѣшанъ съ водой, обладаетъ способностью пучиться.

Присутствіе сѣрнокислой извѣсти ослабляетъ сцепленіе цементныхъ растворовъ, такъ какъ разбуханіе ея или лучше сказать увеличеніе ея объема нарушаетъ компактность монолита.

Опасныя неудобства, вызываемыя ею, еще увеличиваются при гидротехническихъ сооруженіяхъ; гипсъ, нарушившій однородность массива, мало по малу растворяется и уносится водой; благодаря этому образуются пустоты; массивъ, ставшій проницаемымъ, не можетъ сопротивляться циркуляціи воды, и послѣдняя начинаетъ размывать внутреннія части сооруженія.

При морскихъ сооруженіяхъ въ этомъ случаѣ опасность еще значительнѣе, такъ какъ въ нихъ массивъ со всѣхъ сторонъ является проницаемымъ для воды, и сооруженіе неминуемо должно рухнуть въ силу того, что процессъ разрушенія, вызываемый размытиемъ, еще усиливается химическими дѣйствіями, измѣняющими природу цементнаго раствора до самаго центра массива.

**Тонкость помола.** Степень размельченія цемента опредѣляется на практикѣ размѣромъ зеренъ, остающихся при просеиваніи черезъ сито, имѣющее нѣкоторое опредѣленное количество отверстій на 1 кв. сантиметръ его поверхности.

Обыкновенно примѣняются сита, имѣющія 324, 900 и 5.000 отверстій на 1 кв. сантиметръ. Тонкость помола является существеннымъ условіемъ качества цемента.

Чѣмъ сильнѣе измельченъ цементъ, тѣмъ частицы его быстрѣе вступаютъ въ реакцію и тѣмъ онъ, слѣдовательно, активнѣе.

Крупные зерна инертны, или по крайней мѣрѣ вступают въ реакцію спустя долгое время и въ этомъ послѣднемъ случаѣ замѣтно менѣе активны.

Дѣйствительно, большое зерно представило бы гораздо большую поверхность воздействиа, если бы было разбито на нѣсколько частей.

Эта истина особенно бросается въ глаза при сравненіи растворовъ, полученныхъ изъ цементовъ различной величины зеренъ; результаты сравненія всегда въ пользу мелко просѣянной муки.

Англичане, напримѣръ, обращаютъ очень большое вниманіе на размельченіе цемента.

Есть еще одно качество, независимо отъ сопротивленія, увеличивающагося съ уменьшеніемъ крупности зерна,—это непроницаемость растворовъ, столь существенная при работахъ, цѣль которыхъ создать преграду для доступа воды.

Цементъ мелко размолотый даетъ растворъ менѣе проницаемый для воды, чѣмъ цементъ крупно измолотый.

Цементъ, дающій 20% остатка при просѣиваніи сквозь сито въ 900 отверстій, уже считается цементомъ хорошаго качества.

Иногда ставятъ въ условіе, чтобы цементъ былъ просто измельченъ въ порошокъ: такое условіе неясно, неопределено. Размельченіе должно строго опредѣляться для каждого продукта, находящагося въ продажѣ, процентнымъ содержаніемъ остатка цемента при просѣиваніи его сквозь сито съ указаннымъ числомъ отверстій на 1 кв. сант.

**Плотность.** Условіями подряда назначается вообще наименьшая плотность, которую долженъ имѣть цементъ; здѣсь идетъ рѣчь о кажущейся плотности, т. е. о вѣсѣ цемента въ порошкѣ, считая и пустоты, образуемыя частицами.

Наименьшая плотность цемента установлена въ силу слѣдующихъ соображеній.

Принято считать, что хороший цементъ долженъ получаться изъ материаловъ хорошо обожженныхъ, которые, благодаря сильному обжигу, доводятся до спеканія, становятся болѣе компактными и слѣдовательно увеличиваются въ вѣсѣ.

Изъ этого слѣдуетъ, что хороший цементъ долженъ обладать значительнымъ вѣсомъ, и что легкому цементу нельзя особенно довѣрять.

Но при этомъ надо замѣтить, что опредѣленіе плотности цемента, величина которой соотвѣтствовала бы назначенію, должно вестись при условіяхъ, которая заказъ часто не опредѣляетъ вполнѣ точно.

1<sup>o</sup>. Необходимо предписать, чтобы *взвѣшиваніе цемента происходило для опредѣленного объема, и чтобы цементъ при введеніи его въ мѣрку не подвергался уплотненію (осѣданію)*.

Эта послѣдняя предосторожность обыкновенно и принимается; для этого заставляютъ цементъ скользить по плоскости, наклонной подъ угломъ въ 45°, съ которой онъ тихо скатывается въ измѣритель.

Если бы мы стали всыпать его непосредственно въ мѣрку то большая или меньшая высота паденія вліяла бы на величину его плотности, такъ какъ цементъ способенъ уплотняться отъ малѣйшихъ сотрясеній.

2<sup>o</sup>. *Необходимо задать опредѣленную мѣру вмѣстимости; напр.: літръ, гектолітръ, кубический метръ.*

Важность этого требованія легко понять изъ того, что цементъ уплотняется подъ вліяніемъ своего собственного вѣса. Гектолітръ цемента, вѣсомъ въ 130 килограммъ, можетъ дать літръ, вѣсящій отъ 10 до 11 килограммовъ.

Важно также назначить линейные размѣры объема, служащаго мѣркой, такъ какъ часто слово *кубический* употребляется въ общемъ смыслѣ объема.

3<sup>o</sup>. Главное условіе сравненія тождественныхъ матеріаловъ остается почти всегда невыполнимымъ, а именно: *плотности должны быть опредѣляемы при одинаковой величинѣ зерна, т. е. при одинаковой тонкости помола этихъ матеріаловъ.*

Какъ показываютъ практика и вычислениѳ, возможно, пользуясь смѣсями зеренъ разной величины, варьировать плотности и получить плотность съ заранѣе указаннымъ коэффиціентомъ: все дѣло состоить въ измѣненіи объемовъ пустотъ между частицами порошка.

Однимъ словомъ, при заключеніи договора, никогда не слѣдуетъ забывать, что плотность цемента зависитъ отъ сита, употребленного при просѣиваніи его.

Теперь будетъ умѣстно замѣтить слѣдующее:

Цементъ долженъ быть очень мелкимъ и въ то же время очень тяжелымъ. Эти два качества противорѣчивы, ибо чѣмъ цементъ мельче, тѣмъ въ немъ больше пустотъ и, слѣдовательно, тѣмъ онъ легче.

Поэтому не слѣдует доводить дѣла до крайности, требуя отъ слишкомъ мелкаго цемента слишкомъ большой плотности: одно требование противорѣчить другому. Крайность въ этомъ смыслѣ можетъ повести къ слишкомъ сильному обжиганію, съ цѣлью увеличенія вѣса; но въ такомъ случаѣ можетъ получиться масса инертная и лишенная связующаго дѣйствія.

Портландскій цементъ хорошо измельченный обладаетъ плотностью, колеблющейся между 1400 и 1600 килогр. въ одномъ куб. метрѣ.

Вообще же требуется плотность въ 130 килогр. на гектолитръ.

Предыдущія замѣчанія относятся только къ портландскимъ цементамъ и было бы не справедливымъ возвести въ принципъ, что *всякий* хороший цементъ долженъ быть тяжелымъ; на самомъ дѣлѣ существуютъ легкіе цементы медленно схватывающіеся превосходнаго качества: таковы цементы шлаковые. Эти послѣдніе имѣютъ даже то преимущество, что, примѣненные въ равномъ вѣсѣ въ растворахъ, даютъ большій выходъ тѣста.

**Удѣльный вѣсъ.** Въ условія подряда иногда включается наименьшій удѣльный вѣсъ Удѣльный вѣсъ цемента неразрывно связанъ съ его плотностью; но онъ относится къ самому веществу цемента, лишенного пустотъ.

Естественный портландскій цементъ можетъ удовлетворить испытаніямъ надъ плотностью, но можетъ не отвѣтить требованіямъ касательно удѣльнаго вѣса его.

Требованіе наименьшаго удѣльнаго вѣса касается лишь искусственныхъ портландскихъ цементовъ. Только въ нихъ удѣльный вѣсъ указываетъ на качества продукта. Если это условіе включено въ договоръ при подрядѣ, то необходимо устраниются цементы естественные, шлаковые и т. д.

Отъ портландскихъ искусственныхъ цементовъ обыкновенно требуютъ удѣльнаго вѣса отъ 3,05 до 3,15.

#### **Продолжительность схватыванія.**

1º Промежутокъ времени, существующаго пройти, между затвореніемъ цемента и началомъ схватыванія долженъ быть также обусловленъ; онъ обыкновенно длится отъ 20 минутъ до 1 часа.

Цѣль этого требованія двоякая:

а) Цементъ рано схватывающійся содержитъ излишекъ неспеченой извести, что является результатомъ дефектовъ произ-

водства или указывает на слишкомъ недавнее его получение, такъ что извѣстъ не успѣла еще превратиться въ углекислое соединеніе. Въ массивахъ эта свободная извѣстъ играет разрушающую роль сульфата извести, который своимъ вспучиваніемъ вредить прочности постройки.

b) Цементъ рано схватывающійся не годится для бетонныхъ работъ, какъ мы это видѣли въ началѣ главы.

Съ другой стороны начало схватыванія не должно наступать слишкомъ поздно, такъ какъ это противорѣчить самой идеѣ применения цемента.

2º Конецъ схватыванія долженъ наступить по истечениіи извѣстнаго срока.

Обыкновенно на это кладутъ отъ 4 до 5 часовъ.

Установленъ этотъ короткій срокъ потребностями практики, особенно при быстромъ сооруженіи большихъ массивовъ.

Слишкомъ медленное отвердѣваніе подвергло бы постройку осѣданію и опаснымъ смыщеніямъ.

При нѣкоторыхъ гидротехническихъ сооруженіяхъ приходится прибѣгать къ еще болѣе быстро схватывающимся растворамъ.

Часто ставятъ въ упрекъ шлаковымъ цементамъ ихъ слишкомъ медленное затвердѣваніе.

**Испытанія сопротивленія.** Техническія условія для приемки цемента требуютъ также испытаний надъ сопротивленіемъ его. Эти испытанія представляютъ самое надежное и вѣрное средство для сужденія о качествѣ продукта.

Обыкновенно производятъ испытанія лишь надъ сопротивлениемъ растяженію, хотя въ каменныхъ сооруженіяхъ цементу почти сплошь приходится испытывать сопротивленіе сжатію. Эта аномалія объясняется дороговизной расходовъ на производство опытовъ надъ сжатіемъ; въ наше время, впрочемъ въ большинствѣ лабораторій имѣются для этого надлежащія приспособленія. Благодаря такому характеру опытовъ, коэффиціентъ сжатія, представляющій такой громадный интересъ, остается часто неизвѣстнымъ; но наблюденіе показало, что можно вывести величину коэффиціента сжатія, зная сопротивленіе растяженію и прибавляя нѣкоторый особый коэффиціентъ; мы еще вернемся къ этому предмету въ главѣ «*О сопротивленіяхъ*».

Испытанія производятся надъ кирпичиками изъ чистаго цемента и надъ кирпичиками, приготовленными изъ раствора опре-

дѣлленного и постоянного состава. Образчики испытываются въ теченіе опредѣленного срока времени, около мѣсяца.

Одни кирпичики сохраняются на воздухѣ, другіе подъ водой.

Испытанія надъ чистымъ цементомъ имѣютъ лишь относительный интересъ, такъ какъ цементъ безъ прибавки песку рѣдко употребляется при сооруженіяхъ; но эти испытанія надъ чистымъ цементомъ даютъ приблизительное предсказаніе будущихъ свойствъ, которыхъ цементъ проявить въ растворѣ.

Наиболѣе рациональными слѣдуетъ признать испытанія надъ сопротивленіями цементныхъ растворовъ.

Было-бы трудно описать всѣ опыты, производимые надъ различными растворами, такъ какъ составъ послѣднихъ разнообразенъ до безконечности. Возьмемъ лишь типичный растворъ, средняго состава, въ общемъ приближающійся къ случаямъ практики.

Чтобы можно было сравнивать результаты испытаній, всегда берется уже известного рода песокъ. Такой песокъ, носящий название нормального, есть чистый кварцевый песокъ,—промытый, проходящій черезъ сито въ 60 отверстій на кв. сантиметръ и остающійся на ситѣ въ 120 отверстій.

Во Франціи такія сита имѣютъ 64 и 144 отверстія.

Растворъ составляется изъ 1 части цемента и 3 частей песка.

Опыты надъ сопротивленіемъ должны быть многочисленны и производиться умѣлымъ практикомъ, такъ какъ на результаты влияетъ масса факторовъ, важнѣйшіе изъ которыхъ суть: количество воды, употребленной для затворенія, качество и температура воды, качество работы экспериментатора, форма образцовъ для испытанія, величина площади сѣченія при разрывѣ и т. д.

Части песку и цемента должны быть взяты по вѣсу.

Сопротивленіе разрыва, относимое къ цементнымъ растворамъ упомянутаго состава, затвердѣвающимъ впродолженіе 28 дней, принимается во Франціи, Бельгіи и Россіи — 15 кг. на кв. сантим.; въ Румыніи требуютъ 17 и 20 кг.

**Возрастъ цемента** Практика показываетъ, что долженъ пройти известный промежутокъ времени между изготавленіемъ цемента и его употребленіемъ въ дѣло—промежутокъ, когда цементъ сохраняется въ закромахъ.

Дѣло въ томъ, что всякий свѣжий цементъ содержитъ нѣкоторое количество свободной извести, и надо дать время, чтобы влажность и углекислота воздуха успѣли обратить эту известь въ

углекислую. Карбонатъ извести инертенъ въ водѣ и онъ не причинить однородности массива того вреда, которымъ бы угрожало постройкѣ вспучивание негашеної извести.

Цементъ сохраняется пѣкоторое время въ кучѣ въ амбарахъ, гдѣ должна быть устроена хорошая вентиляція воздуха.

Многіе держатся обратнаго мнѣнія, что сохраненіе его въ амбарахъ есть ненужная предосторожность. Практика, всего болѣе компетентная въ этомъ случаѣ, прямо указываетъ, что этой теоріей руководить можетъ развѣ только желаніе избавиться отъ постройки дорогого стоящихъ амбаровъ для храненія.

**Постоянство объема.** Образецъ, приготовленный изъ тѣста чистаго цемента или раствора, долженъ сохранять свой объемъ постояннымъ, не испытывая усушки и не давая трещинъ. Это качество необходимо, чтобы можно было при каменныхъ работахъ ручаться за полную однородность и избѣжать распаденія и трещинъ.

Вредное вліяніе на сохраненіе постоянства объема оказываютъ избытокъ извести, сѣрной кислоты и преждевременное употребление цемента въ дѣло.

**Непроницаемость.** Это качество становится необходимымъ, когда цементъ или его растворъ долженъ играть роль преграды для воды; сопротивленіе цемента въ такихъ случаяхъ имѣть уже второстепенное значеніе.

Испытаніе непроницаемости производится различными способами, но всѣ они сводятся къ опредѣленію количества воды, могущаго быть поглощеннымъ или количества воды, проходящаго черезъ пластинку цементнаго раствора опредѣленной толщины.

**Различныя другія требованія.** Часто въ условіяхъ подряда ставятся требованія, цѣль которыхъ не требуетъ поясненія: упоминается о контролѣ администраціи надъ производствомъ заводовъ, требуется пломбированная укупорка мѣшковъ, препятствующая подмѣнѣ продукта. Предосторожность доходитъ до того, что ставится требованіемъ, чтобы мѣшки были защиты швами внутрь, а не наружу, дабы помѣшать возможности подмѣны цемента продуктомъ низшаго качества. Считаютъ сомнительными и часто забраковываютъ мѣшки съ цементомъ, содержащими куски сплотившейся массы, если эти послѣдніе не разсыпаются легко подъ давлѣніемъ пальцевъ.

Условія договоровъ при подрядахъ видоизмѣняются постоянно; типомъ, наиболѣе полнымъ, документовъ этого рода можетъ служить подрядное условіе (*cahier des charges*), выработанное Гюйленомъ, и принимаемое, съ пѣкоторыми измѣненіями, для всѣхъ работъ во Франціи.

**Нѣкоторые коэффиціенты.** Чтобы дать читателю нѣкоторое понятіе объ коэффиціентахъ, характеризующихъ качества цемента, мы помѣщаемъ здѣсь таблицу съ результатами, полученными испытаниемъ надъ цементами, принятymi при сооруженіи 21 форта въ Масскомъ департаментѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что числа, приведенные ниже, суть среднія изъ данныхъ, полученныхъ при испытаніи болѣе чѣмъ 8000 образцовъ цементовъ.

Замѣтимъ еще, что въ этихъ испытаніяхъ minimum сопротивленія никогда не оказывался ниже, чѣмъ требуется условіями подряда, тогда какъ maximum часто превышалъ въ 3 раза предписанную величину сопротивленія.

Цементные заводы.	Схватываніе.		Параболіческий остатокъ на сдвигѣ въ 900 отверстій.	Сопротивление разрыву на 1 кв. сантиметръ.				
	Начало.	Конецъ схватыванія.		Чистый цементъ.		1 часть цемента + 3 части песку.		
				1 день на воздухѣ.	1 день на воздухѣ.	1 день на воздухѣ.	1 день на воздухѣ.	
Предписанные коэффиціенты. { $\frac{1}{2}$ часа,	отъ 3 до 12 ч.	15%	25 килогр.	35 килогр.	8 килогр.	15 килогр.		
Французскій .	1 ч. 18 м.	5 ч. 50 м.	7.47	33,70 кгр.	43,60 кгр.	14,90 кгр.	22,70 кгр.	
Французскій .	3 ч. 0 м.	7 ч. 32 м.	7.90	40,70 >	49,70 >	18,60 >	25,00 >	
Бельгійскій .	0 ч. 32 м.	3 ч. 16 м.	3.25	34,30 >	45,50 >	19,60 >	26,20 >	
Бельгійскій .	1 ч. 11 м.	6 ч. 20 м.	5.60	37,50 >	51,10 >	18,70 >	25,60 >	
Бельгійскій .	1 ч. 23 м.	6 ч. 37 м.	7.20	39,20 >	51,10 >	20,00 >	25,80 >	
Бельгійскій .	1 ч. 32 м.	6 ч. 14 м.	7.50	37,00 >	50,10 >	18,70 >	26,30 >	

**Заключеніе о пользѣ испытаній.** Обзоръ всѣхъ вышеуказанныхъ требованій указываетъ, что очень трудно установить способъ разпознать хороший цементъ, и задача эта до сихъ поръ не разрѣшена вполнѣ.

Дѣйствительно, испытанія даютъ намъ очень мало, чтобы судить объ истинныхъ качествахъ цемента.

По наблюденіямъ Лешателье, они позволяютъ только заключить, что въ извѣстныхъ частныхъ случаяхъ рассматриваемый цементъ дѣйствительно негоденъ, но никогда не даютъ права съ увѣренностью сказать что такой то цементъ непремѣнно годенъ, что, конечно, было бы гораздо важнѣе знать.

Лешателье подчеркиваетъ также тотъ не желательный фактъ,

что испытания, обыкновенно производимые над цементами, имѣютъ цѣлью определенія извѣстныхъ качествъ, совершенно разнящихся отъ качествъ, требуемыхъ практикой; но онъ высказываетъ надежду, что современемъ найдутъ такие рациональные методы испытаний, которые позволять прямо судить объ этихъ послѣднихъ качествахъ, какъ то: сопротивлѣніе цемента въ строгомъ смыслѣ этого слова, достаточной силѣ сокрушеніе его съ другими строительными материалами, сопротивлѣніе атмосфернымъ измѣненіямъ и т. д.

Испытания при настоящихъ условіяхъ казалось бы приносить лишь относительную пользу; тѣмъ не менѣе и въ настоящемъ своемъ видѣ эти испытания имѣютъ большое значеніе, такъ какъ, если они и не могутъ твердо установить качествъ даннаго цемента, то все-таки служать для сравненія испытуемыхъ цементовъ другъ съ другомъ и съ испытанными уже ранѣе продуктами, давшими на практикѣ хорошия результаты.

Ларошъ въ своемъ трудѣ «Гидротехническія работы» такъ выясняетъ положеніе вопроса.

«Если цементъ, приготовленный по извѣстному способу извѣстнымъ заводомъ, далъ въ продолженіи долгаго времени удовлетворительные результаты, то необходимо, чтобы производство во всѣхъ отношеніяхъ продолжало оставаться, по возможности, прежнимъ. Необходимо, чтобы составъ цемента, его плотность, степень измѣненія въ порошокъ и т. д. измѣнялись лишь въ самыхъ тѣсныхъ предѣлахъ. Необходимо также, чтобы продолжительность схватыванія занимала по возможности прежній промежутокъ времени, чтобы сопротивленіе растяженію или раздавливанію послѣ тѣхъ же промежутковъ времени не измѣнялось существенно при переходѣ отъ одного образца къ другому и т. д. Становится также понятной настойчивая тщательность, на первый взглядъ излишняя, съ которой подробно опредѣляются въ условіяхъ поставки требуемыя условія испытаний надъ цементами, съ цѣлью установить сравненіе различныхъ поставокъ».

Обыкновенный потребитель вообще говоря не имѣеть въ своемъ распоряженіи лабораторіи и не можетъ провѣрить качествъ цемента. Поэтому отъ поставщика онъ требуетъ гарантій, изложенныхъ въ условіяхъ подряда и выбранныхъ имъ самимъ. Ничто не мѣшаетъ ему для провѣрки отправить въ извѣстныя лабораторіи нѣсколько пробъ, данной поставки.

Для обычныхъ практическихъ примѣненій не слѣдуетъ ставить слишкомъ педантичныхъ требованій въ условіяхъ подряда: это повело бы къ тому, что пришлось бы заплатить слишкомъ дорого за продуктъ, исключительная качества котораго является къ тому же излишними. Частное лицо можетъ быть увѣreno, что получить портландскій цементъ, удовлетворяющій обычнымъ тре-

бованіямъ практики, если предъявить поставщику просто слѣдующія условія: а) возрастъ и б) сопротивленіе нормальна го раствора, сопротивленіе даже пониженное на 20% противъ обыкновенно разсчитываемыхъ.

Для менѣе грубыхъ работъ, какъ то: мощенія плитой, цистернъ, и т. д. слѣдуетъ дѣлать указанія въ условіяхъ подряда полностью.

**Торговыя сдѣлки.** Выполненіе большихъ работъ требуетъ часто громадныхъ количествъ цемента, такъ что вопросъ закупки является капитальнымъ и требуетъ, чтобы тщательно выработаннымъ контрактомъ было строго опредѣлена доставка партій.

Способъ укупорки долженъ быть предусмотрѣнъ: мѣшки или бочки.

Стоимость укупорки также опредѣляется: она включается или нѣтъ въ цѣну за бочку материала.

Оплачиваемый вѣсъ долженъ относиться къ вѣсу бочки netto, а не къ вѣсу бочки brutto (вѣсъ материала, включая сюда и вѣсъ самой бочки).

Поставщикъ отвѣчаетъ за качества, требуемыя условіями подряда.

Возрастъ цемента долженъ быть указанъ; это обстоятельство должно быть точно выяснено, такъ какъ сохраненіе цемента происходит или на заводѣ или на мѣстѣ работы, т. е., сложенными массами уже у потребителя. Сохраненіе цемента требуетъ постройки большихъ магазиновъ и влечетъ за собой расходы, тяжесть которыхъ падаетъ на ту или другую сторону.

Потребитель долженъ указать сроки послѣдовательныхъ доставокъ; это распределеніе поставки требуетъ соображеній, основанныхъ на вѣроятномъ ходѣ работы, причемъ принимаются въ разсчетъ разныя случайности.

Обыкновенно, упакованные материалы принимаются поставщикомъ назадъ отъ потребителя, причемъ срокъ ихъ возврата на заводѣ и стоимость ихъ въ случаѣ потери устанавливаются заранѣе.

Неустойки разнаго рода также вписываются въ контрактъ; онъ относятся главнымъ образомъ къ просрочки, касающейся доставки партіи поставщикомъ, приемки ея покупателемъ и возврата упаковки.

При разныхъ смѣтахъ касательно дать не слѣдуетъ упускать изъ вида что въ зимнее время работы идутъ медленнѣе.

Сроки платежей устанавливаются съ помощью юрисконсульта на случай возможныхъ столкновеній.

§ 3.

**Шлаковые цементы.**

**Общія замѣчанія.** Шлаки получаются при плавленіи рудныхъ породъ. Плавленіе производится въ доменныхъ печахъ, гдѣ оно облегчается участіемъ какого либо плавящаго вещества (флюса), напр. известняка или доломита.

Въ металлургическомъ дѣлѣ шлакъ причиняетъ много хлопотъ, такъ какъ отвалами его приходится загромождать значительныя площади.

Поэтому постоянно дѣлались попытки извлечь пользу изъ этихъ побочныхъ продуктовъ. Докторъ Кенвиль въ «Moniteur scientifique» за сентябрь 1880 г. перечисляетъ ихъ многочисленные примѣненія для мостовыхъ, кирпичей, черепицъ, искусственныхъ валуновъ для балласта, материаловъ для бетонированія, шоссейной настилки и т. д.

Самое счастливое примѣненіе шлаковъ состоить въ переработкѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ цементъ.

Испытаны уже различные способы, но мы здѣсь ставимъ себѣ задачей только изложеніе того широкаго примѣненія въ промышленности, которое заняли въ послѣдніе годы цементы изъ основныхъ шлаковъ \*).

**Принципы производства.** Нѣкоторые шлаки, обращенные въ порошкообразное состояніе, обладаютъ свойствомъ давать въ смѣси съ гашеною известью превосходный цементъ.

Для этого годится не каждый шлакъ: онъ долженъ представлять определенный составъ,—долженъ быть основнымъ т. е. содержать известістый избытокъ извести. Говоря научно, эквивалентъ кремнезема, рассматриваемаго какъ кислота, долженъ быть меньше эквивалента глинозема и извести, рассматриваемыхъ какъ основанія.

Средніе и кислые шлаки не пригодны для производства цементовъ.

\*) Слѣдующія свѣдѣнія заимствованы у фабрикантовъ и изъ различныхъ источниковъ, главнѣйшиѳ изъ которыхъ суть: работы Тетмайера, les Annales de la Construction; интересный докладъ М. Е. Коммермана, помещенный въ „Les Annales de l'Association des ingenieurs de Gand. 1-ое изданіе 1891—92 гг. и т. д.

Тотчасъ послѣ выхода изъ доменной печи, шлакъ долженъ быть обращенъ въ порошокъ; для этого выходящій изъ печи шлакъ подвергаютъ дѣйствию сильнаго потока холодной воды. Шлакъ отъ этого разсыпается въ зерна и дѣлается съ виду похожъ на крупную поваренную соль; такой продуктъ обладаетъ тѣмъ большей энергией, чѣмъ сильнѣе и холоднѣе была струя воды и чѣмъ выше температура шлака.

Зерненый (гранулированный) продуктъ подвергается просушкѣ, съ цѣлью изгнать влажность, которую онъ неизбѣжно содержитъ, затѣмъ его обращаютъ въ порошокъ подъ жерновами; и затѣмъ уже смѣшиваются съ известью. Количество входящей извести различно: оно зависитъ отъ природы шлака и колеблется между 15% и 30%.

Употребленіе для этого гидравлической извести не необходимо: достаточно и жирной извести. Жирная извѣсть, хорошо обожженная, разбивается на куски величиной въ кулакъ, складывается слоями отъ 0,15м. до 0,20м. толщиною и поливается водой до тѣхъ поръ пока не обратится въ порошокъ. Этотъ послѣдній пропускается сквозь сито; отсѣянный порошокъ извести долженъ быть мягокъ на ощупь и не долженъ содержать ни малѣйшихъ отдѣльныхъ зеренъ.

Смѣсь двухъ порошковъ снова подвергается перемалыванію, которое завершаетъ размельченіе зеренъ, могущихъ еще тамъ оставаться.

Послѣдняя операций соединенія этихъ двухъ продуктовъ завершается въ цилиндрическихъ аппаратахъ, носящихъ название гомогенизаторовъ, заключающихъ въ себѣ чугунные шары и вращающихся съ большой скоростью.

**Преимущества шлак. цемента.** 1º Шлаковый цементъ представляетъ большія сопротивленія растяженію, которыхъ соперничать съ сопротивленіемъ лучшихъ портландскихъ цементовъ.

Офиціальная испытанія, произведенныя въ 1886 г. въ Германіи, дали сопротивленія отъ 27 до 28 килогр. для растворовъ 1:3 по прошествіи 28 дней.

Van Horenbeeck получиль аналогичные результаты надъ образцами этого цемента изъ Сольнесса.

Обозначеніе 1:3 показываетъ, что растворъ составленъ изъ одной части цемента и трехъ частей песку.

Мы не станемъ утомлять читателя изложеніемъ ряда цифръ, а замѣтимъ только, что для всѣхъ потребностей практики растворы изъ шлаковыхъ цементовъ даютъ надежное сопротивленіе, равное сопротивленію портландскихъ цементовъ.

Такимъ сопротивлениемъ шлаковые цементы обязаны ихъ очень значительному измельчению, благодаря чьему всѣ частицы песку спаиваются въ прочную массу.

Дѣйствительно, на ситѣ въ 900 — 2.500 отверстій уже не получается, вообще говоря, никакого остатка; а на ситѣ въ 5.000 отверстій остатокъ измѣняется отъ 2% до 10%.

2º. Этотъ цементъ можетъ употребляться въ дѣло непосредственно вслѣдъ за изготошеніемъ. Сама его природа указываетъ, что онъ не можетъ содержать негашеной извести, вслѣдствіе которой вызываетъ распаденіе массива.

3º. Удѣльный вѣсъ его приблизительно = 2.75. Плотность измѣняется отъ 0,900 килогр. до 1 килогр. въ литрѣ порошка. Такая малая плотность является достоинствомъ, такъ какъ данный вѣсъ шлакового цемента обусловливаетъ выходъ тѣста болѣе значительный, чѣмъ при примѣненіи эквивалентнаго количества портландскаго цемента. Это качество является особенно важнымъ, когда дѣло идетъ о непроницаемыхъ растворахъ.

Выгоды его сказываются также на расходахъ по перевозкѣ.

4º. Шлаковый цементъ вознаграждаетъ свое примѣненіе еще тѣмъ, что стоять почти на 30% дешевле портландскаго.

5º. Особенно онъ пригоденъ для работъ въ прѣсной водѣ; его мелкость гарантируетъ большое сопротивленіе въ связи съ большой непроницаемостью.

**Недостатки.** 1º. Схватываніе шлакового цемента совершается нѣсколько медленно—не ранѣе 8—12 час. Въ работахъ, ведущихся очень быстро, эта медленность схватыванія не пригодна. Съ другой стороны, она составляетъ извѣстнаго рода преимущество, такъ какъ позволяетъ манипулировать съ большими массами, заранѣе замѣшанными.

2º. На воздухѣ шлаковый цементъ менѣе проченъ, чѣмъ портландскій: онъ скорѣе растрескивается. Это явленіе обусловливается сущностью процесса затвердѣванія этого цемента, которое требуетъ постоянной влажности. Достаточно полная теорія растрескиванія была предложена Тетмайеромъ. До нѣкоторой степени можно избѣжать этого зла, обильно обливая водой въ теченіе пятнадцати дней вновь сооруженную постройку. Этимъ объясняется успѣхъ построекъ изъ шлакового цемента въ сырыхъ и затопляемыхъ мѣстностяхъ.

3º. Онъ оказывается чувствительнымъ къ дѣйствію холода; поэтому шлаковый цементъ не слѣдуетъ примѣнять въ зимнее время на открытомъ воздухѣ.

4º. На него действует морская вода.

Некоторые инженеры, производившие морские работы, заявляли обратное, но опыты показали, что неизменность шлакового цемента въ данномъ случаѣ не длится болѣе одного года.

Многіе англійскіе инженеры держатся мнѣнія, что шлаковый бетонъ хорошо сопротивляется морской водѣ какъ въ подводныхъ такъ и въ надводныхъ частяхъ сооруженій; они ссылаются при этомъ на водорѣзную плотину длиной около 260 метровъ близъ Skiningrove на самой выдающейся конечности ѿвернаго Йоркшира,—плотину выдержавшую втечениіи многихъ лѣтъ нападеніе моря, не обнаруживая никакихъ слѣдовъ поврежденія; только подводная часть облицовки на глубинѣ 0,22м. нѣсколько измѣнилась, но это измѣненіе едва замѣтно.

**Примѣненія.** Шлаковый цементъ представляетъ въ специальныхъ случаяхъ, благодаря своимъ качествамъ, весьма замѣчательные преимущества. Въ 1886 г. продукты этого рода вывозились уже на большія разстоянія и отправлялись даже въ Австралию, Бразилію, Чили, Норвегію и т. д.

Шлаковый бетонъ примѣнялся при сооруженіяхъ: шлюзы, сводовъ, мостовыхъ устоевъ, запрудъ, водостоковъ и т. д.

Въ XI главѣ читатель встрѣтится съ нѣкоторыми примѣненіями, сообщенными Тетмайеромъ.

Во Франціи шлаковый цементъ примѣнялся большими компаниями при работахъ по постройкѣ желѣзныхъ дорогъ.

Въ Парижѣ онъ примѣненъ при сооруженіяхъ деревянныхъ мостовыхъ Сентъ-Жерменского предмѣстія и Avenue de la Republique; имъ же воспользовались для устройства водостоковъ и улучшенія судоходства по Сенѣ.

Въ Россіи, Германіи и Австріи онъ фигурируетъ въ казенныхъ работахъ, отдаваемыхъ на подрядъ съ торговъ. К° Ротшильдъ въ Батумѣ употребляетъ его въ дѣло при сооруженіяхъ въ Закавказье.

Словомъ, во всѣхъ странахъ шлаковый цементъ уже получилось значительное примѣненіе.

#### § 4.

### **Преимущества цементовъ.**

Цементы представляютъ важныя техническія преимущества при производствѣ работъ.

Растворы цемента, благодаря однообразию своего состава, оказываются сопротивлением значительно высшія, чѣмъ сопротивлениія лучшихъ известковыхъ растворовъ.

Эти сопротивлениія позволяютъ уменьшать толщину различныхъ массивовъ.

Мы видимъ тому ежедневное доказательство на маленькихъ сводахъ, служащихъ для соединенія другъ съ другомъ паралельныхъ арокъ или балокъ въ металлическихъ мостахъ; эти своды, пониженные вообще въ отношеніи 1:10 и достигающіе до 1,50м. въ пролетъ, складываются изъ кирпичей на цементномъ растворѣ. При толщинѣ въ 0,11м. (въ одинъ слой) эти своды отлично служатъ.

Примѣненіе обыкновенного раствора потребовало бы добавочнаго слоя кирпичей.

Къ тому же заключенію придемъ, разматривая размѣры, требуемые для толщины сводовъ различныхъ пролетовъ въ маленькихъ мостахъ изъ кирпича.

Отъ 0,00м. до 1,20м.	требуется 0,11м. толщины или одинъ слой.
» 1,20м.	» 4,00м.
» 4,00м.	» 8,00м.
» 8,00м.	» 12,00м.

При работахъ съ обыкновеннымъ растворомъ приходится надбавлять лишній слой. (Debauve, ponts en maçonnerie).

„La Revue du Génie Militaire“ показываетъ, что бетонъ, содержащий на куб. метръ около 180 килогр. цемента, позволяетъ дѣлать толщину сводовъ отъ 5 до 6 разъ меньшую, чѣмъ кирпичъ или песчаникъ.

Далѣе, присутствіе цемента устраниетъ опасность неравномѣрнаго осѣданія.

По этой причинѣ является еще одно большое удобство применения цемента въ каменныхъ работахъ: горизонтальное расположение рядовъ камней вовсе не является существеннымъ требованиемъ успѣха постройки. Цементъ, образующій монолитъ, допускаетъ примѣненіе материаловъ неправильной формы: въ этомъ случаѣ можно употреблять неотесанный бутовой камень, тогда какъ при обыкновенныхъ растворахъ, необходимо выровнять этотъ камень для горизонтальной кладки, чтобы быть увѣреннымъ въ равномѣрности осѣданія.

Это свойство особенно драгоценно при постройкѣ большихъ мостовъ. Прежде, когда своды строились изъ тесового камня съ промежутками, заполненными бутовымъ камнемъ, неравно-

мърность осѣданія неизбѣжно вызывала при снятіи кружаль изъ подъ свода расклеваніе между замкомъ и корпусомъ свода, что вызывало необходимость употребленія желѣзныхъ связей во всѣхъ каменныхъ сооруженіяхъ. Цементъ дѣлаетъ это приспособленіе излишнимъ.

Растворы, богатые цементомъ, непроницаемы для воды; растворы, относительно бѣдные имъ, обладаютъ свойствомъ быстро затягиваться, т. е. становиться также непроницаемыми.

Le Chatelier отрицаетъ недостатокъ непроницаемости, который иногда приписываютъ не достаточно плотнымъ цементнымъ растворамъ; онъ показываетъ, что такие растворы обладаютъ свойствомъ сами собой затягивать свои пустоты, разъ въ нихъ попала вода; тогда какъ при тѣхъ же самыхъ условіяхъ гидравлическая известь размывается.

Сооруженія на цементнѣ, оказывается, отлично сопротивляются дѣйствію огня. Это доказалъ страшный пожаръ въ Чикаго, 15 лѣтъ тому назадъ.

Цементы являются незамѣнимымъ средствомъ для процессовъ инжекціи, состоящей въ нагнетаніи ихъ растворовъ въ разсѣлины и въ частности подъ основаніе фундаментовъ; такие растворы заполняютъ пустоты, уничтожаютъ размывъ почвы и восстанавливаютъ прочность постройки.

Наконецъ, ежедневно практика открываетъ новыя преимущества цемента.

Цементы представляютъ надежное средство въ тѣхъ сомнительныхъ и аномальныхъ случаяхъ, гдѣ предвидятся обстоятельства, могущія подвергнуть прочность постройки тяжелымъ испытаніямъ.

Употребленіе ихъ въ дѣло очень удобно, такъ какъ для этого не требуется никакой предварительной подготовки, какъ-то: гашенія, просеиванія, измельченія и т. д.

**Недостатки цементовъ.** Пока еще цементы очень дорогой продуктъ; однако за 20—25 фр. боченокъ (взятый прямо съ завода) можно получить цементъ прекрасного качества.

Сохраненіе цементовъ (вылеживаніе) затруднительно: оно требуетъ постройки спеціальныхъ хранилищъ.

## § 5.

### Т р а с с ь.

**Общія замѣчанія.** Трассъ относится къ классу пущдоланъ. Эти послѣднія, будучи затворены одинъ или съ пескомъ, не способны дать твердѣющаго тѣста—растворъ. Только въ смѣси съ известью они проявляютъ гидравлическія свойства.

Трассъ—вулканическаго происхожденія; геологія приписываетъ его образованіе грязевымъ изверженіямъ древнихъ кратерныхъ озеръ. Долина Рейна между Кельномъ и Майнцомъ представляетъ центръ залежей его, питающихъ Германію, Голландію, Бельгію и сѣверъ Франціи. Главныя мѣста, уже давно эксплуатируемыхъ, находятся въ Аnderнахѣ, Боннѣ, Броль. Теперь эти мѣста идутъ къ быстрому истощенію; однако еще недавно пріимѣняли трассъ, какъ строительный камень, повсюду вплоть до предѣловъ Сѣвернаго моря.

Sganzin утверждаетъ, что разрушение нѣкоторыхъ готическихъ храмовъ, выстроенныхъ изъ трассового камня, послужило для приготовленія растворовъ во время перестройки шлюзъ у Slyken'a близъ Остенде.

Трассомъ называется собственно порошокъ, получаемый изъ трассового камня (туфа); этотъ послѣдній и находится въ про дажѣ. Цвѣтъ этого камня измѣняется отъ синяго до желтаго. Самый лучшій трассъ имѣть желтовато-сѣрий цвѣтъ; хороший трассовый камень долженъ быть твердымъ и звучнымъ, имѣть въ изломѣ острыя ребра. Кусокъ его, взятый въ руку и сильно сжатый, затѣмъ погруженный въ воду, не долженъ оставлять слѣдовъ пыли на поверхности; вынутый изъ воды, онъ долженъ оставаться цѣльнымъ и не показывать признаковъ распаденія.

Вѣсъ кубического метра трассового камня не превышаетъ 1100 килогр.;—собственно же трассъ въ порошкѣ вѣсить приблизительно 940 килогр.

Трассовый камень сильно поглащаетъ воду—до  $\frac{2}{7}$  своего вѣса, на что при закупкѣ, конечно, слѣдуетъ обращать вниманіе.

**Свойства, предъявляемыя требованія, примѣненіе.** Своими гидравлическими свойствами трассъ много обязанъ содержанию въ немъ студенистаго кремнезема. До сихъ поръ, однако, анализъ не установилъ достаточно точно роли и процентнаго содержанія составляющихъ трассъ элементовъ; поэтому-то во Франціи требованія ограничиваются только указаніемъ maximum'а въ 35% нерастворимаго въ кислотахъ и minimum'а въ 45% для кремнезема и глинозема, растворимыхъ въ щелочахъ и кислотахъ.

Бельгійскія подрядныя условія ничего не говорять о химическомъ составѣ.

Если трассъ поставляется въ видѣ порошка, то химическій анализъ его не можетъ представить никакой гарантіи; въ данномъ случаѣ, какъ и для цемента, два образца этого порошка, одинаковыхъ по химическому составу, могутъ обладать вполнѣ отличными другъ отъ друга качествами.

Этотъ случай имѣеть мѣсто при нѣкоторыхъ разновидностяхъ, напр. при дикомъ трассѣ (trass sauvage, Wilde Trass), который встрѣчается въ природѣ въ готовомъ порошкообразномъ видѣ; онъ не даеть твердѣнія съ известью. Такова главная причина, заставившая на рынкахъ установить поставку трассы въ кускахъ.

Въ Бельгии каждый кусокъ долженъ вѣсить не менѣе 7 килогр.; во Франціи считаютъ негодными куски, объемъ которыхъ менѣе 250 куб. сант.

Это требование, относящееся къ величинѣ, имѣеть цѣлью устранить присутствіе мелкихъ, вредно дѣйствующихъ продуктовъ, получаемыхъ при добывѣ камня въ каменноломняхъ: Knippen, Tauch, Pfeifen и т. д.

Трасса стоять дороже цемента, но не обладаетъ столь высокимъ сопротивленіемъ послѣдняго.

Защитники трассы выдвигаютъ на первый планъ легкость его примѣненія; это справедливо съ точки зрѣнія его сохраненія, которое не требуетъ никакихъ особыхъ заботъ. Дѣйствительно, трасса можно держать на открытомъ воздухѣ, не боясь порчи. Подъ водой онъ не даетъ разрушенія, но, пропитавшись влажностью, замедляетъ схватываніе.

Зато манипуляціи съ цементомъ проще, такъ какъ послѣдній сдается въ склады въ формѣ порошка, готоваго уже для раствора, тогда какъ трасса надо еще размолоть. Эта послѣдняя операція производится обыкновенно на мѣстѣ работы въ размалывающихъ аппаратахъ, измельчающихъ—трасса, песокъ и известъ въ пропорціи, необходимой для раствора.

Этотъ растворъ жиренъ, хорошо вяжется и легко поддается утрамбовкѣ; къ тому же онъ обладаетъ драгоценнымъ качествомъ: подъ водой даетъ мало известковаго молока.

Въ Германіи трасса въ большомъ количествѣ идетъ на бетонныя работы по фортификаціи; тамъ очень цѣнится медленность его затвердѣванія, позволяющая достигать прочного сопряженія между двумя разновременно отлитыми частями массива. Съ другой стороны, является большое практическое неудобство: формы для отливки бетона и кружала изъ подъ сводовъ, въ ожиданіи начала схватыванія, должны быть оставлены на долгое время въ покоя, и массивы нельзя возводить съ той скоростью, которую допускаетъ примѣненіе цементовъ.

## ГЛАВА III.

### Качества и заготовление каменныхъ материаловъ.

#### § 1.

##### Пески и валуны.

Въ этой главѣ мы ограничимся изложеніемъ промышленныхъ пріемовъ, касающихся заготовленія материаловъ, добываемыхъ со дна водныхъ бассейновъ.

Продукты этой добычи все шире и шире примѣняются въ бетонномъ дѣлѣ; ихъ преимущество состоить въ ихъ изобилии въ природѣ, дешевизнѣ и превосходныхъ качествахъ. Заготовленіе этихъ материаловъ заключаетъ въ себѣ двѣ операций: сортировку элементовъ по величинѣ и раздробленіе валуновъ слишкомъ большого объема.

Прежде чѣмъ описывать эти операции, мы дадимъ нѣкоторыя указанія относительно общихъ качествъ песковъ.

**Качества песковъ.** Кварцевые пески суть наилучшіе; они прекрасно сопротивляются всевозможнымъ химическимъ вліяніямъ, а также дѣйствію огня.

Слишкомъ мелкие пески, равно какъ глинистые и известковистые не употребляются при морскихъ сооруженіяхъ, т. к. пески такого рода подвержены вліянію химическихъ дѣйствій.

Морскіе пески содержать растворимыя соли, и потому ихъ нельзя вводить въ постройки, которая должны быть защищены отъ дѣйствія сырости; дабы возможно было утилизировать такие пески, ихъ предварительно раскладываютъ тонкими слоями и дождь мало по малу выщелачиваетъ растворимыя соли.

Слѣдуетъ избѣгать присутствія органическихъ веществъ въ пескахъ, такъ какъ такія вещества мѣшаютъ схватыванію съ цементомъ.

Песокъ долженъ быть чистымъ; однако онъ допускаеть присутствіе около 10% пыли или глины. Въ извѣстныхъ случаяхъ разрѣщається и болѣе значительная пропорція постороннихъ ве-

ществъ, такъ какъ полученные сопротивленія, вообще говоря, достаточны и почти всегда превосходятъ величины, требуемыя практикой.

Промывка песка—операциѣ очень дорого стоящая; часто бываетъ лучше отказаться отъ нея и позаботиться—или закупить болѣе дорогой материалъ, или увеличить дозу цемента въ растворѣ.

Песокъ, содержащій крупныя и мелкія песчинки, лучше песка калиброваннаго т. е. такого, который состоить изъ частицъ одинаковыхъ размѣровъ. При неодинаковыхъ размѣрахъ частицъ употребленіе того же самаго количества цемента принесеть болѣе пользы, такъ какъ объемъ пустотъ въ этомъ случаѣ будетъ меньше. Въ Англіи принятая пропорція:  $\frac{1}{3}$  мелкихъ песчинокъ на  $\frac{2}{3}$  крупныхъ.

Сопротивленіе растворовъ цемента растетъ до известнаго предѣла вмѣстѣ съ величиной частицъ песку.

Крупные пески, также мелкій гравій предпочитаются мелкимъ пескамъ. Бетоны фортовъ Масскаго департамента, приготовленные на растворахъ, песокъ которыхъ заключаетъ въ себѣ всѣ продукты, величиной отъ 0,00м. до 0,02м., представляютъ убѣдительное доказательство этой истины. Изъ опытовъ надъ большими числомъ образчиковъ бетона, одинаковыхъ по составу (по пропорціи составляющихъ бетона), но разныхъ по природѣ входящаго въ нихъ песка, установлено превосходство мелкаго гравія. Такіе материалы сопротивляются вдвое большей нагрузкѣ, чѣмъ бетоны, приготовленные помошью песковъ изъ Кампіни и л'Еско.

Крупные пески обладаютъ еще однимъ хорошимъ качествомъ: они требуютъ при замѣшиваніи раствора меньше воды, чѣмъ пески мелкіе, а такъ какъ большая часть воды, пошедшей на приготовленіе раствора, испаряется во время отвердѣванія бетона, то очевидно, что, при прочихъ равныхъ условіяхъ, мелкій гравій дасть массивы менѣе пористые, чѣмъ мелкіе пески.

Угловатая форма песчинокъ, особенно въ известковыхъ растворахъ, обусловливаетъ сопротивленія гораздо болѣе значительныя, чѣмъ тѣ которыхъ получаются при круглой формѣ. Въ цементныхъ растворахъ это вліяніе менѣе чувствително.

**Искусственный песокъ.** Въ силу известныхъ обстоятельствъ, какъ то: отдаленности залеганія песку, трудности доступа къ нему и т. д., бываетъ иногда выгодно на мѣстѣ производства работъ получать искусственный песокъ путемъ размельченія камней.

«Revue du Génie militaire» (за мартъ и апрѣль 1891 г.) свидѣтельствуетъ о случаѣ, гдѣ производившій работы былъ уполномоченъ обратить въ песокъ известковые камни. Онъ воспользовался для этого дробильнымъ аппаратомъ Луазо.

Этотъ аппаратъ состоять изъ деревянной части, къ которой прикреплены 8 стальныхъ молотковъ вѣсомъ по  $1\frac{1}{2}$  килогр.; де-

ревянная часть вращается съ большой скоростью (1.000 оборотовъ въ минуту). Молотки ударяютъ и разбиваютъ камни, высыпаемые въ аппаратъ совкомъ. Два сита регулируютъ желанный размѣръ кусковъ; слишкомъ крупные куски задерживаются и подвергаются вторичному разбиванію. Если камни сопротивляются, то молотокъ уступаетъ имъ, но лишь съ тѣмъ чтобы снова подъ вліяніемъ центробѣжной силы проявить свое дѣйствіе, лишь только препятствіе устранилось. Этотъ аппаратъ, приводимый въ дѣйствіе локомобилемъ въ 3—4 лошадиныхъ силы, даетъ 8 куб. метровъ песку въ 10 часовъ.

Смотря по важности работъ, можно примѣнять дробильныя машины болѣе сильныя. Аппаратъ, снабженный 8 молотками въ сомъ по 10 килогр., можетъ дать 40 куб. метровъ песку въ день при затратѣ движущей силы въ 8 лошадиныхъ силъ.

Этимъ способомъ утилизируются различные материалы малой цѣнности: осколки камней, кирпичный бракъ, недожогъ гидравлической извести и т. д.

Опытное изслѣдованіе качествъ песка, полученного путемъ измельчанія камней, показало слѣдующее: кирпичики, приготовленные изъ раствора съ этимъ искусственнымъ продуктомъ, давали сопротивленіе вдвое большее противъ сопротивленія, получаемаго при участіи рѣчного песку.

**Камневидная составляющая (остовъ) бетона.** Остовъ бетона соивается изъ каменныхъ материаловъ малыхъ размѣровъ и неправильной формы.

Материалы эти бываютъ разной природы: примѣняютъ гравій, гальку, валуны, щебень, обломки изъ каменоломенъ, кирпичный щебень, измельченный шлакъ, окалину, коксъ и т. д.; основанія нѣкоторыхъ маяковъ въ Красномъ морѣ бетонированы съ обломками коралловъ.

Иногда для полученія остова комбинируютъ разные сорта материаловъ; такъ, напримѣръ, соединяютъ валуны съ кирпичнымъ щебнемъ, обыкновенный щебень съ валунами, кирпичный щебень со шлакомъ и т. д.

Въ V главѣ будетъ говорено о вліяніи, которое камневидная составляющая, съ точки зрѣнія ея химическихъ и физическихъ свойствъ, имѣеть на качества бетона.

**Утилизациѣ различныхъ валуновъ.** Здѣсь умѣстно будетъ мимоходомъ сказать о предпріятіяхъ, поставленныхъ въ необходимость прибѣгать къ черпанью камней со дна рѣкъ (драгировкѣ), чтобы добить материалъ, предназначаемый для бетонныхъ работъ.

При всякой драгировкѣ рѣдко удается строго урегулировать желаемая пропорціи песковъ и валуновъ; постоянно получается избытокъ того или другого материала, который, вообще говоря, запрещается сбрасывать обратно въ воду.

Напримѣръ: пусть требуется приготовить 100.000 куб. метровъ бетона, для чего надо 50.000 куб. метровъ песковъ и 70.000 куб. метровъ валуновъ. Очень возможно, что для полученія вышеупомянутаго количества песку, придется извлечь 80.000 куб. метровъ валуновъ; при этомъ, значитъ, получится излишекъ валуновъ въ 10.000 куб. метровъ. Когда излишекъ оказывается въ пескѣ, отъ него легко освободиться, т. к. онъ имѣть массу примѣненій.

Когда-же излишекъ въ валунахъ, то это обстоятельство болѣе стѣснительное: приходится стараться употребить этотъ излишекъ на мѣстѣ — на работы по устройству каменныхъ отсыпей, баллюстрированію путей, осушкѣ подлѣ каменныхъ работъ и т. д., если только предпріятіе само по себѣ нуждается въ этихъ работахъ. Въ противномъ случаѣ его продаютъ для упомянутыхъ же цѣлей.

Это обстоятельство играетъ громадную роль въ оцѣнкахъ подрядчиковъ; послѣдніе должны въ предѣлахъ возможнаго изучить богатства ложа, откуда придется черпать камни, и предугадать появленія избытковъ, для которыхъ надо заранѣе найти новые способы примѣненія и утилизациі.

Слѣдующія строки не имѣютъ особеннаго интереса въ экономическомъ отношеніи, но въ силу того, что дѣло это мало известно, укажемъ еще на декоративные эффекты, обязанные валунамъ.

Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, особенно по нижнему течению Сены, построены красивые дома и изящныя шале, главнымъ украшеніемъ которыхъ служатъ линіи со вкусомъ расположенныхъ бѣлыхъ и красныхъ кирпичей. Наполняющимъ матеріяломъ внутренней части каменныхъ сооруженій (за буткой) служатъ круглые, овальные или плоскіе валуны; облицовкѣ же наружныхъ частей придается особую красоту примѣненіе этихъ самыхъ валуновъ, образующихъ горизонтальные ряды. Лицевыя части ихъ тщательно скрѣплены портландскимъ цементомъ.

Во время удлиненія моста въ Жюрансонѣ, на ручейкѣ По, изъ этихъ матеріаловъ извлекли громадную пользу. Заполненіе тимпановъ было произведено путемъ каменныхъ работъ съ крупнымъ гравиемъ. Облицовки состояли изъ кирпичей, но между двумя рядами этихъ кирпичей вставили валуны, правильно расположенные въ формѣ реберъ. Эти валуны, взятые съ ихъ закругленной формой, образуютъ выступы; ихъ поверхность отполирована и натерта жиромъ. Въ цѣломъ это сооруженіе пріятно поражаетъ глазъ.

Наконецъ, валуны, замѣшанные съ цементомъ, примѣняются тысячью разныхъ способовъ къ орнаментаціи жилищъ, произведеній искусства, сельскихъ построекъ, и т. д.

§ 2.

### Сортировка песковъ и валуновъ.

Продукты рѣчной добычи (драгировки) рѣдко идутъ на приготовленіе бетоновъ безъ предварительной подготовки; они должны подвергнуться сортировкѣ, раздѣляющей обыкновенно эти продукты на три категоріи:

1º Песокъ, сохраняемый для приготовленія растворовъ.

2º Небольшіе валуны, имѣющіе размѣры, подходящіе для образованія остова монолита.

3º Валуны, слишкомъ крупные для ихъ примѣненія къ бетоннымъ работамъ, но которые впослѣдствіи подвергнутся измѣнению, или будутъ примѣнены въ томъ видѣ, какъ они получились при сортировкѣ, къ нѣкоторымъ специальнымъ работамъ.

Сортировка производится вручную или механически.

Эти два пріема сортировки были широко примѣнены съ нѣкоторыми измѣненіями, смотря по обстоятельствамъ, во время постройки 21 форта въ Масскомъ департаментѣ; разсмотрѣніе того и другого пріема позволить намъ найти систему наиболѣе выгодную.

Было заготовлено для всѣхъ фортовъ 1.200.000 куб. метровъ материаловъ драгировки.

Смотря по важности пунктовъ выгрузки, сортировали на мѣстѣ добычи массы материала отъ 100.000 до 400.000 куб. метровъ.

Среднее содержаніе каждого сорта, выраженное въ % на 1 куб. метръ, было слѣдующее:

35% и до 40% песку размѣрами . . . . .	0,00—0,02м.
55% " 60% валуновъ "	0,02—0,06м.
10% " 15% крупныхъ валун., превышавшихъ . . .	0,06м.

**Ручная сортировка.** Прежде всего замѣтимъ, что обыкновенная сортировка на грохотахъ разорительно дорогая операция; поэтому ее слѣдуетъ по возможности избѣгать.

Въ Масскомъ департаментѣ продукты драгировки, выгруженные, перевезенные и доставленные въ каждый форть, были расположены въ кучи (кавальеры) длиной отъ 80 до 100 метровъ, шириной отъ 10 до 15 метровъ и высотой отъ 2 до 3 метровъ. Грохота, вытянутые въ линію передъ такой кучей, состояли изъ металлическаго трельяжа (рѣшетины), съ отверстіями въ 0,02м., укрѣпленнаго на деревянномъ козлѣ; вся система получала известный наклонъ. Смѣсь бросали лопатками на грохочь; послѣдний пропускалъ черезъ себя песокъ, который принимался въ тачку, помѣщенную позади грохота и отправлялся въ складъ. Валуны, величиной отъ 0,02м. и до 0,06м., смѣшанные съ болѣе крупными кусками, не пропускались грохочомъ и принимались въ другую тачку, помѣщенную спереди у грохота. Они отодвигались дальше, чтобы подвергнуться отдѣленію отъ самыхъ крупныхъ.

*Примѣчаніе.* Этотъ пріемъ сортировки является крайне не экономичнымъ; если опредѣлить стоимость производства, окажется, что во всѣхъ случаяхъ практики одинъ человѣкъ въ день едва лишь въ состояніи изготовить 3 куб метра.

Такая малая производительность объясняется самой природой этого рода труда.

Рабочій, бросающій матеріялъ на рѣшето (грохочь), добрую часть времени употребляеть на то, чтобы инстинктивно поглядѣть какъ матеріаль просыпается.

Онъ долженъ трясти и чистить трельяжъ, чтобы удалить кусочки, забившіеся въ отверстія, долженъ останавливаться, когда откатчикъ увозить нагруженную тачку и замѣняеть ее порожней.

Несмотря на всѣ предосторожности, часть матеріала падаетъ мимо тачекъ и поэтому должна быть подобрана и снова брошена на рѣшето.

Наконецъ, надо отдѣлить еще валуны величиной отъ 0,02м. до 0,06м., смѣшанные съ болѣе крупными.

Не надо быть хорошимъ практикомъ, чтобы оцѣнить недостатки этого способа сортировки, имѣющей, кромѣ того, еще тѣ невыгоды, что она порождаетъ загроможденія, очень медленна и требуетъ специальныхъ помѣщений.


Въ Маасскихъ фортахъ этотъ способъ сортировки примѣнялся лишь предварительно, временно, пока не была установлена механическая сортировка.

**Механическая сортировка.** *Принципъ.* Механическая сортировка очень проста. Три наклонныхъ желѣзныхъ листа А, В, С (фиг. 2) расположены одинъ надъ другимъ. На верхнюю часть листа А высыпаютъ продукты рѣчной драгировки; этотъ листъ, снабженный отверстіями въ 0,06м. въ диаметрѣ, задерживаетъ крупные куски и позволяетъ падать болѣе мелкимъ, размѣрами отъ 0,00м. до 0,06м., на средній листъ В. Этотъ послѣдній, снабженный отверстіями въ 0,02м., пропускаетъ песокъ, который, падая на сплошной листъ С, автоматически направляется въ вагонъ, помѣщенный подъ аппаратомъ. Валуны, размѣромъ въ 0,02м.—0,06м., освобожденные отъ песку, спускаются по среднему листу В и попадаютъ въ слѣдующій вагонъ, поставленный на второмъ пути, паралельномъ первому. Крупные валуны изъ верхняго этажа скатываются и попадаютъ въ вагонъ, поставленный на третьемъ пути. Этотъ принципъ съ нѣкоторыми вариантиами и примѣняется почти повсюду.

Вотъ нѣкоторые основные случаи примѣненія этого принципа механической сортировки въ Маасскихъ фортахъ.

*Сортировка на мѣстѣ драгировки.* Иногда сортировка производилась на самомъ мѣстѣ добычи.

Достигнувъ вершины землечерпалки, продукты драгировки выливались изъ черпаковъ на желѣзный листъ, или на наклонную рѣшетку, прутья которой отстояли другъ отъ друга на 0,06м. Куски крупнѣе 0,06м. удерживаются этой рѣшеткой и скатываются въ правое отдѣленіе (фиг. 1) правой шаланды, поставленной рядомъ съ землечерпалкой.



Фиг. 1.

Смѣсь, величиной отъ 0,00 — 0,06м., свободно прошедшая черезъ отверстія упомянутой рѣшетки, сортируется на второмъ листѣ; валуны отъ 0,02м.—0,06м. падаютъ въ лѣвое отдѣленіе правой шаланды, раздѣленной перегородкой отъ праваго отдѣленія.

Третій, нижній листъ, наклоненный въ обратную сторону къ первымъ двумъ, принимаетъ песокъ, направляя его во вторую шаланду, подведенную къ другому борту землечерпалки.

Чтобы избѣжать нагроможденія материала, падающаго въ шаланду на одно и то же мѣсто, послѣднюю по мѣрѣ надобности двигали впередъ или назадъ вдоль землечерпалки; этотъ маневръ выполнялся воротомъ. Насосъ безпрерывно подавалъ струю воды, промывавшую продукты драгировки и тѣмъ облегчавшую опускание ихъ внизъ. Листы съ пробуравленными отверстіями пригодны для сортировки болѣе, чѣмъ рѣшетки съ продольными прутьями, ибо первые препятствуютъ прохожденію плоскихъ валуновъ. Отверстія листа, въ зависимости отъ наклона, должны имѣть диаметръ больший, чѣмъ требуется величиной проходящихъ черезъ эти отверстія камней.

Такъ, размѣръ камней въ 0,02м. требуетъ отверстій въ 0,024м., а размѣръ въ 0,06м. требуетъ отверстій отъ 0,065—0,07м. Отверстія расположены косыми рядами.

Нагруженные шаланды отводились къ набережной, гдѣ материалъ выгребался лопатами, грузился въ вагоны и отправлялся на мѣсто работы.

Эта система сортировки очень экономична, такъ какъ необходимый подъемъ материала на вершину землечерпалки съ пользой служить здѣсь для операций раздѣленія этого материала подъ дѣйствиемъ силы тяжести. Строительного материала для устройства такого приспособленія почти не требуется, т. к. вся затрата ограничивается нѣсколькими желѣзными листами.


Производительность (добыча и сортировка) при такомъ способѣ простиралась отъ 200 до 300 куб. метровъ въ 10 часовъ.

Если приходилось добывать въ день количества болѣе значительныхъ, напр. отъ 500 до 1000 куб. метровъ, то сортировка по такому способу являлась неосуществимой, т. к. не хватало мѣста для просѣиванія слишкомъ большой массы продукта. Въ этомъ случаѣ какъ сортировку, такъ и выгрузку производили механическимъ путемъ, относя то и другое на берегъ.

*Сортировка на берегу.* Нагруженная продуктами драгировка (не разсортированными), шаланды подводились подъ деревянный помостъ, устроенный у берега (фиг. 2). Материалы черпались изъ шаланды помощью элеватора, приводимаго въ движение локомобилемъ, поднимались на высоту около 8 м. и оттуда выливались на сортирующей аппаратъ, примыкающей къ элеватору.

Желѣзные листы были укреплены на простыхъ, круглыхъ бревнахъ. Рабочіе, помѣщенные на помостъ, устроенному на над-

лежащей высотъ, слѣдили за скатываніемъ и раздѣленіемъ матеріала, помѣшивая постоянно длинными скребками смѣсь, циркулировавшую по листамъ; сильный насосъ нагнеталъ на верхъ воду для промывки. Внизу сортирующаго аппарата пески и валуны принимались въ вагоны и немедленно доставлялись на мѣсто ихъ примѣненія. Вагоны имѣли вмѣстимость въ 2 куб. метра. Ширина пути, по которому двигались эти вагоны, равнялась 1 м.



Фиг. 2.

Система трехъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ, листовъ носить техническое название: кулуара. Такъ какъ этотъ послѣдній не можетъ обладать шириной большей, чѣмъ длина вагона, предназначеннаго принимать разсортированный матеріалъ, то въ интересахъ производства устраиваютъ рядомъ нѣсколько кулуаровъ располагая ихъ въѣрообразно, причемъ элеваторъ служить имъ общей вершиной. Рабочій, помѣщенный въ точкѣ ихъ пересѣченія, управляетъ затворомъ, регулирующимъ доступъ въ кулуары. При такомъ расположениіи легко заразъ получить три цѣпи по пяти вагоновъ въ каждой.

Издержки по обзаведенію, по этой системѣ, гораздо значительнѣе; но за то такое устройство позволяетъ приготовлять неограниченные количества матеріала и не нуждается въ ручной выгрузкѣ на набережную.

Такимъ образомъ шла сортировка матеріала въ разныхъ мѣстахъ при сооруженіи Маасскихъ фортовъ—всего въ размѣрѣ слишкомъ 800.000 куб. метровъ; ежедневная цифра добычи каждого изъ такихъ устройствъ составляла отъ 800 и до 1.000 куб. метровъ.

Этотъ пріемъ сортировки приложимъ ко всяkimъ положеніямъ. Мы укажемъ еще на слѣдующіе случаи примѣненія его.

Нужно было разсортовать при приступлени къ работамъ сложенный въ кучу материалъ свыше 100,000 куб. метровъ. Для этого былъ устроенъ сортировочный аппаратъ. Верхняя часть этой кучи, эксплуатируемая помошью вагончиковъ Дековиля, доставлялась по горизонтальнымъ путямъ къ устью аппарата высотой отъ 5,50м. до 6 м.; средній слой кучи, приблизительно на 3 м. лежавшій ниже уровня выгрузки въ сортировочный аппаратъ, извлекался лошадиной силой, а нижній подымался помошью механическихъ воротовъ.

Небольшія кучи сортировали также помошью подобныхъ механическихъ приспособленій, но имѣвшихъ высоту не болѣе 2,75—3м. Такъ какъ въ такихъ случаяхъ ежедневное потребленіе было незначительно, то не было надобности давать желѣзнымъ листамъ сильнаго наклона; это условіе уже само по себѣ позволяло нѣсколько уменьшить высоту аппарата, который въ обычныхъ случаяхъ никакъ не можетъ быть ниже 5 м. Разсортованные продукты падали въ вагончики Дековиля; разница высотъ двухъ типовъ повозокъ: большого вагона и вагонетки также отзывалась, конечно, на высотѣ сортировочнаго аппарата.

**Расположеніе путей въ сортировочной мастерской.** Надлежащій ходъ производства въ сортировочной мастерской требуетъ тщательно разсчитанного маневрированія вагоновъ; въ противномъ случаѣ является потеря времени отъ скучиванія ихъ и остановокъ, что влечеть за собой уменьшеніе производительности. Правильность маневрированія зависитъ отъ способа расположения путей. Фиг. 3 указываетъ намъ детали, позволяющіе избѣжать всякихъ колебаній при устройствѣ подобныхъ приспособленій.



Фиг. 3.

Три параллельныхъ пути подъ сортировочнымъ аппаратомъ соединяются въ точкахъ *b* и *c* съ общими эксцентриками; каждый изъ этихъ путей долженъ вмѣщать отъ 10 до 15 вагоновъ, такъ какъ вагонъ по наполненіи проталкивается немножко впередъ силой человѣка, чтобы дать мѣсто порожнему вагону. Когда вагоны наполнены, изъ нихъ составляютъ поѣздъ на отвѣтвленіи *cd*, откуда

лошадью ихъ отбуксировываютъ на *de*. Минимальная длина *cd* и *de* должна быть разсчитана сообразно длины поѣзда. Порожній поѣздъ приходитъ изъ *Z* по главному пути *r*; въ точкѣ *a* паровозъ отпѣляется, оставляетъ пустые вагоны и уходитъ боковыми путемъ *f*, чтобы заѣхать нагруженные вагоны на отвѣтвленіе *de*; ихъ уводить тѣмъ же самымъ путемъ *f* по направлению *Z*.

Пустые вагоны, оставленные паровозомъ въ точкѣ *a*, уводятся лошадью на отрѣзокъ *ab*, гдѣ ихъ расѣняютъ и по одиночкѣ подкатываютъ подъ сортировочный аппаратъ.

Тѣ же самыя манипуляціи повторяются безпрерывно.

Крупные валуны можно складывать въ *G*; тогда путь *o* будетъ служить для доставки измельченаго впослѣдствіи продукта.

**Основанія для опредѣленія стоимости производства.** При болѣе или менѣе нормальныхъ условіяхъ цѣна 1 куб. метра разсортированаго матеріала опредѣляется, какъ сумма стоимости всѣхъ операций вплоть до окончательной выгрузки его въ складъ, слѣдующими сравнительными цифрами:

Сортировка на берегу элеваторомъ . . . .	1
Сортировка на мѣстѣ драгировки . . . .	1.3
Сухая механическая сортировка . . . .	2.5
Ручная сортировка . . . .	7

Чтобы получить истинную величину стоимости производства, сюда надо ввести издергки по устройству сортировочныхъ приспособленій. При такомъ условіи оказывается, что наиболѣе экономичной является сортировка на мѣстѣ драгировки.

**Заключенія.** Очевидно описанные приемы не заключаютъ въ себѣ ничего новаго. Они очень распространены въ металлургіи и особенно цѣнятся въ каменноугольномъ дѣлѣ. Въ послѣднемъ случаѣ сортировочные устройства, снабженныя всѣми техническими усовершенствованіями, функционируютъ съ большимъ совершенствомъ. Тѣмъ не менѣе, полезно подчеркнуть тѣ выгоды, которыхъ практика въ правѣ ожидать отъ механической сортировки.

Вполнѣ достаточно имѣть нѣсколько бревенъ и надлежащей комплектъ желѣзныхъ листовъ, чтобы съ помощью такого матеріала устроить временное приспособленіе, способное къ удобной переноскѣ его съ мѣста на мѣсто. Какая либо случайная неровность земли, небольшая насыпь и т. д.—все это даетъ возможность безъ труда устроить требуемую платформу на высотѣ. При небольшой производительности, подвижнымъ составомъ могутъ служить маленькия вагонетки и даже тачки.

Вопросъ часто даже еще болѣе упрощается тѣмъ, что вмѣсто трехъ сортовъ материала имѣютъ дѣло съ выработкой только двухъ сортовъ его.

Прибавимъ еще, что механическая сортировка песковъ и валуновъ введена въ общественные работы не въ самое послѣднее только время. Эта, именно, система была примѣнена въ широкихъ размѣрахъ въ Женевѣ въ 1884 г. во время производства работъ по утилизаціи движущей силы Роны. Мы еще будемъ имѣть случай возвратиться къ этимъ работамъ.

**Приращеніе объема.** Объемъ смѣси различныхъ материаловъ меньше суммы объемовъ этихъ материаловъ, взятыхъ порознь.

Такъ, въ 1 куб. метрѣ смѣси можетъ заключаться:

Песку . . . . .	0,400	куб. метр.
Валуновъ . . . . .	0,600	" "
Крупныхъ валуновъ . . . . .	0,120	" "
Итого . . . . .		1,120 куб. метр.

Въ такомъ случаѣ говорятьъ, что приращеніе объема составляетъ 12%.

Величина приращенія объема различна: при трехъ сортахъ материаловъ она колеблется между 10% и 15%, при двухъ сортахъ—между 7% и 12%.

Приращеніе объема является важнымъ факторомъ, съ которымъ приходится считаться не только при работахъ, но и при коммерческихъ сдѣлкахъ.

Допустимъ слѣдующій случай:

Подрядчикъ обязуется поставить опредѣленное количество продуктовъ драгировки опредѣленного состава по отношенію къ пескамъ, валунамъ и крупнымъ валунамъ. Онъ сортируетъ ихъ на машинѣ и складываетъ на берегу. Измѣряется объемъ полученной кучи каждого сорта. Спрашивается, слѣдуетъ ли оплатить объемъ дѣйствительно полученный, взявъ сумму объемовъ всѣхъ кучъ, или же вычесть изъ этой суммы приращеніе объема?

Этотъ вопросъ издавна уже возбуждалъ много споровъ. Онъ имѣеть много общаго съ тѣмъ вопросомъ, который иногда возникаетъ при подрядахъ по производству земляныхъ работъ, именно—касательно условій перевозки земли. Поэтому лучше всего заранѣе точно условиться относительно роли приращенія объема.

Определение коэффициента приращения объема очень важно для подрядчика; и потому необходимы частые опыты, которые бы выяснили тѣ измѣненія, которымъ подвергается величина этого коэффициента.

Наконецъ, при вычисленіяхъ надо наблюдать за тѣмъ, чтобы примѣненіе этого коэффициента происходило разъ на всегда установленнымъ способомъ.

*Примѣръ.* Если сумма объемовъ матеріаловъ, обладающихъ приращениемъ объема въ 10%, дала въ итогѣ объемъ въ 20.000 куб. метровъ, то объемъ смѣси будетъ не:

$$20.000 - 10\% \text{ отъ } 20.000 = 18.000,$$

а, называя его черезъ  $x$ , мы должны вывести его величину изъ уравненія

$$x + 0,10 \cdot x = 20.000$$

$$x = \frac{20.000}{1.10} = 18.180$$

Мы особенно настаиваемъ на определенности примѣненія коэффициента приращенія объема, такъ какъ неправильность въ этомъ отношеніи можетъ повлечь за собой непріятныя послѣдствія, особенно когда дѣло идетъ о значительныхъ массахъ матеріаловъ.

### § 3.

#### **Дробленіе камней.**

Дробленіе камней почти постоянно сопровождаетъ производство бетона и потому въ этомъ параграфѣ мы даемъ обзоръ этой операции.

Слишкомъ крупные камни разбиваются на части на мѣстѣ ихъ добычи, съ цѣлью облегчить—нагрузку, доставку на мѣсто и дальнѣйшую ихъ обработку. Камни, доставленные въ мастерскую для размельченія, находятся въ кускахъ разной величины; самые крупные куски не должны быть болѣе 0,15 метр. Дробленіе производится вручную или механическимъ путемъ.

**Дробленіе вручную.—Стоимость этой операции.**—Камень дробится на части молоткомъ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рабочіе имѣютъ привычку работать стоя, тяжелыми молотками съ длинной рукояткой. Этотъ приемъ работы даетъ много браку и требуетъ непроизводительной затраты большой силы.

Добыча будетъ гораздо выше въ количественномъ и въ качественномъ отношеніи, когда рабочій, сидя, бьетъ легкимъ молоткомъ съ короткой рукояткой. При этой системѣ работа становится доступной даже для женщинъ и дѣтей. Точно также получаются

прекрасные результаты отъ примѣненія въ дѣло колотушекъ вѣсомъ отъ 1 до  $1\frac{1}{2}$  килогр., укрѣпленныхъ на длинной, гибкой рукояткѣ; для послѣдней лучше всего пользоваться орѣшникомъ.

Стоимость производства, измѣняется сообразно съ крѣпостью породы и степенью размельченія.

Одинъ рабочій въ 10 часовъ времени разбиваетъ отъ 3,5 до 4 куб. м. камней размѣромъ въ 0,06м. и средней крѣпости.

Цѣна за разбивку тѣмъ выше, чѣмъ мельче получаемый продуктъ.

Для матеріаловъ средней крѣпости можно пользоваться слѣдующей таблицей, дающей относительную стоимость измельченія въ зависимости отъ размѣра.

Если разбивка, размѣромъ въ 0,08м. обходится въ 1,00
То      "      "      0,06м. обойдется      "      1,50
"      "      "      0,04м.      "      1,80
"      "      "      0,015м. и до 0,03м.      "      2,40

**Механическое раздробленіе.** Механическое раздробленіе производится при помощи специальныхъ машинъ, называемыхъ дробилками.

Изъ дробилокъ известного типа болѣе всего примѣняются дробилки съ челюстями (щеками); онѣ строятся по первоначальному типу, придуманному Spencer'омъ и Clermonte'гемъ.

Принципъ ихъ состоитъ въ раздавливаніи матеріаловъ между двумя бороздчатыми челюстями (щеками) изъ литой стали. Одна челюсть неподвижна, другая—подвижна; послѣдняя поперемѣнно то удаляется, то приближается къ первой.

Другія дробилки, менѣе употребительныя, раздавливаютъ матеріаль между двумя горизонтальными цилиндрами, паралельно установленными и врачающимися съ большой скоростью, причемъ вращеніе одного происходитъ въ обратную сторону по отношенію къ вращенію другого. Расстояніе между двумя такими цилиндрами, снабженными стальными зубьями, регулируется, смотря по величинѣ получаемыхъ кусковъ.

Существуютъ еще другіе типы, устроенные по образцу дробилокъ, примѣняемыхъ при измельченіи рудъ.

Механическое раздробленіе приноситъ выгоду только при достаточно большомъ производствѣ. Не рекомендуется примѣнять механические пріемы раздробленія, разъ объемъ матеріала менѣе 5,000 куб. метровъ. Это обусловливается тѣмъ, что дробильные машины требуютъ особыхъ приготовлений по установкѣ, нуждаются въ затратѣ большой движущей силы, что содержание ихъ дорого и ходъ ихъ подверженъ частымъ остановкамъ. Если ко всѣмъ этимъ неудобствамъ прибавить еще стоимость покупки самой машины и стоимость разныхъ манипуляцій, обусловливающихъ правильное ея функционированіе, то станетъ ясно, что примѣненіе

дробилокъ выгодно только для большихъ производствъ, когда издержки по установкѣ ихъ могутъ быть погашены раскладкой на большую массу материала.

Коэффиціентъ полезнаго дѣйствія дробилокъ вообще очень незначителенъ: одна паровая лошадь не даетъ болѣе 5—6 куб. м. въ 10 часовъ.

Измельченный механически продуктъ часто бываетъ неудовлетворительного качества. Въ фортификаціонныхъ работахъ подобнаго рода продукты не пользуются довѣріемъ при приготовлениі бетоновъ, тѣмъ болѣе, что часть этихъ раздробленныхъ кусковъ оказывается трещиноватой. Съ другой стороны многіе куски, укладываюясь своей длиной по направлению желобковъ дробилки, выходятъ изъ нея не съ надлежащими размѣрами.

Потеря материала (бракъ) при механическомъ размельченіи значительна; правда, остатками пользуются, какъ пескомъ, но если этотъ песокъ слишкомъ плоскій, то онъ негодится для сооруженій, назначеніе которыхъ сопротивляется дѣйствію артиллерийскихъ снарядовъ.

*Устройство мастерской.* Мы здѣсь опишемъ вкратцѣ систему, примѣненную на фортахъ Масскаго департамента.

Подрядными условіями было разрѣшено примѣненіе камня въ раздробленномъ видѣ (щебня) въ размѣрѣ 20% отъ валуновъ, пошедшихъ на изготавленіе бетона. Эту пропорцію щебня ухитрились уменьшить, не вредя прочности массивовъ и не нарушая экономіи: дѣло въ томъ, что круглые валуны требуютъ затраты меньшаго количества раствора, чѣмъ битый камень (щебень).


При небольшомъ производствѣ раздробленіе производилось отъ руки; въ центрахъ же большой выгрузки были установлены дробилки упомянутой системы (съ челюстями).

Дробилка (фиг. 4) примыкала къ кучѣ валуновъ, размѣрами свыше 0,06м.; раздробленный материалъ доставлялся въ форты при посредствѣ рельсовыхъ путей (смотри фиг. 3, G).

Камни изъ кучи, нагруженные въ тачки или въ вагончики,сыпались въ воронку, изъ которой попадали между челюстей аппарата. Раздробленный материалъ падалъ на наклонный желѣзный листъ, усѣянный отверстіями, величиной въ 0,02м., въ его верхней части. Песокъ, проходя черезъ эти отверстія, скользилъ по сплошному нижнему листу въ вагонъ. Камни величиною 0,06—0,03 м., спускаясь по верхнему листу, падали во второй вагонъ.

*Сравненіе обѣихъ системъ раздробленія.* Повидимому описанное устройство механической мастерской должно бы обходиться дешево; однако если сравнить стоимость производства при той и другой системѣ, т. е. механическую разбивку и разбивку отъ руки, то мы съ удивленіемъ приходимъ къ обратному заключенію, убѣдить въ которомъ насть можетъ только детальное разсмотрѣніе вопроса.

Въ случаѣ разбивки оть руки, когда рабочіе получаютъ материалъ, непосредственно доставляемый на мѣсто работъ, ни малѣйшая посторонняя манипуляція не усложняла дѣла, кромѣ самаго раздробленія.



Фиг. 4.

Во второмъ случаѣ, при механической разбивкѣ, необходимо было, не принимая въ разсчетъ манипуляцій, требуемыхъ дробилкой, соблюденіе слѣдующихъ условій:

Надо было устроить пробѣгъ по вѣтвямъ длиной въ 500м.—600м. для образованія кавальера, форма котораго сверхъ того удовлетворяла бы условію удобной эксплоатациі его.

Далѣе, надо было брать тачкой сложенный такимъ образомъ материалъ и дать ему пройти разстояніе въ 30—40 м., прежде чѣмъ онъ попадеть въ дробилку. Наконецъ, надо было маневрировать внизу большими вагонами, предназначенными принимать раздробленный материалъ и отвозить его на главный путь.

Слuchaлось, что, не считая расходовъ, по покупкѣ, установкѣ и содержанію дробилокъ, не считая затратъ, получающихся отъ ихъ остановокъ, порчи и т. д., стоимость механической разбивки обходилась только немногимъ дешевле ручной.

За то этотъ послѣдній способъ имѣлъ то преимущество, что обусловливалъ получение однообразныхъ материаловъ, болѣе пригодныхъ для полученія бетона.

Теоретически говоря, выгодно принимать крупные валуны, по выходѣ ихъ изъ сортировочнаго аппарата, прямо въ дробилку; такъ, дѣйствительно, и поступали въ Женевѣ. При работахъ въ Масскихъ фортахъ подобное примѣненіе было неосуществимо; невозможно было доставить въ желаемый промежутокъ времени продукты драгировки въ раздробитель. Кромѣ того, имѣли въ виду не загромождать слишкомъ сортировочной мастерской, гдѣ въ теченіе часа, на ограниченномъ пространствѣ, выгружалось, сортировалось и отправлялось опредѣленное количество материаловъ.

## ГЛАВА IV.

### Растворы.

#### § 1.

#### Обстоятельства, вліяющія на качество растворовъ.

Основательное изученіе растворовъ—вещь очень неблагодарная, такъ какъ разногласіе опытныхъ данныхъ часто бываетъ очень трудно объяснимо теоріей. Поэтому въ практическомъ очеркѣ умѣстнѣе ограничиться знакомствомъ съ уже добытыми фактами и перечисленіемъ главнѣйшихъ принциповъ, неизмѣнность которыхъ стала всѣмъ извѣстной.

Мы займемся исключительно цементными растворами, такъ какъ этого рода смѣси чаще всего примѣняются въ бетонномъ дѣлѣ; другіе растворы, гораздо болѣе изученные, разбираются во всѣхъ техническихъ изданіяхъ.

Прежде всего мы разсмотримъ обстоятельства, вліяющія на ходъ и успѣхъ приготовленія раствора.

Послѣднее будетъ удачно, если, при данныхъ составныхъ частяхъ, растворъ дасть maximum сопротивленія и maximum силы сцѣпленія его съ каменными материалами. Въ извѣстныхъ случаяхъ отъ раствора требуютъ еще особаго свойства: *непроницаемости*.

**Сопротивленіе.** Вообще говоря, вяжущая способность (сила сцѣпленія) раствора съ камнями растеть вмѣстѣ съ сопротивленіемъ его; поэтому то, что будетъ говориться объ этомъ послѣднемъ свойствѣ, почти всегда приложимо и къ первому.

**Сухая смесь.** Цементъ и песокъ, идущіе на приготовленіе раствора, должны быть сначала тщательно смѣшаны между собой въ сухомъ видѣ для полученія однороднаго порошка агglomerата. Если цементъ предварительно затворить одинъ и потомъ прибавлять песокъ, то такой цементъ дасть тѣсто, которое затѣмъ не будетъ въ состояніи равномерно заполнить пустоты въ массѣ песка.

**Процессъ замѣшиванія (затворенія).** Качества раствора улучшаются съ энергичностью замѣшиванія; послѣднее же зависитъ отъ работоспособности аппарата. Съ аппаратомъ, плохо дѣйствующимъ,

можно также получить удовлетворительные результаты, но только при этомъ продолжительность операциі значительно затягнется, и, следовательно, продуктивность такого аппарата значительно уменьшится. Это послѣднее обстоятельство прямо указываетъ на выгоды примѣненія въ дѣло хорошаго замѣшивающаго аппарата.

При замѣшиваніи въ ручную приходится не только наблюдать за продолжительностью операциі и за консистенціей смѣси, но еще неизбѣжно имѣть дѣло съ очень малыми количествами смѣсей.

*Цементъ.* Цементъ, конечно, является главнымъ факторомъ сопротивленія раствора. Вспомнимъ, что доброкачественный портландскій цементъ долженъ быть хорошо измельченъ, долженъ быть тяжелымъ, имѣть возрастъ въ нѣсколько мѣсяцевъ и быть сохраняемымъ въ надлежащихъ условіяхъ.

Сопротивленіе раствора возрастаетъ съ увеличеніемъ дозы цемента; но это правило справедливо только до извѣстнаго предѣла. Предѣль этотъ, установленный опытнымъ путемъ, отвѣчаетъ приблизительно такой пропорціи: *одна часть песку на одну часть портландскаго цемента.* Подобный растворъ обладаетъ такимъ же сопротивленіемъ, какъ и растворъ изъ чистаго портландскаго цемента (безъ примѣси песку).

Что касается шлаковыхъ цементовъ, то *maxимум сопротивления ихъ растворовъ отвѣчаетъ: одной части цемента на три части песка.*

Весь 1 куб. метра портландскаго цемента принимаютъ равнымъ 1.300 килогр.; въ Англії и Германії принятая цифра 1.400 килогр.

Слѣдовательно, высшій предѣль сопротивленія раствора получится при отношеніи 1.300 килогр. цемента на 1 куб. метръ песку; при изготовлѣніи растворовъ, предназначающихся для обычныхъ каменныхъ работъ, нельзя спускаться ниже отношенія 100 килогр. цемента на 1 куб. м. песку, такъ какъ такой растворъ обладаетъ ничтожнымъ сопротивленіемъ.

Дальше мы увидимъ, какихъ отношеній цемента и песку придерживаются въ растворахъ, предназначенныхъ для бетонныхъ работъ.

*Песокъ.* Качество растворовъ улучшается вмѣсть съ чистотой песка и величиной его песчинокъ.

Крупный песокъ (гравій) не только увеличиваетъ конечное сопротивленіе монолита, но также вызываетъ его начальное сопротивленіе (съ самого начала работы). Это свойство крупнаго песка очень драгоценно для гидротехническихъ сооруженій и работъ на морѣ, гдѣ бываетъ очень важно располагать большими на-

чальными сопротивленіями; эти послѣднія даютъ возможность еще свѣжимъ, неокрѣпшимъ массивамъ сопротивляться разрушенію, причиняемому имъ дѣйствиемъ воды. Равнымъ образомъ это свойство играть важную роль при бетонныхъ постройкахъ, возводимыхъ на большой высотѣ и въ небольшой промежутокъ времени; оно также позволяетъ раньше снимать кружала изъ подъ сводовъ и разбирать формы для бетонныхъ отливокъ и тѣмъ самымъ даетъ сбереженіе въ утилизациі матеріала этихъ формъ.

Лучшій песокъ—это тотъ, который состоитъ изъ песчинокъ разной величины; чѣмъ разнобразіе въ этомъ отношеніи больше, тѣмъ меньше пустота въ пескѣ. Пользуются съ успѣхомъ гравіемъ, размѣромъ отъ 0,00 до 0,02м. въ диаметрѣ.

Крупные пески имѣютъ еще то преимущество, что, давая избытокъ сопротивленія, позволяютъ съ меньшей дозой цемента получить растворы столь же доброкачественные, какъ и при мелкихъ пескахъ съ болѣе богатымъ содержаніемъ цемента.

*Возрастъ.* Сопротивленіе растворовъ увеличивается съ течениемъ времени, причемъ процессъ этотъ совершается приблизительно слѣдующимъ образомъ: одной трети полнаго сопротивленія растворъ достигаетъ къ концу первого мѣсяца; половины—къ концу третьаго мѣсяца и двухъ третей—спустя полгода; послѣднюю же третью сопротивленія онъ приобрѣтаетъ медленно, годами; вотъ почему часто говорятъ: *цементный растворъ вытѣрываетъ съ теченіемъ времени.*

Однако нѣкоторые растворы, очевидно сомнительного качества, обнаруживали съ возрастомъ уменьшеніе сопротивленія.

Цементные растворы приобрѣтаютъ въ концѣ концовъ большую прочность во влажной средѣ и въ водѣ, чѣмъ на открытомъ воздухѣ. Однако въ началѣ сопротивленіе растворовъ меньше въ водѣ, чѣмъ на воздухѣ.

*Температура.*—А.—Цементные растворы и бетоны изготавливаются при температурѣ не ниже  $-5^{\circ}$  С.

При низкихъ температурахъ (до  $-5^{\circ}$ ), замедляется схватываніе и затвердѣваніе раствора; однако при повышеніи температуры такой растворъ возвращается въ нормальные условія безъ всякаго колебанія величины коэффиціента его сопротивленія.

В. При температурахъ ниже  $-5^{\circ}$  С прибавляютъ соль въ воду, служащую для приготовленія раствора. При этомъ схватываніе почти совсѣмъ останавливается; оно начинаетъ снова дѣйствовать только при возвращеніи раствора къ обыкновенной температурѣ; окончательное же сопротивленіе такого раствора является нѣсколько уменьшеннымъ.

Соль, какъ извѣстно, въ растворахъ болѣе или менѣе концентрированныхъ понижаетъ точку замерзанія воды: на этомъ и основано ея употребленіе. Если бы въ этомъ послѣднемъ случаѣ не было прибавлено соли и слѣдовательно ничто бы не помѣшало замерзанію воды, то расширение этой послѣдней при замерзаніи разрушило бы твердѣющій растворъ (мы знаемъ, что вода, обращаясь въ ледь, увеличивается въ объемѣ).

С. Самая благопріятная температура для приготовленія раствора колеблется между 14° С и 18° С; при этой температурѣ схватываніе идетъ нормально.

Д. Высокія температуры ускоряютъ схватываніе и потому, чтобы замедлить его, приходится иногда прибавлять хлористый кальцій въ воду, служащую для приготовленія раствора.

Въ растворахъ, приготовленныхъ при высокихъ температурахъ, сопротивленіе, особенно въ началѣ, интенсивно увеличивается; тѣмъ не менѣе конечное сопротивленіе такихъ растворовъ вообще не болѣе, а иногда даже менѣе конечнаго сопротивленія нормальныхъ растворовъ, приготовленныхъ при обыкновенной температурѣ.

*Вода.* Вода для затворенія должна примѣняться въ надлежащихъ количествахъ; однако, точную пропорцію ея трудно установить.

Для растворовъ изъ чистаго портландскаго цемента эта пропорція установлена математически точно: 250 литровъ воды на бочку материала.

Что же касается до песку, то его требуется, смотря по крупности его песчинокъ, разное количество.

Въ практикѣ совѣтуютъ производить затвореніе *усто*, т. е. употребляя по возможности менѣе воды. Избытокъ ея вреденъ, такъ какъ въ концѣ концовъ вся вода изъ раствора должна уйти путемъ испаренія; уходъ же ея оставляетъ пустоты, уменьшающія плотность раствора.

Съ другой стороны, не слѣдуетъ уклоняться въ другую крайность, уменьшая сверхъ мѣры пропорцію воды; лучше мириться съ нѣкоторымъ ея избыткомъ, что дѣлаетъ растворъ болѣе пластичнымъ и благопріятно отзывается на степени его смѣщенія съ камневидной составляющей бетона. Кромѣ того, нѣкоторый избытокъ воды позволяетъ быть увѣреннымъ, что химическая реакція между составляющими раствора совершились и что въ растворѣ не будутъ уже имѣть мѣсто дальнѣйшія явленія, вызываемыя неполной гидратацией цемента. Такое затвореніе еще до сихъ поръ рекомендуется при выполненіи работъ подъ водой, какъ будеть показано далѣе.

Вода должна быть хорошего качества; для этого годятся всѣ прѣсные воды; не слѣдуетъ только употреблять воду, содержащую извѣстное количество органическихъ остатковъ.

Температура воды должна заключаться между 10° С и 18° С. Морская вода замедляетъ схватываніе, не отражаясь вредно на окончательной величинѣ сопротивленія раствора. Въ массивахъ же значительной высоты ея примѣненіе должно быть запрещено, такъ какъ морская соли, вывѣтряясь, разрушаютъ облицовку.

*Растворъ, примѣняющійся въ морскихъ сооруженіяхъ.* Выше мы замѣтили, что мелкіе пески должны быть исключены изъ работы въ морской водѣ.

Слабыя пропорціи содержанія цемента въ растворѣ также не дозволяются никогда. Напомнимъ по этому случаю, что уменьшенію дозы цемента въ растворѣ и были обязаны главнымъ образомъ своимъ разрушениемъ въ Англіи, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, знаменитыя морскія сооруженія изъ бетона: плотины въ Абердинѣ, Фрезербургѣ, Буки; эти несчастія временно дискредитировали бетонъ. Однако разборъ обстоятельствъ дѣла показалъ, что монолитъ содержалъ только одну часть цемента на 7½ до 9 частей гравія и что по этому онъ неминуемо долженъ быть разрушился.

Растворъ, примѣняемый для морскихъ сооруженій, долженъ быть непроницаемымъ: количество цемента должно быть достаточнымъ, чтобы заполнить всѣ пустоты въ пескѣ.

Въ X главѣ, мы скажемъ нѣсколько подробнѣе о растворахъ, примѣняемыхъ для морскихъ сооруженій.

*Вторичное затвореніе.* Растворъ, еще не совсѣмъ затвердѣвшій, можетъ быть употребленъ въ дѣло даже спустя 20 — 40 часовъ послѣ его первоначального затворенія; для этого прибѣгаютъ ко вторичному затворенію (переколачиванію), прибавля къ нему новое количество воды.

Вновь затверденный растворъ принимаетъ окончательное сопротивленіе, мало различающееся отъ сопротивленія раствора, употребляемаго въ дѣло непосредственно вслѣдъ за изготавленіемъ.

Однако слѣдуетъ замѣтить, что вторичная прибавка воды ставить, вообще говоря, растворъ въ нѣсколько неблагопрѣятныя условія. Впрочемъ, эта прибавка неизбѣжна для растворовъ, примѣняемыхъ въ морскихъ сооруженіяхъ, ибо, какъ показалъ опытъ, въ этомъ случаѣ растворъ, переколоченный безъ воды, лишался своего сопротивленія.

Въ концѣ концовъ, вторичное затвореніе (переколачиваніе) — плохой способъ: онъ поглощаетъ массу ручного труда и указываетъ часто просто на небрежное веденіе дѣла.

**Связность.** Связность или сила сцепленія раствора съ камнями

зависить оть содержанія въ немъ цемента и увеличивается вмѣстѣ съ этимъ послѣднимъ.

Для проверки этого положенія связываютъ два кирпича другъ съ другомъ цементнымъ тѣстомъ и такую систему подвергаютъ дѣйствию растяженія; въ большинствѣ случаевъ разрывъ происходитъ въ массѣ кирпичей, а не въ толщѣ соединительного слоя. Если въ соединительному швѣ цементъ смѣшанъ съ пескомъ, то разрывъ происходитъ либо по линіи соединенія кирпичей и этого шва, либо въ самой толщинѣ шва.

Связность раствора зависитъ также отъ характера поверхности связываемыхъ камней; однако влияние послѣдняго фактора до сихъ поръ не изучено вполнѣ.

До нашихъ дней явленія связности были плохо изучены; причину этого мы должны искать въ трудности определенія степени связности.

**Непроницаемость.** Непроницаемость раствора также растетъ вмѣстѣ съ содержаніемъ въ немъ цемента. Однако, въ нѣкоторыхъ случаяхъ бываетъ безполезно увеличивать сверхъ мѣры пропорцію цемента; дѣйствительно, замѣчено, что растворы, содержащіе по меньшей мѣрѣ 350 килогр. цемента на 1 куб. метръ песка, становились по прошествіи нѣкотораго времени непроницаемыми даже въ томъ случаѣ, когда они были подвержены продолжительной фильтраціи.

При морскихъ работахъ всякую фильтрацію, даже кратковременную, и ту слѣдуетъ безусловно избѣгать; въ этомъ случаѣ составъ раствора непосредственно долженъ гарантировать непроницаемость.

Песокъ, составленный изъ смѣси разной величины зеренъ, наиболѣе благопріятствуетъ условіямъ непроницаемости, т. е. объемъ пустотъ такого песка является наименьшимъ.

Время, какъ мы только что видѣли, также увеличиваетъ непроницаемость растворовъ, подверженныхъ фильтраціи; однако послѣдніе, конечно, не должны быть ни трещиноватыми ни разсыпающимися. Известковые растворы не обладаютъ этимъ важнымъ свойствомъ.

Въ противоположность сопротивленію, непроницаемость возрастаетъ съ болѣе жидкимъ растворомъ; однако это свойство обнаруживается только при началѣ работы; спустя же нѣсколько мѣсяцевъ непроницаемость въ концѣ концовъ дѣлается одинаковой для растворовъ, застворенныхъ какъ жидкое, такъ и густое. Тѣмъ не менѣе, въ виду указанного только что свойства, рекомендуется растворы, предназначенные для морскихъ сооруженій, затворять жидкое.

Теоріей установлено различіе между проницаемостью и пористостью; эти два свойства имѣютъ много общаго. Однако бываютъ случаи, что одинъ и тотъ же растворъ можетъ быть почти вполнѣ

непроницаемымъ и въ то же время очень пористымъ. Это и есть какъ разъ случай раствора, богатаго цементомъ, но приготовленного съ помощью мелкихъ песковъ; по этой то причинѣ, главнымъ образомъ, и исключаются мелкие пески при морскихъ сооруженіяхъ.

§ 2.

**Приготовление раствора.**

Приготовленіе раствора выполняется или ручнымъ способомъ, или механическимъ.

Механическое приготовленіе требуетъ примѣненія аппаратовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе людьми, или животными, равно какъ водой, газомъ или паромъ и т. д.; по всей вѣроятности мы скоро дождемся того, что эти аппараты будутъ приводиться въ движение силой электричества.

Дѣйствительно, электрическая энергія призвана оказать громадныя услуги при выполненіи подобныхъ работъ, особенно въ нѣкоторыхъ рѣчныхъ и морскихъ сооруженіяхъ, гдѣ часто требуется, и притомъ очень быстро, защитить сооруженіе отъ неожиданного разрушенія, вызываемаго, напримѣръ, приливомъ, бурей и т. п.

Электричество сдѣлаетъ возможнымъ примѣненіе движущей силы рѣкъ и передачу этой энергіи по проводамъ на большія разстоянія къ мѣстамъ ея потребленія.

**Ручное приготовленіе.** Оно встрѣчается только въ мастерскихъ съ небольшой ежедневной выработкой; въ силу неизбѣжности оно также примѣняется при работахъ въ далекихъ странахъ, куда очень дорого стоило бы перевезти машины.

**Известковые растворы.** „Прямо на землѣ устраивается деревянная платформа; на этой платформѣ помѣщаются известное количество песку, необходимое для операциіи и этому песку лопатой придаются форму круглого бассейна, во внутрь которого вливается известное количество известковаго тѣста; послѣ этого приступаютъ къ тщательному перемѣшиванію песка съ известью при помощи деревянныхъ или желѣзныхъ скребковъ; рабочій, держа въ рукахъ скребокъ, старается сначала, толкая отъ себя скребокъ, сдавить массу на настилкѣ и размельчить глыбы; затѣмъ тащить скребокъ къ себѣ, чтобы приподнять массу и дать возможность песку, образующему стѣнки бассейна понемногу подсыпаться внизъ. Одинъ рабочій переворачиваетъ массу лопатой по мѣрѣ того, какъ другіе перемѣшиваютъ ее скребками; растворъ — готовъ, когда всѣ составные части хорошо перемѣшаны, т. е. когда не замѣтно болѣе никакихъ частицъ извести, отдѣленныхъ отъ песка; тогда

въ послѣдній разъ переворачиваютъ массу и несутъ для употребленія въ дѣло къ каменщикамъ“ (*Etude sur les mortiers, M. Foy*).

Описанная операциѣ приговленія известковаго раствора претерпѣваетъ нѣкоторыя измѣненія сообразно съ обычными приемами и условіями, въ которыхъ поставлена извѣстъ послѣ гашенія.

По большей части извѣстъ доставляется на мѣсто ея потребленія въ глыбахъ и здѣсь уже гасится. Въ дѣло употребляется такая извѣстъ спустя 3 — 4 дня послѣ гашенія; гашеная извѣстъ просыпается черезъ ивовое сито, чтобы удалить изъ нея недожогъ и куски плохо погашенные. Этотъ послѣдній результатъ достигается при оперированіи съ сухой смѣсью извести и песка: рабочій замѣчаетъ и удаляетъ куски дурнаго качества; къ несчастью этотъ приемъ вообще ненадеженъ, такъ какъ требуетъ большого вниманія со стороны рабочихъ.

*Растворы медленно схватывающагося цемента.* Растворъ приготавляется на прочномъ полу, настилка котораго покрыта листовымъ желѣзомъ.

Чтобы получить хороший продуктъ, надо оперировать надъ небольшими количествами.

Слѣдующій приемъ даетъ хорошіе результаты: три тачки, вмѣщающія 0,250 куб. м. вполнѣ сухого песку, доставляются на помостъ; на это количество песку высыпается цементъ въ пропорціи, требуемой растворомъ. Два человѣка тщательно перемѣшиваютъ эти материалы лопатами; послѣ этого прибавляется извѣстное количество воды и смѣсь тщательно опять перемѣшивается лопатами или скребкомъ. Нѣкоторые строители послѣ перемѣшиванія перебиваютъ растворъ еще помощью колотушекъ; этотъ старинный способъ является излишнимъ въ растворѣ съ портландскимъ цементомъ; послѣдній вовсе не нуждается, какъ известковые растворы, въ механической обработкѣ.

*Растворы романскаго цемента.* Затвореніе такого раствора представляетъ очень важную и въ тоже время очень капризную операцию; она требуетъ для своего выполненія очень опытныхъ рабочихъ.

„Слѣдуетъ оперировать заразъ съ незначительными количествами раствора, и затвореніе должно производиться кистью руки; количество воды не должно быть больше половины объема цемента. Сначала кажется, что этого количества воды недостаточно, ибо въ началѣ растворъ получается слишкомъ густымъ; но вскорѣ при дальнѣйшемъ растираніи онъ чувствительно размягчается. Готовый растворъ, хорошо затворенный, выглядитъ съ виду блестящимъ и слегка маслянистымъ.“ (*Etude sur les mortiers, par M. Foy*).

*Основанія для определенія стоимости ручного приготовленія* Обык-

новенно полагаютъ, что если стоимость ручного приготовленія известковаго раствора принять за . . . . .	1
то растворъ портландскаго цемента будетъ стоить . .	1,5
а " романсаго " , " , " . . . . .	2

Наблюденіе надъ изготошеніемъ 500 куб. метр. раствора портландскаго цемента показало, что двое рабочихъ, нагружавшихъ и перевозившихъ песокъ на разстояніи 10м. и высыпавшихъ мѣшки съ цементомъ, могли приготовить и нагрузить въ тачки въ продолженіе 10 часовъ 4 куб. метра раствора.

**Механическое приготовление.**—Механические аппараты можно разбить на двѣ категоріи, сообразно съ способомъ ихъ дѣйствія, опредѣляющимъ степень перемѣшиванія песка и цемента съ водой. Растворъ можно приготавлять двумя способами:

1°. Простымъ перемѣшиваніемъ безъ раздавливанія материаловъ.

2°. Перемѣшиваніемъ, сопровождаемымъ раздавливаніемъ, размельченiemъ материаловъ.

Нѣкоторые машины представляютъ собой сочетаніе обоихъ способовъ.

**Аппараты - смѣшиватели.** Первые аппараты этого рода были устроены не такъ давно. Первымъ по времени изобрѣтенія аппарата такого рода были грабли Пейроннэ.

**Грабли Пейроннэ.** Это приспособленіе состояло изъ большой грабли, снабженной большимъ числомъ желѣзныхъ зубьевъ; она вращалась въ сложенномъ изъ камня чанѣ, диаметръ котораго отъ 4 до 5 метровъ, а глубина отъ 0,30м. до 0,40м. Эта грабля, прикрепленная къ вертикальной деревянной рамѣ, приводилась въ движение лошадью, ходившей кругомъ чана. Прежде это приспособленіе часто употреблялось

Какъ ни не совершенъ и какъ ни примитивъ такой приборъ, однако важно то, что его очень легко устроить. Сочетаніе двухъ граблей крестъ на крестъ давало простой приборъ, удовлетворительно дѣйствующій.

**Бочки.** Описанный аппаратъ подвергся улучшенію; возникла идея усилить его работоспособность устройствомъ нѣсколькихъ грабель, расположенныхъ одна надъ другой. Ея то примѣненію и обязаны своимъ устройствомъ разнаго рода бочки.

Первые бочки появились при работахъ въ портахъ Лориена и Тулона.

Въ принципѣ онѣ состоятъ изъ чана,—прежде деревяннаго съ желѣзными обручами, — нынѣ изъ листового желѣза, — чана

высотой отъ 1,20м. до 1,50м. и діаметромъ отъ 0,80м. до 1,20м. Вертикальная, деревянная ось проходитъ по серединѣ аппарата, къ ней придѣланы грабли, расположенные одна надъ другой. При вращеніи оси зубья этихъ послѣднихъ проходятъ между другими зубьями, укрепленными въ стѣнкахъ внутри бочки. Благодаря такому расположению зубьевъ, масса, разрѣзываясь на части, вращаясь и надлежащимъ образомъ размѣшиваясь, доходить, описывая винтовую линію, до дна чана, гдѣ дверца, устроенная въ вертикальной стѣнкѣ, дасть выходъ уже готовой массы раствора.

Всѣ аппараты этого рода устраиваются по одному и тому же типу, измѣняются только очертанія и количество зубцовъ. Иногда не дѣлаютъ самой нижней грабли; ее тогда замѣняютъ двумя или четырьмя винтовыми лопастями, которые заново перемѣшиваютъ тѣсто, дошедшее до дна бочки.

Этотъ послѣдній типъ, 1,20м. — высоты и 0,80м. внутренняго діаметра, съ деревянной осью, снабженной четырьмя граблями, расположеннымими одна надъ другой, былъ примѣненъ при работахъ фортовъ Масскаго департамента,—работахъ, потребовавшихъ болѣе 600.000 куб. метровъ раствора.

*Бочка Роже.* М. Роже соединилъ обѣ системы смѣшиванія. Онъ снабдилъ нижнюю часть вертикальной оси обыкновенного типа бочекъ чугунными дисками, которые растирали уже перемѣшанный въ верхней части бочки материалъ. Выпусканіе раствора здѣсь производится черезъ два отверстія: на днѣ бочки и черезъ боковую дверцу.

*Винтъ Гревельдингера.* Въ 1857 г. Гревельдингеръ замѣшивалъ растворъ при содѣйствіи винта. Песокъ и цементъ бросались лопатой въ засыпанную воронку, въ которой сухое смѣшеніе этихъ материаловъ достигалось вращеніемъ вертикального конуса; вращеніемъ увлекалось и самое дно воронки. Выходъ сухой смѣси регулировался затворомъ; изъ воронки смѣсь направлялась въ цилиндръ, поставленный горизонтально, или слегка наклонно, ось вращенія которого была снабжена по всей своей длине винтовой поверхностью. Въ моментъ паденія массы, въ цилиндръ доставлялось желаемое количество воды. Увлажненные материалы продвигались подъ вращательнымъ дѣйствиемъ винта въ ковшъ. Этотъ приемъ приготовленія раствора былъ усовершенствованъ примѣнениемъ желѣзныхъ зубьевъ на деревянной оси, разрывающихъ и раздѣляющихъ тѣсто на части.

Растворъ принимался въ концѣ аппарата въ тачки, въ ваночки, или даже въ ведра, помѣщенныя на подвижной платформѣ; послѣдній способъ позволялъ очень легко замѣнять полныя ведра пустыми.

*Смѣшивающіе и размалывающіе аппараты.* Ронделе, занимавшійся исторіей этого рода аппаратовъ, полагаетъ, что они появились уже

послѣ известныхъ толчейныхъ машинъ, которая Bocklerius въ книгѣ, напечатанной въ 1662 г. въ Нюренбергѣ, называеть именемъ Tribomylosc (Theatrum Machinarum).

**Жернова.** Самые первые аппараты этого рода состояли изъ каменного жернова, вращавшагося въ бассейнѣ круглой формы; этотъ жерновъ бытъ насаженъ на ось, приводившуюся въ движение коннымъ приводомъ.

Эта система, слишкомъ тяжело приводимая въ движение, была впослѣдствіи усовершенствована. Прибору придали болѣе легкій ходъ примѣненіемъ жернововъ, похожихъ на колеса экипажей; работоспособность прибора увеличили сочетаніемъ двухъ или трехъ такихъ колесъ, вращавшихся въ одномъ и томъ же чанѣ, но обладавшихъ неодинаковыми радиусами; затѣмъ присоединили къ аппарату грабли, переворачивавшіе массу. Въ число подобныхъ аксессуаровъ вошли также скребки въ формѣ лемеха у плуга, отдѣлявшіе смѣсь отъ стѣнокъ чана. Чанъ дѣлся изъ дерева или чугуна. Примѣнялись разные способы наудобнѣйшаго опоражниванія чана; обыкновенно для этой цѣли устраивался опускной трапъ на днѣ чана.

**Бѣгуны.** Бѣгуны представляютъ, даже и со всѣми новѣйшими усовершенствованіями, попытку возврата къ первоначальнымъ жерновамъ. Примѣненіе въ дѣйствіе механической силы позволило придать значительный вѣсъ истирающимъ колесамъ.

Существенной частью такихъ аппаратовъ является чанъ изъ чугуна круглой формы, въ которомъ движутся два колеса (жернова) также изъ чугуна. Чанъ можетъ быть закрѣпленъ неподвижно; тогда колеса приводятся во движение вертикальной осью.

Иногда устраиваютъ неподвижными жернова: тогда чану сообщается вращательное движение помошью системы зубчатыхъ колесъ. Въ этомъ случаѣ жернова вращаются только вокругъ ихъ горизонтальной оси. Такъ какъ присутствіе въ смѣси твердаго тѣла можетъ испортить части механизма, то при устройствѣ колесъ принимаютъ известную предосторожность, именно позволяютъ вертикальной оси, на которой насажены эти колеса, подыматься въ обоихъ гнѣздахъ. Металлические лопаточки, укрѣпленные въ чанѣ, расположены такимъ образомъ, чтобы сгонять смѣсь въ поле дѣйствія жернововъ.

Дабы имѣть возможность съ малыми издержками производить починку износившагося аппарата, чаны снабжаютъ двойнымъ дномъ; такое дно приготавлиаютъ изъ вѣсколькихъ сегментовъ, изъ которыхъ каждый въ случаѣ порчи легко замѣнить новымъ.

Замѣтимъ въ заключеніе, что практика, повидимому, говоритъ въ пользу бѣгуновъ съ неподвижно укрѣпленнымъ чаномъ и съ

подвижными колесами: последнимъ расположениемъ ослабляется вредное дѣйствие толчковъ.

Кромѣ того, неподвижность чана позволяетъ автоматически опораживать его черезъ отверстіе, устроенное въ его днѣ.

Каждый жерновъ большихъ размѣровъ вѣситъ отъ 950 до 1.000 килог.; жернова малыхъ размѣровъ вѣсятъ отъ 500 до 600 килог.

**Общія замѣчанія.** Механические аппараты ставятся всегда подъ навѣсъ, т. к. приготовленіе раствора должно всегда происходить подъ кровлей.

Передача движенія устраивается или сверху, или снизу аппарата; она должна быть такъ расположена, чтобы не мѣшать производимымъ операциямъ: сухого смѣшиванія, нагрузки и выгрузки массы изъ аппарата. Доставка воды также должна быть обеспечена; по большей части ею заранѣе наполняется резервуаръ, помѣщенный выше аппарата. Струя регулируется краномъ; вода выбрасывается черезъ сито, устроенное на манеръ ситочки садовыхъ леекъ, въ видѣ снопа.

Песокъ и цементъ предварительно смѣшиваютъ въ сухомъ видѣ тутъ же у аппарата.

**Сравненіе различныхъ аппаратовъ.** Утверждаютъ, что бѣгуны даютъ самые лучшіе растворы; однако это строго справедливо лишь для известковыхъ растворовъ и пущцолановыхъ, но не относится къ цементнымъ растворамъ, особенно, если послѣдніе предназначены для фабрикаціи бетона.

Цементъ уже при фабрикації своей обращенъ въ тонкій порошокъ; и потому всякое добавочное размельченіе его является излишнимъ. Даже болѣе того, такъ какъ крупность частицъ песку увеличиваетъ сопротивленіе раствора, то очевидно, что мы получимъ обратные результаты, если станемъ эти зерна еще болѣе размельчать.

Аппараты-смѣшиватели въ сравненіи съ аппаратами смѣшивающими и размалывающими, представляютъ слѣдующія преимущества:

Они гораздо дешевле.

Установка ихъ проще и быстрѣе; ихъ вѣсъ меньше. Они легче приводятся въ движение. Полезное дѣйствие ихъ гораздо выше, равно какъ и качества даваемаго продукта.

Небольшіе аппараты этого типа могутъ быть приводимы въ движение человѣкомъ, тогда какъ бѣгуны всегда требуютъ наличности большой движущей силы. Часто смѣшивателямъ ставятъ въ упрекъ, что они потребляютъ слишкомъ много воды для успѣшнаго хода дѣла. Иногда этотъ упрекъ основателенъ, но дѣло над-

лежащаго надзора помѣшать излишнему расходу воды, что часто практикуется рабочими въ видахъ уменьшения сопротивленія, которое тѣстообразная масса подчасъ представляетъ вращенію оси аппарата-смѣшивателя.

Зато въ пользу бѣгуновъ приводятъ значительный вѣсъ ихъ жернововъ; подъ вліяніемъ этого вѣса выдавливается вода и выгоняется воздухъ, заключающійся въ растворѣ, что увеличиваетъ компактность послѣдняго.

Въ концѣ концовъ, истирающіе аппараты (бѣгуны) всегда предпочитаются для известковыхъ растворовъ и цементныхъ растворовъ, предназначающихся для каменной кладки; примѣненіе же аппаратовъ-смѣшивателей признается болѣе подходящимъ для растворовъ, идущихъ на приготовленіе бетона. Между различными системами смѣшивателей наибольшимъ предпочтеніемъ пользуются вертикальные аппараты: они занимаютъ менѣе мѣста и требуютъ менѣе силы, т. к. сила тяжести слагается въ благопріятномъ смыслѣ съ дѣйствіемъ аппарата. Въ горизонтальныхъ аппаратахъ, напротивъ, массу долженъ увлекать самъ же механизмъ.

Не надо забывать, что всѣ эти соображенія относятся исключительно къ растворамъ, примѣняемымъ къ бетонамъ изъ крупныхъ элементовъ, каковое и встрѣчается постоянно въ общественныхъ работахъ. Это замѣчаніе не распространяется на бетоны изъ мелкихъ элементовъ, въ родѣ бетоновъ Куанье; этого сорта продукты, дѣйствительно, обязаны своими достоинствами особому замѣшиванію, выполняемому усовершенствованными, правда, аппаратами, но за то и болѣе сложными и менѣе производительными. Практика большихъ заводовъ очевидно не можетъ избрѣжать примененія такихъ специальныхъ машинъ.

**Основанія стоимости приготовленія растворовъ.** Нѣкоторые авторы приводятъ цифры стоимости производства при фабрикаціи растворовъ; однако, слишкомъ значительное разногласіе, существующее на этотъ счетъ, можетъ привести читателя въ недоумѣніе.

Намъ кажется, что нѣсколько рискованно устанавливать общія цифры стоимости производства, которые представляютъ собой слишкомъ измѣнчивыя величины. Чтобы дать эти цифры, надо сначала установить нѣкоторые факторы, главнѣйшіе изъ которыхъ суть слѣдующіе:

Задѣльная плата;

Стоимость покупки и доставки материала;

Ежедневный расходъ угля, масла, потеря материала и т. д.;

Производительность аппарата, которая мѣняется въ довольно широкихъ предѣлахъ въ зависимости отъ контроля, устанавлива-емаго на заводѣ;

Значительность предпріятія, позволяющая уменьшить процентъ погашенія.

Наконецъ, слѣдуетъ также имѣть въ виду процентное содержаніе материаловъ, входящихъ въ составъ раствора.

Только установивши эти главнѣйшіе факторы производства, возможно сравнивать различные способы приготовленія раствора.

Ниже помѣщены коэффициенты, показывающіе относительную стоимость 1 куб. метра готоваго раствора при различныхъ способахъ его изготавленія. Эти коэффициенты, зависящіе въ строго установленныхъ предѣлахъ отъ свойствъ материала и его сохраненія, составлены въ предположеніи, что материалы уже доставлены къ самой постройкѣ и что въ нихъ находяться только исключительно издержки по сухому смѣшенію и затворенію раствора.

Аппараты	паровые	безъ размельченія . . . . .	1.00
		съ размельченіемъ . . . . .	1.80
	приводимые въ дѣйствие лошадью . . . . .	2.50	
		силой человѣка . . . . .	4.00
	Ручное производство . . . . .		8.00

**Производительность двигателей.** Часто бываетъ необходимо определить, какой изъ двигателей слѣдуетъ примѣнить; выборъ зависитъ отъ того, какое количество материала слѣдуетъ приготовить въ день.

Дознано, что хорошия вертикальные смѣшиватели, если движущая сила тратится только на вращательное дѣйствіе аппарата, даютъ слѣдующіе результаты:

Въ 10 часовъ 1 паровая лошадь даетъ отъ 30 до 35 куб. метр. раствора.  
» 10 » 1 живая лошадь » 25 » 30 » »  
» 10 » 1 человѣкъ приготовляетъ » 6 » 7 » »

Рассматривая дальше въ отдѣльности разные манипуляціи, необходимые для приготовленія бетона, мы получимъ возможность точнѣе познакомиться съ этимъ вопросомъ.

### § 3.

#### **Составленіе (пропорціи составныхъ частей) растворовъ.**

**Бетонные растворы.** Составленіе бетонныхъ растворовъ обыкновенно не рассматривается отдѣльно, такъ какъ вопросы, относящіеся до приготовленія растворовъ и бетоновъ тѣсно связаны между собой. Въ дѣйствительности, растворъ, удовлетворяющій требованіямъ производства каменной кладки, можетъ оказаться непригоднымъ для изготоленія бетона.

*Примѣръ.* Растворъ, содержащий 150 килогр. цемента на куб. метръ, обладаетъ извѣстнымъ сопротивлениемъ сжатію и можетъ служить хорошимъ связующимъ материаломъ при каменной кладкѣ; однако, если этотъ же растворъ замѣшать съ мелкой галькой, то получается бетонъ, содержащий не болѣе 60—75 килогр. цемента на куб. метръ. Бетонъ, содержащий около 75 килогр. цемента, не даетъ никакой гарантіи; онъ не способенъ дать надлежащаго сопротивленія.

Поэтому въ первую голову слѣдуетъ выяснить одинъ изъ главнѣйшихъ вопросовъ въ дѣлѣ изученія пропорцій: *каковъ самый низкий предѣлъ составныхъ частей раствора, предназначеннаго служить для изготошенія бетона?*

Рѣшеніе этого вопроса требуетъ знанія многихъ факторовъ:

а) Надо установить наименьшую пропорцію цемента, допускаемую въ дѣлѣ приготовленія бетона.

Опытъ указываетъ, что содержаніе цемента не должно спускаться ниже 100 килогр. на 1 кубич. метръ утрамбованнаго бетона.

б) Надо знать, каковы будутъ пропорціи раствора и камне-видной составляющей въ бетонѣ. Дѣйствительно, понятно само собою, что съ опредѣленнымъ количествомъ раствора можно смѣшать большее или меньшее количество гальки и такимъ образомъ приготовить бетонъ, содержащий большее или меньшее количество цемента на единицу объема.

На практикѣ эти пропорціи, вообще говоря, колеблются между 2 объемами раствора на 3—5 объемовъ гальки; условно онѣ обозначаются 2:3, 2:4, 2:5.

с) Наконецъ, надо знать выходъ тѣста бетона, т. е. знать окончательный объемъ, который дастъ сумма объемовъ разныхъ материаловъ, входящихъ въ составъ смѣси. Такъ:

Пропорція составляющихъ бетона по объему 2:3 даетъ около 3,900 объема бетона

”	”	”	”	2 : 4	”	”	4,500	”	”
”	”	”	”	2 : 5	”	”	5,100	”	”

Если перевести эти объемы на куб. метры, и воспользоваться для фабрикаціи бетона по этой табличкѣ растворомъ, содержащимъ 200 килогр. цемента, то мы получимъ слѣдующее содержаніе цемента на 1 куб. метръ бетона:

Бетонъ состава 2 : 3 . . .	$\frac{400}{3,900}$	килогр. = 102 килогр. (приблизительно)
” ” ” 2 : 4 . . .	$\frac{400}{4,500}$	” = 89 ”
” ” ” 2 : 5 . . .	$\frac{400}{5,100}$	” = 78 ”

Изъ этихъ результатовъ мы выводимъ заключеніе, что для приготовленія бетонныхъ растворовъ не слѣдуетъ спускаться ниже содержанія 200 килогр. цемента на куб. метръ песку, даже въ самомъ благопріятномъ случаѣ, именно, при отношеніи 2 : 3.

Бетонъ состава 2 : 4 требуетъ около 225 килогр. цемента на 1 куб. м. песку.

Бетонъ состава 2 : 5 требуетъ около 250 килогр. цемента на 1 куб. м. песку.

Величины, только что приведенные, представляютъ круглые числа; мы ихъ привели только затѣмъ, чтобы показать, что, въ предѣлахъ практическаго примѣненія, самые слабые растворы, предназначенные для приготовленія бетона, не должны содержать цемента менѣе, чѣмъ 225 килогр. на куб. метръ песку.

Выше 225 килогр. идетъ цѣлый рядъ чиселъ; однако есть высшій предѣлъ, дальше котораго содержаніе цемента идти не можетъ. Этотъ высшій предѣлъ для бетоновъ, наиболѣе богатыхъ растворомъ, отвѣчаетъ содержанію 500 килогр. цемента на 1 куб. м. монолита.

Изъ сказаннаго видно, что для полнаго ознакомленія съ вопросомъ составленія бетонныхъ растворовъ, надо знать данные, касающіяся выхода бетоннаго тѣста.

Этотъ вопросъ мы снова затронемъ въ главѣ VI.

**Общий обзоръ теоретическихъ пропорцій; ихъ полезное значеніе.** Слѣдуетъ разсмотрѣть пропорціи составныхъ частей растворовъ еще съ другой точки зрѣнія, которая хотя и является чисто теоретической, однако часто даетъ возможность дать себѣ отчетъ относительно всѣхъ обстоятельствъ, касающихся растворовъ и бетоновъ.

Можетъ представиться случай, что инженеру придется, пользуясь новыми материалами, составить растворъ, обладающій извѣстными свойствами сопротивленія; можетъ статься, что ему придется сравнивать качества растворовъ, изготовленныхъ при участіи материаловъ разнаго рода; наконецъ, ему можетъ явиться необходимость установить стоимость такихъ растворовъ и бетоновъ.

Съ первого взгляда, задача представляется элементарной; по-видимому, достаточно смыть опредѣленное количество песку съ извѣстнымъ количествомъ цемента, затворить эту смѣсь и изучить затѣмъ свойства полученнаго раствора.

Однако эта операция вовсе не такъ проста; она необходимо должна сопровождаться извѣстнаго рода предосторожностями, заключающимися въ специальному измѣреніи материаловъ. Дѣйствительно, одинъ разъ полученный растворъ, долженъ затѣмъ уже

получаться простымъ математическимъ расчетомъ; подобный порядокъ будетъ невозможенъ, если мы станемъ измѣрять составляющія раствора какъ нибудь.

*Измѣреніе цемента.* Такъ какъ цементъ подверженъ значительному уплотненію, то его слѣдуетъ измѣрять не по объему, а по вѣсу.

Положимъ, растворъ содержитъ 5 литровъ песку и 1 литръ цемента; этотъ растворъ подвергаютъ испытанию и находятъ, что онъ обладаетъ удовлетворительнымъ сопротивленіемъ для данныхъ работъ. Возможно ли будетъ дальше продолжать подобнымъ же образомъ приготавливать растворъ и гарантировать его качества? Конечно нѣтъ, потому что его составъ вовсе не опредѣленъ. Пользуясь литромъ цемента, мы, быть можетъ, ввели въ растворъ 1 килогр., или 1,10 килогр., или 1,20 килогр. цемента, смотря по степени уплотненія материала. Поэтому то, необходимо измѣрять цементъ по вѣсу.

*Измѣреніе песка.* 1<sup>о</sup> Песокъ также подверженъ уплотненію.

Возвращаясь къ предыдущему примѣру, положимъ, что цементъ взять по вѣсу, а песокъ по объему — въ литрахъ; и въ этомъ случаѣ, однако, растворъ не будетъ вполнѣ опредѣленъ, такъ какъ литръ песка будетъ содержать, смотря по степени уплотненія, большее или меньшее количество частицъ его. Чтобы всегда получать одинъ и тотъ же растворъ, надо брать одинаковое количество песка; это достигается взвѣшиваніемъ песка.

2<sup>о</sup> Операция взвѣшиванія песка усложняется степенью его влажности.

Если мы взвѣшиваемъ 1 килогр. сухого песка, то мыувѣрены, что вѣсъ 1 килогр. есть въ тоже время и вѣсъ самого материала, но если взвѣшивается 1 килогр. влажнаго песку, то мы вовсе не имѣемъ дѣла съ килограммомъ материала, такъ какъ влажность входить слагаемымъ въ этотъ вѣсъ одного килограмма, занимая мѣсто известной части песка. При такихъ условіяхъ возможно, что самого песка останется не больше 900 граммовъ; значитъ въ результаты взвѣшиванія вкрадется ошибка. При работахъ песокъ никогда не бываетъ сухимъ; чтобы не упустить изъ виду это обстоятельство, пропорція песка регулируется тѣмъ, что оперируютъ съ пескомъ, обладающимъ известной степенью влажности.

3<sup>о</sup> Когда дѣло идетъ о пескѣ, указаніе на вѣсъ не является еще достаточнымъ; практика ставитъ условіемъ, чтобы еще быть указанъ и объемъ: песокъ долженъ быть взвѣшенъ, однако при опредѣленномъ объемѣ.

Послѣдняя предосторожность неизбѣжна при сравнительныхъ испытанияхъ надъ растворами, изготовленными при участіи песковъ различного происхожденія.

Действительно, пусть, напримѣръ, взять 1 килогр. одного песку, занимающей объемъ, положимъ, около  $\frac{8}{10}$  литра; если мы возьмемъ 1 килогр. другого песку съ болѣшимъ удѣльнымъ вѣсомъ, то 1 килогр. этого поеѢднаго, можетъ быть, дастъ не больше  $\frac{7}{10}$  литра.

Два такихъ раствора съ одинаковымъ содержаниемъ по вѣсу цемента и песку невозможно сравнивать другъ съ другомъ, такъ какъ первый песокъ придает раствору болѣшій объемъ, чѣмъ второй. Такъ что въ первомъ случаѣ на единицу объема приготовленного раствора у насъ придется цемента меныше, чѣмъ во второмъ случаѣ.

Слѣдуетъ замѣтить, что при сравнительныхъ испытаніяхъ песокъ измѣряется *всегда въ сухомъ видѣ*.

4º Стараются создать условія по возможности одинаковыя, измѣряя объемъ разъ на всегда установленнымъ способомъ. Песокъ вымѣряется помошью осторожнаго его всыпанія безъ уплотненія въ опредѣленную мѣру емкости.

*Примѣчаніе.* Выполняя предыдущія требованія, мы получимъ пропорцію песка, которая является уклоняющейся отъ данныхъ практики, такъ какъ на дѣлѣ взвѣшиваніе песку вовсе не сопровождается такими тщательными предосторожностями. Но это, по-видимому, основательное замѣчаніе теряетъ свою силу, если дать себѣ трудъ исправить лабораторные результаты для приведенія ихъ въ согласіе съ требованіями практики.

Действительно, при составленіи раствора, дозированного изъ 350 грамм. цемента на литръ не уплотненнаго песку, вѣсомъ въ 1,250 килогр., достаточно сравнить этотъ послѣдній вѣсъ съ вѣсомъ гектолитра того же самаго песка, имѣющаго почти тотъ же составъ и ту же степень уплотненія, какъ и на мѣстѣ работъ.

Пусть, напримѣръ, вѣсъ гектолитра песку на мѣстѣ работъ будетъ 150 килогр. Тогда имѣемъ:

$$1.250 : 350 = 1.500 : x$$
$$x = 420$$

Итакъ растворъ, приготовленный на мѣстѣ работъ, долженъ содержать 420 килогр. цемента на куб. метръ песку.

*Измѣреніе воды.* Точно также въ лабораторіяхъ взвѣшиваются воду, употребляемую для растворенія; количество послѣдней измѣняется, смотря по содержанию въ растворѣ цемента и природѣ песка; оно не можетъ быть подчинено никакому математическому закону.

Вышеизложенные вопросы получаютъ громадный интересъ, когда они переносятся въ практику; съ этой стороны мы разсмотримъ ихъ еще въ X главѣ.

**Изслѣдованіе надъ непроницаемостью.** Иногда строителю приходится разрѣшить слѣдующую важную задачу: имѣя въ своемъ распоряженіи данные материалы, нужно приготовить непроницаемый растворъ. Въ такихъ случаяхъ ему необходимо опредѣлить минимальную пропорцію составныхъ частей раствора, отвѣчающую требованіямъ компактности, чтобы не затрачивать безполезно излишка цемента \*).

Непроницаемость будетъ достигнута, если при помощи цемента, обращенного въ тѣсто, удастся заполнить вполнѣ всѣ пустоты песка.

Необходимо поэтуому знать:

- 1º. Объемъ пустотъ песка,
- 2º. Выходъ цементнаго тѣста.

1º. *Пустоты песка.* Рассчетъ производится надъ неуплотненнымъ пескомъ; объемъ пустотъ опредѣляется количествомъ воды, поглощенной однимъ литромъ песку.

Пусть имѣется песокъ, содержащий 40% пустотъ; кубический метръ такого песку потребуетъ, чтобы сдѣлаться непроницаемымъ по крайней мѣрѣ 0,400 куб. метровъ тѣста.

2º. *Выходъ цементнаго тѣста* обусловливается тремя факторами:

- a.—удѣльнымъ вѣсомъ цемента;
- b.—количествомъ воды, участвующей въ образованіи тѣста;
- c.—количествомъ воды для замѣшиванія.

А.—По удѣльному вѣсу выводятъ истинный объемъ, занимаемый данныхъ вѣсовымъ количествомъ цемента.

Напр. для портландскаго цемента, удѣльный вѣсъ котораго 3,10,—1000 килограмовъ займутъ объемъ:

$$\frac{1000}{3,10} = 323 \text{ литра.}$$

Для шлакового цемента—1000 килогр. займутъ объемъ:

$$\frac{1000}{2,80} = 356 \text{ литровъ.}$$

В.—Этотъ объемъ 323 литра, когда идетъ дѣло о портландскомъ цементѣ, получаетъ приращеніе отъ количества воды, прибавляемой для полученія тѣста.

\*.) Рѣшеніе этого вопроса можно найти въ замѣчательной книжкѣ L. Candlot (*Ciments et chaux hydrauliques*); также въ статьяхъ М. Кюнена, опубликованныхъ въ 1881 г. въ „Annales de la Construction“.

Опытъ показываетъ, что 1000 килогр. цемента требуютъ 250 литровъ воды; эта вода остается химически связанной. Поэтому 1000 килогр. цемента въ тѣстообразномъ видѣ даетъ объемъ:

$$323 + 250 = 573 \text{ литра.}$$

С. — Третій факторъ, — количество воды, потребляемой для замѣшиванія раствора, къ сожалѣнію трудно вполнѣ установить. Оно измѣняется сообразно съ природой песка и содержаніемъ въ растворѣ цемента \*).

Въ частномъ случаѣ, который мы разбираемъ, растворъ очевидно будетъ жирный (богатый цементомъ), такъ какъ этотъ растворъ предназначенъ быть непроницаемымъ. Кромѣ того въ этомъ случаѣ предпочитаются примѣнять крупные пески, наиболѣе пригодные для бетонныхъ сооруженій.

Въ жирныхъ смѣсяхъ (богатыхъ цементомъ) крупные пески замѣшиваются съ количествомъ воды, равнымъ по вѣсу почти 25% вѣсоваго количества цемента. Мелкие пески требуютъ больше воды.

Отсюда 1000 килогр. цемента въ концѣ концовъ дадутъ объемъ:

$$323 + 250 + 25\% \text{ отъ } 1000 = 823 \text{ литра.}$$

Закончимъ этотъ примѣръ указаніемъ на то, что 1000 килогр. цемента обыкновенно даютъ только 0,800 куб. метровъ тѣста, а не 0,823. Для заполненія пустоты 1 куб. м. песка требуется, какъ мы положили, 0,400 куб. м. тѣста. Такъ какъ 1000 килогр. цемента даютъ 0,800 куб. метровъ тѣста, то 0,400 куб. метровъ этого послѣдняго будутъ отвѣтать вѣсу:

$$\frac{0,400}{0,800} \cdot 1000 = 500 \text{ килогр. цемента.}$$

Введя это количество цемента, мы, такимъ образомъ, теоретически получаемъ непроницаемый растворъ, тѣмъ въ большей степени обладающій этимъ свойствомъ, если опредѣленіе объема пустоты было произведено надъ не уплотненнымъ пескомъ.

Однако не слѣдуетъ думать, что мы можемъ достигнуть полной непроницаемости: на дѣлѣ песокъ постоянно содержитъ въ себѣ пузырьки воздуха; кромѣ того, вода, потребная для затворенія, въ концѣ концовъ должна уйти изъ раствора, оставляя послѣ себя пустоты; наконецъ, въ самомъ цементѣ попадаются инертныя частицы, играющія роль зеренъ песка. Но, какъ известно, цементные растворы обладаютъ свойствомъ затягиваться. Во всякомъ

\*) У M. Feret есть специальный этюдъ, посвященный этому вопросу; см. «Annales des Ponts et Chaussées de France» за июль 1892 г.

случаѣ, при работахъ подъ водой и особенно на морѣ слѣдуетъ увеличивать пропорцію цемента, чтобы избѣжать дѣйствія размыва.

Предыдущее вычисленіе, всецѣло основанное на теоретическихъ данныхъ, имѣть то значеніе, что оно показываетъ, что выше извѣстныхъ предѣловъ введеніе въ растворъ избытка цемента бесполезно по отношенію къ непроницаемости.

Поэтому большой избытокъ цемента есть недостатокъ, который тѣмъ не менѣе часто встрѣчается на практикѣ.

**Выходъ тѣста раствора.** Когда пропорціи составныхъ частей раствора уже опредѣлены, то было бы возможно теоретическимъ путемъ, аналогичнымъ вышеизложеному, вычислить объемъ продукта, получающагося отъ смѣшанія.

Однако въ силу существеннаго различія между условіями приготовленія раствора на мѣстѣ работы и въ лабораторіи, это вычисленіе не поддается никакимъ уравненіямъ: тутъ играютъ роль разныя вліянія, обусловливаемыя практикой. Выходъ тѣста измѣняется вмѣстѣ съ пустотами песка; а эти послѣднія для одного и того же материала измѣняются вмѣстѣ со степенью уплотненія.

Количество воды для затворенія также вліяетъ на конечный результатъ; точно также дѣйствуетъ и количество содержащагося въ растворѣ цемента.

Кромѣ того оказываетъ вліяніе консистенція продукта при примѣненіи его въ дѣло, которая обусловливается степенью его утрамбовки.

Быстрота приготовленія раствора также должна быть принята въ разсчетъ, такъ какъ растворъ, долгое время замѣшиваемый, обнаруживаетъ склонность уменьшаться въ объемѣ. Особенно это относится къ цементнымъ растворамъ. „Итакъ, говорить Дюранъ Клэ, тѣсто, приготовленное изъ портландскаго цемента, не такъ жирно и клейко, какъ известковое. Также, не могутъ ли во время приготовленія раствора частицы песка перемѣщаться и двигаться въ тѣсто цемента, какъ это происходитъ въ чистой водѣ. Въ результатѣ получается замѣтное уменьшеніе объема песка и часто надо взять этого послѣдняго гораздо болѣе одного куб. метра, чтобы получить одинъ куб. метръ раствора.“

Принимая во вниманіе эти соображенія, на практикѣ приходится прибѣгать къ прямымъ опытамъ. Какъ общее данное, если нѣть возможности произвести опытныя изслѣдованія, можно принять, что 1 куб. метръ песка *въ томъ видѣ, какимъ его употребляютъ на мѣстѣ работъ*, даетъ 1 куб. метръ утрамбованного раствора, содержащаго около 500 килогр. цемента или около 400 килогр. извести.

При меньшемъ содержаніи цемента въ растворѣ (утрамбован-

номъ), 1 куб. метръ первоначального песка способенъ принять уменьшение объема, простирающееся отъ 5% до 8%.

При содержаніи цемента выше этого предѣла, выходъ тѣста увеличивается пропорционально содержанію въ немъ цемента.

#### § 4.

### Известково-цементные растворы.

**Общія замѣчанія.** Нѣкоторые строители повидимому не знаютъ, или не хотятъ признавать свойствъ цемента и извести въ сочетаніи ихъ другъ съ другомъ; поэтому слѣдуетъ обратить вниманіе инженеровъ на выгодныя свойства такихъ экономичныхъ смѣсей.

Смѣшанные растворы часто подвергались критикѣ; долгое время ссылались на мнѣніе Вика, утверждавшаго на основаніи нѣкоторыхъ опытовъ, что цементъ въ смѣси съ известью играетъ вредную роль. Вика замѣтилъ, что въ такой смѣси цементъ схватывался раньше отвердѣнія всей массы. Наблюденіе Вика было справедливо; но не надо упускать изъ виду, что это наблюденіе относилось къ римскому (романскому) цементу, а не къ цементу съ медленнымъ схватываніемъ (портландскому), который въ то время еще не былъ извѣстенъ.

Съ тѣхъ поръ практика пошла далеко впередъ; и чтобы привести нѣкоторые примѣры далеко не новые, вспомнимъ работы по сооруженію желѣзной дороги на сѣверѣ Испаніи; онѣ были произведены помошью смѣси жирной извести съ цементомъ: къ одной части извести прибавляли  $\frac{1}{4}$  или  $\frac{1}{5}$  часть цемента. При устройствѣ віадука въ Курсонѣ прибавляли къ известковому раствору  $\frac{1}{10}$  объема портландского цемента. При сооруженіи віадука въ Орсѣ прибавили къ бетону, служившему для фундамента, и приготовленному на известковомъ растворѣ, 50 килогр. портландского цемента на 1 куб. метръ бетоннаго раствора.

Нынѣ смѣшанные известково-цементные растворы начинаютъ получать гораздо болѣе широкія примѣненія.

**Способы составленія смѣшанныхъ растворовъ.** Есть два способа:

- A. Въ растворѣ входить большая часть цемента;
- B. Въ растворѣ входить лишь незначительное количество цемента.

А. Въ Германіи держатся преимущественно первого способа; подобные растворы тамъ идутъ на изготовление бетоновъ для фортификаціонныхъ работъ, обладающихъ, какъ нѣмцы утверждаютъ, такимъ же хорошимъ сопротивленіемъ дѣйствію разрушительныхъ снарядовъ, какъ и обыкновенные бетоны на цементѣ. Эти рас-

творы содержать на 1 куб. метръ песка около 220 килогр. цемента и 90 килогр. извести.

Четыре года тому назадъ берлинское общество гражданскихъ инженеровъ, занимавшееся вопросомъ смѣшанныхъ растворовъ, опубликовало различные результаты, образцомъ которыхъ можетъ служить слѣдующая табличка:

ПРОПОРЦІИ.	СОПРОТИВЛЕНИЯ РАЗРЫВУ.			
	1 мѣсяцъ	6 мѣсяц.	1 годъ.	2 года.
1 куб. метръ песку + 430 килогр. цемента . . . . .	Килогр.	Килогр.	Килогр.	Килогр.
20.5	37.2	43.9	51.9	
1 куб. метръ песку + 220 килогр. цемента + 90 килогр. извести . . . . .	12.1	27.4	35.4	43.8

Разница между величинами сопротивлений стремится съ возрастомъ раствора уменьшаться; если къ концу первого мѣсяца она составляетъ 70%, то по прошествіи 2 лѣтъ она уже не болѣе 20%. Неизвѣстно, быть можетъ съ теченіемъ времени эта разница обращается въ нуль.

В. Во Франціи поступаютъ обратно; вводятъ лишь незначительное количество цемента, прибавляя его къ извести, чтобы увеличить гидравличность раствора.

М. Куанье признаеть за этимъ способомъ большія достоинства: большая часть его растворовъ, дѣйствительно отвѣчаетъ такой формулѣ:

1 куб. метръ песку + 125 до 150 килогр. извести + 50 до 60 килогр. цемента.

**Преимущества.** Цементъ возбуждаетъ схватываніе и усиливаетъ сопротивление известковыхъ растворовъ. Въ растворахъ, богатыхъ цементомъ, часть цемента можетъ быть замѣщена извѣстью.

Цементъ позволяетъ пользоваться жирной извѣстью съ такимъ же успѣхомъ, какъ и гидравлической извѣстью.

Цементные растворы сами по себѣ жестки, съ ними трудно работать; легкая же прибавка известковаго молока сообщаетъ такимъ растворамъ пластичность.

Присутствіе извести уменьшаетъ проницаемость раствора, бѣднаго цементомъ.

Въ Англіи считаются непроницаемыми растворы, отвѣщающіе составу: 1 часть цемента, 2—гашеной извести и 6—песка. Также рекомендуется другая пропорція: 1 часть цемента,  $\frac{1}{4}$ —гашеной извести и  $2\frac{1}{2}$ —песка.

**Приготовление раствора.** Приготовленіе смѣшанного раствора можно производить различными способами. Приготовляютъ обыкновеннымъ способомъ растворъ извести и передъ самымъ употребленіемъ раствора въ дѣло прибавляютъ туда цементъ, замѣшивая, однако, всю массу заново.

Цементъ можно также прибавлять въ известковое тѣсто; полученная смѣсь затѣмъ замѣшивается съ пескомъ.

Наконецъ, можно сначала въ сухомъ видѣ смѣшать песокъ съ цементомъ, или даже цементъ съ известью, если послѣдняя въ порошкѣ, и затѣмъ продѣлать обычныя операциі.

**Таблица.** Въ слѣдующей таблицѣ, составленной обществомъ берлинскихъ инженеровъ, читатель найдетъ главнѣйшія пропорціи смѣшанныхъ растворовъ; промежуточные составы легко комбинировать самому.

ОБЩЕСТВО БЕРЛИНСКИХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

О ВЪ Е М Й.			Сопротивленія въ килограммахъ на 1 кв. сантиметръ по прошествію 28 дней.			
Цементъ.	Гашеная известь.	Песокъ.	ВЪ ВОДѢ.		НА ВОЗДУХѢ.	
			Растяженіе.	Сжатіе.	Растяженіе.	Сжатіе.
1	$\frac{1}{4}$	5	Килогр.	Килогр.	Килогр.	Килогр.
1	$\frac{1}{2}$	6	18	160	31	294
1	$\frac{3}{4}$	5	17	152	24	226
1	1	10	11	97	17	154
			9	67	11	94

**Вывѣтревшіеся цементы.** Вывѣтревшіеся цементы, затворенные отдельно, не даютъ схватыванія, но за то обладаютъ свойствомъ играть роль пущоланы и сообщать жирной извести гидравличность. Слѣдуетъ замѣтить, что цементы съ болѣйшей энергіей усиливаютъ гидравличность, когда они подверглись уже дѣйствію воздуха, чѣмъ въ свѣжемъ состояніи.

Схватываніе такихъ смѣсей не идетъ особенно быстро; сопротивленіе съ болѣйшей или меньшей скоростью схватыванія, которую желательно получить, прибавляютъ на 100 частей цемента отъ 15 до 35 частей негашеной извести.

## ГЛАВА V Б е т о н ы.

### § 1.

#### Вліяніе камневидной составляющей (балласта, остова) бетона.

**Классификація.** Бетонъ приготавляется изъ тѣснаго мѣсива каменныхъ матеріаловъ (балласта), составляющихъ какъ бы остовъ его, съ перемѣнной пропорціей раствора.

Если количество раствора достаточно, чтобы заполнить всѣ пустоты, заключающіяся между элементами балласта, то получается бетонъ называемый *жирнымъ*. Мы замѣнимъ это послѣднее название словомъ: *плотный* или *компактный*. Если пустоты балласта только частью заполнены растворомъ, то получается бетонъ, называемый *тощимъ*. Мы дадимъ такому бетону квалификацію *пористый*.

Прилагательныя *жирный* и *тощий* должны скорѣе служить для характеристики растворовъ, такъ какъ дѣйствительно растворъ, смотря по большему или меньшему содержанію въ немъ цемента, называется *жирнымъ* или *тощимъ*.

Наша классификація болѣе точно опредѣляетъ природу бетона, такъ какъ она избѣгаетъ повторенія однихъ и тѣхъ же терминовъ, которые относились бы какъ къ самому бетону, такъ и къ составляющей его—раствору. Читателю, напримѣръ, гораздо легче схватить точный смыслъ терминовъ плотный бетонъ при жирномъ растворѣ, чѣмъ при употребленіи терминовъ жирный бетонъ при жирномъ растворѣ.

**Вліяніе твердости.** Нѣкоторые строители утверждаютъ, не приводя доказательствъ, будто твердость балласта не вліяетъ на качества бетона.

Это заключеніе, не всегда справедливое, вѣроятно опирается на слѣдующее основаніе.

Если мы подвергнемъ образчикъ бетона сжатію (именно той силѣ, которая по большей части и имѣть мѣсто въ каменныхъ постройкахъ), то мы увидимъ, что онъ начнетъ разрушаться какъ разъ въ мѣстахъ соединенія камней съ растворомъ.

Такимъ образомъ крѣпость монолита, повидимому, совершенно

независима отъ дѣйствительного сопротивленія той и другой составляющей, взятой отдельно. Однако, подвергая этотъ вопросъ критическому анализу, мы замѣчаемъ, что разъединенію поверхностей соприкосновенія этихъ составляющихъ неизбѣжно предшествуетъ нѣкоторое движение, или, лучше сказать, извѣстнаго рода внутренняя деформація, будь то при разрушениіи балласта, или при разрывѣ въ массѣ самаго раствора.

И потому оба эти фактора вмѣстѣ,—сопротивленіе раствора и сопротивленіе балласта, конечно, оказываютъ вліяніе на свойства бетона.

Однако, ихъ роли могутъ ли быть иногда независимы другъ отъ друга?

На основаніи теоріи мы склонны думать, что могутъ. Чтобы доказать это и вмѣстѣ съ тѣмъ показать, насколько важно принимать въ соображеніе крѣпость камней, мы приводимъ слѣдующія замѣчанія:

1º. Разсматривая пористый бетонъ, мы видимъ, что составляющіе его валуны находятся въ прямомъ соприкосновеніи другъ съ другомъ безъ замѣтнаго промежуточнаго между ними слоя раствора; въ такомъ случаѣ валуны оказываютъ реакцію, зависящую отъ величины ихъ собственнаго сопротивленія.

При такихъ обстоятельствахъ присутствіе непрочныхъ материаловъ влечетъ за собой разрушеніе самого балласта, раньше чѣмъ нарушена будетъ связь въ мѣстахъ соединенія обѣихъ составляющихъ бетона (въ швахъ). Слѣдовательно, благоразумнѣе вводить въ составъ пористыхъ бетоновъ крѣпкие камни. Прибавимъ, что изготавленіе пористыхъ бетоновъ практикуется только въ одной Англіи; далѣе мы еще разъ вернемся къ этому вопросу.

2º. Въ плотномъ бетонѣ, выше объясненное неудобство не только уменьшено, но почти доведено до нуля: камни, окруженные массой раствора, даютъ сопротивленія болѣе равномѣрныхъ по всѣмъ направленіямъ, и опасность пустотъ исчезаетъ; балласть выносить сопротивленіе уже не одинъ.

Кромѣ того, валуны, погруженные въ растворъ, находятся въ тѣхъ же самыхъ условіяхъ сопротивленія, какъ и подвергаемые испытаніямъ пробные бруски; послѣдніе при испытаніи зажимаются со всѣхъ сторонъ. При такихъ условіяхъ испытанія, эти образчики способны выдерживать усилие, превосходящее на 25%—30% коэффиціентъ ихъ сопротивленія. Растворъ, окружающей валуны, играетъ роль тисковъ сжимающихъ пробный брускъ со всѣхъ сторонъ; растворъ въ этомъ случаѣ оказываетъ дѣйствіе, аналогичное набивкѣ обручей, мѣшающихъ поперечному раздавливанию въ стороны. Эта теорія можетъ выяснить видимую аномалию, наблюдалемую на нѣкоторыхъ бетонахъ и состоящую въ томъ, что сопротивленіе сжатію ихъ больше, чѣмъ то же сопротивленіе для

ихъ камневидной составляющей: таковы плотные монолиты изъ кирпичного щебня.

Другое объясненіе основывается на предположеніи, что камни бетона находятся защищенными въ растворѣ, какъ если бы они покоились подъ бесконечнымъ числомъ маленькихъ сводиковъ, образованныхъ самимъ же растворомъ.

Какъ бы то ни было, но при такомъ предположеніи выходить, что балластъ бетона лишенъ всякаго вліянія и сопротивленіе монолита зависить только отъ качествъ раствора; такъ что было бы безразлично при этомъ примѣнять для бетонныхъ работъ камни даже сомнительного качества.

Однако не слѣдуетъ дѣлать такого заключенія; въ этомъ случаѣ полезно, во-первыхъ, допустить возможность плохого перемѣшиванія, вслѣдствіе чего нѣкоторые камни будутъ непосредственно соприкасаться другъ съ другомъ, а во-вторыхъ поставить себѣ на видъ слѣдующее:

3º. Слѣдуетъ предпочитать примѣненіе крѣпкихъ камней, чтобы получить сопротивленія болѣе значительныя, чѣмъ можетъ дать самъ растворъ.

Буденъ замѣчаетъ, что растворы могутъ пріобрѣсти почти безконечно большое сопротивленіе, если они затвердѣваютъ подъ давленіемъ постояннымъ и продолжительнымъ. И потому, если растворъ поставленъ въ условія, заставляющія его выдерживать значительную нагрузку, что и имѣть мѣсто на практикѣ, гдѣ въ большинствѣ случаевъ онъ долженъ подвергнуться сильному сжатію въ массивѣ, то важно, чтобы и камневидная составляющая обладала съ своей стороны также большимъ сопротивленіемъ. Массивъ при этомъ будетъ оказывать равномѣрное сопротивленіе нагрузкѣ и потому нечего будетъ бояться мѣстныхъ осѣданій въ монолитѣ, которая вѣдь и вызываютъ силы, нарушающія сцѣпленіе.

Итакъ, изъ всего сказаннаго выше вытекаетъ, что растворъ составляетъ и долженъ, очевидно, составлять въ бетонахъ главный факторъ въ дѣлѣ сопротивленія сжатію. Балластъ же, хотя и играетъ сравнительно съ нимъ гораздо меньшую роль, однако и онъ, въ извѣстныхъ предѣлахъ, способствуетъ осуществленію благопріятныхъ результатовъ; по этому поводу умѣсто замѣтить, что при работахъ по фортификаціи всегда предпочитаются примѣнять крѣпкіе камни. Въ этомъ случаѣ бетонъ долженъ сопротивляться ударамъ артиллерійскихъ снарядовъ, ударамъ, которые по производимымъ эффектамъ достаточно сложны, однако, по характеру имѣютъ много аналогичнаго съ явленіями раздавливанія.

Бетонные массивы не всегда подвергаются сжатію; иногда имъ приходится сопротивляться растяженію, въ нѣкоторыхъ же случаяхъ даже скальванію. Однако современные данныя не позволяютъ еще освѣтить этотъ вопросъ въ должной степени и опре-

дѣлить при этихъ послѣднихъ условіяхъ вліяніе твердости (крѣпости) балласта. Полагаютъ, что твердые материалы доставлять и въ этихъ случаяхъ извѣстного рода преимущества и на томъ основаніи, что, вообще говоря, силы разнаго рода обыкновенно дѣйствуютъ въ связи съ силами сжатія.

Какъ бы то ни было, но чтобы разрѣшить этотъ вопросъ, какъ и много другихъ возникающихъ на каждомъ шагу въ теоріи бетоновъ, слѣдовало бы произвести рядъ рациональныхъ и систематическихъ опытовъ. Эти опыты, дающіе возможность изучить роль каждого входящаго элемента, надлежитъ производить надъ обычными образцами и продолжать ихъ надъ тѣми же бетонами, которые затвердѣли, испытывая начальный давленія.

Къ сожалѣнію, результаты такихъ опытовъ, какъ мы въ этомъ впослѣдствіи не разъ убѣдимся, почти всегда неудовлетворительны.

**Вліяніе природы балласта.** Камневидная составляющая оказываетъ на качества бетона вліяніе, которое мы должны рассматривать, принимая во вниманіе химическая и физическая свойства камней.

Камни, дающіе трещины отъ мороза, должны быть исключены изъ частей построекъ, подверженныхъ переменамъ погоды.

При морскихъ работахъ слѣдуетъ тщательно избѣгать камней, способныхъ подвергаться химическимъ реакціямъ отъ дѣйствія воды или проявляющихъ свойства проницаемости; слѣдуетъ также избѣгать камней, которые могутъ быть испорчены сверлящими моллюсками.

Иногда отъ бетона требуется, чтобы онъ былъ огнепостояннымъ; тогда для камневидной составляющей его рекомендуются кварциты, песчаники, граниты, наконецъ, кремнистые камни.

Камни, впитывающіе въ себя воду, требуютъ особаго обращенія съ ними во время замѣшиванія: ихъ слѣдуетъ предварительно пропитать влажностью, чтобы избѣжать поглощенія ими той воды, которая служить для фабрикаціи раствора.

Камни слѣдуетъ мыть и чистить, такъ какъ встрѣчающіяся вмѣстѣ съ ними глинистые частицы оказываютъ очень вредное дѣйствіе: влажность, содержащаяся въ глине, разрушаетъ монолитъ подъ дѣйствіемъ морозовъ; кромѣ того, глинистые частицы уменьшаютъ связность раствора.

Особенно слѣдуетъ избѣгать присутствія органическихъ веществъ, такъ какъ они совсѣмъ не даютъ связи съ растворомъ. На этомъ основаніи вода, содержащая отбросы отъ какого либо промышленного производства, не годится для фабрикаціи раствора.

**Вліяніе плотности.** Плотность камневидной составляющей имѣть только относительное значеніе.

Принципиально, предпочтитаются более легкие материалы, так какъ 'примѣненіе ихъ сообщаетъ менѣе значительный вѣсъ массивамъ: стѣнамъ, сводамъ и т. д.

Шлаки и коксъ даютъ бетоны, легковѣсность которыхъ очень цѣнится вѣ конструкціи половъ. Кромѣ того, монолитъ, изготовленный изъ этихъ пористыхъ материаловъ, свободно позволяетъ вгонять вѣ него гвозди и дѣлать вѣ немъ различныя гнѣзда.

Когда для образованія массива фундамента приходится выливать бетонъ подъ водой, то вѣ этомъ случаѣ хорошо также прибѣгнуть къ материаламъ легкаго вѣса, такъ какъ вѣ продолженіе этой операции вѣ бетонъ является стремленіе къ размыванію, обусловливаемое разностью плотностей раствора и камней. Послѣдніе отдѣляются отъ общей массы раствора, ранѣе опускаясь на дно; явленіе это тѣмъ интенсивнѣе, чѣмъ тяжелѣе камни.

Съ экономической точки зрѣнія также, вообще говоря, выгоднѣе пользоваться камневидной составляющей менѣшаго удѣльнаго вѣса.

Дѣйствительно, издержки по перевозкѣ, которая всегда относятся къ вѣсу, а не къ объему камня, превышаютъ вѣ большинствѣ случаевъ цѣну закупки этого послѣдняго.

Когда устойчивость сооруженія зависитъ отъ вѣса самого массива, тогда слѣдуетъ избрать материалы наиболѣе тяжелые. Это требуется, напримѣръ, для подпорныхъ стѣнъ, мостовыхъ устоевъ, наконецъ, для всѣхъ работъ, где вѣсъ входитъ, какъ главный факторъ, вѣ уравненія равновѣсія.

Это замѣчаніе постоянно сохраняетъ силу для морскихъ работъ при изготовленіи искусственныхъ каменныхъ массъ вѣ цѣляхъ обороны отъ моря; при томъ же объемѣ эти массы будутъ оказывать сопротивленіе тѣмъ большее, чѣмъ онъ будетъ тяжелѣе. Это сопротивленіе растетъ гораздо быстрѣе плотности; вычисленіе показываетъ, что увеличенію вѣса приблизительно на 50% соответствуетъ приростъ устойчивости на 100%.

**Вліяніе величины камней.** Подрядными условіями предписывается определенный объемъ кусковъ для камневидной составляющей бетона; требуется, чтобы куски, обладающіе приблизительно кубической или сферической формой, проходили во всякомъ положеніи черезъ кольцо съ определеннымъ диаметромъ, и запрещается брать маленькие куски, проходящіе черезъ другое кольцо съ другимъ определеннымъ диаметромъ.

На практикѣ примѣняются петли или кольца съ диаметромъ 0,02м. и 0,06м.

Рациональны ли эти предѣлы?

Условіе, касательно размѣровъ менѣшихъ 0,02м., не вызываетъ

никакой критики, такъ какъ пользовались и вводили съ успѣхомъ въ растворы матеріалы болѣе мелкихъ размѣровъ. Что же касается до размѣровъ большихъ, чѣмъ 0,06м., то тутъ можетъ возникнуть возраженіе, хотя бы вмѣстѣ съ такими крупными матеріалами и были употреблены мелкие. Дюранъ Клэ, напримѣръ, утверждаетъ,—правда ничѣмъ не подкрѣпляя своего мнѣнія,—что „мелко раздробленные камни предпочтительнѣе, и что слѣдуетъ исключать тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ размѣры болѣе чѣмъ 0,04м.—0,05м.“.

Мнѣніе Дюранъ Клэ правильно въ томъ случаѣ, когда идетъ дѣло о специальныхъ работахъ, требующихъ слоя бетона небольшой толщины, какъ-то: выстилка лещадью, бетонныя трубы, и т. д.; но лишь только толщина массива превзойдетъ 0,25м., тогда можно безъ всякаго ущерба примѣнять камни величиною въ 0,07м.—0,08м.

Въ фундаменты вводятъ даже куски болѣе объемистые, достигающіе 0,10м. и болѣе.

Въ Англіи стѣны толщиной въ 0,22м. возводятся изъ бетона съ галькой размѣрами отъ 0,02м. до 0,03м.; когда же толщина этихъ стѣнъ превышаетъ 0,44м., то размѣры камней достигаютъ до 0,08м.

Въ Германіи и Австріи экономятъ растворъ, вводя для этой цѣли въ массу бетона или отдѣльныя глыбы, или цѣлые слои изъ бутового камня.

Можно привести много примѣровъ, противорѣчащихъ утвержденію Дюранъ Клэ.

Однако, слѣдуетъ замѣтить, что примѣненіе камней большихъ размѣровъ должно быть подчинено присутствію матеріаловъ болѣе мелкихъ, измѣняющихъ свою величину отъ 0,02м. до 0,08м.; послѣдніе и ложатся въ образующіяся пустоты. Такъ, было очень плохимъ практическимъ пріемомъ изготавливать бетонъ изъ валуновъ, имѣющихъ исключительно размѣръ 0,08м.

Размѣры, простирающіеся до 0,10м., еще допустимы; свыше этого предѣла камни на дѣлѣ не повліяли бы дурно на качества монолита въ большихъ массивахъ, но въ силу того, что нѣкоторыя манипуляціи, какъ то: нагрузка камней, предварительное замѣшиваніе на площадкѣ бетоньерки производятся лопатой, примѣненіе такихъ матеріаловъ было бы не практично. Рабочій, съ крупными камнями, встрѣтить значительно больше трудностей по приготовленію смѣсей; кромѣ того, аппараты, особенно тѣ, которые приготовляютъ бетонъ отъ начала до конца, т. е. безъ предварительного приготовленія раствора, слишкомъ страдали бы отъ изнашиванія, связанныго съ трудностями такого производства.

При бетонированіи подъ водой, крупные камни очевидно

также не могут быть одобрены по вышеуказанной причинѣ размыва.

Поэтому лучше всего, при бетонированіи на сушѣ и при толщинѣ массивовъ болѣе 0,50м., примѣнять камни величиною отъ 0,02м. до 0,08м.

Крупные размѣры кусковъ имѣютъ теоретически то преимущество передъ мелкими, что удашевляютъ производство бетона, уменьшая количество раствора.

**Вліяніе однообразія въ величинѣ камней.** Слѣдуетъ ли отдавать предпочтеніе балластамъ, элементы которыхъ одинаковой величины, или требовать присутствія въ нихъ камней разной величины?

Мнѣнія на этотъ предметъ разнорѣчивы; до сихъ поръ они не подтверждены наблюденіемъ въ достаточной степени.

Однако, повидимому, слѣдуетъ отдать предпочтеніе примѣненію камней разныхъ размѣровъ, такъ какъ въ такомъ случаѣ получается слѣдующе неопровергнутое преимущество: чѣмъ разнообразиѣ размѣры камней, тѣмъ меньше пустота заключаеть въ себѣ бетонъ. Изъ этого слѣдуетъ, что въ пористомъ бетонѣ пустоты, при одномъ и томъ же количествѣ раствора, будуть заполнены гораздо въ большей степени, и однородность монолита отъ этого выиграетъ.

Въ плотномъ бетонѣ избытокъ раствора въ такомъ случаѣ послужить къ тому, что конечный объемъ бетона будетъ нѣсколько больше: такъ, если при данной пропорціи составляющихъ и одинаковой величинѣ камней получается, напримѣръ, 1 куб. м. бетона, то при той же самой пропорціи составляющихъ, но разной величинѣ камней, можно получить бетона около 1,050. куб. м.

При различной величинѣ кусковъ, каменные материалы лучше спутываются между собой; швы болѣе выдѣляются.

Примѣненіемъ камней разнообразной величины вызывается болѣе равномѣрное распределеніе раствора въ массѣ бетона.

Зимой 1888—1889 г. въ Utrechtѣ были произведены многочисленныя испытанія надъ бетонами, поставленными въ условія практики. Оперируя надъ образчиками, взятыми на мѣстѣ работы, а не изготовленными въ лабораторіи, изучали вліяніе, оказываемое на бетонѣ неравенствомъ величинѣ камней. Испытанія производились на изгибѣ (изломѣ). Эти испытанія показали, что монолитъ, составленный изъ кусковъ гранита, достигаетъ тахітума сопротивленія, когда камни не одинаковой величины; аналогичные же результаты получились изъ опытovъ надъ бетономъ изъ валуновъ. Для кирпичнаго щебня былъ наблюдалъ обратный законъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что неодинаковости величинѣ камней слѣдуетъ придавать лишь второстепенное значеніе съ точки зрѣ-

нія качества бетона, такъ какъ обѣ эти системы даютъ превосходные бетоны.

Выборъ материаловъ, впрочемъ, обусловливается обстоятельствами, не зависящими отъ воли строителя: продукты драгировки даютъ обыкновенно разныя величины камней, тогда какъ камни, полученные искусственно (разбитые вручную), обладаютъ одинаковыми размѣрами. Съ точки зрѣнія экономической, подрядчику особенно должно быть важно получить камни разной величины.

**Вліяніе формы камней.** Имѣеть ли вліяніе форма камней (угловатая или круглая) на качества бетоновъ?

На этотъ счетъ разные авторы или ничего не говорятъ, или даютъ неопределенный указанія, касаясь этого вопроса вскользь. Причина такого отношения заключается въ томъ, что до сихъ поръ еще не получено достаточно данныхъ, которыхъ позволили бы высказать вполнѣ обоснованное мнѣніе.

Дюранть Клэ говорить, „что приготвляютъ превосходный бетонъ какъ изъ кварцевой гальки, круглой и гладкой, такъ и изъ искусственного (битаго) камня“.

Инженеръ Лебланъ писалъ: „что ему казалось, что отдѣлить отъ раствора портландского цемента круглый валунъ также трудно, какъ и камень, полученный путемъ разбивки“.

Кандло (Candlot) произвелъ въ этомъ направлениі опыты; онъ исходилъ изъ сравнительныхъ испытаний надъ сжатиемъ. Его опыты показали, что камни, полученные путемъ разбивки, даютъ большія сопротивленія, чѣмъ круглые валуны. Этого взгляда держится также большинство инженеровъ, и, следовательно, мнѣніе склоняется въ пользу угловатой формы камней. Однако слѣдуетъ замѣтить, что хотя преимущества *теоретически* принадлежать угловатымъ камнямъ, но, разбирая этотъ вопросъ *экономически*, мы должны предпочесть имъ круглые валуны (гальку).

Дѣйствительно, объемъ пустоты, образуемыя круглыми валунами, меньше чѣмъ при камняхъ, полученныхъ разбивкой; и потому, при одномъ и томъ же количествѣ раствора, получается въ первомъ случаѣ болѣшій объемъ бетона. Это сравнительное увеличеніе объема бетона, колеблющееся между 6%—10%, даетъ некоторую экономію, которая распространяется на всѣ издержки по производству и барыши производителя. На 1 куб. м. бетона събитымъ камнемъ приходится въ среднемъ, при всѣхъ равныхъ прочихъ условіяхъ, 1,080 куб. м. бетона изъ круглыхъ валуновъ.

Если стоимость бетона, положимъ, 20 фр., то при однихъ и тѣхъ же издержкахъ, въ первомъ случаѣ бетонъ стоитъ 20 фр., а во второмъ случаѣ 21,60 фр.: такимъ образомъ производитель, кромѣ обычного вознагражденія, будетъ имѣть еще 1,60 фр. на 1 куб. м. бетона.

Эту разницу въ 1.60 фр. можно обратить на прикупку цемента и, введя послѣдній въ бетонъ изъ круглыхъ валуновъ, приготовить продуктъ, сопротивленіе котораго увеличится и вообще пре-взойдетъ сопротивленіе бетона изъ угловатыхъ камней (щебня): стоимость-же производства будетъ въ обоихъ случаяхъ одна и та же.

Круглые валуны обладаютъ важными техническими и экономическими преимуществами, на которые полезно будетъ указать:

а) Они стоятъ вообще дешевле битаго камня, особенно, если можно примѣнять ихъ въ дѣло вблизи мѣста ихъ добычи. Съ усовершенствованными приспособленіями которыхъ постоянно создаетъ промышленность, продукты драгировки могутъ стоить поразительно дешево.

б) Они не требуютъ никакой предварительной подготовки: ихъ форма дана уже природой, тогда какъ угловатые камни должны подвергнуться манипуляціи разбивки.

с) Съ ними легко обращаться; они гораздо легче, чѣмъ щебень, поддаются операциіи нагрузки и смыщенія.

д) Бетонъ изъ круглыхъ валуновъ хорошо трамбуется при употребленіи его въ дѣло, такъ какъ круглые камни легко скользятъ въ тѣстообразной массѣ.

е) Они не имѣютъ, какъ щебень, угловъ и реберъ, составляющихъ всегда слабыя части; примѣненіе круглыхъ валуновъ избавляетъ отъ затрудненія, заключающагося въ присутствіи трещинъ, констатируемыхъ въ камняхъ, раздробляемыхъ механически.

ф) Имъ оказывается предпочтеніе въ фортификаціонныхъ работахъ, такъ какъ въ массивахъ изъ круглыхъ валуновъ отъ дѣйствія снарядовъ не получается тѣхъ опасныхъ разрушений, которыя наблюдаются въ бетонахъ изъ угловатыхъ камней. Область разрушительного дѣйствія въ первомъ случаѣ болѣе ограничена.

г) Наконецъ при бетонированіи подъ водой Лебланъ такъ опредѣляетъ качества круглыхъ валуновъ:

„Мы совѣтуемъ приготовлять бетоны изъ валуновъ округленной формы вмѣсто разбиваемыхъ механически камней, всегда болѣе или менѣе угловатыхъ, совѣтуемъ потому, что въ высшей степени важно облегчить скольженіе камней одного по другому, чтобы замѣнить недостающія раствору изъ портландскаго цемента жирныя свойства“.

Изъ всего предыдущаго слѣдуетъ вывести такое заключеніе: камни, полученные путемъ разбивки, при затрачиваніи одинакового количества цемента на единицу объема бетона, даютъ сопротивленіе сжатію большія, чѣмъ при примѣненіи круглыхъ валуновъ; но эти послѣдніе зато представляютъ столько другихъ преимуществъ, что смыло могутъ конкурировать съ угловатыми камнями.

Вниманіе спеціалистовъ почти не было обращено на изученіе сравнительныхъ сопротивлений бетона изгибу при разной формѣ его камней; поэтому мы вынуждены ограничиться только слѣдующей табличкой, составленной на основаніе опытовъ въ Vmuidenъ.

Цемента на 1 куб. м. бетона.	Сопротивление изгибу на 1 кв. сантим.		
	Раздроблен- ный гранитъ.	Кирпичный щебень.	Круглые ва- луны.
Килогр.			
370	12,30	10,90	9,44
280	7,66	8,20	8,22
230	7,04	6,75	7,30

Изъ результатовъ этой таблички явствуетъ, что ниже и вплоть до содержанія въ 300 килогр. цемента на 1 куб. метръ бетона круглые валуны даютъ лучшіе результаты, чѣмъ камни угловатой формы. Достаточно ли этихъ опытовъ, чтобы считать это положеніе справедливымъ всегда, — это намъ покажеть будущее.

Какъ бы то ни было, но по всей вѣроятности будущіе результаты будутъ измѣняться лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ и добытыхъ фактovъ достаточно, чтобы показать, что круглая форма, на равнѣ съ угловатой, гарантируетъ прочность сооруженія также и въ случаѣ приложенія изгибающаго усилия.

**Вліяніе степени гладкости камней.** Это вліяніе не вполнѣ выяснено за неимѣніемъ достаточныхъ практическихъ основаній. Хотя сила сцѣпленія нѣкоторыхъ растворовъ и камней была хорошо изучена, но систематическихъ испытаній на этотъ счетъ не существуетъ.

Изъ опытовъ Ронделе и Буастарда явствуетъ, что вообще говоря растворы пристаютъ болѣе къ зазубреннымъ, шероховатымъ поверхностямъ, чѣмъ къ ровнымъ и гладкимъ; къ пористымъ камнямъ болѣе, чѣмъ къ плотнымъ.

Спрашивается, справедливы ли эти выводы для цементныхъ растворовъ?

Вопросъ этотъ требуетъ выясненія.

Наконецъ, если связность (сила сцѣпленія) измѣняется въ зависимости отъ степени гладкости камней, то слѣдуетъ ли она тому же закону, когда растворы отвердѣваютъ подъ давлениемъ?

И это обстоятельство желательно было бы выяснить.

Какъ бы то ни было, если гладкость камней до извѣстной степени и уменьшаетъ сцѣпленіе, что очень возможно, то это об-

стоятельство не имѣть почти значенія при цементныхъ бетонахъ, при которыхъ рѣдко встрѣчаются материалы совершенно гладкие, съ такой поверхностью, какъ глазурованыя черепицы. Цементъ же настолько сильно измельченъ, что его частицы могутъ ложиться и входить въ пустоты, такъ сказать, неуловимыя для невооруженнаго глаза, существующія почти во всѣхъ материалахъ.

Практика показываетъ, впрочемъ, что съ помощью гладкихъ валуновъ приготавляются превосходные бетоны.

**Общія замѣчанія.** Въ спорахъ, касающихся выбора наилучшей камневидной составляющей для бетона, повидимому господствуютъ главнымъ образомъ два принципа, служащіе руководящими началомъ.

1º. Слѣдуетъ стремиться къ уменьшению пустотъ въ балластѣ.

Дѣйствительно, такъ какъ растворъ часто бываетъ менѣе твердымъ, чѣмъ камни, то области его представляютъ зоны напоминающіе сопротивленія; поэтому то и слѣдуетъ стараться сдѣлать эти области возможно менѣе.

Для этой цѣли пригоднѣе всего круглые камни различной величины, дающіе, какъ мы видѣли, всего менѣе пустотъ.

На это можно возразить, что пустоты камней, полученныхъ разбивкой, какъ это и оказывается на дѣлѣ, болѣе значительны до приготовленія бетона, но, что подъ вліяніемъ тщательной утрамбовки угловатые камни настолько сближаются другъ съ другомъ, что взаимно касаются своими поверхностями, тогда какъ круглые валуны могутъ касаться другъ друга только въ одной точкѣ, чѣмъ обусловливается въ концѣ концовъ даже больший объемъ ихъ пустотъ. Это теоретическое соображеніе важно не забывать при практическомъ производствѣ бетона; чтобы угловатые камни расположились подобнымъ образомъ, грань къ грани, необходимо примѣнить особую систему трамбованія, которую обычное производство не въ силахъ доставить.

2º. Это первое свойство уменьшенія пустотъ должно непремѣнно быть соединено съ сколь возможно болѣшимъ уменьшеніемъ суммы поверхностей соприкосновенія (швовъ) между камнями и растворомъ. Такъ какъ опыты надъ раздавливаніемъ показываютъ, что распаденіе обнаруживается въ мѣстахъ соприкосновенія раньше, чѣмъ происходитъ *видимое* раздавливаніе раствора, то вѣроятность разрушенія будетъ уменьшена, если швы будутъ доведены до *minimum'a*.

Вычисленіе показываетъ, что для материаловъ, представляющихъ равныя количества пустотъ на одинаковые объемы, получаются суммы поверхностей швовъ, обратно пропорціональныя величинѣ самихъ камней.

Но, такъ какъ слѣдуетъ соблюдать оба вышеприведенные условія вмѣстѣ, приходится соглашать величину кусковъ съ разнобразіемъ ихъ размѣровъ. Цѣль достигается смѣсью валуновъ размѣрами отъ 0,02м.—0,08м. и почти до 0,10м.

Замѣтимъ также, что сферические куски при равномъ объемѣ даютъ меньшую поверхность швовъ, чѣмъ кубические.

Наконецъ, слѣдуетъ остерегаться крайностей: въ стремлениі уменьшать пустоты не слѣдуетъ допускать въ балластѣ зерна величиной отъ 0,00м. до 0,02м. Бетонъ, приготовленный такимъ образомъ, будетъ въ высшей степени бѣденъ растворомъ.

Сверхъ того, обиліе элементовъ, размѣромъ отъ 0,00м. до 0,02м., дастъ значительное увеличеніе суммы поверхностей швовъ, что понапрасну потребуетъ излишнее количество цемента для доведенія ихъ собственного склеженія съ другими материалами до необходимой степени прочности. На этотъ счетъ, опыты являются достаточно убѣдительными. Darnton Hutton, составивъ пористый бетонъ съ наименьшимъ количествомъ цемента (пропорція: 10 частей валуновъ на 1 часть портландского цемента), получилъ продуктъ надлежащаго сопротивленія. Отъ введенія въ подобный бетонъ песку сопротивленіе уменьшилось, что и объясняется увеличеніемъ суммы поверхностей, представляемыхъ зернами песку; послѣднія поглощали извѣстное количество цемента для связи ихъ другъ съ другомъ.

## § 2.

### Ручное производство бетона.

**Методы.** Есть два способа производства вручную.

Первый способъ состоить въ томъ, что только что приготовленный растворъ смѣшиваются съ камнемъ, и все это подвергается тщательной обработкѣ.

По второму способу, всѣ составные части бетона (камни, песокъ и цементъ) смѣшиваются сразу безъ предварительного приготовленія раствора, и затѣмъ вся масса замѣшивается съ прібавкой воды.

Послѣдній способъ неудовлетворителенъ и на практикѣ его никогда не слѣдуетъ примѣнять, такъ какъ онъ ведеть къ изготавленію плохого бетона. Поэтому слѣдуетъ особенно замѣтить себѣ, что успешное приготовленіе бетона требуетъ, чтобы растворъ былъ приготовленъ отдельно.

**Принципы производства.** Ручное производство можетъ примѣняться только при такихъ работахъ, при которыхъ расходъ бетона незначителенъ; разъ производство превышаетъ приблизительно

250 куб. метровъ, тогда выгоднѣе прибѣгнуть къ механическому изготовлению.

Работу производить слѣдуетъ на прочной настилкѣ, какъ напримѣръ, на каменномъ или деревянномъ полу и оперировать за разъ съ небольшими количествами продукта: болѣе значительныя его массы при ручной обработкѣ мѣшали бы достиженію хорошаго смѣшенія. Начинаютъ работу тѣмъ, что на полъ вываливаютъ тачку камней, предварительно промытыхъ, но еще *влажныхъ*; эти камни располагаютъ слоемъ, на который опоражниваютъ тачку съ растворомъ; этотъ послѣдній располагается также слоемъ по камнямъ. Такую операцию повторяютъ до тѣхъ поръ, пока не получится два слоя раствора между тремя слоями валуновъ, перемѣжающихся между собою.

Затѣмъ, двое рабочихъ начинаютъ замѣшивать эту кучу; одинъ лопатой переворачиваетъ ее, а другой желѣзными граблями ее постоянно перемѣшиваетъ; эту работу они продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ видно, что камни хорошо облѣплены растворомъ.

Вместо желѣзныхъ грабель, пользуются также желѣзнымъ скребкомъ; но первое орудіе предпочтительнѣе; можно даже приготовлять бетонъ, обрабатывая смѣсь одними лопатами.

Тачки для раствора и для камней предварительно вымѣриваются.


Камни должны быть влажными при началѣ приготовленія бетона; это важно для того, чтобы они не отнимали воду изъ раствора. Вспомнимъ, относительно этого, знаменитое правило Вика: „*устой растворъ и влажные материалы*,“—правило, равнымъ образомъ примѣняемое и къ фабрикаціи бетона.

Чтобы показать подробный ходъ работы, мы приведемъ нѣсколько примѣровъ, заключающихъ извѣстные варианты вышеупомянутыхъ манипуляцій.

**Марсельскій портъ.** (1857). Работа производилась на полу Р, расположенному на нѣкоторой высотѣ; на немъ выгружали вагоны съ камнемъ и растворомъ (фиг. 5).

Камни располагались въ кучу длиной въ 3м., шириной въ 1м. и высотой въ 0,30м. На такую кучу камня выливали заразъ количество раствора, отвѣчающее требуемой пропорціи и размазывали его слоемъ. Шесть человѣкъ были заняты перемѣшиваніемъ каждой такой кучи. Двое изъ нихъ были вооружены крючьями или когтями g (фиг. 5 bis.) съ двумя зубьями длиной въ 0,21м. и отстоявшими другъ отъ друга на 0,11м. Эти двое располагались по бокамъ кучи, которую они перемѣшивали описанными крючьями, притягивая ими къ себѣ, почти на разстояніе 0,50м., растворъ и камни. Работа производилась одновременно обоими рабочими такимъ образомъ, что пара подобныхъ крючьевъ, расположенныхъ

паралельно и рядом другъ съ другомъ, оказывала такое же дѣйствіе, какъ если бы имѣлась одна грабля съ четырьмя зубьями. Этой парѣ рабочихъ помогала другая пара, помѣщавшаяся противъ нихъ по другую сторону кучи и направившая вилами *f* на выступъ, устроенный на черенкѣ крючьевъ *g*; вилы эти они толкали отъ себя въ то время, когда двое первыхъ рабочихъ притягивали смѣсь къ себѣ.



Фиг. 5.

Фиг. 5 (bis)

При небольшомъ навыкѣ работа шла быстро и уверенно. Тутъ же сбоку кучи еще двое рабочихъ лопатами откидывали назадъ въ середину кучи отдѣлившіеся камни и подводили подъ дѣйствіе крючьевъ нижній слой бетона въ тѣхъ мѣстахъ, где крючья его недостаточно хорошо забирали. Для этой цѣли они подбирали на лопату растворъ и валуны и бросали ихъ на кучу съ такимъ разсчетомъ, чтобы распределеніе на ней обоихъ сортовъ материаловъ было всегда равномѣрнымъ.

Когда все было хорошо перемѣшано и уложено въ кучу, высотою около 0,50м., начинали съ того же самаго конца ту же самую операцию, производя ее точно такимъ же манеромъ, но, во время которой обрабатываемая масса приближалась къ вырѣзу *e* въ полу. Затѣмъ, стаikkвали бетонъ въ это отверстіе, производя при этомъ третье замѣшиваніе; бетонъ, падая, попадалъ въ вагонъ *w*, которымъ и увозился на мѣсто работы.

Этотъ приемъ не давалъ вполнѣ хорошаго смѣшенія, такъ какъ значительная часть камней не успѣвала еще вполнѣ погружаться въ растворъ, но работа продолжалась во время паденія массы въ вагонъ, и, главнымъ образомъ, завершалась во время выгрузки и примѣненіи бетона въ дѣло.

**Военное инженерное искусство въ Австріи.** (Extrait de la revue du Génie militaire français.—Mars, Avril 1891). „На деревянной платформѣ, размѣромъ 5м.×5м., располагаютъ слой песку отъ 0,10м. до 0,12м. толщиной, а поверхъ его требуемое количество цемента. Всю эту массу въ сухомъ видѣ перемѣшиваютъ лопатами въ три приема,

пока не получится однообразный цветъ массы. Затѣмъ изъ этой смѣси устраивается бассейнъ, въ который очень медленно льютъ воду. Производятъ снова перемѣшиваніе и затѣмъ прибавляютъ камни, предварительно хорошо промытые и только что передѣтъ полные водой; наконецъ, все это мѣшаютъ еще разъ въ три приема.

Бетонъ, приготовленный такимъ образомъ, долженъ быть достаточно густымъ, чтобы формоваться въ глыбы.

Объемъ заразъ приготовляемой массы не долженъ быть болѣе 0,500 куб. метра, если желательно получить хороший продуктъ.

Одна платформа требуетъ четырехъ рабочихъ для приготовленія бетона и доставки его на мѣсто производства работы; каждая такая платформа даетъ 8 куб. метровъ въ день.

Цифры, приведенные здѣсь, относятся къ разстоянію мѣста примѣненія бетона въ дѣло отъ платформы въ 8м.—12м.“.

**Дворецъ въ Симлѣ.** (Indes anglaises). Въ Симлѣ въ 1889 г. были произведены двѣ громадныя постройки изъ бетона. Въ „Les Annales de la Construction“ за апрѣль 1891 г. находится такое описание работы по производству бетона:

„Такъ какъ на мѣстѣ не нашлось машинъ, то процессъ перемѣшиванія совершался отъ начала до конца ручнымъ способомъ. Битый камень, измѣряемый помошью ящика, емкостью въ 0,924 куб. метровъ, располагался на наклонномъ столѣ, размѣромъ въ 4,20м.×3м. Процессъ начинался основательной промывкой камня, послѣ чего на него накладывали слой материала, служившаго для образования раствора, но пока еще въ сухомъ видѣ, и затѣмъ начинали осторожно поливать его водой изъ леекъ съ ситочками. Воды затрачивалось отъ 80 до 100 литровъ на каждый столъ, смотря по продолжительности этой операции. Наконецъ, смѣсь уносили подъ навѣсы, гдѣ окончательно обрабатывали ее. Столовъ такихъ было 10 и у каждого изъ нихъ работало 5—6 рабочихъ.“.

Такимъ образомъ было приготовлено 14.760 куб. метровъ бетона.

Согласно указаніямъ, находящимся въ вышеуказанной статьѣ, каждый столъ давалъ ежедневно около 3 куб. метровъ; выходило въ среднемъ 0,600 куб. метр. на каждого рабочаго. Такая производительность весьма незначительна; она можетъ оправдываться только превосходными качествами замѣшиванія и особыми приемами работы касательно приготовленія раствора и промывки камней.

**Основанія для опредѣленія стоимости производства.** Зарегистрированныя наблюденія позволяютъ установить слѣдующіе размѣры производительности при ручной фабрикаціи бетона.

Коэффициенты производительности составлены для 10 часового рабочего дня; при расчетѣ приняты во вниманіе только слѣдующія операции: замѣщиваніе—песку, цемента и камня и поливка смѣси водой.

Нужно замѣтить также, что эти наблюденія относятся только къ небольшому количеству куб. метровъ бетона и что эти первые бетоны были составлены безъ предварительного приготовленія раствора.

Мобежъ . .	форть Серфонтэнъ . .	2 куб. м. въ 1879 г.
Туль . . . ,	Люцей . .	2,1 " " 1879 "
С.-Дени . . . ,	Стень . .	2,5 " " 1880 "
Бельфоръ . . . ,	Жироманы . .	2,4 " " 1880 "
Лаонъ . . . ,	Гирсонъ . .	2,1 " " 1880 "

Отсюда слѣдуетъ, что, пользуясь уже готовымъ растворомъ, можно разсчитывать всегда на производительность по крайней мѣрѣ 2,5 куб. метровъ на человѣка.

Нѣкоторые англійскіе авторы говорять, что одинъ человѣкъ, занятый исключительно замѣщиваніемъ, вырабатываетъ 4,5 куб. метровъ въ 10 часовъ. Эта цифра, кажется, слишкомъ велика.

Въ нѣкоторыхъ разсчетахъ принимаютъ 11 часовъ работы на 1 куб. метръ бетона при выполненіи—промывки камней, приготовленія раствора, приготовленія бетона и трамбованія его слоями въ 0,20м.

### § 3.

#### **Механическое производство бетона.**

**Общія замѣчанія.** Принципъ предварительного приготовленія раствора остается также въ силѣ и при механическомъ приготовленіи бетона, хотя иногда и устраиваютъ аппараты, дающіе бетонъ прямымъ смѣщеніемъ всѣхъ его составляющихъ элементовъ. Подобного рода аппараты, заключающіе въ себѣ различные типы паровыхъ горизонтальныхъ машинъ, примѣняются почти исключительно въ Англіи;—на континентѣ они распространены менѣе.

Аппараты для приготовленія бетона (бетоньерки), съ точки зрењія утилизируемой силы, могутъ быть раздѣлены на два обширные класса.


Первый классъ заключаетъ въ себѣ аппараты, движущая сила которыхъ какая угодно, лишь бы это не была сила тяжести.

Во второмъ классѣ заключаются машины, приводимыя въ дѣйствіе исключительно силой тяжести.

Наконецъ, есть машины, соединяющія въ себѣ оба предыдущіе типа.

Въ описаніи аппаратовъ, мы будемъ слѣдовать порядку, установленному этой классификацией.

**Machine à coffres.** Machine à coffres была однимъ изъ первыхъ, по времени изобрѣтенія, аппаратовъ для приготовленія бетона; эта машина представляетъ лишь историческій интересъ, такъ какъ нигдѣ уже болѣе не встрѣчается.



Фиг. 6.

тезъ подъ непрерывнымъ дѣйствиемъ рычаговъ, и затѣмъ изъ послѣдняго приемника выходила уже въ видѣ бетона.

Эта машина дорого стоила; она занимала много мѣста и потребляла слишкомъ много ручного труда для приведенія ея въ дѣйствіе.

Десять человѣкъ, занятые исключительно управлениемъ рычагами, приготавливали въ 10 часовъ не болѣе 35 куб. метровъ

Кранцъ даетъ болѣе высокую цифру производительности; по его мнѣнію, такая машина при 6 рабочихъ могла выработать въ день около 30 куб. метровъ.

Иногда, если позволяла мѣстность, системѣ этого рода придавали болѣе выгодное расположение, помѣщая ящики какъ ступени лѣстницы.


**Барабаны.** Въ предыдущемъ параграфѣ мы познакомились съ приемами ручного производства бетона при постройкѣ Марсельскаго порта въ 1857 г.

Для ускоренія работы тамъ же обратились къ механическимъ приспособленіямъ; было предложено приготавливать бетонъ въ горизонтальныхъ цилиндрахъ (барабанахъ), въ которыхъ матеріалы смѣшивались подъ вліяніемъ вращательнаго дѣйствія этихъ цилиндроў. Противъ такого приема смѣщенія многие возражали; указывалось главнымъ образомъ на то обстоятельство, что при вращеніи

Она состояла (фиг. 6) изъ дюжины чугунныхъ ящиковъ съ, вращавшихся въ направлении, указанномъ стрѣлками. Каждый такой ящикъ опоражнивалъ свое содержимое въ сосѣдній, такъ что, предварительно составленная смѣсь изъ раствора и камней, брошенная въ первое отдѣленіе, пробѣгала весь рядъ корыто

цилиндровъ болѣе тяжелые материалы, именно камни, стремятся оставаться въ центральной части аппарата и отбросить растворъ къ периферіи, какъ обладающей меньшей плотностью; поэтому въ результатѣ должно получаться неудовлетворительное смыщеніе камней и раствора. Долгое время примѣненію барабановъ предпочитали, поэтому, приготовленіе бетона прямо на полу помошью скребковъ съ зубьями или грабель.

Впослѣдствіи эти неудобства, дѣйствительно присущія этимъ аппаратамъ, были устраниены при помощи нѣсколькихъ желѣзныхъ перегородокъ, надлежащимъ образомъ размѣщенныхъ внутри барабана; послѣ этого инженерами было признано двойное преимущество, доставляемое этими аппаратами: быстрота работы и хорошія качества изготавляемаго бетона.



Фиг. 7.

Барабаны, смотря по обстоятельствамъ, могли быть поставлены на колеса, и тогда они служили и для фабрикаціи бетона и для его перевозки.

Аппаратъ (фиг. 7) состоялъ изъ желѣзной телѣжки и прямоугольной рамы длиной въ 1,80м. и шириной въ 1,74м. На этой рамѣ были укреплены чугунныя подушки, поддерживавшія ось вращенія барабана. Внутренній диаметръ послѣдняго 0,95м.; длина же его 1,32м. Продольное отверстіе, устраивавшееся, обыкновенно

въ боку барабана и имѣвшее ширину въ четверть окружности его, закрывалось посредствомъ дверцы на шарнирахъ; это отверстіе служило для введенія внутрь барабана матеріаловъ и для выливанія уже готоваго продукта. Внутри, барабанъ былъ снабженъ дюжиной перекрещивающихся перекладинъ или перегородокъ, прикрепленныхъ каждая однимъ концомъ къ оси вращенія, а другимъ къ желѣзнымъ стѣнкамъ цилиндра. Эти перегородки замѣняли собою скребокъ (мѣшалку); онѣ разрывали массу и, подъ вліяніемъ вращательного движенія, давали тѣсное смыщеніе раствора и камней. Аппаратъ приводился въ движение паровой машиной: двадцати оборотовъ было достаточно для хорошаго смышенія. Емкость барабана достигала 0,900 куб. метровъ; однако, чтобы облегчить процессъ смышенія, въ него заразъ вводили количество матеріала, потребное для изготавленія не болѣе  $\frac{1}{2}$  куб. метра бетона.

По окончаніи операциі, нагруженный аппаратъ доставлялся на мѣсто работы; производительность такого аппарата достигала отъ 30 до 35 куб. метровъ бетона въ 10 часовъ, при разстояніи въ 30м. отъ мѣста работы.

Горизонтальные цилинды съ теченіемъ времени претерпѣвали различныя измѣненія въ своихъ деталяхъ; такъ напримѣръ, иногда съченію ихъ придавали эллиптическую форму.

Примѣняемые прежде въ различныхъ работахъ, аппараты этого рода вскорѣ были оставлены, благодаря малой ихъ производительности и довольно значительнымъ денежнымъ затратамъ по обзаведенію ими.


**Горизонтальный паровая бетоньерка.** То обстоятельство, что на англійскихъ и американскихъ заводахъ пользующіяся почти исключительно этими аппаратами, наводить насть на слѣдующее размышеніе: англійскіе инженеры полагаютъ, что монолитъ выигрываетъ въ величинѣ сопротивленія, если растворъ будетъ приготовленъ отдельно, и тѣмъ не менѣе ихъ машины приготовляютъ бетонъ помощью одной только операциі. Дѣйствительно, горизонтальная бетоньерка изготавливаетъ бетонъ безъ предварительного приготовленія раствора.

Этихъ бетоньерокъ, благодаря тому, что каждый конструкторъ измѣняетъ по своему произволу детали аппарата, существуетъ столько разнообразныхъ типовъ, что мы не имѣемъ возможности здѣсь дать подробнаго описанія всѣхъ ихъ; достаточно будетъ отметить въ общихъ чертахъ устройство основныхъ машинъ этого типа, которыя въ большомъ числѣ примѣняются въ настоящее время и на континентѣ.

Аппаратъ представляетъ собою полый цилиндръ изъ листового желѣза, горизонтальный, или слегка наклоненный, неподвижный, или подвижной. Вращательное движение цилиндра дости-

гается помошью зубчатаго колеса, надѣтаго въ видѣ обруча на бетоньерку, и шестерни, приводимой въ движение отъ паровой машины; цилиндръ опирается на четыре катка при посредствѣ двухъ обручей, служащихъ ему въ тоже время арматурой.


Внутреннія части аппарата, обусловливающія смѣщеніе, прикреплены къ оси; въ другихъ бетоньеркахъ онъ прикрѣпляются ко внутреннимъ стѣнкамъ цилиндра, какъ это показано на фиг. 8.



Фиг. 8.

Материалы, смѣшанные предварительно въ сухомъ видѣ, бросаются въ засыпную воронку; они мнутся и гонятся на другой конецъ цилиндра подъ дѣйствиемъ лопастей изъ листового жалѣза, укрѣпленныхъ въ его стѣнкахъ.

*Бетоньерка Stoney'я.* Въ Бельгіи при военныхъ сооруженіяхъ практикуется примѣненіе англійской бетоньерки Stoney'я.



Фиг. 9.

закрывается рѣшоткой, такъ какъ верхніе края аппарата находятся на одномъ уровнѣ или превышаютъ лишь на нѣсколько сантиметровъ высоту пола, на которомъ рабочіе производятъ предварительное смѣщеніе всѣхъ составныхъ частей бетона.

Ось, квадратнаго поперечнаго сѣченія, снабжена стальными лопатками, направленными по радиусамъ и расположеными винтовообразно по всей длине ея; онъ отстоитъ одна отъ другой на 0,10 м.

Она состоять изъ неподвижно укрѣпленного чана, сдѣланного изъ прочнаго листового жалѣза, размѣрами: длина отъ 2,50м. до 2,75м., ширина—1,20м., и высота 1,10м. (фиг. 9). Эта чанъ, имѣющій легкій уклонъ, открытъ сверху. Въ видахъ безопасности, чтобы оградить отъ паденія въ него рабочихъ, чанъ

Наклоненіе, или лучше сказать, направлениe этихъ лопатокъ можетъ быть измѣняемо, сообразно съ тѣмъ, желательно ли уско-  
рить или замедлить ходъ работы (смѣшеніе). Смѣсь получаетъ воду  
не раньше, чѣмъ она въ сухомъ видѣ пройдетъ третью пол-  
наго пути.

Отверстіе, устроенное въ передней стѣнкѣ, даетъ выходъ уже  
готовому бетону; послѣдній падаетъ прямо въ вагончикъ.

Этотъ аппаратъ имѣеть то преимущество, что между его лоп-  
атками могутъ проходить крупные валуны; кромѣ этого въ слу-  
чаѣ порчи эти лопатки легко и дешево можно замѣнять новыми.  
Надзоръ за качествомъ смѣшенія удобенъ, такъ какъ бетонъ при-  
готавляется въ открытомъ аппаратѣ.

Производительность этого аппарата достигаетъ 7—8 куб. м.

*Бетоньерка Carey'a и Lathama.* Этотъ аппаратъ состоить изъ  
слегка наклоненного цилиндра, ось котораго снабжена искривлен-  
ными лопастями и скребками. Ось и цилиндръ вращаются въ одну  
и ту же сторону, но скорость вращенія оси превосходить скорость  
вращенія цилиндра въ два раза.

Нагрузка аппарата пескомъ и валунами, равно какъ и до-  
ставка ихъ въ аппаратъ въ надлежащей пропорціи происходять  
автоматически. Песокъ и камни доставляются въ аппаратъ помошью  
двухъ элеваторовъ; изъ черпаковъ элеваторовъ, емкость которыхъ  
предварительно вымѣрена, песокъ и камень поступаютъ въ двѣ  
боковыхъ воронки, помѣщенные нѣсколько выше цилиндра. Це-  
ментъ, запасенный въ верхнемъ этажѣ, бросается по мѣрѣ надоб-  
ности въ третью воронку. Всѣ эти три сорта материаловъ соеди-  
няются въ камерѣ, составляющей продолженіе цилиндра; ось по-  
слѣдняго, продолженная въ эту камеру, снабжена большой винто-  
вой спиралью, увлекающей материалы въ подвижную часть аппарата.

Доступъ воды устроенъ только ко второй половинѣ аппарата,  
съ цѣлью получения предварительного смѣшенія въ сухомъ видѣ  
въ первой половинѣ его.

Эта бетоньерка работаетъ, повидимому, быстро и даетъ бе-  
тонъ хорошаго качества.

*Бетоньерка M. M. Lee et Cie.* Эти конструкторы придумали слѣдую-  
щее своеобразное устройство. Цилиндръ, длиной въ 1,80м. и 1,40м.  
диаметромъ, наглухо наложенъ по диагонали на горизонтальную  
ось вращенія. Обѣ оси,—ось вращенія и ось цилиндра образуютъ  
между собой уголъ въ 40°. При вращеніи материалы разбрасываются  
въ цилиндрѣ по разнымъ направлениямъ съ одного конца на дру-  
гой. Дверцы для впуска и выпуска материаловъ устроены на обо-  
ихъ концахъ цилиндра. Материалы сначала смѣшиваются въ ап-  
паратѣ въ сухомъ видѣ, а затѣмъ къ нимъ прибавляется необ-  
ходимое количество воды.

*Бетоньера M. Messent.* Камера для смѣшения покоятся на каткахъ. Внутреннія приспособленія таковы, что, по наполненіи приемника на половину, матеріалы при каждой четверти оборота совершаютъ движение сверху внизъ и съ одной стороны на другую внутри этого прѣемника. Одно и то же отверстіе, запираемое затворомъ, даетъ входъ и выходъ для матеріаловъ и готоваго бетона. Смѣщеніе оканчивается послѣ 10—12 оборотовъ.

*Различные системы.* Между многочисленными системами горизонтальныхъ бетоньерокъ мы укажемъ еще на цилиндръ, внутренняя поверхность котораго снабжена лопатками, загнутыми подъ прямымъ угломъ. Эти лопатки, при врацательномъ движении цилиндра, поднимаютъ матеріалы и даютъ имъ падать, дѣйствуя на смѣсь такъ, какъ бы она была обработываема большимъ количествомъ маленькихъ лопатъ въ рукахъ рабочихъ.

Кромѣ цилиндрическихъ аппаратовъ съ горизонтальною или наклонною осью существуютъ аппараты конические (камера—конусъ, усѣченный параллельно основанию) съ горизонтальной осью. Внутрення поверхность такого аппарата усѣяна стальными зубьями, между которыми вращается прикрепленная къ оси геликоидальная (винтовая) поверхность.

Словомъ, очень легко, какъ мы видимъ, создать массу комбинаций разнаго рода аппаратовъ для обработки смѣси.

Горизонтальные бетоньерки могутъ быть устроены подвижными на тележкѣ.

Но, вообще говоря, аппараты этого рода стоятъ дорого и требуютъ затраты значительной движущей силы, хотя въ настоящее время промышленность создаетъ болѣе приспособленныя модели, для приведенія въ дѣйствіе которыхъ достаточно трехъ-четырехъ человѣкъ.


*Вертикальная призматическая бетоньера.* Этотъ аппаратъ, въ которомъ движущая сила замѣнена дѣйствіемъ силы тяжести, былъ изобрѣтенъ Кранцемъ, который и примѣнилъ его впервые въ 1842 г. при работахъ въ Алжирскомъ портѣ.

Кранцъ даетъ слѣдующее его описание: „Аппаратъ состоить изъ вертикальной трубы высотой въ 2,25м., открытой съ обоихъ концовъ.

Прямоугольное сѣченіе этой трубы имѣть размѣры 1м. и 0,80м.; стѣнки ея состоять изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ, соединенныхъ другъ съ другомъ въ шпунтъ. Три стѣнки трубы совершенно закрыты, въ передней-же у ея нижняго конца имѣется вырѣзъ, чтобы дать выходъ бетону; этотъ вырѣзъ имѣть 1м. ширины, и 0,60м. высоты. Внутри трубы на широкихъ бокахъ ея помѣщены по три наклонныя полки также изъ толстыхъ дубовыхъ досокъ.

Эти полки, расположенные на разных высотахъ, наклонены въ различныя стороны и отбрасывают одна на другую материалы, заброшенные въ верхнее отверстіе аппарата. Эти-то послѣдовательные отбрасыванія перетряхиваютъ материалы и производятъ ихъ смѣщеніе. Для получения удовлетворительного бетона необходимо, чтобы труба постоянно была наполнена на три четверти ея. Для этого непрерывно подбрасываютъ сверху камни и растворъ въ надлежащей пропорціи; каждая такая нагрузка спускается внизъ по мѣрѣ опоражненія трубы; на пути своемъ она хорошо перемѣшается и затѣмъ, достигнувъ нижняго конца аппарата, выходитъ наружу подъ давленіемъ полужидкой смѣси, которая наваливается постоянно на нее сверху.

Если наклонить немного трубу, удлиняя путь, пробѣгаемый материалами, то, я думаю, улучшится степень ихъ смѣщенія".



Фиг. 10.

Описанный аппаратъ очевидно требуетъ предварительного приготовленія раствора. Высота его достигаетъ 3,50м. и болѣе. Число наклонныхъ полокъ измѣняется отъ трехъ до значительно большаго: пользуются аппаратами съ пятью и семью полками (фиг. 10). Эти полки обиваются листовымъ желѣзомъ, чтобы уменьшить ихъ порчу и облегчить скольженіе по нимъ материаловъ.

Съ точки зрѣнія качества продукта, этотъ аппаратъ даетъ превосходные результаты.

Впослѣдствіи этотъ аппаратъ былъ видоизмѣненъ въ силу экономическихъ соображеній.

Дѣйствительно, прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что нагрузка всѣхъ материаловъ въ описанномъ аппаратѣ производится вручную—лопатами. Этого можно избѣжать: вмѣсто того, чтобы вываливать тачки, или вагончики съ растворомъ и камнями возлѣ верхняго отверстія, можно было бы ихъ разгружать непосредственно на верхнюю наклонную полку. Если эту послѣднюю устроить подвижной вокругъ одной изъ ея сторонъ, тогда ее можно было бы удерживать на время нагрузки въ горизонтальномъ положеніи. Послѣ же общаго смѣщенія раствора и камней на этой полкѣ,—деревянный клинъ или другое какое приспособленіе заставляло бы ее снова принимать наклонное положеніе; наклоняясь, она привела бы весь аппаратъ въ дѣйствіе. Такимъ образомъ работа по приготовленію бетона была бы сокращена значительно.


Для достиженія той же самой цѣли можно было бы снабдить трубу верхней крышкой, подобно тому, какъ это дѣлается въ цилиндрическихъ вертикальныхъ бетоньерахъ.

Короче говоря, всегда возможно устроить аппаратъ, не требующій нагрузки лопатами, какъ въ этомъ родѣ и устроилъ Пулэнъ.

Точно также, въ нижней части описаннаго аппарата выпусканіе готоваго бетона вмѣсто того, чтобы производиться черезъ боковое отверстіе, можетъ регулироваться устройствомъ задвижки и быть помѣщено на одной вертикальной линіи съ осью аппарата.

По простотѣ своего устройства описанный аппаратъ незамѣнимъ въ тѣхъ отдаленныхъ мѣстностяхъ, гдѣ всякое пріобрѣтеніе материала затруднительно; кромѣ простоты аппаратъ этотъ даетъ еще и недурную производительность: въ часъ онъ можетъ дать до 10 куб. метровъ бетона.

Разрѣзъ по ХУ.




Фиг. II.

Призматическая бетоньерка можетъ служить также и для приготовленія раствора. По этому поводу мы помѣщаемъ здѣсь, какъ примѣръ, описание способа, примѣненнаго въ Жорѣ военнымъ инженеромъ Пулэномъ. Пулэнъ устроилъ приспособленіе, предназначавшееся для приготовленія бетона и раствора отдельно, или

вмѣстѣ. Это приспособленіе состояло изъ двухъ трубъ; въ одной, верхней, приготавлялся растворъ, въ другой, нижней, приготавлялся бетонъ.

„Пулэнъ велъ операцію слѣдующимъ образомъ: резервуаръ А (фиг. 11) былъ наполненъ водой, которую туда подымали ручнымъ воротомъ; приемникъ В запирался помошью подвижной заслонки С, маневрируемой посредствомъ рукоятки рычага; приемникъ наполняли поперемѣнными слоями песку и извести въ желаемой пропорціи; этой работой занимались подростки, принося необходимые материалы въ тыквенныхъ бутылкахъ и высыпая поочередно двѣ бутылки песку и одну бутылку извести. Когда приемникъ В наполнялся, опускали полку С и смысь падала, образуя цѣлый рядъ каскадовъ; наклонные полки Д были устроены въ видѣ желобовъ (разрѣзъ по ХУ), а полки Е наоборотъ въ видѣ сводиковъ, такъ что материалы, сбиваясь въ кучу на однихъ и разлетаясь на другихъ, давали въ концѣ концовъ превосходное смѣщеніе. Когда надо было приготовить бетонъ, то помѣщали въ F камни и спускали ихъ по плоскости Н черезъ отверстіе, величина котораго регулировалась заслонкой съ рычагомъ G; камни встрѣчались съ растворомъ, идущимъ изъ В; пропуская смысь черезъ нижнюю трубу, получали бетонъ“. (Execution des travaux par Debauve).



Фиг. 12.

Подобного рода устройство рѣдко осуществлямо, такъ какъ не всегда можно располагать на заводахъ необходимыми для паденія высотами; однако при случайн оно можетъ сослужить очень полезную службу. Если различіе уровней мѣстности очень незначительно, то помѣщаютъ оба аппарата на одномъ уровне и растворъ поднимаютъ уже послѣ приготовленія къ верхнему отверстію второго аппарата, приготовляющаго бетонъ.

**Вертикальная цилиндрическая бетоньерка.**  
Идея вертикальной цилиндрической бетоньерки принадлежитъ Шлоссеру.

Этотъ аппаратъ, часто употребляемый на работахъ, пользуется заслуженной славой.

Аппараты этого рода довольно однообразны; они отличаются другъ отъ друга лишь размѣрами.

Вертикальный цилиндръ изъ листового жѣлѣза, отъ 0,007м. до 0,008м. толщины, 0,70м. во внутреннемъ диаметрѣ и 2м. высоты, оканчивается (фиг. 12) внизу

усъченнымъ конусомъ, высотой въ 0,70м. Этотъ усъченній конусъ имѣть внизу 0,50м. въ діаметрѣ. Полная высота аппарата 2,70м.

Внутри, но только въ цилиндрической части, укрѣплены по направлению діаметровъ цилиндра поперечины или круглые желѣзные прутья толщиной въ 0,02м. Эти поперечины расположены по различнымъ направлениемъ и лежать въ плоскостяхъ, отстоящихъ другъ отъ друга на 0,10м. Чтобы дополнить описание, прибавимъ, что направления каждого изъ двухъ смежныхъ перекладинъ составляютъ равные углы и если бы прикрепленія краевъ этихъ перекладинъ были видны съ виѣшней стороны трубы, то онѣ образовали бы на поверхности ея двѣ соединенные винтовыя линіи.

Вслѣдствіе такого устройства внутренней части аппарата, оказывается, что забрасываемые материалы описываютъ самыя разнообразныя кривыя паденія и основательно перемѣшиваются между собою.

Бетоньерка снабжена въ верхней своей части двумя крѣпкими желѣзными ушками, которыми она прикрепляется къ полу, причемъ весь корпусъ аппарата остается висящимъ въ воздухѣ.

Иногда къ нижней оконечности аппарата придѣлываются заслонку; въ другихъ случаяхъ обходятся безъ нея. Эта заслонка представляется изъ себя кругъ изъ листового желѣза, вращающейся въ горизонтальной плоскости вокругъ болта, прикрепленного къ аппарату и пропущенного черезъ этотъ кругъ въ его периферіи: слѣдовательно, вращательное движение заслонки эксцентрично. Горизонтальная рукоятка позволяетъ управлять открытиемъ и закрытиемъ заслонки. Этой заслонкѣ, удерживающей всю тяжесть бетона, заключающагося въ нижней части аппарата, было придано еще болѣе прочности тѣмъ, что рукоятка опирается и ведется по прочной желѣзной круговой дугѣ, прикрепленной однимъ изъ своихъ концовъ къ нижней наружной части усъченного конуса.


Разсмотримъ теперь дѣйствіе этого аппарата и детали манипуляцій съ нимъ.

Прежде, материалы—камни и растворъ, сваленные на помостъ, складывались возлѣ устья аппарата поперемѣнными слоями, какъ при ручномъ производствѣ. Образованную, такимъ образомъ, кучу переворачивали лопатами; затѣмъ, забрасывая смѣсь въ аппаратъ, ожидали пока онъ совсѣмъ наполнится и тогда уже выгружали бетонъ.

Прибавленіемъ верхней крышки операциѣ эта была упрощена. Эта крышка представляетъ изъ себя кругъ изъ листового желѣза толщиной въ 0,005м., діаметромъ отъ 1м. до 1,10м., снабженный ушкомъ шириной отъ 0,12м. до 0,15м.

Растворъ и камень выгружаются слоями на эту крышку, наложенную просто на верхнее отверстіе бетоньерки. Послѣ незначи-

тельного перемѣшиванія смѣси лопатой рабочій зацѣпляетъ за ушко крышки желѣзнымъ крюкомъ и порывисто притягиваетъ ее къ себѣ; крышка безпрепятственно скользить по полу, крытому листовымъ желѣзомъ. Вслѣдствіе быстроты движения бетонъ самъ собой сваливается въ аппаратъ; правда, незначительное его количество остается на полу, но рабочіе сейчасъ же сбрасываютъ остатокъ туда же (фиг. 13) \*).



Фиг. 13.

Этимъ пріемомъ производство значительно удешевляется и кромѣ того работа идетъ гораздо быстрѣе.

\* ) Перспективный чертежъ 13 имѣть исключительной цѣлью показать дѣйствіе обѣихъ крышекъ; чтобы не усложнять чертежа, на немъ не показаны подвоздные пути для материаловъ и аппаратъ для измѣренія раствора.

Объемъ материаловъ, выгруженныхъ на верхнюю крышку и подвергающихся одновременной обработкѣ, близко соотвѣтствуетъ емкости аппарата; въ большинствѣ случаевъ смѣшиваются три вагончика камней и два—раствора, что составляетъ  $5 \times 0,330$  куб. метр.=1,650 куб. метр.; этотъ объемъ, благодаря усадкѣ, уменьшается на 30% своей первоначальной величины.

Бетонъ превосходно приготовляется помошью простого прохождения черезъ поперечины цилиндрической бетоньерки отъ верхняго до нижняго устья ея; даже излишне, чтобы онъ оставался нѣкоторое время въ цилиндрѣ; отсюда вытекаетъ, что примѣненіе нижней заслонки не такъ необходимо.

Для доставки бетона на мѣсто его примѣненія, пользуются вагончиками, емкость которыхъ не менѣе объема бетона, приготовляемаго аппаратомъ заразъ; если вагончикъ принимаетъ изъ аппарата какъ разъ количество бетона, приготовляемаго заразъ, то нижняя заслонка становится бесполезной.

Но, если перевозка бетона совершається при помощи вагончиковъ меньшей емкости, то эти послѣдніе, конечно, не могутъ вмѣстить всего объема сfabрикованного продукта и является необходимость снабдить аппаратъ подвижной заслонкой для выгрузки.

Обращеніе съ этой послѣдней не требуетъ особой силы, такъ какъ тѣстообразная масса бетона рѣжется довольно легко. Открываютъ заслонку, бетонъ выходитъ изъ аппарата и наполняетъ вагончикъ; затѣмъ, заслонка закрывается; въ запертомъ аппаратѣ остается еще нѣкоторое количество бетона, которое выпускаютъ въ слѣдующій вагончикъ, подведенный подъ аппаратъ.

Если бы этого приспособленія для опоражниванія не существовало, то бетонъ падать бы на землю; и въ такомъ случаѣ пришлось бы производить нагрузку вагончиковъ помошью лопатъ.


Цилиндрическая бетоньерка является аппаратомъ экономическимъ во всѣхъ отношеніяхъ, такъ какъ помошью его получается, съ одной стороны, бетонъ хорошаго качества, съ другой стороны, этотъ аппаратъ даетъ большую производительность—отъ 15 до 20 куб. метр. въ часъ; единственno, что замедляетъ его производительность, это уборка уже готоваго продукта.

Ясно также, что, пользуясь этимъ типомъ, можно всегда скомбинировать машину дешевую и простую; удовлетворяя даже строгимъ требованіямъ, можно удовольствоваться высокимъ призматическимъ ящикомъ изъ дубовыхъ досокъ, въ стѣнки которыхъ вдѣланы деревянныя перекладины, расположенные геликоидально.

Въ цилиндрическихъ бетоньерахъ небольшой высоты возможно улучшить качества смѣшения, снабжая перекладины горизонтальными зубьями, перпендикулярными къ направленію этихъ перекладинъ.

**Шаръ Лапито.** Въ „l'Ingénieur“ за 1856 г. помѣщено описание катящейся бетоньерки, изобрѣтенной Лапито и примѣненной для изготовления 1900 куб. метровъ бетона для Центральнаго Рынка въ Парижѣ. Эта бетоньерка представляетъ собою шаръ изъ листового желѣза, емкостью 0,064 куб. метровъ, катаемый по наклонной площацкѣ восьмиугольной формы; когда шаръ пробѣжитъ эту площацкѣ, сдѣлавши восемь оборотовъ, смѣщеніе окончено. Трудно дать какую либо оцѣнку дѣйствія этого аппарата, такъ какъ данныхъ для этого недостаточно. Управление имъ, повидимому, сложно; въ практикѣ, впрочемъ, на эту систему обращается мало вниманія.

**Австрійскія системы.** Нижеописанное устройство представляетъ собою смѣшанную систему: т. е. перемѣшиваніе матеріаловъ достигается помощью двигательной силы и силы тяжести.



Фиг. 14.

Два цилиндра (фиг. 14) помѣщаются одинъ на продолженіи другого. Верхній цилиндръ съ наклономъ въ  $\frac{1}{3}$  служить смѣшателемъ; нижній—съ наклономъ въ  $\frac{1}{4}$  играеть роль бетоньерки. Эти деревянные цилинды, одѣтые изнутри листовымъ желѣзомъ, имѣютъ длину отъ 3,00м. до 3,50м. и въ діаметрѣ отъ 0,60м. до 0,80м.

Песокъ и цементъ, забрасываемые въ воронку, падаютъ въ верхнюю часть смѣшивателя. Ось его снабжена зубьями, какъ въ Гревельдингеровскомъ аппаратѣ, и прямymi лопаточками, расположеннымими винтообразно; вращаясь, она производить перемѣшиваніе матеріаловъ и толкаетъ ихъ въ нижнюю часть цилиндра. Въ некоторыхъ аппаратахъ прикрѣпляютъ иногда къ оси, какъ это дѣлается въ извѣстныхъ машинахъ англійской конструкціи, косыя лопаточки, наклонъ которыхъ можно измѣнять.

Трубка, проведенная изъ резервуара съ водой, обезпечивает смачивание материаловъ въ цилиндрѣ.

Готовый растворъ изъ первого цилиндра поступаетъ по желобу, гдѣ къ нему прибавляется требуемое количество камня, во второй цилиндрѣ — бетоньерку. Эта бетоньерка по виду походить на вышеописанную цилиндрическую бетоньерку. При вращеніи оси вращается также и самъ цилиндръ, неподвижно связанный съ осью спицами. Бетонъ падаетъ прямо въ вагончики, отвозящіе его на мѣсто работы.

На небольшихъ заводахъ эти аппараты приводятся въ дѣйствіе рукой; на большихъ же заводахъ — силой пара.

Принимаютъ среднюю производительность этихъ аппаратовъ въ часть отъ 7 до 10 куб. метр., сообразно съ величиной движущей силы.

*Бетоньерка Wünsch'a.* Этотъ аппаратъ вырабатываетъ бетонъ безъ предварительного приготовленія раствора. Онъ состоитъ изъ шести-граннаго барабана, внутренность которого снабжена поперечными перекладинами, нормальными къ оси. Питаніе водой происходитъ черезъ ось аппарата, внутри полую и усѣянную отверстіями по своей поверхности. Вся система, довольно значительно наклоненная относительно горизонтальной плоскости, приводится въ дѣйствіе локомобилемъ; послѣ 10—15 оборотовъ бетонъ бываетъ готовъ.

Форма этой бетоньерки напоминаетъ гексагональную бетоньерку, примѣненную въ 1865 г. во время постройки моста въ Dirschau.

*Сравненіе различныхъ способовъ и аппаратовъ производства. Ручное производство.* Въ экономическомъ отношеніи ручное производство бетона не можетъ спорить съ механическимъ.

Количество продукта, вырабатываемое однимъ человѣкомъ, дѣйствующимъ лопатой или граблями доходитъ до 2,5 куб. метр. Округляя эту цифру до 3 куб. метр. и принимая плату за работу одного куб. метра бетона въ 1 фр., получаемъ цифру поденного вознагражденія рабочаго въ 3 фр.

Если надо приготовить 300 куб. метровъ, то, не считая стоимости орудій, это обойдется въ 300 фр.

Издержки-же по пріобрѣтенію и установкѣ бетоньерки не превысятъ 250 фр.; изъ этой цифры надо вычесть 150 фр., какъ стоимость аппарата, который остается, и только разницу въ 100 фр. отнести на счетъ производства. Принимаемъ самыя неблагопріятныя обстоятельства, т. е., что придется поднимать материалы на высоту верхняго уровня бетоньерки, положимъ на 3 метра. Стоимость подъема 1 куб. м. на такую высоту, какъ показываетъ практика, можно принять въ 0,40 фр.; на 300 куб. метр., это составить 120 фр.

Общія издержки, при ручномъ производствѣ, такимъ образомъ, составлять 300 фр., — а при примѣненіи вертикальной бетоньерки онѣ уменьшатся до 220 фр.

Однако, разница между стоимостями обоихъ производствъ значительно увеличивается съ ростомъ производства, особенно, если рельефъ мѣстности даетъ болѣе благопріятныя условія для подъема материаловъ. При примѣненіи, напримѣръ, бетона для фундамента, можно подвѣсить бетоньерку въ какой нибудь уголъ выемки для этого фундамента (котлована) и тогда расходы по подъему песка и камня могутъ быть доведены до нуля; остаются незначительные расходы лишь по производству перемѣшиванія и по управлению верхней крышкой.

Наконецъ, механическое производство гарантируетъ быстроту изготовления бетона, что является главнымъ факторомъ при выполнении подряда.

*Сравнение различныхъ механическихъ приспособленій.* Мы оставимъ безъ разсмотрѣнія ящичные машины (*les machines à coffres*) и цилиндры-манипуляторы (барабаны): практика высказалась противъ ихъ употребленія очень опредѣленно.

Остается два класса аппаратовъ: вертикальная и горизонтальная бетоньерки.

Послѣдняя могутъ и безъ предварительного приготовленія раствора доставлять бетонъ хорошаго качества; въ этомъ отношеніи онѣ представляютъ исключеніе изъ общаго правила. Однако, способъ фабрикаціи бетона безъ предварительного приготовленія раствора является вообще ненадежнымъ, и пользоваться имъ можно, имѣя развѣ очень усовершенствованного устройства аппараты. Дѣйствительно, отдельное приготовленіе раствора заключаетъ въ себѣ гарантію хорошаго выполненія, что не имѣть мѣста при предыдущей системѣ; очевидно, гораздо легче регулировать и слѣдить за отдельнымъ приготовленіемъ смѣси песку и цемента, чѣмъ за смѣсью материаловъ трехъ родовъ. Кромѣ того, при предварительномъ приготовленіи, сомнительный растворъ можетъ быть снова пропущенъ черезъ смѣшиватель; иначе дѣло обстоитъ съ тѣмъ же растворомъ въ бетонѣ; недостатки такого раствора по выходѣ бетона изъ бетоньерки гораздо труднѣе замѣтить.

Слѣдующее сравненіе опредѣляетъ достоинства обѣхъ системъ.

Вертикальная бетоньерка и смѣшиватель стоять около 500 фр.


Горизонтальная бетоньерка соответствующаго дѣйствія обходится въ 4000 фр.

Подрядчикъ, средней руки, долженъ остановиться передъ приобрѣтеніемъ дорогой стоящей машины, за повтореніе употребленія которой къ тому же никогда нельзѧ поручиться, такъ какъ работы по бетону могутъ ему рѣдко представляться.

Подрядчикъ, взявши значительныя работы, требующія большихъ количествъ бетона, какъ напримѣръ, работы по фортификаціи, морскимъ сооруженіямъ и т. д., долженъ хорошоенько взвѣсить свой выборъ, такъ какъ ему одного единственного аппарата не достаточно: надо предвидѣть возможное требование ускоренія производства работъ, надо оградить себя отъ остановокъ и поломокъ; однимъ словомъ, надо имѣть запасной аппаратъ.

Обзаведеніе по первой системѣ будетъ ему стоить 1000 фр., по второй—8000 фр.

Кромѣ того, горизонтальная бетоньерка требуетъ привода значительной силы, стоимость обзаведенія которымъ также должна быть принята въ разсчетъ; смѣшиватели же приводятся въ дѣйствіе гораздо меньшей силой.



Фиг. 15.

Дѣйствительно, можно съ большимъ приближеніемъ, въ томъ и другомъ случаѣ, вычислить затрату движущей силы, опредѣляя работу, совершающую при поднятіи массы.

Бетонъ обыкновенно состоить изъ  $\frac{6}{10}$  камней и  $\frac{4}{10}$  раствора.

А. При примѣненіи вертикальной бетоньерки, камни должны быть подняты отъ уровня А до уровня В, т. е. на 2,70м. высоты (фиг. 15). Растворъ будетъ поднять на высоту = А + 0,70м. = 4,20м. + 0,70м. = 4,90м., такъ какъ при выходѣ изъ смѣшивателя *t*, растворъ попадаетъ въ измѣритель *I*, высота которого 0,70м. войдетъ, какъ слагаемое. Такимъ образомъ вся масса проходить въ среднемъ вертикальный путь въ 3,58м., какъ это даетъ слѣдующее вычисленіе:

$$\frac{6}{10} \times 2,70\text{м.} = 1,62\text{м.}$$

$$\frac{4}{10} \times 4,90\text{м.} = 1,96\text{м.}$$


$$3,58\text{м.}$$

В. Въ случаѣ горизонтальныхъ бетоньерокъ, всѣ материалы доставляются изъ точки А' въ точку С', къ устью воронки *t*, которое, положимъ, имѣть высоту въ 2,30м. (фиг. 16).

Кромѣ того, можно принять, что аппаратъ дѣлаетъ въ среднемъ 15 оборотовъ для удовлетворительного смѣшанія; слѣдовательно, материалы, по крайней мѣрѣ разъ на каждые два оборота, будутъ подыматься до уровня верхняго края оси *ur*, высота кото-

раго. положимъ, 0,55м. Поэтому вся масса, въ восемь приемовъ,  $8 \times 0,55\text{м.} = 4,40\text{м.}$  пройдетъ вертикальный путь  $8 \times 0,55\text{м.} = 4,40\text{м.}$ ; эта цифра, сложенная съ 2,30м., дастъ общій подъемъ въ 6,70м.

Мы упустили изъ виду въ изложенной выкладкѣ работу, необходимую для отдѣльного полученія раствора, когда бетонъ приготавляется помошью вертикальной бетоньерки; эта работа относительно незначительна и частью компенсируется затратой силы на приведеніе въ движение горизонтальной бетоньерки. Но если мы примемъ во вниманіе и этотъ факторъ, увеличивая высоту подъема массы, въ случаѣ примѣненія вертикальной бетоньерки, съ 3,58м. до 4,50м., то все-таки изъ приведенного разсчета видно, что и въ этомъ случаѣ работа, затраченная при горизонтальныхъ бетонеркахъ, превышаетъ болѣе чѣмъ на 30% работу при вертикальныхъ бетонеркахъ.



Фиг. 61.

Замѣтимъ также въ пользу вертикальныхъ бетонерокъ, что при этого рода аппаратахъ механическая работа, затрачиваемая на подъемъ материаловъ, значительно уменьшается или совсѣмъ уничтожается, когда рельефъ мѣстности позволяетъ этажное устройство аппаратовъ. Такое устройство часто практикуется при бетонныхъ работахъ, такъ какъ монолитъ, какъ мы уже говорили, въ большинствѣ случаевъ употребляется въ дѣло въ нижнихъ горизонтахъ по отношенію къ доставляемымъ въ аппаратъ материаламъ.

Горизонтальные бетонерки легко устанавливаются; но, хотя установка ихъ проще, чѣмъ установка вертикальныхъ бетонерокъ, тѣмъ не менѣе при быстрой работе съ ними получаются нѣкоторыя неудобства. Такъ какъ всѣ материалы въ горизонте бетонеркахъ должны поступать въ устье воронки, то, при быстромъ ходѣ работы, можетъ случиться загроможденіе, вызванное такой скученностью материаловъ.

Примѣненіе вертикальной бетонерки позволяетъ раздѣлить доставляемый песокъ отъ камня; на дѣлѣ они, дѣйствительно, и доставляются по отдѣльнымъ путямъ.

Австрійскій способъ, по которому растворъ приготавляется отдѣльно, является смѣшаннымъ; главный его недостатокъ состоять въ томъ, что онъ требуетъ много мѣста подъ аппараты и усложняетъ передачу движенія.

Въ заключеніе замѣтимъ, что было бы очень смѣло настойчиво рекомендовать опредѣленную систему аппаратовъ, такъ какъ примѣненіе той или другой изъ нихъ иногда вызывается мѣстными

обстоятельствами; однако, въ большинствѣ случаевъ первенствующее значение остается за вертикальными бетоньерками. Это ихъ превосходство особенно признается при работахъ гдѣ нибудь въ отдаленныхъ мѣстахъ; издержки по доставкѣ и неудобства путей сообщенія въ такихъ случаяхъ заставляютъ прибѣгать къ устройству болѣе простыхъ аппаратовъ, могущихъ приводиться въ дѣйствие силой животныхъ и даже, въ случаѣ крайности, могущихъ быть изготовленными на мѣстѣ.

Между вертикальными бетоньерками, отдаютъ предпочтеніе цилиндрической бетонеркѣ; она работаетъ съ большимъ постоянствомъ и быстротой, чѣмъ призматическая.

#### § 4.

### Употребленіе бетона въ дѣло.

**Перевозка. Условія, которыя необходимо соблюдать при перевозкѣ.** Бетонъ долженъ быть складываемъ непосредственно возлѣ мѣста его фабрикаціи; по выходѣ изъ бетонерки онъ отвозится на мѣсто его употребленія.

На этотъ счетъ есть одно капитальное правило, касающееся качествъ монолита, правило, примѣненіе котораго всегда необходимо: *перевозка должна производиться быстро и по возможности по кратчайшему пути*. Чтобы удовлетворить этому требованію перемѣшивающіе аппараты должны находиться настолько близко къ мѣсту употребленія бетона, насколько это позволяютъ экономическая условія завода. Кромѣ того, подобное расположение приносить массу всевозможныхъ выгодъ.

Длинныя перевозки опасны, такъ какъ въ продолженіе такихъ перевозокъ всегда можетъ имѣть мѣсто начало схватыванія бетона; это явленіе уже чувствительно, даже и на короткихъ разстояніяхъ, въ лѣтнее время. Кромѣ того, подъ вліяніемъ постояннаго сотрясенія, вызываемаго достаточно продолжительной перевозкой на колесахъ, растворъ всипливается на верхъ, а камни опускаются на дно повозки и тогда такие бетоны, однородность которыхъ нарушена, требуютъ вторичнаго перемѣшиванія. Неудобства этого рода еще значительнѣе, когда масса содержитъ избытокъ воды.

**Орудія перевозки.** Орудія перевозки бываютъ разныхъ типовъ; выборъ обуславливается степенью важности сооруженія и рельефомъ мѣстности, по которой происходитъ перевозка.

Обыкновенно пользуются переносными ящиками, тачками и легкими вагончиками, вмѣстимость которыхъ доходитъ до одного куб. метра.

При небольшихъ сооруженіяхъ, для перевозки пользуются

тачками, а если мѣстность представляетъ значительное различіе уровней, то переносными ящиками. Относительно послѣднихъ умѣстно будетъ замѣтить, что пользоваться ими, равно какъ и прочими аналогичными приспособленіями столь же незначительной вмѣстимости, вообще не рекомендуется и пользованія ими слѣдуетъ лучше избѣгать, такъ какъ бетонъ гораздо скорѣе начинаетъ схватываніе, когда его берутъ небольшими количествами заразъ. Кромѣ того, система примѣненія бетона въ дѣло небольшими массами влечетъ за собой увеличеніе числа стыковъ, что вредно отзыается на постройкѣ. Чтобы уменьшить эти недостатки, прибѣгаютъ къ механической доставкѣ: помошью воротовъ, подъемныхъ крановъ и т. д., причемъ бетонъ нагружается въ приемники (ведра, кадки, бочки) надлежащей емкости.

При большихъ сооруженіяхъ слѣдуетъ прибѣгать къ повозкамъ на рельсахъ. Образцомъ наиболѣе выгодной повозки этого рода является вагонъ, вмѣстимостью въ одинъ куб. метръ; но расположение постройки должно быть удобнымъ для его функционированія. Эти вагоны служатъ для изготавленія мощныхъ и длинныхъ массивовъ для фундаментовъ, громадныхъ ростверковъ и т. д.

При сооруженіяхъ неправильной формы (профиля) вообще прибѣгаютъ къ болѣе легкимъ вагончикамъ, вмѣстимостью отъ 0,300 куб. метр. до 0,500 куб. метр.; эти вагончики приводятся въ движение людьми, тащатся лошадьми или буксируются механическими воротами.

**Выгрузка бетона.** Въ снарядахъ для перевозки должны быть приспособленія для опрокидыванія, съ цѣлью сберечь работу по выгрузкѣ, которая, въ противномъ случаѣ, должна бы была производиться лопатами.

Выгрузка вагончиковъ должна быть окружена извѣстного рода предосторожностями, имѣющими цѣлью устранить опасность, происходящую иногда вслѣдствіе того, что схватываніе бетона уже началось. Сила сцепленія, проявляющаяся тогда, какъ между различными составными частями смѣси, такъ и между послѣдней и стѣнками вагончика, мѣшаетъ массѣ выливаться постепенно, нормальнымъ образомъ; въ такихъ случаяхъ бетонъ выпадаетъ сразу, порождая очень сильный мгновенный движения вагончика, которыи могутъ поранить рабочихъ, а также повлечь за собой сходъ съ рельсовъ и опрокидываніе его.

**Трамбованіе.**—*Цѣль трамбованія.* Трамбованіе имѣть цѣлью придать монолиту компактность (плотность); при трамбованіи растворъ сжимается и камни такъ распредѣляются въ тѣстѣ, что каждый изъ нихъ въ концѣ концовъ хорошо облекается растворомъ. Словомъ, при трамбованіи пустоты должны быть заполнены по возможности лучше: воздухъ и избытокъ воды должны быть изгнаны.

Бетоны съ мелкой камневидной составляющей, которые въ сущности говоря являются просто на просто растворами, требуют гораздо болѣе энергичного трамбования, чѣмъ бетоны съ крупными камнями; эти послѣдніе даютъ смѣси гораздо менѣе сжимаемыя, чѣмъ агрегаты изъ материаловъ незначительныхъ размѣровъ.

Какъ бы то ни было, трамбование слѣдуетъ производить всегда тщательно, такъ какъ бетонъ значительно выигрываетъ, благодаря этой операции, и въ плотности, и въ непроницаемости. Опытъ показываетъ, что при хорошей утрамбовкѣ сопротивленіе его увеличивается болѣе чѣмъ на 25%.

Избытокъ воды, всегда нежелательный въ бетонѣ хорошаго качества, является помѣхой къ достижению успѣшнаго результата трамбования; для послѣдней цѣли необходимо, чтобы масса, подвергающаяся трамбованію, была опредѣленной консистенціи, средней между сухимъ состояніемъ и тѣстообразнымъ. Слишкомъ жидкая масса почти совсѣмъ не сжимается, раздаваясь въ стороны подъ ударомъ трамбовки; въ слишкомъ же сухой массѣ камни не могутъ имѣть свободнаго перемѣщенія и, слѣдовательно, не будутъ располагаться въ растворѣ равномѣрно.

**Трамбовки.** Бетонъ утрамбовываютъ деревянными или чугунными трамбовками, вѣсъ которыхъ обыкновенно колеблется отъ 8 килогр. до 15 килогр. Но независимо отъ вѣса, полезно также установить размѣры основанія трамбовки; послѣдніе измѣняются отъ 0,12м. до 0,18м., считая по сторонѣ этого основанія. При слишкомъ узкомъ основаніи, менѣе чѣмъ 0,12м. въ сторонѣ, трамбовка слишкомъ легко погружается въ бетонъ; при слишкомъ же широкомъ основаніи, болѣе 0,18м., наоборотъ, производится слишкомъ незначительное сжатіе бетона.

Иногда прибегаютъ къ болѣе тяжелымъ трамбовкамъ, вѣсомъ отъ 25 килогр. до 30 килогр. Подобныя трамбовки, какъ утверждаютъ, имѣютъ то преимущество, что отъ рабочаго, управляющаго ими, не требуется другой работы, какъ только усиленія для приподниманія; этимъ упрощается надзоръ за производствомъ, такъ какъ результатъ такой операции всегда опредѣленный.

Однако тяжелыя трамбовки не практичны: онѣ производятъ въ бетонѣ значительные сотрясенія и могутъ вызвать разрывы сплошности въ тѣхъ частяхъ бетонной массы, которая уже начали затвердѣвать.

Дѣйствительно, трамбование для достижения цѣли вовсе не нуждается въ произведеніи эффектовъ, вызываемыхъ сильными ударами; цѣль достигается гораздо лучше большимъ числомъ болѣе слабыхъ ударовъ, достаточныхъ, однако, для равномѣрнаго распределенія камней въ растворѣ и уплотненія его. Болѣе того, лучшая утрамбовка достигается утаптываніемъ массы ногами рабочихъ, обутыхъ въ деревянные башмаки.

Въ углахъ, куда трудно ввести обыкновенные трамбовки, трамбование заканчивается помощью шестовъ, имъющихъ къ толстому концу размѣръ отъ 0,06м. до 0,08м. въ сторонѣ.

*Направление трамбования.* Бетонная отливка производится горизонтальными слоями; утрамбовка же направляется по вертикали.


Однако, когда стѣна наклонена, то и утрамбовка производится по слоямъ, перпендикулярнымъ къ обрѣзу стѣны, т. е. наклонно.



Фиг. 17.

слоевъ. Въ фортахъ Массаго болѣе 1.000 сводовъ, причемъ ни разу не было констатировано этого послѣдняго недостатка, хотя трамбование велось по горизонтальнымъ слоямъ. Правда, было соблюдено то условіе, что отливка почти всѣхъ сводовъ заканчивалась вполнѣ въ теченіе одного дня.

Наконецъ, въ большихъ сводахъ, совѣтуютъ примѣнять (фиг. 18) двойное трамбование; послѣднее производится одновременно по двумъ направлѣніямъ: по горизонтальнымъ слоямъ и по направлѣнію откоса.



Фиг. 18.

**Выполненіе работы горизонтальными слоями.** Въ сооруженіяхъ изъ бетона всегда стремятся получить по возможности цѣльный монолитъ, уменьшая, насколько позволяютъ обстоятельства, число стыковъ.

Поэтому, работа ведется съ возможно большей скоростью; при нѣкоторыхъ особенно деликатныхъ конструкціяхъ, напр. сводахъ, работа продолжается даже ночью. Ночные работы ведутся часто и при возведеніи обыкновенныхъ массивовъ въ фортификаціонныхъ сооруженіяхъ.

Нѣкоторые инженеры рекомендуютъ производить трамбование и при отливкѣ сводовъ также наклонно, по слоямъ, нормальнымъ къ опалубкѣ ихъ кружаль. Производя утрамбовку вертикально, мы бы получили (фиг. 17) выступы б.б., которые, затвердѣвши къ слѣдующему дню, разрушались бы при дальнѣйшемъ трамбованіи верхнихъ департамента.

Однако, слѣдует замѣтить, что во всякаго рода работахъ, даже въ тѣхъ, которыхъ необходимо заканчивать въ одинъ пріемъ, на каждомъ шагу возникаетъ масса различныхъ обстоятельствъ, прерывающихъ работу, какъ-то: прогулъ времени рабочими, измѣнчивость погоды, остановки, причиняемыя расположениемъ и деталями массивовъ и т. д. И такъ какъ при подобныхъ условіяхъ невозможно избѣжать повторного наложения слоевъ, то стараются по крайней мѣрѣ уменьшить число вертикальныхъ стыковъ, которые въ отношеніи силы сцѣпленія поставлены въ худшія условія, чѣмъ горизонтальные. Это то обстоятельство, въ связи съ необходимостью процесса трамбованія, и заставляетъ выполнять работу горизонтальными слоями.


Для примѣра, пусть имѣется массивъ длиной въ 60м., шириной 10м. и высотой въ 1,50м., который необходимо получить въ 5 дней, сооружая, значитъ, ежедневно по 180 куб. метровъ.



Фиг. 19.

Если работа будетъ вестись послѣдовательными слоями 1, 2, 3, 4, 5 (какъ показано на фиг. 19), по одному слою каждый день, то мы будемъ имѣть четыре горизонтальныхъ стыка, сумма площадей которыхъ будетъ равняться:

$$4 \times 60 \times 10 = 2400 \text{ квадр. метр.}$$



Фиг. 20.

Если же производить работу слоями въ 0,30м. уступообразно, разбивая массивъ на части 1, 2, 3, 4, 5, какъ показываетъ фиг. 20, то сумма площадей всѣхъ стыковъ будетъ слѣдующая:

$$\begin{array}{l} \text{Вертикальные стыки } 4 \times 1,50 \times 10 = 60 \text{ квадр. метр.} \\ \text{Горизонтальные } " \quad 4 \times 4 \times 10 \times 0,30 = 48 \quad " \quad " \end{array}$$

$$\text{Всего } 108 \text{ квадр. метр.}$$

Этотъ послѣдній способъ работы, не смотря на то, что массивъ содержитъ вертикальные стыки, всетаки болѣе приближаетъ


бетонъ къ природному монолиту; кромъ того, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ сумма площадей всѣхъ стыковъ меньше, то это обстоятельство позволить отнести болѣе тщательно и къ сопряженію частей массива въ этихъ стыкахъ.

Въ отношеніи практическаго выполненія, между двумя этими пріемами также существуетъ громадная разница. Первый пріемъ требуетъ, чтобы вся масса бетона была подвергнута переборкѣ въ углубленіи (котлованѣ), такъ какъ доставка его можетъ производиться только по боковой вѣтви до краевъ этого котлована. Второй пріемъ требуетъ только нѣсколько перестановокъ пути, пролагаемаго по самой постройкѣ и удлиняемаго по мѣрѣ того, какъ постройка воздвигается; переборка бетона является въ послѣднемъ случаѣ лишь по частямъ, такъ какъ почти вся масса доставляется прямо на мѣсто ея назначения.

Каждый случай при работахъ слѣдуетъ разобрать во всей его полнотѣ, чтобы найти рѣшеніе наиболѣе экономичное и выгодное, какъ съ точки зрѣнія качества работы, такъ и со стороны практическаго ея выполненія.

Но, каковъ бы ни былъ способъ производства работъ, слѣдуетъ наблюдать, чтобы послѣдовательные слои сохраняли постоянно установленную толщину.

Толщина слоевъ измѣняется обыкновенно отъ 0,20м. до 0,30м. Въ Англіи, въ большихъ фундаментахъ, допускаютъ толщину даже въ 0,50м., но въ менѣе значительныхъ массивахъ и тамъ толщина эта уменьшается до 0,30м.




Фиг. 21.

Отливка бетона въ массивѣ производится по частямъ, толщиной отъ 1м. до 1,50м.; при толщинѣ 1,50м. каждая такая часть состоитъ изъ пяти слоевъ (фиг. 21). При такой системѣ работы, избѣгается необходимость прокладывать и разбирать постоянно подвозные пути; но чтобы этотъ пріемъ быть безукоризненнымъ, необходимо, чтобы каждая часть постели котлована была аккуратно выровнена, для чего бетонъ, выгружаемый на откосъ  $t_1$ , приходится принимать лопатами.

По этому поводу важно обращать вниманіе на тѣсъ вредный

приемъ, которыи рабочие, при неудовлетворительности надзора за ними или при недостаточности указаній для нихъ, склонны пользоваться: чтобы не перекладывать всей массы бетона, выгруженного на откосъ тт (фиг. 22), они вырѣзываютъ въ массѣ уступы, придающиѣ ей обманчивый видъ слоевъ въ 0,30м. толщиной.



Фиг. 22.

Масса I вырѣзается уступами 1, 1, 1, 1; масса II, выгружаемая позднѣе, располагается уступами 2, 2, 2, 2, и т. д. Эти уступы хорошо утрамбовываются (на фиг. они заштрихованы); но часть кладки (на фиг. не заштрихованная) избѣгаетъ дѣйствія надлежащей утрамбовки. При этомъ, соотвѣтственно тому, на сколько значительно будетъ количество бетона, выгружаемое при каждой операциі, настолько будетъ велика и часть массы, не подвергнутая надлежащему трамбованію.

На практикѣ, при сооруженіи толстаго массива, по которому устанавливается и подвозной путь, обыкновенно часть, возводимая заразъ, этого массива, не превышаетъ толщины 1,50м. При возведеніи бетоннаго массива частями, достигающими 3 — 4м. толщины, получаются неважные результаты. Монолитъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ потеряетъ бы часть своихъ хорошихъ качествъ, такъ какъ, при скольженіи бетона на дно откоса, камни, отдѣляясь отъ общей массы раствора, нарушили бы однородность монолита; кроме того, такъ какъ большая часть бетона при этомъ скатываніи осталась бы приставшей по всей длинѣ откоса, то, прежде чѣмъ выровнять его и расположить въ горизонтальный слой, пришлось бы подвергнуть его еще одной или двумъ дополнительнымъ перекладкамъ.


Иногда бетонъ, прежде чѣмъ прибыть на мѣсто назначенія, ведется по особому каналу, или протоку. Въ этомъ случаѣ на мѣстѣ его примѣненія бетонъ принимается лопатами и тщательно выравнивается, при чѣмъ въ его массу вводятся камни, отдѣлившиеся вслѣдствіе дѣйствія силы тяжести.

Резюмируя все вышесказанное, мы видимъ, что бетонъ долженъ доставляться на мѣсто своего назначенія, на сколько воз-

можно менѣе подвергаясь переборкѣ или процессамъ, могущимъ измѣнить его качества. По этой причинѣ неслѣдуетъ также бросать бетонъ лопатами, съ большой высоты и незначительными количествами, на дно ямы или формы, которую онъ долженъ занять.

Наконецъ, въ первые дни сооруженіе слѣдуетъ часто поливать водой, если по состоянію атмосферы или температуры воздуха можно предвидѣть слишкомъ быстрое высыханіе, вызывающее растрескиваніе монолита.

**Сопряженія.** Отливку слѣдуетъ производить такимъ образомъ, чтобы мѣста сопряженія отливаемыхъ частей (стыки) приходились, по возможности, на болѣе прочныя части сооруженія, какъ то: глухія стѣны, опорные стѣны, устои и т. д.



Фиг. 23.

Далѣе необходимо позаботиться, чтобы стыки частей, подготовленныхъ въ разное время, не лежали бы на одной вертикальной линіи.

Мѣста сопряженій располагаются ступенями ввидѣ лѣстницы. Эта форма предпочитается одному наклонному уступу; хотя послѣдний и обладаетъ меньшей величиной поверхности сопряженія, однако, если работа по соединенію частей массива была выполнена небрежно, онъ представить собой плоскость, благопріятную для возможнаго скольженія одной части по другой.

Уступы лѣстничного сопряженія обыкновенно имѣютъ высоту большую, чѣмъ высота слоевъ; такъ, уступы профиля (фиг. 23) а, б, с, д имѣю 0,60м. въ основаніи и 0,60м. высоты. Это расположение имѣть цѣлью уменьшить число уступовъ, т. к. увеличеніе числа этихъ послѣднихъ приближаетъ общій характеръ профиля къ откосу; тѣмъ болѣе, что выдающіяся ребра s, s, s уступовъ представляютъ сравнительно слабыя части профиля, разрывающіяся на части во время исправленія, производимаго передъ накладкой новыхъ слоевъ бетона.

Въ сводахъ уступы вырѣзаются нормально къ внутренней поверхности свода.

При возобновлениі работъ, уступы чистятся и моются большимъ количествомъ воды; этой промывкой уносится особаго рода известковое молоко, постоянно появляющееся на поверхности бетона.

Затѣмъ, уступы выправляются, т. е. насыкаются, такъ какъ предшествующая утрамбовка произвела вредное сглаживаніе поверхностей уступовъ, уменьшающее силу сцепленія ихъ съ частями выше лежащими.

Камни, плохо держащіеся въ растворѣ, вытаскиваются и удаляются; этого рода недостатокъ часто обнаруживается въ уступахъ: онъ является результатомъ сотрясений, причиняемыхъ послѣдними ударами трамбовки.

Мѣста сопряженія покрываются слоемъ свѣжаго раствора, прежде чѣмъ на нихъ ложить новый слой бетона; эта предосторожность имѣеть цѣлью избѣжать непосредственнаго соприкосненія камней новаго слоя съ камнями стараго.

Когда дѣло идетъ о сопряженіи съ массивомъ, приготовленнымъ сравнительно давно, то одного исправленія уступовъ недостаточно; приходится обнажать свѣжіе слои стараго бетона и даже нѣкоторыя части его выламывать совсѣмъ.

При тщательномъ выполненіи работъ въ мѣстахъ сопряженія различныхъ частей массива, однородность его можетъ считаться достигнутой.

**Облицовки.** Наружныя поверхности массива, при затвердѣваніи его, выходятъ тѣмъ аккуратнѣе, чѣмъ лучше устроены формы, въ которыхъ онъ затвердѣваетъ и чѣмъ бетонъ богаче мелкими элементами. Неаккуратная, негладкія стѣнки покрываются обыкновенно слоемъ штукатурки. Часто эта штукатурка поверхностей достигается просто при помощи покрыванія ихъ густымъ цементнымъ молокомъ, разведеннымъ на водѣ.

Слѣдуетъ указать на одинъ пріемъ, позволяющій, въ одно и тоже время, когда отливается бетонъ, устроить и облицовку очень удовлетворительного качества. При помѣщеніи бетона въ форму, рабочіе, вмѣсто того чтобы разравнивать всю массу его, бросаютъ полныя лопаты бетона къ стѣнкамъ формы. Камни при этомъ отскакиваютъ и отодвигаются во внутрь формы, а растворъ скучивается вблизи стѣнокъ, образуя облицовку. Однако, этимъ способомъ слѣдуетъ пользоваться съ осторожностью: примѣненный не надлежащимъ образомъ онъ можетъ повредить однородности монолита.

Этотъ пріемъ примѣняется съ успѣхомъ при изготавленіи

искусственныхъ массивовъ для морскихъ сооруженій, гдѣ, дѣйст-  
вительно, необходимо, чтобы лицевая части этихъ массивовъ были  
непремѣнно сплошными.

Иногда для наружной части массива употребляется бетонъ,  
болѣе богатый растворомъ. Эта система въ большомъ ходу въ  
Англіи, гдѣ принято примѣнять при постройкахъ два сорта бето-  
новъ. Внутренняя часть массива выливается изъ пористаго бетона,  
тогда какъ наружная часть—облицовка, толщиной отъ 0,10м. до 1м.  
(смотря по назначению сооруженія), состоять изъ плотнаго бетона;  
этотъ послѣдній, смотря по обстоятельствамъ, дѣлается, прони-  
цаемымъ или непроницаемымъ для воды. Отливка обѣихъ массъ  
совершается одновременно. Тонкій желѣзный листъ отдѣляетъ въ  
началѣ оба бетона; когда же одинъ слой въ 0,30м. толщиной  
положенъ на мѣсто, листъ вынимаютъ и оба бетона, находящіеся  
еще въ тѣстообразномъ состояніи, спаиваются между собою трам-  
бованіемъ.

Иногда облицовочный бетонъ примѣняется послѣ окончанія  
самой постройки; этотъ способъ облицовки несовершененъ, такъ  
какъ никогда не даетъ прочнаго сцепленія между стѣной и обли-  
цовкой.

Въ главѣ X мы дадимъ нѣкоторыя указанія касательно изго-  
товлевія штукатурокъ.

—такъ стоять въ твоемъ онъ морозъ и снегъ на земли начнется  
и когда ино-дни подъ льдомъ лежатъ за пылью земли снегъ и  
липкоть снегъ и снегъ, когда пылью въсю землю онъ ледъ  
и снегъ и снегъ за пылью земли и снегъ и снегъ и снегъ онъ  
онъ снегъ и снегъ

## ГЛАВА VI.

### Пропорціі составныхъ частей, выходъ тѣста, сопротивленія.

#### § 1.

#### Пропорціі составныхъ частей.

**Два рода бетоновъ.** Когда предстоитъ какая нибудь работа по бетону, строитель долженъ отыскать надлежащую пропорцію составныхъ частей бетона, всего лучше отвѣчающую заданной цѣли. Эта цѣль почти во всѣхъ случаяхъ опредѣляется сопротивлениемъ, которымъ долженъ обладать массивъ.

Возможно также, что встрѣтится и второе важное условіе; именно, условіе *непроницаемости* если отъ постройки требуется, чтобы она преграждала доступъ воды.

Если отъ бетона исключительно требуется, чтобы онъ удовлетворялъ условіямъ прочности, то составленіе его можетъ производиться двояко:

1º. Пустоты остова только отчасти заполняются растворомъ: тогда получается *пористый бетонъ*.

2º. Пустоты остова вполнѣ заполняются растворомъ: тогда получается *плотный бетонъ*.

Бетоны того и другого рода могутъ дать одинаковыя сопротивленія, если пористый бетонъ содержитъ въ себѣ растворъ, болѣе богатый цементомъ. Въ послѣднемъ случаѣ они могутъ даже обладать одинаковой стоимостью, такъ какъ болѣе дорогой растворъ въ пористомъ бетонѣ примѣняется въ меньшемъ объемѣ.

Бетонъ съ полнымъ заполненіемъ пустотъ предпочтительнѣе во всѣхъ отношеніяхъ. Въ такомъ случаѣ можно больше ручаться за однородность, такъ какъ растворъ проникаетъ всю массу, не образуя большихъ скоплений его къ ущербу сосѣднихъ частей, гдѣ могутъ образоваться большія пустоты; этимъ обеспечивается также и равномѣрность сопротивленія по всей массѣ бетона. Наконецъ, такъ какъ вода не можетъ проникнуть внутрь, постройка изъ плотнаго бетона защищена отъ вреднаго влиянія перемѣнъ температуры и морозовъ.

Однако многіе англійскіе инженеры не держатся этого мнѣнія. Какъ мы уже видѣли въ концѣ предыдущей главы, они вводятъ во внутрь массива пористый бетонъ, пользуясь плотнымъ бетономъ только для облицовки. Они уменьшаютъ въ этомъ пористомъ бетонѣ пропорцію песка, съ цѣлью уменьшить сумму поверхностей въ швахъ; и такимъ образомъ они получаютъ, при той же самой пропорціи цемента, сопротивленія болѣшія, чѣмъ сопротивленія плотнаго бетона.

Тѣмъ не менѣе, опираясь на соображенія, приводимыя выше, является болѣе предпочтительнымъ избѣгать этотъ искусственный приемъ и употреблять въ дѣло плотные бетоны, нѣсколько увеличивая дозу цемента, или даже довольствующаяся той же дозой и, следовательно, сопротивленіемъ, хотя теоретически нѣсколько меньшимъ, но на дѣлѣ превышающимъ даже требованія практики. Дѣйствительно, если при англійскомъ способѣ облицовка хоть немного прорвется, внутренняя масса бетона подвергнется вредному дѣйствию атмосферныхъ перемѣнъ и дѣйствию просачиванія, если оруженіе находится въ водѣ.

Короче говоря, какъ бы ни былъ приготовленъ пористый бетонъ, его не слѣдуетъ примѣнять; къ такому бетону, можно прибѣгнуть лишь въ крайности, подъ давленіемъ необходимости. Иногда къ нему бываютъ вынуждены прибѣгнуть въ случаѣ сильной дорогоизны песка, или если работа должна быть произведена на экономическихъ началахъ. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ устраиваются сараи, стѣны оградъ и т. д. изъ бетона, въ которомъ содержаніе раствора доведено до строгаго *minimum'a*.

Вообще же говоря, почти во всѣхъ случаяхъ слѣдуетъ пріемъять плотный бетонъ, пустоты котораго должны быть вполнѣ заполнены.

Въ виду этого, прежде всего является вопросъ, какъ определить объемъ пустотъ въ данномъ балластѣ.

**Объемъ пустотъ въ балластѣ.** Камни помѣщаются въ сосудъ известной емкости, и верхняя ихъ поверхность выравнивается. Края сосуда приводятся въ горизонтальную плоскость, послѣ чего его наполняютъ водой до тѣхъ поръ, пока послѣдняя не станетъ выливаться черезъ края. Если емкость пустого сосуда равна гектолитру, то число влитыхъ литровъ воды въ сосудъ, наполненный камнями, покажетъ процентное отношеніе объема пустотъ ко всему объему.

Пустоты опредѣляются также помошью взвѣшиванія опредѣленного объема камней; въ этомъ случаѣ, для рѣшенія задачи необходимо знать удѣльный вѣсъ этихъ камней.

Первый приемъ употребительнѣе, тѣмъ болѣе, что для образования балласта часто смыываются камни, различные по своей природѣ и, следовательно, по удѣльному вѣсу.

Передъ опредѣленіемъ пустотъ въ балластѣ, камни должны быть пропитаны водой, такъ какъ цѣлью задачи ставится опредѣленіе лишь видимыхъ пустотъ.

Въ лабораторіяхъ балластъ взвѣшивается. Эта предосторожность въ большинствѣ случаевъ имѣеть только чисто научный интересъ; она дѣлаетъ возможнымъ вторичное изготавленіе бетона, вполнѣ идентичнаго по составу съ первоначальнымъ, что позволяетъ съ большей увѣренностью сравнивать результаты опытовъ между собой.

Опредѣленіе вѣса балласта полезно еще и въ другомъ отношеніи; этотъ вѣсъ играетъ роль въ вычисленіяхъ, касающихся устойчивости сооруженія; однако, въ этомъ случаѣ предпочтитаются охотнѣе и точнѣе производить это опредѣленіе надъ окончательнымъ продуктомъ, взвѣшивая образчикъ готоваго бетона.

Въ отношеніи пустотъ различные материалы можно приблизительно классифицировать такимъ образомъ:

Круглые валуны разныхъ размѣровъ . . . . .		33%	и до 40%
Круглые валуны одинаковыхъ размѣровъ . . . .		40%	" 44%
Щебень (битый камень) разныхъ размѣровъ . . . .		44%	" 50%
Щебень одинаковыхъ размѣровъ . . . . .		48%	" 56%

Ниже помещена табличка, составленная заводомъ въ Ніелѣ и имѣющая особенную важность для Бельгии.

Родъ балласта.	Толщина въ миллиметрахъ.	Вѣсъ 1 куб. метра.		Пустоты балласта.		Замѣчанія.
		въ сухомъ видѣ.	въ пропитанномъ водой.	въ сухомъ видѣ.	въ пропитанномъ водой.	
Раздробленный Ивуарскій песчаникъ . . . . .	2 до 20 милли.	килогр.	килогр.			
Лессинскій порфиръ . . . . .	2 до 15 "	1390	1440	56%	51%	—
Старый кирпичный щебень . . . . .	20 до 70 "	1000	1070	54%	47%	—
Klampsteen de Boom (нов. кирпич. щебень) . . . . .	20 до 70 "	880	990	57%	46%	—
Тоже . . . . .	5 до 25 "	1040	1150	61%	50%	—
Paddesteen de Boom (нов. кирпич. щебень) . . . . .	20 до 70 "	850	920	52%	45%	—
Крупный голландскій гравий . . . . .	5 до 50 "	1620	1650	42%	39%	—
Рейнскій гравій (какой угодно) . . . . .	0 до 25 "	1660	1698	38%	36%	—
Масскій и Уртскій песокъ . . . . .	0 до 20 "	1650	1700	38%	35%	—
Валуны . . . . .	20 до 60 "	1630	1670	40%	38%	—

**Относительные пропорции раствора и валуновъ.** — Когда пустоты балласта определены, необходимо для фабрикации плотного бетона ввести количество раствора несколько большее противъ того, которое отвѣтаетъ найденнымъ пустотамъ.

Дѣйствительно, при смышеніи раствора съ камнемъ, зерна песка, располагаясь между камнями, разъединяютъ эти послѣдніе другъ отъ друга, обусловливая такимъ образомъ увеличеніе объема пустоты; чѣмъ крупнѣе песокъ, тѣмъ это явленіе наблюдается рѣзче.

Растворъ въ моментъ своего приготовленія обладаетъ извѣстной консистенціей; введенный же въ монолитъ, онъ уменьшается въ объемѣ подъ вліяніемъ трамбованія.

Успѣшное выполненіе хорошихъ облицовокъ также говорить въ пользу избытка раствора.

Этотъ избытокъ раствора, наконецъ, прямо необходимъ въ бетонахъ, выливаемыхъ подъ водой, чтобы уменьшить дѣйствіе размыванія.

Короче говоря, въ зависимости отъ величины пустоты балласта и принимая въ соображеніе вышеизложенная замѣчанія, можно до бесконечности комбинировать относительные количества раствора и камней въ бетонѣ, но на практикѣ, въ видахъ избѣжанія излишней сложности, берутся только простыя и строго опредѣленные отношенія между этими количествами.

Эти обычныя отношенія суть слѣдующія:

*2 объема раствора на 3 объема камней.*

*2 объема раствора на 4 объема камней.*

*2 объема раствора на 5 объемовъ камней.*

Пропорція  $2:3=66.66:100.00$  во всѣхъ случаяхъ гарантируетъ совершенное заполненіе пустотъ: это обычная пропорція для бетоновъ, употребляемыхъ въ морскихъ сооруженіяхъ; она же примѣняется и въ большинствѣ прочихъ работъ.

Пропорціи  $2:4=50:100$  и  $2:5=40:100$  не всегда позволяютъ ручаться за полную компактность монолита.

Обыкновенно не принято спускаться ниже отношенія  $2:5$ .

Бельгійск. „Genie militaire“ даетъ относительно пропорцій раствора и камней слѣдующее простое и практическое правило:

„Кадку извѣстной емкости, не дающую течи, наполняютъ камнями, которыми придется пользоваться; затѣмъ, калибриванной зарапѣе мѣркой начинаютъ лить на камни воду, пока жидкость не достигнетъ краевъ кадки. Объемъ воды, израсходованный для

этого и увеличенный не мене чѣмъ на  $\frac{1}{3}$  своей величины, дастъ объемъ раствора, потребный для заполненія пустотъ въ бетонѣ на количество камней, содержащихся въ кадкѣ. Изъ этихъ данныхъ и выводятся пропорціи элементовъ бетона на 1 куб. м. его. Если послѣ опыта окажется, что это количество раствора очень мало, его можно увеличить; но, въ большинствѣ случаевъ, оно не превышаетъ полутораго объема воды".

*Составъ бетоновъ въ зависимости отъ ихъ сопротивленія.* Читатель вправѣ задать вопросъ: насколько, при постоянной дозѣ цемента на 1 куб. м. употребленного въ дѣло бетона, относительное содержаніе раствора вліяетъ на величину сопротивленія этого бетона?

Опыты, имѣющіе связь съ этимъ вопросомъ, слишкомъ малочисленны, чтобы позволить вывести изъ нихъ какое либо опредѣленное заключеніе. Имѣются лишь опыты Кандло (Candlot), изучавшаго сопротивленія различныхъ бетоновъ, подвергаемыхъ сжатию. Диаграмма, относящаяся къ этимъ опытамъ (см. фиг. 24 стр. 132), позволяетъ установить пока слѣдующіе принципы:

Для бетоновъ, съ содержаніемъ отъ 100 до 270 килогр. цемента на 1 куб. м. (утрамбованный), maximum сопротивленія отвѣчаетъ пропорціи 2:3.

Свыше 270 килогр. цемента на 1 куб. м., maximum достигается пропорціей 2:4.

Пропорція 2:5 даетъ болѣе слабыя сопротивленія на всемъ протяженіи диаграммы, исключая предѣловъ, заключающихся между 100—150 килогр. цемента, гдѣ она повидимому даетъ большія сопротивленія, чѣмъ въ тѣхъ же предѣлахъ пропорція 2:4.

Вообще считается, что, во всѣхъ случаяхъ, пропорція 2:5 хуже пропорціи 2:3. Но это положеніе противорѣчить английскими теоріямъ.

Мы считаемъ, что опыты Кандло, какъ систематично и рационально веденные и обнимающіе собой всю сущность вопроса, могутъ служить хорошимъ указаниемъ при установленіи пропорцій.

Зная усилія, дѣйствующія въ проектируемомъ сооруженіи, изъ вышеуказанной диаграммы можно получить требуемое содержаніе цемента на одинъ куб. метръ бетона.

Таковы главныя указанія, которыми должно руководствоваться при изученіи пропорцій.

Однако, лучше всего убѣдиться въ сопротивленіи помошью специальныхъ опытовъ надъ бетонами, которые пойдутъ въ дѣло; результаты такихъ опытовъ позволять, сверхъ того, установить вполнѣ точно стоимость производства при данной производительности.

Къ несчастью, такие опыты рѣдко выполнимы; масса причинъ мѣшаетъ этому.

Чтобы хоть отчасти избѣжать этого неудобства и облегчить составленіе подходящей къ обстоятельствамъ смѣси, табличка, помѣщенная въ приложении къ этой книгѣ, даетъ нѣкоторыя пропорціи, относящіяся къ различного рода сооруженіямъ. При небольшомъ навыкѣ, можно ею пользоваться и примѣнять, съ небольшими измѣненіями, во всѣхъ случаяхъ практики.

**Водонепроницаемые бетоны.**—Для полученія водонепроницаемыхъ бетоновъ не слѣдуетъ спускаться ниже пропорціи 2 : 3.

Если бетонъ долженъ быть погруженъ въ воду, то повышаются, въ иныхъ случаяхъ, пропорцію до 3 : 4; въ текущей водѣ были даже случаи примѣненія бетоновъ, состоящихъ изъ двухъ частей раствора на одну часть валуновъ.

Растворъ долженъ быть непроницаемымъ; теоретическая доза цемента должна быть увеличена, что бы уменьшить дѣйствіе размыва и обеспечить надлежащее сцепленіе между зернами песка и валунами, такъ какъ не слѣдуетъ забывать, что эти послѣдніе должны быть окружены пленкой цементнаго теста.

Въ морскихъ сооруженіяхъ, существующихъ быть непремѣнно водонепроницаемыми, содержаніе цемента всегда увеличивается; однако, слѣдуетъ замѣтить, что вообще во всѣхъ сооруженіяхъ, подвергненныхъ дѣйствію воды, цементные растворы и бетоны обладаютъ свойствомъ быстро затягиваться непроницаемой коркой, при условіи, разумѣется, что они содержатъ надлежащее количество цемента.

Для приготовленія водонепроницаемыхъ бетоновъ, въ Англіи руководствуются слѣдующимъ правиломъ: „Объемъ песка и цемента, взятыхъ вмѣстѣ, долженъ измѣняться между половиной и третью объема приготовленного изъ нихъ бетона; объемъ песка, отдельно взятый, не долженъ превосходить объема цемента болѣе, чѣмъ въ два раза. Количество воды должно быть около 1 куб. метра на 6½—8 куб. метровъ бетона“.

## § 2.

### **Выходъ бетона.**

**Важность этого вопроса.** Подъ выходомъ бетона разумѣется отношеніе, существующее между объемомъ утрамбованного бетона и объемомъ всѣхъ материаловъ, идущихъ на его изготавленіе.

Напримеръ, сколько получится куб. метровъ бетона, если смѣшать 2 куб. метра раствора съ 3 куб. метрами валуновъ?

Выходъ бетона является исходной точкой при составленіи пропорцій.

Онъ позволяет инженеру установить рациональныя цѣны и опредѣлить количество цемента на куб. метръ бетона. Только выходъ бетона даетъ подрядчику возможность установить, во что ему самому обойдется бетонъ и получить цифры, касающіяся различныхъ сторонъ подряда.

Итакъ, знакомство съ выходомъ бетона является важнымъ вопросомъ. Чтобы установить точно его величину, необходимо идти исключительно опытнымъ путемъ.

Казалось бы, что определеніе пустотъ валуновъ могло бы дать достаточныя для этого указанія; однако, это не такъ, ибо на выходъ бетона еще оказываютъ вліяніе степень утрамбовки бетона, природа составляющихъ его элементовъ, величина зеренъ песка, а также количество воды, употребляемой для фабрикаціи.

Такъ какъ производить испытанія не всегда бываетъ возможно, то читатель можетъ, съ приближеніемъ отъ 3% до 4%, пользоваться слѣдующими данными, подъ которыхъ легко подвести всѣ случаи, встрѣчающіеся въ практикѣ:

ТАБЛИЦА ВЫХОДА БЕТОНА.

Пропорции	2 объема раствора, смѣшанные съ:	Одинъ кубический метръ камней даетъ бетона, смотря по составу этого послѣдняго.					
		Круглые валуны.		Раздробленные камни.		Разной велич.	Однак. вел.
		Разной велич.	Однак. вел.	Разной велич.	Однак. вел.		
2:3	3 объемами камней	1,350 куб. м.	1,320 куб. м.	1,250 куб. м.	1,220 куб. м.		
2:4	4 , , ,	1,220 "	1,160 "	1,100 "	1,080 "		
2:5	5 , , ,	1,080 "	1,040 "	1,000 "	1,000 "		

Покажемъ примѣненіе этой таблицы:

1-й примеръ. Какъ разсчитать количество матеріаловъ, которыми надо запастись, если требуется приготовить 1.000 куб. метровъ бетона, при составѣ его: 2 части по объему раствора и 3—валуновъ?

Въ случаѣ пропорціи 2 : 3 таблица показываетъ, что куб. метръ круглыхъ валуновъ даетъ 1,350 куб. метр. бетона; значитъ, надо имѣть въ нашемъ случаѣ:

$$\frac{1000 \text{ от щебня}}{1,350} = 740 \text{ куб. метр. валуновъ.}$$

Если воспользоваться щебнемъ (битымъ камнемъ) одинаковыхъ размѣровъ, тогда надо имѣть:

$$\frac{1000}{1,220} = 820 \text{ куб. метр. камней.}$$

Такъ какъ каждый куб. метръ круглыхъ валуновъ долженъ быть смыщенъ съ  $\frac{2}{3}$  или 0,666 куб. метр. песку, то придется за-пастись:

$$740 \text{ куб. метр.} \times 0,666 = 493 \text{ куб. метрами песка.}$$

Предполагаютъ, и это предположеніе, отнесенное къ обычнымъ на практикѣ пропорціямъ, оправдывается, что цементъ про-никаетъ въ пустоты песка, не увеличивая объема послѣдняго. Однако этаотъ взглядъ вѣренъ лишь до цифры 500 килогр. (при-близительно) содержанія цемента на 1 куб. метръ песка.

Вообще-же берутъ камней нѣсколько болѣе и песку нѣсколько менѣе, чѣмъ то указывается вычисленіемъ, такъ какъ съ одной стороны всегда существуетъ естественное стремленіе усилить дозу валуновъ, а съ другой стороны песокъ стремится нѣсколько уп-лотниться (осѣдаетъ) во время фабрикаціи раствора. Одинъ куб. метръ песка обыкновенно даетъ отъ 1,050 до 1,100 куб. метровъ раствора.

Установивши вышеуказанныя данныя, подрядчикъ долженъ опредѣлить, во что ему обойдется стоимость всего производства, принимая во вниманіе количество продуктовъ драгировки, какъ это было указано въ III главѣ.

Отсюда же онъ выведеть, какое количество цемента ему по-надобится.

*2-й примѣръ.* Требуется приготовить бетонъ, содержащий 175 килогр. цемента на 1 утрамбованный куб. метръ его.

Положимъ, что бетонъ приготовляется изъ щебня одинакової величины кусковъ, и составъ его 2:3.

Изъ таблички видно, что 0,666 куб. метр. раствора даютъ 1,220 куб. метр. бетона; эти 1,220 куб. метр. бетона должны, по заданію, содержать въ себѣ  $1,220 \times 175$  килогр. = 213,500 килогр. цемента. Если 0,666 куб. метр. раствора содержать 213,500 килогр. цемента, то доза цемента на куб. метръ песка будетъ:

$$\frac{213,500 \text{ килогр.} \times 1,000}{0,666} = 320 \text{ килогр. цемента.}$$

*Примѣчаніе.* Въ нѣкоторыхъ подрядныхъ условіяхъ пропорціи обозначаются въ частяхъ цемента, песка и камней; однако, всегда

легко обратить части цемента и песка въ часть, соответствующую раствору и эту послѣднюю сравнивать съ частью камней; тогда можно будетъ съ достаточнымъ приближеніемъ интерполировать по этому рецепту въ вышеприведенной таблицѣ.

Но опять повторяемъ: при сооруженіяхъ, имѣющихъ важное значеніе, слѣдуетъ произвести цѣлый рядъ непосредственныхъ испытаний и изъ нихъ взять средній выводъ.

### § 3.

#### **Сопротивленія.—Различные коэффициенты.**

**Трудности вопроса.—Упругость.** Явленія, относящіяся къ сопротивленію бетоновъ, очень мало известны.

Чтобы дать понятіе о сущности этого вопроса и трудностяхъ связанныхъ съ его изученіемъ, намъ необходимо вспомнить нѣкоторые факты изъченія обѣ упругости.

Если растягивать прочный и однородный стержень по направлению его длины, то онъ удлинится на нѣкоторую величину. Пусть у насъ имѣется стержень, съ поперечнымъ сѣченіемъ въ 1 кв. миллиметръ и длиной въ 1 метръ, къ свободному концу которого привѣшенъ грузъ въ 1 килогр., производящій удлиненіе на 0,5 милли.

Если удвоить грузъ, удлиненіе тоже увеличится вдвое; если утроить грузъ, и удлиненіе будетъ втрое больше и т. д.

Этотъ законъ выражается такъ: *величина деформаций пропорциональна величинамъ силъ, ихъ вызывающихъ.*

Однако наступаетъ, наконецъ, моментъ, когда законъ этотъ становится непримѣнимымъ. Въ нашемъ примѣрѣ, если продолжать дальше опытъ, мы замѣтимъ, что при нѣкоторой нагрузкѣ, пусть это случится, напримѣръ, при 10 килогр., удлиненіе не составить болѣе  $10 \times 0,0005\text{м.} = 0,005\text{м.}$ , а будетъ, можетъ быть, около 7 милли., т. е. удлиненіе станетъ возрастать скорѣе, чѣмъ нагрузка.

Тогда говорится, что *перейденъ предѣлъ упругости.*

Опыты установили этотъ предѣлъ, также какъ и коэффициентъ упругости, для всѣхъ однородныхъ тѣлъ—дерева разныхъ сортовъ, металловъ и т. д., но для предѣла упругости каменныхъ сооруженій, растворовъ и бетоновъ данныхъ этого рода очень мало или почти не имѣется.

Таково первое затрудненіе, мѣшающее надлежащему разрешенію проблемъ, касающихся сопротивленія бетоновъ; дѣйствительно, известно, что формулы сопротивленія материаловъ примѣ-

няются лишь въ тѣхъ границахъ, когда не перейдены предѣлы упругости. А въ данномъ случаѣ, эти предѣлы неизвѣстны.

Затѣмъ, вотъ и второй камень преткновенія.

Если стержень, взятый нами для примѣра, вмѣсто растяженія будетъ подвергнутъ сжатію, то онъ станетъ уменьшаться въ длину; деформаціи, вызываемыя сжатіемъ, будутъ происходить по тому же закону, приведенному выше, вплоть до предѣла упругости. Кромѣ того, для равныхъ нагрузокъ деформаціи отъ сжатія будутъ одинаковы, но знакъ ихъ будетъ обратный, чѣмъ у деформацій отъ растяженія: словомъ, коэффициенты упругости для растяженія и сжатія для однородныхъ тѣлъ *почти всегда* равны.

Для каменныхъ сооружений найдено, что этотъ послѣдній законъ не примѣнимъ и явленія, сопровождающія сжатіе и растяженіе, совершенно различны. Отсюда вытекаетъ, что бетоны требуютъ нахожденія какъ тѣхъ, такъ и другихъ коэффициентовъ упругости.

Обычныя формулы становятся къ нимъ трудно примѣнимыми, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда бетонъ подвергается одновременно и сжатію и растяженію.

Такой случай представляется при вычислениі на изгибъ, когда обычныя формулы становятся непригодными, такъ какъ въ нихъ входитъ только одинъ коэффициентъ для усилий обоего рода.

Итакъ, мы видимъ, что вопросъ, относящейся къ опредѣленію сопротивленія бетоновъ, обставленъ массою затрудненій. Тѣмъ не менѣе мы изложимъ его въ главныхъ чертахъ, съ сожалѣніемъ указывая на невозможность болѣе основательного практическаго освѣщенія.

**Коэффициенты раздавливанія и разрыва.** Для сужденія о сопротивленіи бетона строитель располагаетъ только точнымъ знаніемъ величинъ однихъ коэффициентовъ раздавливанія или разрыва, т. е. ему извѣстны величины силъ, производящихъ разрушенія монолита. Коэффициенты раздавливанія и разрыва не имѣютъ ничего общаго съ коэффициентами упругости, которые одни только и входятъ въ уравненія сопротивленія материаловъ.

Коэффициенты раздавливанія или разрыва опредѣляются изъ опытовъ.

Нахожденіе этихъ коэффициентовъ не легко, такъ какъ величина ихъ мѣняется съ составомъ бетона; однако, при проектированіи важныхъ сооружений, необходимо прибѣгать къ опредѣленію ихъ.

Въ обычныхъ же случаяхъ, можно просто удовольствоваться извѣстными практическими результатами, добытыми при другихъ работахъ. Къ несчастью, эти послѣдніе результаты немногочисленны.

и часто далеко не полны. Иногда не отмѣченъ возрастъ бетона; иногда пропорція неясно указана; наконецъ, и материа́лы—известъ, цементъ, песокъ и т. д. не представляютъ постоянства качествъ.

Прежде чѣмъ идти далѣе, мы должны еще замѣтить, что лабораторные опыты слѣдуетъ производить не только надъ бетонами, но и надъ растворами, которые послужили для приготовления ихъ. Сравненіе результатовъ этихъ испытаній, безъ сомнѣнія, позволило бы установить какіе-либо простые законы, которые дали бы возможность съ большей увѣренностью приступить къ изученію явлений, относящихся до сопротивленія бетоновъ.

**Сопротивленіе растяженію.** Въ лабораторіяхъ бетоны обыкновенно не подвергаются испытанію на растяженіе или разрывъ, такъ какъ подобного рода сопротивленія, можно сказать, никогда бетону не приходится проявлять въ каменныхъ сооруженіяхъ. Силы растягивающія въ массивахъ всегда сочетаются съ силами сжимающими; совокупность такихъ силъ разсматривается въ случаѣ сопротивленія на изгибъ.

Растворы же, отдѣльно взятые, подвергаются испытанію на растяженіе; эти опыты, вообще говоря, представляющіе чисто научный интересъ, часто бываютъ полезны для практики. Такъ какъ они позволяютъ съ помощью нѣкотораго коэффициента получить, путемъ вычислениія, величину сопротивленія тѣхъ-же самыхъ растворовъ при сжатіи.

Для производства опытовъ приготовляютъ изъ раствора брикеты особой формы, приданной имъ и сохраняемой за ними въ силу извѣстныхъ соображеній.

Эти брикеты, которымъ обыкновенно придается форма восьмерки, захватываются двумя зажимами и подвергаются, по ихъ оси, дѣйствію непрерывно возрастающей, растягивающей силы. Одинъ зажимъ неподвиженъ, а другой движется подъ дѣйствіемъ приложенной силы. Приспособленій этого рода существуетъ много различныхъ типовъ.

Испытаніе даетъ нагрузку, отвѣчающую разрыву образца. Дѣля нагрузку, выраженную въ киллогр., на число квадратныхъ сантиметровъ съченія, получаютъ коэффициентъ разрыва отъ растяженія.

Если брикетъ, съченіемъ въ 5 кв. сант., разрывается подъ дѣйствіемъ силы въ 100 килогр., то коэффициентъ разрыва будетъ:

$$\frac{100}{5} = 20 \text{ килогр. на 1 кв. сант.}$$

Въ каменныхъ сооруженіяхъ коэффициенты всегда разсчитываются на 1 кв. сантиметръ.

Мы не станемъ выписывать здѣсь результатовъ, относящихся къ сопротивлению на растяжение растворовъ; ихъ можно найти въ изобиліи въ каждомъ техническомъ отчетѣ и заводскихъ объявленіяхъ.

**Сопротивление сжатію.**—Испытанія надъ сопротивлениемъ сжатію или раздавливанію имѣютъ наибольшій практическій интересъ, такъ какъ каменные постройки почти всегда должны оказывать именно этого рода сопротивленіе.

Въ прежнее время, эти испытанія мало практиковались въ лабораторіяхъ по причинѣ дорого стоящихъ приборовъ. Въ течѣніе долгаго времени вычисляли для растворовъ величину коэффиціента раздавливанія по коэффиціенту растяженія. Изъ цѣлаго ряда наблюдений старались найти эту зависимость, и оказалось, что растворы портландскаго и шлакового цемента обладаютъ коэффиціентомъ сжатія равнымъ кофиціенту растяженія, умноженному на число, заключающееся между 5 и 10; этотъ множитель увеличивается вмѣстѣ съ содержаниемъ цемента въ растворѣ.

Нынѣ производятся непосредственныя испытанія надъ раздавливаніемъ растворовъ. Испытанія же надъ бетонами, въ этомъ отношеніи, до сихъ порь рѣдки.

Испытуемому образцу придается форма куба или прямой призмы съ квадратнымъ основаніемъ; его помѣщаютъ между двумя площадками, одна изъ которыхъ движется подъ дѣйствіемъ нагрузки, передающейся ей помощью рычага или гидравлическаго пресса.

Процессъ сдавливанія прекращается при появленіи первыхъ слѣдовъ дезагрегаціи продукта, т. е. какъ только начнутъ появляться трещины; дальнѣйшее продолженіе опыта лишено всякаго интереса.

Испытуемые образцы бетона должны имѣть не менѣе 0,10 м. въ сторонѣ кубика; кубики раствора приготавляются меньшихъ размѣровъ.

**Коэффиціентъ прочности (безопасности).** Полученный коэффиціентъ раздавливанія бетона слѣдуетъ значительно уменьшить, дабы возможно было спокойно вводить его при расчетахъ сооруженій. Уменьшенный коэффиціентъ раздавливанія носитъ название **коэффиціента прочности (безопасности)**. Обыкновенно послѣдний принимаютъ равнымъ  $\frac{1}{10}$  первого. Такой запасъ прочности обусловливается темъ, что приходится принимать въ соображеніе: непрерывность дѣйствія силъ, имѣющихъ мѣсто въ сооруженіи, неоднородность материала, естественные недостатки, плохія качества работы, дѣйствіе ударовъ, сотрясений и т. д. Бетонъ, раздавливающейся подъ дѣйствіемъ нагрузки въ 200 килогр. на 1 кв. сант., считается

способнымъ подвергаться непрерывному дѣйствію безопаснай на-  
грузки, равной:

$$\frac{200}{10} = 20 \text{ килогр.}$$

Въ слѣдующей таблицѣ помѣщены нѣкоторые результаты, добыты при официальныхъ испытаніяхъ, произведенныхъ въ Лютихѣ на пушечно-литейномъ заводѣ. Эта таблица, кромѣ того, показываетъ намъ, какую важную роль играеть въ дѣлѣ сопро-  
тивленія природа песка.

Масскіе бетоны съ валунами отъ 0,02 м. до 0,06 м.			
Количество цемента на 1 куб. м. бетона.	Мѣсторожденіе песка.	Сопротивление раздавливанию.	ПРИМѢЧАНІЯ.
килогр.		килогр.	
190	Эско. . . .	{ 105 70	Бетоны, возрастомъ около одного года.
190	Маасъ . . . .	{ 202 210 215	Масскій песокъ представляетъ собою гравій, величиной отъ 0,00 м. до 0,02 м.
320	Эско. . . .	{ 130 134 150	—
320	Маасъ . . . .	{ 285 320	Песокъ Эско принадлежитъ къ числу мелкихъ.

„Бетонъ, составленный изъ одной части цемента и 6 частей рейнскаго гравія, спустя 3 мѣсяца по изготовлѣніи, обнаружилъ сопротивление въ 75 килогр. на 1 кв. сант. Бетонъ изъ 2 частей цемента, 6 песку и 2 кирпичнаго щебня, спустя 6 мѣсяцевъ по изготовлѣніи, обнаружилъ сопротивление сжатию въ 125 килогр. на 1 кв. сант.“ (Expériences d’Anvers 1886 г.).

Опыты надъ сопротивленіемъ бетоновъ вообще производились до сихъ поръ очень рѣдко и несовершенно; въ этомъ отношеніи, самые рациональные опыты, какъ мы уже имѣли случай заявить, были произведены Candlot, который помѣстилъ результаты этихъ опытовъ въ таблицѣ № 23 своего труда, озаглавленнаго: „Ciments et les chaux hydrauliques“.


Эти опыты обнимаютъ цѣлый рядъ бетоновъ, составленныхъ изъ однихъ и тѣхъ же материаловъ.

Мы воспроизведимъ эту таблицу въ діаграммѣ (фиг. 24).

Абсциссы этой діаграммы показываютъ количество цемента на 1 куб. метръ утрамбованного бетона; ординаты изображаютъ соотвѣтствующія сопротивленія раздавливанію.

Сопротивленія раздавливанію, по прошествіи 28 дней, бетоновъ, составленныхъ изъ крупныхъ камней.

Сопротивленія раздавливанію въ килогр. на 1 куб. сант.



Фиг. 24.

Примѣръ: бетонъ состава 2:4, содержащій 200 килогр. цемента на 1 куб. м., обладаетъ сопротивленіемъ около 132 килогр.

Хотя данные Candlot относятся только къ бетонамъ возраста въ 28 дней, а монолитъ съ течениемъ времени приобрѣтаетъ большія сопротивленія, мы совѣтуемъ все-таки, въ виду чрезвычайного непостоянства материаловъ, скрытыхъ ихъ недостатковъ и т. д., смотрѣть на приведенные цифры этой діаграммы какъ на окончатель-

ныя сопротивленія, годныя для практики, и которых, для получения коэффициента прочного сопротивленія, должны быть уменьшены до  $\frac{1}{10}$  ихъ первоначальной величины.

*Эмпирическое правило.* Когда бетонъ содержитъ отъ 150 до 300 килогр. цемента на куб. метръ, то можно, не принимая въ разсчетъ вліянія, оказываемаго балластомъ, вывести, съ достаточнымъ приближеніемъ, его сопротивленіе сжатію изъ величины сопротивленія растяженію *раствора*, заключающаго одинаковое съ нимъ количество цемента.

А именно, коэффициентъ прочности при сжатіи такого бетона можно принять равнымъ коэффициенту *разрыва* раствора, содержащаго *тоже самое количество цемента*.

Покажемъ, на какихъ данныхъ основано это правило.

Бетонъ, содержащий 200 килогр. цемента, по наблюденіямъ, обладаетъ вдвое большимъ сопротивленіемъ сжатію, чѣмъ растворъ, содержащий столько же цемента. Это явленіе вполнѣ понятно. Дѣйствительно, бетонъ изъ круглыхъ валуновъ, содержащий на 1 куб. метръ, при пропорціи 2 : 3, почти 0,500 куб. метр. раствора и около 0,700 куб. метр. валуновъ. Поэтому, этотъ бетонъ можно рассматривать, какъ заключающій въ себѣ  $\frac{1}{2}$  куб. метра раствора съ  $\frac{200}{2} = 100$  килогр. цемента. Остальные 100 килогр. въ плотномъ массивѣ пойдутъ на то, чтобы образовать швы между валунами и растворомъ. Словомъ, цементъ, при уменьшениі пустоты, будетъ лучше утилизированъ въ бетонѣ.

Обращаясь къ раствору, мы знаемъ, что коэффициентъ сопротивленія его при сжатіи по крайней мѣрѣ равенъ 5 разъ взятому коэффициенту сопротивленія его при растяженіі.

Сопротивленіе бетона сжатію равняется  $2 \times 5 = 10$  разъ взятому коэффициенту сопротивленія растяженію раствора. Отсюда выводится приведенное выше правило, ибо для коэффициента прочного сопротивленія послѣдняя цифра должна быть уменьшена въ 10 разъ.

Ниже 150 килогр., этотъ законъ еще приложимъ, но растворы показываютъ тогда гораздо меньшія сопротивленія растяженію.

*Сравнение бетоновъ съ растворами ихъ образующими.* Изъ ниже приведенной таблицы, составленной по даннымъ Candlot, можно заимствовать полезныя указанія.

Растворы, служащие для образования бетона.			Бетоны, изготовленные съ следующими растворами:											
Весовое колич. цемента на 1 куб. метръ несущ.	Сопротивлінія сжатію по прошествії:		Пропорція 2 : 3.				Пропорція 2 : 4.				Пропорція 2 : 5.			
	7 дн.	28 дн.	Весовое колич. цемента на 1 куб. метръ.		Сопротивлінія черезъ:		Весовое колич. цемента на 1 куб. метръ.		Сопротивлінія черезъ:		Весовое колич. цемента на 1 куб. метръ.		Сопротивлінія черезъ:	
			7 дн.	28 дн.	7 дн.	28 дн.	7 дн.	28 дн.	7 дн.	28 дн.	7 дн.	28 дн.	7 дн.	28 дн.
КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.	КИЛОГР.
250	60	85	151	72	97	130	52	65	111	47	65	111	47	65
450	195	230	260	102	172	225	122	140	187	72	105	187	72	105
650	275	343	353	162	217	311	152	215	254	87	140	254	87	140
1000	283	420	448	185	240	388	207	252	331	172	180	331	172	180

Кромъ многихъ факторовъ, которые можно усмотрѣть изъ этой таблицы, слѣдуетъ отмѣтить прежде всего выгоды, заключающіяся въ уменьшениіи пустотъ, такъ какъ бетонъ, содержащий 151 килогр. цемента, обладаетъ болѣшимъ сопротивленіемъ, чѣмъ растворъ, содержащий 250 килогр.

При пропорції 2 : 3 и содержаніи болѣе чѣмъ 300 килогр. цемента на 1 куб. м. бетона, замѣчается, что сопротивліеніе монолита выражается приблизительно тѣмъ же самымъ отношеніемъ къ сопротивленію раствора, какъ и отношеніе составныхъ частей бетона между собою т. е., что коэффиціентъ сопротивленія бетона сжатію составляетъ  $\frac{2}{3}$  величины того же коэффиціента сопротивленія раствора, изъ котораго бетонъ приготовленъ.

Тоже самое замѣчается выше 250 килогр., для пропорцій 2 : 4, и выше 150 килогр. для пропорції 2 : 5.

*Заключеніе.* Въ общемъ, число опытовъ, произведенныхъ до сихъ поръ, недостаточно для установки строгихъ выводовъ. Пока мы находимся въ широкой области догадокъ, но все же и добывшихъ данныхъ достаточно, чтобы разобраться въ большинствѣ случаевъ, предъявляемыхъ практикой.

Дѣйствительно, известно, что бетонъ съ 150 килогр. цемента обладаетъ сопротивленіемъ около 100 килогр. или что тоже въ 10 килогр. на 1 кв. сант. (безопасная нагрузка). Однако, нагрузка въ 10 килогр. рѣдко встречается въ обычновенныхъ работахъ.

*Бетоны на извѣстковомъ растворѣ.* Принимаютъ, что сопротивление бетоновъ на извѣстковыхъ растворахъ равно сопротивленію этихъ послѣднихъ, служащихъ для ихъ образованія

Это допущение основано на томъ, что сѣщеніе между растворомъ и камнями обыкновенно выше сѣщенія раствора самого по себѣ; поэтому, швы не могутъ разойтись раньше, чѣмъ не начнется разрушеніе въ самомъ растворѣ.

Maximum сопротивленія, которое можетъ быть достигнуто у лучшихъ растворовъ съ гидравлической известью, равно 140 килогр. на 1 кв. сант.; обыкновенные сопротивленія измѣняются отъ 40 килогр. до 100 килогр.

**Сопротивленіе изгибу.** Эта вопросъ еще менѣе изученъ чѣмъ предыдущіе, такъ какъ именно здѣсь упругость является особенно важнымъ факторомъ.

Дѣйствительно, общая формула изгиба есть:

$$M = \frac{R \cdot I}{n}$$

M—сгибающій моментъ или моментъ излома испытуемаго бруса, т. е. произведеніе нагрузки на плечо.

I—моментъ инерціи сѣченія бруса. Въ нѣсколькихъ словахъ трудно выяснить значение этого символа.

n—разстояніе поверхности слоя отъ центра тяжести сѣченія бруса.

R—коэффиціентъ, численная величина котораго для каменныхъ сооружений до сихъ поръ не установлена; это—наибольшая нагрузка при сжатіи и растяженіи на 1 кв. сант., которой можно подвергнуть брусъ, не переходя его предѣла упругости.

Для случая растяженія и сжатія этотъ коэффиціентъ имѣть разныя значенія.

Повидимому, задача о сопротивленіи изгибу является неразрѣшимой, такъ какъ основная формула не имѣетъ приложенія.

Это затрудненіе пытались обойти.

Нѣкоторымъ ученымъ и известнымъ экспериментаторамъ удалось, изъ чисто научныхъ соображеній, примѣнить общую формулу изгиба, снабдивъ ее особымъ коэффиціентомъ.

Такъ, въ 1889 году въ Умайденѣ, были произведены изслѣдованія надъ 672 кусками бетона 68 разныхъ составовъ, давшія, на основаніи формулъ, взятыхъ изъ механики Вейсбаха, коэффиціентъ, который слѣдуетъ ввести въ основное уравненіе изгиба. Этотъ коэффиціентъ былъ, среднимъ числомъ, опредѣленъ въ  $\frac{1}{2,5368}$ . Вычисленія производились по формулѣ:

$$M = \frac{1}{2,5368} \times \frac{R \cdot I}{n}$$

Размѣры испытуемыхъ брусковъ были  $1,00\text{м.} \times 0,20\text{м.} \times 0,20\text{м.}$ ; ихъ до опыта выдерживали сначала 5 дней на воздухѣ и 120 дней въ мелкомъ пескѣ.

Помѣщаемые затѣмъ на двѣ опоры, они нагружались по срединѣ до разрыва \*).

„Результаты опытовъ разнятся отъ вычисленій на 30%. Хотя за этими результатами можно признать лишь относительное значеніе, тѣмъ не менѣе средними, выведенными изъ полученныхъ данныхъ, можно пользоваться при простыхъ работахъ по бетону“. (Extrait du journal hollandais: l'Ingénieur).

Durand Claye въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ занимался изученіемъ явлений изгиба въ растворахъ и бетонахъ. Въ 1880 году, онъ писалъ:

„Бетоны изъ портландского цемента часто примѣняются при обстоятельствахъ, когда очень важно было бы знать ихъ сопротивленіе изгибу.

„Единственными, опубликованными по этому предмету, изслѣдованіями являются опыты M. Voisin. Они были произведены надъ брусьями, лежащими обоими концами на двухъ опорахъ, и нагруженными по серединѣ. Примѣнная къ его результатамъ формулу упругости, мы находимъ, что его бетоны имѣли различная сопротивленія изгибу, смотря по ихъ составу и возрасту, въ предѣлахъ отъ 3 килогр. на 1 кв. сантиметръ для тощихъ бетоновъ 10-дневнаго возраста, и до 30 килогр. для болѣе плотныхъ бетоновъ—2-мѣсячнаго возраста.

„Если обратиться къ бетонамъ, приготовленнымъ по обыкновеннымъ правиламъ, и содержащимъ на одинъ объемъ валуновъ  $\frac{2}{3}$  объема раствора, состоящаго изъ одной части, по объему, цемента и трехъ—песка, то мы получимъ слѣдующія цифры:

Послѣ 10 дней . . .	5,83	килогр. на 1 кв. сант.
” 20 ” . . .	8,21	” ” ”
” 30 ” . . .	10,95	” ” ”

„Но эти цифры слѣдуетъ сильно уменьшить, *вѣроятно* раза въ три“.

Дѣйствительно, этотъ коэффиціентъ  $\frac{1}{3}$  Durand Claye и ввелъ въ уравненіе изгиба, такъ какъ „изъ опытовъ, произведенныхъ въ лабораторіи при Ecole des ponts et chaussées, оказалось, говорить онъ, что, не уклоняясь далеко отъ истины, можно принять за дѣйствительное сопротивленіе—сопротивленіе равное  $\frac{1}{3}$  того, которое получается изъ вычисленій по обычнымъ формуламъ“.

\*) Средніе результаты указаны на стр. 85.

Позднѣе, изъ дальнѣйшихъ работъ \*), этотъ инженеръ даль коэффиціентъ отъ  $\frac{1}{3}$  до  $\frac{1}{1,84}$ ; его опыты были произведены лишь надъ ограниченнымъ числомъ составовъ для растворовъ.

Послѣ всего изложеннаго видно, какъ мало данныхъ имѣется по этому вопросу, глубже освѣтить который—дѣло специалистовъ.

**Фундаменты.** Въ Англіи Baker'омъ дано слѣдующее эмпірическое правило для бетоновъ, употребляемыхъ при кладкѣ фундаментовъ на слабомъ грунть и долженствующихъ оказывать сопротивленія, обусловливаемыя дѣйствиемъ тяжести верхнихъ частей постройки: толщина массива должна быть по крайней мѣрѣ въ  $\frac{7}{4}$  раза больше толщины стѣны, измѣренной выше подошвы ея. Это правило, очень неопределеннное, не даетъ никакихъ указаний насчетъ состава бетона и вѣса постройки.

**Скалываніе.** Сопротивленія скальванію также мало изучены; однако, этого рода сопротивленія было бы интересно знать при бетонныхъ сооруженіяхъ. Въ обыкновенныхъ каменныхъ постройкахъ горизонтальное скальвающее усилие имѣть мѣсто въ швахъ и сопротивленіе этому усилию опредѣляется поперечнымъ сопротивленіемъ растворовъ. Для бетона дѣло усложняется: здѣсь сопротивленіе скальванію является функцией силы сцѣпленія камней и раствора, которая, сама по себѣ, мало изучена.

Вертикальная скальвающія сила встрѣчаются въ разныхъ случаяхъ: такъ напримѣръ, половой настиль шлюза можетъ расколоться у внутренней боковой стѣнки шлюзовой камеры, если съ послѣдней произойдетъ хотя-бы малѣйшее осѣданіе.

**Сцѣпленіе.** Въ этомъ направленіи произведено было очень мало опытовъ.

Найдено, что обыкновенные кирпичи, связанные растворомъ 1:2, даютъ, спустя 28 дней по изготошеніи, сопротивленіе въ 16—30 килогр. на 1 кв. сант. Величина этого сопротивленія зависитъ отъ строенія поверхности. Замѣчено, что съ очень гладкими поверхностями, какъ напримѣръ, у глазурованныхъ черепицъ, портландскій цементъ даетъ незначительное сцѣпленіе.

**Сопротивленіе сводовъ.** Сочиненій, касающихся прочности сводовъ, существуетъ значительное количество; по этому предмету имѣются замѣчательные труды; однако теорія этого вопроса до сихъ поръ очень мало разработана.

Въ формулы, опредѣляющія это сопротивленіе, входить величина пролета арки, которую требуется соорудить, причемъ вовсе не принимается во вниманіе сопротивленіе кладки; вообще говоря,

\* ) Эти работы были, вмѣстѣ съ новой теоріей, опубликованы въ „Annales des ponts et chaussées“ за августъ 1888 г.

формулами допускается, что сводовые камни какъ-бы кладутся другъ на друга непосредственно, безъ промежуточного прослойка раствора.

Это допущеніе противорѣчитъ свойствамъ бетона, такъ какъ при сооруженіи сводовъ изъ бетона получается большое количество, швовъ, составляющихъ очень важный факторъ въ дѣлѣ сопротивленія свода. Отсюда вытекаетъ, что обычныя уравненія не могутъ быть примѣнимы къ данному случаю.

Но, когда бетонъ приготовленъ тщательно на хорошемъ растворѣ, онъ обладаетъ достаточной однородностью, чтобы его можно было принять за одну сплошную изогнутую массу, не заботясь ни о числѣ швовъ, ни объ ихъ направленіяхъ.

Бетонные своды разсчитываются по формуламъ для арокъ, входящихъ своими основаниями въ стѣны.

Разсчеты такого рода затруднительны и долгі.

«Примѣненіе этихъ формулъ, пишетъ известный проф. Boudin, отнимаетъ много времени, и необходимо очень хорошо освоиться съ ними, чтобы научиться достаточно быстро составлять указываемые ими эпюры (рабочіе чертежи).

Debaucue, говоря, что можно для разсчета монолитныхъ сводовъ примѣнять общія формулы сопротивленія материаловъ, если принять въ соображеніе упущенныя изъ виду старыми теоріями явленія растяженія, прибавляетъ: «къ несчастью эти общія формулы слишкомъ сложны и доступны лишь специалистамъ математикамъ; нельзя и разсчитывать на то, чтобы эти формулы могли войти въ практику, такъ какъ онъ не обработаны и не приведены къ простому виду. Кромѣ того, принципы, на которыхъ онъ основаны, еще не достаточно твердо установлены, такъ какъ до сихъ поръ физика частичныхъ силъ и учение объ упругости материаловъ находятся въ зачаточномъ состояніи».

Въ Англіи также держатся взгляда, что разсчетъ монолита въ видѣ сводовъ представляетъ большія трудности. Качество цемента, качества другихъ составныхъ частей, энергичность замѣшиванія, старательность выполненія работы,—все это принадлежитъ къ числу обстоятельствъ, оказывающихъ существенное вліяніе на сопротивленіе бетона. Въ виду столь измѣнчивыхъ обстоятельствъ практика не выработала еще заслуживающихъ довѣрія данныхъ, которые позволили-бы въ вышеприведенныхъ случаяхъ производить разсчетъ монолита.

Практическое руководство должно ограничиться указаніемъ простыхъ пріемовъ разсчета, не прибѣгая къ помощи сложныхъ уравнений.

Инженеръ спеціалистъ имѣть возможность прибѣгнуть къ вычисленіямъ; строителю же, менѣе знакомому съ ними, прихо-

дится пользоваться готовыми результатами, добытыми изъ сочетанія данныхъ уже существующихъ сводовъ.

Приведемъ здѣсь нѣсколько примѣровъ.

1) Проектъ бетонной арки, съ пролетомъ въ 58м., принадлежащей Куанье (см. главу „Приложенія“). Ходъ разсчета этой арки помѣщенъ въ „Annales de la Construction“ за 1890 годъ.

2) Въ Швеціи: мостъ, съ пролетомъ въ 18,20м. и съ подъемомъ въ 1,40м. Толщина у пять 1,20м., въ замкѣ — 1м. Бетонъ этого свода былъ приготовленъ съ гравиемъ и содержалъ 235 килогр. цемента на куб. метръ. Для фундаментовъ, шель бетонъ, содержащий 140 килогр. цемента на 1 куб. м.

3) Въ Англіи: своды, съ пролетомъ въ 3,30м., съ подъемомъ въ 0,20м. Толщина у пять 0,22м., въ замкѣ — 0,125м. Бетонъ состоитъ изъ 1 части цемента, 1 песку и 5 крѣпкаго кирпичнаго щебня. Спустя 28 дней послѣ окончанія постройки, прочное сопротивление такихъ сводовъ достигало 1.600 килогр. на кв. метръ.

4) Своды, съ пролетомъ въ 6,40м. и подъемомъ въ 1,20м. Толщина у пять 0,90м., въ замкѣ 0,45м. Они выносили нагрузку въ 2500 килогр. на кв. метръ. Бетонъ ихъ состоялъ изъ 1 части извести и 4 частей остатковъ послѣ обжига извести каменнымъ углемъ. При пролетѣ въ 5м., толщина въ замкѣ такихъ сводовъ достигала 0,35—0,40м.

5) Маленькие своды изъ бетона на желѣзистомъ шлакѣ (см. главу X).

*Примѣчаніе.*—Часто встрѣчаются образцы слишкомъ смѣлыхъ сводовъ; къ несчастью изъ нихъ трудно извлечь практическія полезныя указанія, такъ какъ при описаніи ихъ забываютъ наиболѣе важный пунктъ: составъ бетона.

**Сопротивленіе трубъ.** Сопротивленіе трубы изъ бетона зависитъ отъ богатства содержанія въ послѣднемъ цемента.

Среди разныхъ формулъ, по которымъ вычисляется требуемая толщина стѣнокъ трубы, мы рекомендуемъ слѣдующую, въ виду ея удобства и приложимости къ обычно допускаемымъ пропорціямъ составныхъ частей бетона:

$$e = \frac{r.h}{30}$$

гдѣ:

$e$ —толщина стѣнокъ трубы;

$r$ —внутренній радиусъ трубы;

$h$ —давленіе воды, выраженное въ метрахъ.

Minimum допускаемой толщины стѣнокъ постояненъ: онъ заключается между 0,05м.—0,06м.

Обыкновенно примѣняемая пропорція отвѣчаетъ содержанию 1300 килогр. цемента, 1 куб. метра песка, 3 куб. метровъ гравія.

**Сопротивленіе дѣйствію артиллерійскихъ снарядовъ.** Мы выяснимъ теперь ту основную роль бетона, которую онъ, благодаря своему сопротивленію, призванъ играть въ дѣлѣ современныхъ фортификаціонныхъ сооруженій.

Постоянно возрастающая дальность и мѣткость выстрѣловъ и увеличивающееся разрушительное дѣйствіе осадныхъ орудій заставили военныхъ инженеровъ прибѣгнуть къ другимъ приемамъ оборонительныхъ сооруженій и обратить особенное вниманіе на укрѣпленіе тѣхъ частей этихъ сооруженій, которыя подвергаются непосредственному дѣйствію батареи осаждающихъ.

Громадный прогрессъ артиллерійского дѣла со времени войны 1870—1871 г.г. заключается, какъ въ изобрѣтеніи новыхъ боевыхъ снарядовъ, торпедныхъ бомбъ, которая наполняются въ Англіи и Германіи—хлопчатобумажнымъ порохомъ, во Франціи—меллинитомъ, въ Австріи—экразитомъ, въ Бельгіи, по всей вѣроятности,—тонитомъ, такъ и въ примѣненіи перекидныхъ выстрѣловъ изъ мортиры и осадныхъ гаубицъ, мѣткость которыхъ не уступаетъ мѣткости прицѣльныхъ выстрѣловъ изъ большихъ осадныхъ пушекъ.

Дѣйствіе, производимое перекидными выстрѣлами торпедныхъ гранатъ, можно сравнить съ дѣйствіемъ минъ. Особенно хорошо оно было изслѣдовано въ концѣ 1886 г. во Франціи при пробной стрѣльбѣ противъ форта Мальмезонъ.

Генералъ Бріальмонъ сообщаетъ, что въ Мальмезонѣ торпедная граната, калибромъ 22с., начиненная 33 килограммами меллита и мѣтко попавшая въ капониръ, покрытый снаружи (съ фронта) слоемъ земли въ 3 метра толщиной, пробила брешь почти 8 метровъ въ діаметрѣ, и что слѣдующіе за ней снаряды, разрываясь позади облицовки эскарпа и контэрэскарпа, состоявшихъ изъ разгрузныхъ арокъ, производили въ нихъ пробоины длиной отъ 12 до 15 метровъ \*).

По словамъ того же автора подобные же результаты получились въ Козелѣ и Куммерсдорфѣ.

Столь значительного дѣйствія снарядовъ никто не предвидѣлъ и потому, при проектированіи фортификаціонныхъ сооружений, военные инженеры принимали во вниманіе лишь прицѣльную стрѣльбу изъ тяжелыхъ пушекъ большого калибра.

\*) „L'influence du tir plongeant et des obus—torpilles sur la fortification“, par général Brialmont.

Кирпичные своды, толщиной отъ 1м. до 1,50м., покрытые слоемъ песчанистой земли на 2—3 метра, превосходно сопротивлялись дѣйствію этой послѣдней стрѣльбы, но, обстрѣливаемые перекидными выстрѣлами изъ нарѣзныхъ мортиръ, торпедными гранатами, калибромъ въ 21 сант., они не могли устоять: снаряды разрывались внутри прикрытий. Эти своды могли сопротивляться дѣйствію торпедныхъ гранатъ только тогда, если ихъ покрывали слоемъ песчанистой земли толщиною отъ 6 до 7 метровъ; однако, и въ этомъ случаѣ, торпедные гранаты, проникая въ землю почти на глубину 5 метровъ и разрываясь тамъ, производили эффектъ взрыва мины; вслѣдствіе сотрясенія отъ внутренней поверхности свода отваливалась масса кирпичей, что дѣлало невозможнымъ дальнѣйшее пребываніе людей въ мѣстѣ, пораженномъ выстрѣломъ; кроме того, слѣдующій снарядъ, попадая въ углубленіе, произведенное первымъ, влекъ за собой неизбѣжно образованіе значительной бреши въ сводѣ.

Впрочемъ, настоящая фортификація осуждаетъ подобное насыпаніе громадныхъ массъ земли, бросающихся въ глаза съ дальнаго разстоянія, главный недостатокъ которыхъ состоить въ томъ, что онъ служить хорошей мишенью для непріятельской артиллериі и помогаютъ быстрой наводкѣ ея орудій.

Поэтому, единственнымъ средствомъ противодѣйствія новѣйшимъ артиллериjsкимъ орудіямъ является сооруженіе всѣхъ сводовъ и прикрытий изъ бетона на портландскомъ цементѣ.

Необходимость этого явлется изъ многочисленныхъ опытовъ, произведенныхъ во многихъ странахъ надъ опредѣленіемъ степени сопротивленія бетона дѣйствію перекидныхъ выстрѣловъ, торпедными гранатами.

Въ Австріи, производилась пробная стрѣльба по открытымъ сводамъ изъ бетона, приготовленного за годъ передъ тѣмъ и состоявшаго изъ 1 части цемента, 2—песку, 1—гравія и 4—камней. Торпедная граната, калибромъ въ 21с., начиненная экразитомъ, производила въ подобныхъ сводахъ углубленіе, діаметромъ въ 1,50м. и отъ 0,25—0,30м. глубиной, безъ какого-бы то ни было поврежденія съ внутренней стороны этихъ сводовъ.

Въ опытахъ, произведенныхъ въ Лиддѣ въ Англіи, съ гаубицами, калибромъ въ 20с., выпускавшими подъ угломъ въ 25° гранаты, начиненные хлопчатобумажнымъ порохомъ, надъ бетонными сводами, толщиной въ 1м., пролетомъ въ 3м. и подъемомъ въ 0,45м., покрытыхъ слоемъ земли въ 1,70м., два снаряда отскакивали отъ такого прикрытия, не производя никакого разрушенія. Въ виду сомнительного дѣйствія такой стрѣльбы, взрывали гранату прямо на сводѣ, но и въ этомъ случаѣ получились лишь незначительные осколки отъ угла каземата, безъ какихъ-либо другихъ поврежденій.

Въ Бельгії, въ 1888 году на Брашетскомъ полѣ было устроено нѣсколько сводовъ изъ бетона  $\frac{1}{4}$  \*), имѣвшихъ около 5м. въ пролетѣ и отъ 2,00м. до 2,50м. въ замкѣ, причемъ вѣшняя сторона ихъ выравнивалась горизонтально. Устроенные такимъ образомъ казематы не подвергали дѣйствію перекидныхъ выстрѣловъ торпедными гранатами, а заставляли на этихъ сводахъ разрываться нѣсколько зарядовъ пороха, который производилъ въ бетонѣ лишь незначительныя впадины не болѣе 0,25м. глубиной; кромѣ того они ежегодно подвергаются повторяющимся испытаніямъ стрѣльбы изъ орудій, 15с. и 20с. калибромъ, выбрасывающихъ обыкновенныя гранаты удлиненной формы. Состояніе, въ которомъ эти своды находятся до сихъ поръ, позволяетъ заключить, что они превосходно будутъ сопротивляться продолжительной стрѣльбѣ торпедными гранатами, изъ осадныхъ мортиръ самаго большого калибра.

Опыты, произведенныя на Бургскомъ полигонѣ, надъ сводами изъ бетона на цементѣ, имѣвшими различную толщину и различные пролеты, дали, въ общемъ, результаты сходные съ только что приведенными. Генераль Бріальмонъ, говоря объ этихъ опытахъ, выражается слѣдующимъ образомъ: „Хотя результаты этихъ опытовъ и держатся въ секрѣтѣ, однако не составлять тайны, что торпедныя гранаты, начиненные мелинитомъ, производятъ въ самомъ крѣпкому бетонѣ только впадины, глубиной 0,30м. и диаметромъ не болѣе 1,20—1,50м. Если нѣсколько гранатъ падаютъ на одно и то же мѣсто, то вторая изъ нихъ производить углубленіе на 0,40м.—0,50м., третья—на 0,60м.—0,65м.“

Такимъ образомъ, чтобы пробить слой бетона, толщиною въ 1,50м., надо чтобы 6 или 8 гранатъ падали на площадку въ 1 до 2 кв. метровъ“.

Генераль Пьерронъ держится почти такого же мнѣнія.

Въ своей книгѣ „La Strat gie et la Grande Tactique“ онъ говоритъ: „Всѣми признается, что для прикрытия укрѣплений и ихъ защитниковъ отъ падающихъ торпедныхъ гранатъ вполнѣ достаточна толщина бетонныхъ сводовъ въ 3 метра. Чтобы пробить такой сводъ нужно, какъ показываютъ опыты, чтобы 10 торпедныхъ гранатъ упали на одно и тоже мѣсто его, но, такъ какъ на войнѣ такая точность наводки орудій трудно осуществима, то довольноствуютъ во многихъ случаяхъ меньшей толщиной свода“.

Толщина, которую слѣдуетъ придавать сводамъ, зависить, очевидно, отъ величины ихъ пролетовъ; она должна составлять

\*). Военное инженерное искусство обозначаетъ бетоны по количеству валуновъ, входящихъ въ типичную смѣсь; послѣдняя всегда содержитъ одну часть цемента. Такъ напр., бетонъ  $\frac{1}{4}$  состоять изъ 1 части цемента, 1,5—песку и 4—валуновъ.

Бетонъ  $\frac{1}{7}$  отвѣчаетъ: 1 части цемента, 3,5—песку и 7—валуновъ.

отъ 1 до 3 метровъ въ замкѣ, при пролетахъ отъ 2 до 8 метр.; виѣшняя поверхность такого свода должна быть горизонтальной.

Бетону на цементѣ суждено играть важную роль въ фортификаціонныхъ сооруженіяхъ будущаго. Примѣненіе его предписывается и нынѣ при постройкахъ оборонительныхъ сооружений, съ цѣлью защиты ихъ отъ дѣйствія перекидныхъ выстрѣловъ топпедными гранатами. Земляныя прикрытия, покрывающіе нынѣшніе своды изъ кирпичей или бутового камня, легко устранить совершенно, замѣнивши эти прикрытия слоемъ бетона  $\frac{1}{4}$ , толщиной отъ 1,50м. до 2,50м. Однако, чтобы ударъ или разрывъ снарядовъ не отрывать отъ внутренней поверхности сводовъ кусковъ кирпича или камня, необходимо между кладкой и бетонной облицовкой помѣстить слой песку, играющаго роль упругой постели.

Наконецъ, въ виду легкости выполненія работъ съ бетономъ, этотъ послѣдній можно вводить въ части сооруженія, не подверженныя дѣйствію артиллерійскаго огня, какъ то: фундаменты, опорныя стѣны, облицовки и т. д. Въ этомъ случаѣ, въ видахъ экономіи, можно значительно уменьшить количество цемента, входящаго въ составъ бетона; можно даже вмѣстѣ съ цементомъ употреблять трассъ и гидравлическую извѣсть.

**Вѣсъ бетоновъ.** Вѣсъ бетоновъ измѣняется вмѣстѣ съ удѣльнымъ вѣсомъ и объемомъ пустотъ матеріаловъ, съ богатствомъ содерянія въ нихъ цемента, съ плотностью монолита и со степенью трамбованія.

Зная кажущуюся плотность балласта, можно опредѣлить приблизительно вѣсъ плотнаго бетона, такъ какъ известно, что всѣ цементные растворы, хорошо утрамбованные, имѣютъ плотность, колеблющуюся между 1.900 килогр. и 2.100 килогр.

И такимъ образомъ вѣсъ плотнаго бетона изъ цемента и щебня измѣняется въ слѣдующихъ предѣлахъ:

Балл. . . 0,750 куб. метр.  $\times$  900—1.100 килогр. = 675—875 килогр.  
Раст. . . 0,550 » »  $\times$  1.900—2.100 » = 1.045—1.155 »

1.720—1.980 килогр.

Бетоны Масскихъ фортовъ вѣсили около 2.300 килогр.

Надъ этими бетонами, содержавшими около 300 килогр. цемента на куб. метръ, и взятыми прямо съ завода, были произведены опыты, результаты которыхъ показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Величина камней въ сантим.	Гранитъ.	Кремнистые валуны.	Голландский кирпичъ.
	килодр.	килодр.	килодр.
4	2.235	2.250	1.988
2	2.203	2.228	2.025
1	2.176	2.224	1.991
отъ 1 до 4	2.224	2.261	2.002

Плотность бетоновъ Куанье измѣняется въ предѣлахъ отъ 2.805 килогр. до 2.348 килогр. (Michelot).

Heath въ своей книгѣ «Manual on Lime and Cement» даетъ слѣдующія цифры для вѣса бетоновъ на цементѣ:

Для известняка . . . отъ 2.000 до 2.070 килогр.
» гранита . . . » 2.160 » 2.250 »
» шлака . . . » 1.660 » 1.900 »
» гравія . . . » 2.080 » 2.250 »
» кирпич. щебня. » 1.760 » 1.920 »
» кокса . . . » 1.100 » 1.300 »

Отсюда мы видимъ, что бетонъ, надлежащимъ образомъ составленный, съ успѣхомъ можетъ конкурировать съ обычными каменными строительными материалами во всѣхъ постройкахъ, гдѣ вѣсь его является условiemъ сопротивленія.

Вѣсь кирпичной кладки измѣняется отъ 1.700 килогр. до 2.000 килогр.; 1 куб. же метръ каменной кладки изъ песчаника, известняка или гранита не превышаетъ 2.300 килогр.

Что касается легкихъ бетоновъ изъ кокса, шлаковъ и т. д., то они примѣняются для постройки половъ.

**Коэффицієнтъ тренія.** Въ разсчетъ устойчивости сооруженій часто входитъ, какъ факторъ, скольжение каменныхъ массъ. Коэффиціентъ, на который слѣдуетъ умножить вѣсь всей постройки, чтобы ручаться за равновѣсие, измѣняется отъ 0,40 до 0,80, смотря по характеру почвы; но массивъ, покоящійся на бетонномъ основании, можетъ проявлять скольжение и по самому основанию.

Мюллеръ Бреслау („Графическая статика“) допускаетъ коэффиціентъ тренія въ 0,70; во Франціи, принято считать его величину въ 0,75.

**Коэффициентъ расширения.** — **Трещины бетона.** Всѣ каменные постройки испытываютъ сжатія и расширенія, вызываемыя перемѣнами температуры. На бетонахъ эти измѣненія проявляются гораздо рѣзче, чѣмъ на прочихъ каменныхъ кладкахъ.

M. Boucicau нашелъ, что коэффициентъ линейного расширенія бетоновъ, состоящихъ изъ кремнистыхъ валуновъ и цементнаго раствора, равняется 0,0000143. Этотъ коэффициентъ въ три раза меньше для кирпичной кладки, если кирпичи уложены плашмя (ложкомъ) и на томъ же самомъ растворѣ; онъ вдвое больше послѣдней цифры, или что одно и тоже, равняется  $\frac{2}{3}$  коэффициента расширенія для бетона, если кирпичи въ кладкѣ уложены на ребро.

Изъ этихъ результатовъ видно, что главную роль въ дѣлѣ расширенія играетъ растворъ; и оно тѣмъ значительнѣе, чѣмъ больше цемента вошло въ этотъ растворъ. Въ Англіи найдено, что призмы изъ чистаго цемента, длиною въ 0,18м., по прошествіи года уменьшились въ длину на 0,113%—0,162% въ зависимости отъ степени сухости воздуха.

Коэффициентъ 0,0000143 съ виду кажется незамѣтно малымъ; однако, въ большихъ постройкахъ, подверженныхъ сильному колебанию температуръ, его влияніе становится значительнымъ. Стѣна въ 1000 метровъ длины, напримѣръ, вслѣдствіе измѣненія температуры на 20°, можетъ получить измѣненіе длины около 0,30м.

M. Turettini приводить примѣръ образованія въ бетонномъ резервуарѣ, несмотря на всѣ принятые при устройствѣ его предосторожности, трещины въ 0,015м., появившейся годъ спустя послѣ постройки, и размѣры которой согласовались съ коэффициентомъ расширенія, указаннымъ Boucicau. Зло было устранено тѣмъ, что края трещины расширили на нѣсколько сантиметровъ и углубили ее на 1 сант.; въ образовавшуюся щель была вставлена каучуковая лента, покрытая затѣмъ цементомъ; послѣ этого дальнѣйшее распространеніе трещины остановилось.

Подобного рода явленіями объясняются деформаціи, даже паденія нѣкоторыхъ массивовъ, выпячиванія, которыя образуются въ нѣкоторыхъ стѣнахъ и т. д.; эти катастрофы, повидимому, происходящія безъ всякой причины, на дѣлѣ вызываются исключительно эффектами сжатія и расширенія.

Въ массивахъ Массскихъ фортовъ были констатированы по длине, почти черезъ каждые 20м. разстоянія, очень мелкія трещины; они открываются лѣтомъ, и почти всѣ закрываются зимой. Повидимому они не пронизываютъ всей толщины стѣнъ, а ограничиваются лишь извѣстной глубиной, начинаясь отъ облицовки.

Специалисты придерживаются того мнѣнія, что избытокъ воды, употребляемой для затворенія, благопріятствуетъ образованію трещинъ; поэтому, рекомендуется производить бетонные работы съ наименьшимъ количествомъ воды.

Нѣкоторые строители утверждают обратное, т. е. что массивы, приготовленные на достаточно жидкому растворѣ, являются повидимому лучше сохраняющимися въ отношеніи степени ихъ рас трескиванія, чѣмъ такие же массивы, но приготовленные на растворѣ съ меньшимъ количествомъ воды. Быть можетъ эта аномалия зависитъ отъ увлечения цемента водой, содержащейся въ очень жидкому растворѣ, благодаря чему этотъ послѣдній растворъ, обѣденный черезъ это цементомъ, менѣе подверженъ расширению и скатію.

Въ Англіи полагаютъ, что бетоны сжимаются и расширяются не только отъ колебаній температуры, но они испытываютъ еще и естественное сокращеніе объема, проявляющееся въ теченіе первого года. Поэтому, тамъ стараются устранить опасность отъ такого сокращенія устройствомъ предохранительныхъ зазоровъ, разсчитываемыхъ на расширение.

Въ стѣнахъ резервуаровъ, набережныхъ и т. п. оставляютъ для этой цѣли, черезъ каждые 6—7м. разстоянія, вертикальныи щели, шириной въ 0,013м. и 0,15—0,30м. глубиной. Такъ какъ облицовки вообще состоять изъ болѣе жирнаго бетона, то такая щель должна прорѣзать и этотъ слой жирнаго бетона. Когда такой монолитъ, спустя 8—12 мѣсяцевъ послѣ своего изгото вленія, перестанетъ обнаруживать стремленіе къ сокращенію объема, то эти зазоры заполняются, по желанію, или растворомъ, или чистымъ цементомъ.

По той же самой причинѣ признается полезнымъ при устройствѣ бетонныхъ настилокъ устраивать зазоры шириной въ 1 сант., окружающіе каждую площадку, имѣющую около 10 кв. метровъ.

Наконецъ, предосторожности, которыя необходимо принимать, чтобы помѣшать образованію трещинъ, заключаются въ соблюденіи слѣдующихъ правилъ:

- 1) Работа съ бетономъ при обыкновенной температурѣ.
- 2) Примѣненіе цемента надлежащихъ качествъ—мелко измоловатого и достигшаго извѣстнаго возраста.
- 3) Очень тщательное замѣшиваніе, чтобы можно было ручаться за достиженіе однородности, такъ какъ только при однородности расширение будетъ передаваться по всей массѣ одинаково и предохранительные зазоры тогда оправдаютъ свое назначение; въ противномъ случаѣ, въ частяхъ, болѣе богатыхъ цементомъ или растворомъ, обнаружатся болѣе интенсивныи молекулярныи дѣйствія.
- 4) Энергичное трамбование для изгнанія воздуха.
- 5) Употребленіе раствора, затворяемаго съ минимальнымъ количествомъ воды.
- 6) Наконецъ, принятіе мѣръ, чтобы высыханіе монолита не происходило очень быстро.

## ГЛАВА VII.

### Бетонные заводы.

#### § 1.

#### Общія положенія.—Організація.

Въ этой главѣ мы будемъ говорить объ организаціи бетоннаго завода и, слѣдя систематическому ходу операций, попытаемся выяснить влияніе, которое оказываетъ тщательный анализъ разныx пріемомъ работъ въ связи съ правильно учрежденными надзоромъ за ними, на экономическую сторону дѣла.

Принципы, касающіеся устройства большого бетоннаго завода, въ общемъ приложимы ко всѣмъ бетоннымъ работамъ: измѣняются только детали, вызываемыя специальными условіями, въ которыхъ поставлено данное производство. Условія этого рода главнымъ образомъ зависятъ отъ величины участка, представляемаго въ распоряженіѣ для работы, отъ рельефа мѣста, отъ различія его уровней и отъ количества бетона, требуемаго для сооруженія.

Прежде чѣмъ прослѣдить различные фазисы, черезъ которые проходила постройка всѣхъ фортовъ Масскаго департамента, мы ознакомимъ читателя съ данными одного изъ этихъ фортовъ, касающихся всѣхъ его устройствъ.

Мы укажемъ также, помошью примѣровъ, почерпнутыхъ изъ работъ уже не новыхъ, нѣкоторыя выгодная расположенія для бетоннаго завода.

**Масскіе форты.** Чтобы всесторонне описать эти громадныя работы, о которыхъ Ришъ помѣстилъ интересную замѣтку въ „Genie Civil“ за 1891 г., намъ понадобился бы цѣлый томъ.

Нѣсколько поясненій дадутъ намъ общее понятіе, съ технической точки зреінія, о степени важности и характерѣ этого значительного предпріятія.

Но раньше этого мы не можемъ не выразить нашего удивленія проекту, передъ которымъ преклоняются военные авторитеты, и который весь, со всѣми деталями, принадлежитъ знаменитому генералу Бриальмону; на долю послѣдняго выпало зна-

чительно подвинуть впередъ практику бетонныхъ сооруженій, такъ какъ постройка всѣхъ Масскихъ фортовъ по его указанію была выполнена исключительно изъ бетона.

Города Льежъ \*) и Намюръ, отстоящіе по прямой линіи на 60 килом. другъ отъ друга, омываются рѣкой Масомъ; вокругъ каждого изъ этихъ городовъ, расположенныхъ на днѣ долины, возвышается рядъ холмовъ, высотой отъ 100м. до 150м.

12 фортовъ защищаютъ Льежъ; 9 фортовъ прикрываютъ Намюръ; эти укрѣпленія, расположенные на высотахъ, окружаютъ каждый изъ этихъ городовъ поясомъ, радиуса отъ 8 до 10 километровъ.

Въ отношеніи выполненія работъ, всѣ форты были разбиты на двѣ вполнѣ отдѣльныя группы—Льежъ и Намюръ; но сооруженіе ихъ велось совершенно параллельно и одинаково.

Снабженіе материалами, вѣсъ которыхъ въ общей сложности достигъ четырехъ миллионовъ тоннъ, потребовало надлежащихъ устройствъ въ широкихъ размѣрахъ.

Нѣкоторые форты, достаточно близко отстоящіе другъ отъ друга и расположенные въ мѣстностяхъ съ болѣе ровной поверхностью, были соединены другъ съ другомъ вѣтвями узкоколейной (въ 1м. шириной) желѣзной дороги, составленной такимъ образомъ изъ нѣсколькихъ фортовъ участокъ снабжался материалами изъ одного общаго пункта. Для прочихъ же фортовъ, изолированныхъ второстепенными долинами или рѣзкими неровностями почвы, были устроены специальная службы по доставкѣ материаловъ.

Принципъ снабженія материалами былъ слѣдующій: продукты драгировки, извлекаемые изъ Маса, или одного изъ его притоковъ, сортировались въ долинѣ, грузились въ вагоны и по на-клонному пути поднимались на вершину холма; далѣе, по желѣзнымъ дорогамъ, эти вагоны доставлялись въ каждый изъ фортовъ данного участка.

Постройки изолированныхъ фортовъ снабжались материалами по воздушнымъ линіямъ, начинавшимся на днѣ долины и оканчивавшимся вблизи такихъ фортовъ; эти линіи имѣли уклонъ 0,30—0,40м. на 1 метръ ихъ протяженія.

Лѣсъ, цементы, кирпичи, тесовый камень и т. д.—все это почти ежедневно доставлялось, по казеннымъ дорогамъ, къ опредѣленнымъ соединительнымъ пунктамъ, изъ которыхъ эти материалы развозились по фортамъ уже по дорогамъ, устроеннымъ на возвышеностяхъ. Такимъ образомъ, для всѣхъ работъ производилась свое-временная доставка материаловъ.

\*) Лютихъ.

Служба снабжения была обставлена слѣдующими приспособлениями: 7 машинъ для драгировки и столько же пристаней для выгрузки, сѣть узкоколейныхъ, шириной въ 1 метръ, дорогъ, имѣвшихъ 100 километр. протяженія, и обыкновенныхъ дорогъ, длиной въ 15 километр., 7 соединительныхъ пунктовъ съ государственными линіями, 4 большихъ наклонныхъ пути, 3 воздушные желѣзнодорожныя линіи и 55 локомотивовъ.

Объемъ всей массы бетона достигъ 1.100.000 куб. метровъ.

Здѣсь умѣстно будетъ указать, что воздушная желѣзная дороги могутъ оказать хорошія услуги въ гористыхъ мѣстностяхъ, если количество материала, которое слѣдуетъ ежедневно доставлять, не превышаетъ 200 куб. метровъ, и если эти материалы не громоздки. Дѣйствительно, устройство этихъ линій экономично, такъ какъ не требуетъ издержекъ по покупкѣ или арендованію мѣста, равно какъ не требуетъ и земляныхъ работъ по устройству полотна для дороги; избѣгаются также и работы по осушенію почвы, упрощается устройство различныхъ скрещиваний и т. д. Работаетъ такая дорога быстро, постоянно и позволяетъ безостановочную нагрузку, такъ какъ на конечныхъ станціяхъ телѣжки, отцепляясь автоматически, останавливаются на платформѣ, доставляющей ихъ прямо къ нагрузочному или выгрузочному помѣщенію. Наконецъ, при значительныхъ временныхъ эксплуатаціяхъ, специалисты подрядчики, берясь за устройство, эксплуатацию и снабженіе материалами линіи, устанавливаютъ въ свою пользу извѣстный процентъ съ бочки материала; величина этого процента уменьшается вмѣстѣ съ увеличеніемъ объема материала, который слѣдуетъ доставить, такъ какъ расходы по погашенію уменьшаются въ той же пропорціи.

**Характеръ работъ.** Обыкновенно, форть располагается треугольникомъ, отъ 300 до 400 метр. въ каждой сторонѣ этого треугольника; всѣ каменные сооруженія форта сосредоточиваются внутри параллельного ему вписанного треугольника, со сторонами отъ 200 до 250 метровъ.

Иногда уголъ, обращенный къ лицевой части форта, срѣзается, и тогда сооружение принимаетъ трапециoidalную форму.


Когда въ почвѣ произведены выемки земли въ надлежащихъ мѣстахъ, туда заливается бетонъ и покрывается землей, получившейся отъ этихъ выемокъ и служащей кромѣ того для образования гласисовъ или вѣнчанихъ насыпей (откосовъ), располагаемыхъ по определеннымъ линіямъ полета снарядовъ.

Фиг. 25 и 26 даютъ въ планѣ и въ разрѣзѣ общее понятие о расположении бетонныхъ массивовъ.

Изъ этихъ схематическихъ чертежей, помѣщенныхъ здѣсь исключительно для поясненія текста, видно, однако, что сооруже-


ніе форта заключаетъ въ себѣ выполнение разныхъ каменныхъ работъ при довольно прихотливыхъ профиляхъ,—выполненіе, требующее, если пользоваться кирпичемъ и тесовыимъ камнемъ, применения очень сложныхъ приспособленій.

*Планъ форта.*



Фиг. 25.

*Разрѣзъ по А В фиг. 25-й.*



Фиг. 26.

При употреблениі въ дѣло бетона, эти трудности исчезаютъ, такъ какъ бетонъ допускаетъ устройство какихъ угодно профилей. Въ работахъ, о которыхъ идеть рѣчь, были примѣнены бетоны двухъ родовъ, оба съ пропорцией 2:3, содержащіе соотвѣтственно 180 килогр. и 300 килогр. цемента на 1 куб. метръ. Бетонъ №1, менѣе богатый, служилъ для фундаментовъ и стѣнъ—бетонъ №2 при-  
мѣнялся для сооруженія сводовъ, и частей, подверженныхъ дѣй-  
ствію выстрѣловъ.

Каждый фортъ потребовалъ бетона отъ 45.000 и до 65.000 куб. метровъ; въ то же время для каждого форта необходимо было вырыть массу земли или породы около 100.000—150.000 куб. метровъ.

**Основанія, руководившія устройствомъ бетоннаго завода.** Прежде чѣмъ приступить къ работамъ, очень долго и тщательно обсуждался планъ этихъ работъ или такое разрѣшеніе задачи, которое устранило-бы появление разныхъ неожиданныхъ случайностей. Проектъ этотъ былъ основанъ на слѣдующихъ основаніяхъ, сводящихся, по мѣрѣ возможности, къ избѣжанію всѣхъ безцѣльныхъ манипуляцій.

Надо было обезпечить доставку строительныхъ материаловъ.

Надо было выбрать для каждого форта такія расположенія складовъ, при которыхъ устранялись бы, по возможности, бесполезныя передвиженія и двойные концы. Въ этихъ видахъ, были изолированы кавальеры съ пескомъ и валунами отъ всѣхъ прочихъ операций, какъ-то: земляныхъ работъ, перевозки бетона, приготовленія кружалъ для сводовъ и т. д.

Являлось также важнымъ, не мѣшая ходу работъ въ другихъ мастерскихъ, приблизить насколько возможно склады материаловъ къ мѣсту фабрикаціи бетона и урегулировать уровни такимъ образомъ, чтобы приходилось катить вагончики съ валунами и пескомъ по горизонтальной поверхности, или по крайней мѣрѣ по слабымъ подъемамъ.

Мастерскую для фабрикаціи бетона надо было расположить по возможности ближе къ центру тяжести бетоннаго сооруженія; такое расположеніе уменьшаетъ разстояніе перевозки бетона.

Затѣмъ, слѣдовало правильно и удачно опредѣлить, каковы должны быть уровни различныхъ аппаратовъ, чтобы извлечь пользу изъ дѣйствія силы тяжести и тѣмъ уменьшить издержки по фабрикаціи бетона. Эта задача явилась наиболѣе трудной; приходилось изыскивать, для каждого форта въ отдѣльности, при помощи разныхъ предположеній, уровень мѣста для устройства мастерской, которому-бы соотвѣтствовало наименьшее поднятіе общаго объема песковъ, валуновъ, цементовъ и бетоновъ. Кромѣ того, при опредѣленіи этого уровня, приходилось обращать вниманіе и на экономичность дѣйствія прочихъ службъ. Рѣшеніе этой задачи несложно, когда есть возможность расположить мастерскую этажами, но въ данномъ случаѣ этого нельзя было сдѣлать.

Далѣе, слѣдовало ускорить ходъ земляныхъ работъ, чтобы подготовить выемки. Для этой цѣли земляные работы начинались тамъ, где уже были окончены каменные массивы, которые затѣмъ слѣдовало покрыть землей. Далѣе, каменные глыбы, вырытыя при этихъ работахъ изъ земли, и не употребленныя тутъ же для вы-

емокъ, заливаемыхъ бетономъ, оставлялись на мѣстѣ, съ тѣмъ, чтобы впослѣдствіи быть доставленными непосредственно на мѣсто соотвѣтствующихъ работъ; до тѣхъ поръ, онѣ не подвергались никакимъ передвиженіямъ и бесполезнымъ перевозкамъ, которые составляютъ не только сами по себѣ безцѣльная манипуляціи, но еще и вызываютъ загроможденіе и парализуютъ дальнѣйшій ходъ работы.

Наконецъ, быть устроенъ будительный надзоръ и трудъ раздѣленъ на категоріи по характеру работы: рабочихъ разбили на группы; на каждую изъ группъ были возложены постоянныя обязанности, и количество работы каждой изъ нихъ было точно определено. Этотъ послѣдній пунктъ относится главнымъ образомъ ко второй стадіи работы, заключающейся въ самомъ выполненіи сооруженій изъ бетона.


Выработанный такимъ образомъ проектъ, при выполненіи его все время сохранялъ свои принципы, видоизмѣняясь лишь въ деталяхъ, сообразно съ требованіями нѣкоторыхъ частныхъ обстоятельствъ.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, какъ эти принципы были осуществлены на практикѣ.

**Расположеніе завода и подвижной составъ. Подвозъ материаловъ.** На скорую руку былъ насыпанъ сбоку гласисъ, служившій исключительно для склада песку и валуновъ (фиг. 27). По вѣтвямъ *aa* (разрѣзъ ХУ), въ 1м. шириной, доставлялись эти материалы, складываемые въ кучи; вѣтви *aa* соединялись съ главной вѣтвью большої жел. дороги. Ниже расположенная узколейная, въ 0,40м. шириной, дороги *bb* подвозили по легкому подъему песокъ и валуны, нагруженные въ вагончики, къ мастерской, фабрикующей бетонъ.

Бетонъ содержалъ 3 части валуновъ на 2 части песку; валуны складывались въ верхней части гласиса, который всегда дѣляется наклоннымъ къ наружной части форта. Такъ какъ валуны употреблялись для приготовленія бетона въ большей массѣ, чѣмъ песокъ, то устройство бетонной мастерской на верху гласиса значительно сократило общій подъемъ массы къ этой мастерской. Далѣе, такъ какъ подвозъ въ кучи материаловъ производился помощью локомотивовъ, то доставка ихъ на верхнюю часть гласиса не являлась дорого стоющею операцией; стоимость же добавочнаго ихъ поднятія на высоту отъ 1м. до 2м. была ничтожна.

Въ нѣкоторыхъ фортахъ, расположеніе входа въ укрѣпленіе допускало устройство складовъ съ пескомъ, непосредственно рядомъ и вдоль сарая съ аппаратами-смѣшивателями, въ *dd*; такимъ образомъ была избѣгнута перевозка всей массы этого песка отъ склада до бетонной мастерской.




Ровъ съ фронта укрепл.

Фиг. 27. Мед. лист 006—004 ли лист

**Апараты для фабрикаціи бетона.** Апараты-смѣшиватели М и бетоньерки В были помѣщены у горжи (входа) съ фронта съ цѣлью возможно большей ихъ близости къ центру тяжести массъ, которыя надлежало отлить изъ бетона (фиг. 27 и 28).

Были примѣнены вертикальный смѣшиватель и вертикальная цилиндрическая бетоньерка. Такъ какъ требовалось ежедневно при-

готувати для роботъ около 175 куб. метр. бетона и это количество въ случаѣ надобности могло бытъ еще увеличено, то пришлось установить три бетоньерки на три смѣшивателя. Изъ нихъ двѣ бетоньерки работали постоянно, а третья пускалась въ дѣйствіе въ спѣшныхъ случаяхъ. Бетоньерки были подвѣшены къ помосту и отстояли другъ отъ друга, считая разстояніе между осями ихъ, на 4 — 4,50м.; такое разстояніе между бетоньерками позволяло рабочимъ свободно производить всѣ необходимыя манипуляціи на верхнихъ ихъ площадкахъ.



Фиг. 28.

Помостъ имѣлъ отъ 5—6м. ширины, что позволяло свободное передвиженіе и выгрузку вагончиковъ съ валунами.

По правую сторону отъ бетоньерокъ стояли аппараты-смѣшиватели, защищенные навѣсомъ и приводимые въ движеніе восьми сильнымъ локомобилемъ L, который въ то же время гналъ воду, необходимую для приготовленія раствора, промывки матеріаловъ и питанія паровиковъ, въ особые резервуары.

Цементъ былъ сложенъ въ магазинѣ С, примыкавшемъ къ сараю со смѣшивателями; размѣры этого магазина были разсчитаны на 400—500 тоннъ цемента.

Различные положенія уровней, для каждого форта, были установлены на основаніи слѣдующихъ общихъ данныхъ: почти  $\frac{8}{10}$  всей массы бетона должны были подвергнуться перевозкѣ по горизонтальнымъ путямъ, или путямъ съ незначительными уклонами, и кромѣ того требовалось, чтобы всѣ заготовленные матеріалы можно было доставлять помощью людей, или лошадей на мѣсто, гдѣ стояли аппараты для фабрикаціи бетона.

Расположить всѣ устройства въ нѣсколько этажей не было возможности, такъ какъ при этомъ пришлось бы подымать на высоту песокъ и цементъ, а такая операція стоить дорого, требуетъ устройства особыхъ приспособленій и кромѣ того обладаетъ неудобнымъ свойствомъ загромождать дороги. Собственно говоря, получить такое расположение было бы возможно, понизивши уровень выпускного отверстія бетоньерокъ, но тогда послѣднія оказались бы помѣщеными въ очень тѣсномъ колодцѣ, выкопанномъ въ почвѣ ниже естественного ея уровня.

*Подвижной составъ.* Въ качествѣ повозокъ для пользованія внутри форта были употреблены вагончики Дековилля, ходившіе по рельсовому узкоколейному пути, шириной въ 0,40м.; емкость ихъ равнялась 0,333 куб. метр. Этого рода вагончики представляютъ удобства по своей простотѣ, легкости и подвижности: они могутъ ходить по помостамъ, не требующимъ прочныхъ лѣсовъ, и кромѣ того свободно ходятъ по закругленіямъ, радиусомъ въ 2,50м., что является драгоценнымъ качествомъ при спутанности путей на мѣстѣ работы, какъ это и имѣть мѣсто при сооруженіи фортовъ. Примѣненіе вагоновъ, ходящихъ по рельсовому пути обыкновенной ширины (1м.), вызвало бы почти двойную работу по передвиженію массы бетона, такъ какъ большия вагоны не могутъ достигать всѣхъ пунктовъ выгрузки и содержимое ихъ приходилось бы перегружать лопатами. Кромѣ того при подобныхъ обстоятельствахъ пришлось бы считаться съ постоянной прокладкой и снятіемъ рельсовыхъ путей, скудостью мѣстъ для складовъ, возможностью схода вагоновъ съ рельса и т. д.

*Водоснабженіе.* Задача снабженія водой была разрѣшена частью вырытыемъ колодцевъ, частью же нагнетаніемъ воды изъ источниковъ или рѣкъ на высоты. На гласисѣ форта былъ устроенъ на томъ же уровнѣ, какъ и общий уровень всѣхъ остальныхъ устройствъ каменный резервуаръ. Къ большой вмѣстимости, обеспечивавшій запасъ воды въ нѣсколько сотъ куб. метровъ.

Наконецъ, было предусмотрѣно устройство жилыхъ помѣщеній, погребцовъ, конюшенъ, мастерскихъ для починки и т. д.; всѣ эти постройки были расположены снаружи форта.

## § 2.

### *Ходъ операций.*

Нужно замѣтить, что описываемый ниже ходъ операций относится не къ однимъ только Масскимъ фортамъ, ибо онъ не заключаетъ въ себѣ ничего специального и приложимъ ко всяkimъ устройствамъ подобного рода; онъ заключаетъ въ себѣ въ общихъ чертахъ всю совокупность главнѣйшихъ манипуляцій по изгото-  
влению бетона.

Партія рабочихъ, распределенная по мастерскимъ, исполняли, каждая, постоянно свою разъ назначенную для нихъ работу.

*Нагрузка песка.* Одна партія рабочихъ грузила песокъ въ вагончики.

Нагрузка изъ запасныхъ кучъ производилась въ вагончики въ двухъ мѣстахъ. Вслѣдствіе этого люди никогда не оставались незанятыми: когда вагончики (1) (см. фиг. 27) были полны, нагрузчики переходили въ (2), гдѣ ихъ ожидали пустые вагончики; по наполненіи и уходѣ этихъ послѣднихъ, рабочіе снова возвращались въ (1), куда уже къ тому времени прибывалъ порожній поѣздъ. Благодаря такому приему, работа шла безостановочно.

*Перевозка песка.* Песокъ доставлялся въ сарай съ аппаратами смѣшивающими или лошадьми, или же, если разстояніе до сараевъ было небольшое и уклонъ пути незначителенъ, то просто людьми.

*Сухое смѣшеніе песка и цемента; нагрузка смѣси въ аппаратѣ.* Вагончики S (фиг. 28), входящіе въ сарай, разгружались на поль въ е рабочими, на обязанности которыхъ лежало производство сухого смѣшенія.

Одинъ рабочій былъ специально занятъ взвѣшиваніемъ цемента и сбрасываніемъ его на песокъ. Мѣшки съ цементомъ слѣдуетъ очень сильно встряхивать и поэтому рабочимъ, приставленнымъ къ этимъ мѣшкамъ, приходится исполнять очень тяжелую работу. За это часто имъ выдается добавочное вознагражденіе. Въ Масскихъ фортахъ это вознагражденіе состояло въ раздѣленіи между ними суммы, вырученной отъ продажи пломбъ, которыми запечатываются эти мѣшки; общая стоимость этихъ маленькихъ пломбъ достигла нѣсколькихъ тысячъ франковъ.

Партія, на обязанности которой лежало сухое смѣшеніе, ворочала песокъ и цементъ лопатами и затѣмъ смѣсь грузила въ смѣшиватель. Вода для фабрикаціи раствора проводилась въ желаемомъ количествѣ въ аппаратъ по трубкѣ, идущей изъ особаго резервуара.

*Вымѣрка раствора.* По выходѣ изъ аппарата M, растворъ принимался лопатами другою группою рабочихъ для вымѣрки его въ калиброванномъ вагончикѣ j, помѣщенному между смѣшивателемъ и соотвѣтствующей этому смѣшивателю бетоньеркой. Для уменьшения высоты вагончика j т. е. для облегченія нагрузки онъ былъ лишенъ телѣжки съ колесами.

Вымѣренный растворъ опрокидывался на валуны, сложенные на крышкѣ бетоньерки.

Нагрузка увлажненного раствора является очень тяжелой работой и требуетъ большой мускульной силы.

*Нагрузка валуновъ.* Во время хода описанныхъ операций, пар-

тія рабочихъ грузила валуны, при чёмъ соблюдались общіе принципы, установленные для нагрузки песку, т. е. примѣнялся методъ двухъ путей нагрузки (1) и (2).

*Перевозка и промывка валуновъ.* Не доходя до бетонъерокъ, вагончики съ валунами останавливались надъ промывной ямой (фиг. 27); эта яма, расположенная вблизи сараля, где происходила фабрикація, была покрыта сквознымъ помостомъ, на который становились вагончики; дно послѣднихъ было усѣяно отверстіями; (подвижной сплошной пластинкой изъ листового желѣза, прикрепленной изнутри ко дну вагончика, можно было въ случаѣ необходимости закрыть эти отверстія, и тогда вагончикъ дѣлался пригоднымъ для всѣхъ обычныхъ службъ). Валуны, ввезенные на помостъ, обливались струею воды, идущей подъ давленіемъ изъ резервуара, помѣщенного сбоку подъѣзднаго пути, и поднятаго на



Фиг. 29.

извѣстную высоту. Въ другихъ случаяхъ (фиг. 29) боковой резервуаръ не поднимали на высоту, а его верхній край приходился въ уровень съ бортами вагончиковъ; рабочіе черпали изъ него воду ведрами и съ силой поливали ею на валуны. Этотъ второй способъ промывки болѣе дѣйствителенъ, благодаря пріобрѣтаемой живой силѣ и одновременности дѣйствія всей массы воды.

Мутная вода стекала въ яму; избытокъ ея въ ямѣ отводился прочь. Время отъ времени, эту яму чистили, такъ какъ въ ней собирался, кромѣ ила, мелкій песокъ, годный для приготовленія штукатурки.


Затѣмъ, вагончики съ валунами промытыми, но еще *влажными* проталкивали далѣе къ бетонъеркамъ.

*Смышеніе на крышкѣ бетонъерки.* Валуны подвозились цѣпью, состоявшей изъ трехъ вагончиковъ. Сначала опрокидывали (фиг. 28) одинъ вагончикъ съ валунами *g* на крышку бетонъерки; поверхъ его выгружали другой вагончикъ съ растворомъ и т. д., пока не получалось два слоя раствора, перемежающіеся съ тремя слоями камней. Рабочіе при бетонъеркѣ, переворачивая эту смѣсь лопатами, обращали ее во вчернѣ приготовленный бетонъ. Сложивши послѣдній въ кучу, выдвигали крышку быстрымъ движеніемъ въ сторону (какъ это показано на фиг. 13) и вся масса падала въ аппаратъ. Послѣ этого крышка клалась снова на мѣсто и повтореніе описаннаго процесса снова начиналось съ прибытиемъ новой партии валуновъ.

*Перевозка бетона.* Вагончики, останавливаляемые на короткое время подъ бетонъеркой, наполнялись бетономъ черезъ посредство нижней заслонки и затѣмъ отбуксировывались на мѣсто примѣненія бетона въ дѣло.

Въ доставкѣ бетона на мѣсто его примѣненія можно было отмѣтить три главныя фазы, въ зависимости отъ положенія уровня мѣстья, которая приходилось обслуживать.

1º. Бетонъ долженъ быть, для примѣненія въ дѣло, быть спущеннымъ на уровень, лежащій на 5—8 метровъ ниже уровня его выпуска изъ бетонъерки. Если расположение работъ это позволяло, какъ, напримѣръ, расположение стѣнъ контрѣ-эскарпа, связанныхъ съ вѣнчими откосами ровъ, то тогда рельсовый путь, проложенный почти горизонтально, могъ охватить собой все пространство выемокъ, безразлично, будетъ ли то на поверхности естественной почвы, или на поверхности искусственно возведеннаго гласиса. Тогда бетонъ, подвозимый по верху до мѣста назначенія, просто выливался внизъ по желобамъ. Эти желоба, съ прекращеніемъ работъ въ одномъ мѣстѣ, передвигались дальше, гдѣ должна была возобновиться работа.



Фиг. 30.


Если, для достиженія отливаляемаго массива, приходилось переходить черезъ выкопанную яму, или черезъ ровъ, тогда выбирались наиболѣе выгодные пункты остановки, въ которыхъ производилась разгрузка бетона; изъ верхнаго вагончика въ нижній, бетонъ спускался также по желобу *c* (фиг. 30);

нижній вагончикъ ходилъ по горизонтальному пути до самого мѣста работъ. Непосредственныхъ же спусковъ вагончиковъ, идущихъ отъ бетонъерки, до дна глубокихъ выемокъ, никогда не устраивали.


Иногда, стѣны наружныхъ прикрыты прымыкали своей задней стороной къ высокимъ откосамъ, вертикально высѣченнымъ въ

скalъ. Въ такомъ случаѣ доставка туда бетона должна была производиться изнутри рва по продольнымъ вспомогательнымъ мостамъ, такъ какъ не представлялось возможности, по причинѣ рельефа почвы, часто очень изломанного, прокладывать рельсовый путь по гребню откоса. Кромѣ того, вышеописанный пріемъ доставки бетона былъ бы въ этомъ случаѣ очень опасенъ, такъ какъ

падение массы бетона могло бы поранить рабочихъ, разравнивающихъ его въ формахъ; наконецъ, отъ такого паденія, со значительной высоты могутъ пострадать качества монолита. Фиг. 31 и 32, поясняющіе отливку подобной стѣны, показываютъ, что эта операция заключаетъ въ себѣ два фазиса; онѣ также даютъ понять общее расположение формъ для отливки такихъ стѣнъ.



Фиг. 31.



Фиг. 32.

паденіе массы бетона могло бы поранить рабочихъ, разравнивающихъ его въ формахъ; наконецъ, отъ такого паденія, со значительной высоты могутъ пострадать качества монолита. Фиг. 31 и 32, поясняющіе отливку подобной стѣны, показываютъ, что эта операция заключаетъ въ себѣ два фазиса; онѣ также даютъ понять общее расположение формъ для отливки такихъ стѣнъ.


2º. Отливка бетона производилась на глубинѣ отъ 0 до 5м. ниже выпуска его изъ бетоньерки. Въ такихъ случаяхъ доставка его производилась по горизонтальному пути; черезъ выемки и рвы вагончики переходили по вспомогательнымъ мостикамъ и опрокидываніе вагончиковъ производилось непосредственно на мѣстѣ работы.

Всегда было обращено вниманіе на то, чтобы сократить по возможности плотничные работы, для чего перевозка устраивалась даже по самымъ возводимымъ массивамъ.

Если массивы представляли слишком неправильный очертанія, то доставка бетона во все пункты безъ исключенія не могла имѣть мѣста: тогда часть бетона принималась лопатами.

3°.—Для такихъ бетонныхъ работъ, какъ центральный массивъ, расположенныхъ выше уровня выпуска бетона изъ бетоньерки, вагончикамъ, приходилось двигаться вверхъ по довольно протяженнымъ уклонамъ.

Если уклонъ угрожалъ стать очень значительнымъ, то движение вагончиковъ, хотя и происходило по горизонтальнымъ путямъ, однако по прибытии въ известные пункты они подымались по небольшой наклонной плоскости помошью механическаго ворота



Фиг. 33

(фиг. 33). Такие, находящіеся на высотѣ, массивы возводились, вообще говоря, тремя послѣдовательными слоями I, II, III; этотъ методъ позволялъ не подымать безполезно до верхняго слоя бетонъ, предназначаемый для первого слоя.

Въ нѣкоторыя части монолита, высокія и отдалѣнно лежащія, бетонъ доставлялся на мѣсто помошью лопатъ.


*Разравнивание и трамбование.* Бетонъ, уложенный въ формы, разравнивался и утрамбовывался слоями въ 0,30м., сообразно съ указаніями, приведенными въ § 4 главы V.

*Примыканіе.* Таковъ былъ общий ходъ операций. Каждый вечеръ бетоньерки и смѣшиватели обильно промывались водой, а вагончики тщательно опораживались и вычищались.

*Добавочная мастерская.* Въ экстренныхъ случаяхъ, или когда, въ силу известныхъ обстоятельствъ, работа грозила затянуться болѣе разсчитанного времени, устраивали на другой оконечности

форта добавочную маленькую мастерскую, могшую приготвлять отъ 70 до 80 куб. метровъ бетона въ день. Смѣшиватель приводится въ движение отъ мотора, и въ此刻ъ смѣшивается цементъ съ пескомъ и щебнемъ.

### Добавочная мастерская.



Фиг. 34.

### Видъ сбоку.



Фиг. 35.

дился въ дѣйствіе лошадиной силой, а высота самой бетоньерки вмѣсто 2,70м. не превышала 2 м. Фигуры 34 и 35 достаточно ясно показываютъ расположение такой мастерской.

### Надзоръ.—Администрація.

**Роль служащихъ.** Выполненіе всей работы обнимаетъ собой два периода:

1°.—Выработку проекта соотвѣтствующихъ устройствъ, кото-  
рыя въ дальнѣйшемъ согласовались бы съ ходомъ работы, обу-  
словленнымъ каждымъ частнымъ случаемъ въ отдѣльности; эта  
задача возлагается на инженера, который долженъ разрѣшить ее  
по возможности тщательнѣе, такъ какъ отъ этого зависить успѣхъ  
всего дѣла. Этотъ пунктъ былъ уже предметомъ нашего размот-  
рѣнія въ первомъ параграфѣ настоящей главы.

2°.—Выполненіе работы въ собственномъ смыслѣ,—о чёмъ мы  
уже въ общихъ чертахъ говорили во второмъ параграфѣ; выполне-  
ніе работы поручается добросовѣстному и внимательному руково-  
дителю, роль которого состоить въ наблюденіи и приведеніи въ  
дѣйствіе машинъ, представленныхъ въ его распоряженіе. Обязан-  
ности эти при старательномъ отношеніи къ дѣлу не представ-  
ляютъ ничего труднаго.

Дѣйствительно, легко замѣтить, что при хорошей организа-  
ціи все производство, вплоть до момента перевозки уже готоваго  
бетона, идетъ съ математической правильностью. Различныя мани-  
пуляціи повторяются безъ какихъ бы то ни было измѣненій посто-  
янно на одинъ и тотъ же манеръ, и при томъ эта методичность  
выполненія сохраняется не только въ теченіе работы одного ка-  
кого либо дня, но распространяется на все время отъ начала до  
окончанія подряда.

Поэтому, руководителю работами остается сосредоточить, глав-  
нымъ образомъ, все свое вниманіе на операціяхъ, безпрерывно  
видоизмѣняющихся, т. е. на перевозкѣ и примѣненіи бетона въ  
дѣло. Онъ долженъ критически отнести къ находящимся въ  
его распоряженіи средствамъ, комбинируя пересѣченія путей  
(разъѣзды), подъѣздные пути и вспомогательные мосты самымъ  
экономичнымъ и наиболѣе выгоднымъ образомъ съ точки зрѣнія  
длины пробѣга. Всѣ его расчеты должны быть построены на од-  
номъ основномъ требованіи: обеспечить безпрерывный ходъ выпол-  
ненія работъ. Въ этихъ цѣляхъ, онъ долженъ себѣ обеспечить  
возможность постояннаго и непрерывнаго примѣненія сfabрико-  
ваннаго бетона въ дѣло; въ какое угодно время, поэтому, онъ  
долженъ найти средства ускорить выемку земли и установку формъ,  
а также заготовить заранѣе чертежи подъѣздныхъ путей и уст-  
роить заблаговременно вспомогательные мосты. Наконецъ, онъ дол-  
женъ по крайней мѣрѣ за нѣсколько дней провѣрить развитіе  
всѣхъ фазисовъ работы, чтобы имѣть возможность получить пра-  
вильное представлѣніе о масштабѣ, въ которомъ должно идти ре-  
гулярное производство.

Главной задачей является достиженіе легкой выгрузки бе-  
тона и свободного примѣненія его въ дѣло; всякая задержка въ  
этомъ отношеніи должна, за исключеніемъ случаевъ особой важ-  
ности, рассматриваться какъ результатъ неудовлетворительной  
организаціи дѣла.

Этотъ принципъ контроля приложимъ ко всѣмъ работамъ безъ различія.

**Контроль.** — **Анализъ стоимости работы.** Надзоръ за текущимъ производствомъ не заключаетъ въ себѣ никакихъ усложненій; онъ облегчается разбивкой манипуляцій на категоріи, что заключаетъ въ себѣ большія практическія удобства.

Рабочій, занимаясь постоянно одной и той же работой, пріобрѣтаетъ болѣе значительный навыкъ; этимъ устраняются потери времени, происходящія отъ мѣшкотности рабочаго, принимающагося за новую для него работу; кромѣ того, при такомъ распределеніи работы не трудно составить смѣту для производительности каждой артели и исправить слабыя стороны и недостатки той или иной мастерской.

Анализъ стоимости работъ, какъ результатъ разбивки этихъ работъ на части, приводить къ заключеніямъ въ высшей степени полезнымъ, что и будетъ ясно изъ нижеслѣдующаго примѣра.

Пусть, въ день приготовлено 160 куб. метр. бетона. Полагая, что составъ монолита извѣстень, эти 160 куб. метр. будутъ отвѣтывать:

$$\begin{aligned}160 \times 0,500 \text{ куб. метр.} &= 80 \text{ куб. метр. песку,} \\160 \times 0,700 \text{ куб. метр.} &= 112 \text{ куб. метр. валуновъ,} \\\text{и } 160 \times 180 \text{ килогр.} &= 28.800 \text{ килогр. цемента.}\end{aligned}$$

Переходимъ затѣмъ къ разсмотрѣнію дѣятельности отдѣльныхъ мастерскихъ.

**Песокъ.** Сильный мужчина можетъ нагрузить въ день 20 куб. метр. песку; значитъ, четыре человѣка, занятые нагрузкой, могутъ дать 80 куб. метра. Если въ партіи пять рабочихъ, то въ такомъ случаѣ, одного можно устранить; если же четверо рабочихъ не вырабатываютъ 80 куб. метр., то слѣдуетъ отыскать причину замедленія работы и устраниТЬ ее. Иногда перевозка является неудовлетворяющей требованіямъ изъ за того, что пустые вагоны возвращаются на мѣсто нагрузки съ опозданіемъ; въ другихъ случаяхъ, при неудовлетворительности надзора, рабочие исполняютъ свои обязанности не съ достаточнымъ рвеніемъ.

**Перевозка песку.** Стоимость перевозки песка измѣняется въ зависимости отъ разстоянія; но нѣсколько дней наблюденія дадутъ возможность установить ея размѣры.

Работы ведутся на такихъ началахъ, которые для каждой отдѣльной мастерской обеспечивали бы maximum выработки. Очевидно, что въ рассматриваемомъ случаѣ перевозка 80 куб. метровъ песка не обойдется, вообще говоря, дороже перевозки 65 или 75 куб. метровъ, ибо и въ томъ и въ другомъ случаѣ необходимы

лошадь или возчики. Поэтому, все дѣло сводится къ тому, чтобы установить наиболѣе экономичное соотношеніе между нагрузкой песка и его перевозкой.

*Смѣщеніе въ сухомъ видѣ.* Эта манипуляція постоянна; стоимость ея приблизительно на 25% больше стоимости нагрузки песку. Достаточно передъ каждымъ смѣшивателемъ поставить по парѣ рабочихъ; тогда, при двухъ смѣшивателяхъ, слѣдуетъ добавить еще одного рабочаго, пятаго, который и будетъ по очереди помочь каждой парѣ.

*Приготовленіе раствора.* Предыдущее правило примѣняется и къ приготовленію раствора, причемъ, при двухъ аппаратахъ, здѣсь также достаточно пяти человѣкъ.

*Заготовка дозы цемента.* Съ этой операцией можетъ, съ помощью подростка, приставленного для взвѣшиванія мѣшковъ, справиться одинъ взрослый рабочий.

*Нагрузка валуновъ.* Нагрузка валуновъ представляетъ большія или меньшія трудности, сообразно съ формой камней: круглой или остроугольной. Одинъ нагруэчикъ можетъ нагрузить до 17 куб. метровъ. Для 112 куб. метр. слѣдуетъ поставить семь рабочихъ; время отъ времени одинъ изъ нихъ скоблить и очищаетъ путь.

*Перевозка валуновъ.* Она производится также, какъ и перевозка песку.

*Промывка валуновъ.* Эта операция, болѣе или менѣе трудная, смотря по степени чистоты камней, можетъ быть оцѣнена вполнѣ точно послѣ промывки первыхъ порций камня. Вообще, можно принять, что при ежедневной фабрикаціи въ 150 куб. метр. бетона, достаточно двухъ рабочихъ для промывки, чтобы можно было ручаться за удовлетворительность результатовъ.

*Смѣщеніе на крышки бетоньерки.* Для этого, на помостъ одной бетоньерки, достаточно держать трехъ-четырехъ человѣкъ—для выгрузки валуновъ, производства общаго смѣщенія, оперированія съ крышкой и подведенія вагончиковъ. Слѣдуетъ, особенно стараться ускорить, по возможности, производство бетона въ этихъ аппаратахъ, чтобы быть въ состояніи извлечь всѣ выгоды изъ этой постоянной по своему ходу манипуляціи.

*Перевозка и выгрузка бетона.* Эта сторона работъ подвержена постояннымъ видоизмѣненіямъ, разъ только монолитъ, подлежащий отливкѣ, расположень въ неправильныхъ массивахъ.

Сообразно съ выборомъ тѣхъ или другихъ комбинацій, стоимость перевозки и выгрузки бетона можетъ измѣняться въ предѣлахъ отъ назначеннай цифры до въ три раза большей; поэтому эта сторона дѣла подлежитъ специальному надзору.

*Разравниваніе и трамбованіе.* Эта операция, при хорошо организо-

ванныхъ работахъ, должна представить извѣстное постоянство, если не считать нѣкоторыхъ деликатныхъ частей сооруженія, напр.; угловъ и т. п., требующихъ дополнительного утрамбовыванія.

При хорошо организованной выгрузкѣ, бетонъ падаетъ непосредственно къ мѣstu его примѣненія; его не приходится болѣе передвигать. Поэтому, если стоимость производства начинаетъ съ извѣстного момента увеличиваться противъ смысла, то можно утверждать, даже не осматривая всего производства, что въ выгрузку бетона вкраилась неправильность, заставляющая рабочихъ часть смысла перепринимать лопатами.

Таковы основанія, которыхъ долженъ придерживаться завѣщающей бетонными работами при выполненіи своихъ обязанностей.

Ознакомленіе съ этими основаніями показываетъ намъ, что бетонные работы ближе поддаются точному учету, чѣмъ земляные, такъ какъ въ послѣднихъ неожиданные случаи чаще и многочисленнѣе; дѣйствительно, при земляныхъ работахъ, приходится считаться съ крѣпостью скалъ, съ обвалами, измѣненіями высоты фронта аттаки, съ дальностью разстоянія, на которое можно выбросить лопатой выкопанную массу и т. д.

**Заочный контроль.** Кромѣ непосредственного надзора, контроль надъ бетонными работами долженъ находиться еще въ рукахъ инженера, мѣстопребываніе котораго зачастую находится вдали отъ работъ. Для этой цѣли служатъ ежедневные рапорты.

**Ежедневные рапорты.** — Значеніе ихъ. Каждый вечеръ непосредственно надзирающій за бетонными работами долженъ составить рапортъ, обозначивъ въ особыхъ графахъ число людей и часовъ работы, а также число приготовленныхъ куб. метровъ бетона. Рапортъ долженъ быть разграфленъ на столько частей, сколько имѣется отдѣленій на заводѣ.

Часы, относящіеся до десятниковъ, лошадей и возчиковъ, должны быть выдѣлены особо. Кромѣ того, рапортъ можетъ содержать въ себѣ разныя данные, касающіяся прибытія материаловъ, различныхъ расходовъ, какъ то: угля, масла, извести, цемента и т. д.

Обратная сторона этого документа оставляется для общихъ замѣчаній.

Рапортъ составляется по такому образцу.

Номер рапорта	Номер рапорта	Номер рапорта	Номер рапорта
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

**Бетонный Заводъ****Число****Время****Бетонирование массива**

ПРИГОТОВЛЕНО КУБ.		Людей.		Лошадей и возчиковъ.		Десятники ковъ.		ПРИМЪЧАНІЯ.
МЕТРОВЪ:	ЧИСЛО.	ЧИСЛО.	ЧАСЫ.	ЧИСЛО.	ЧАСЫ.	ЧИСЛО.	ЧАСЫ.	
ПЕСОКЪ.								
Нагрузка .	.	.	.	.	.	.	.	
Перевозка .	.	.	.	.	.	.	.	
РАСТВОРЪ.								
Заготовка цемента .	.	.	.	.	.	.	.	
Сухое смѣш. и нагруз.	.	.	.	.	.	.	.	
Приготов. и вымѣрка .	.	.	.	.	.	.	.	
ВАЛУНЫ.								
Нагрузка .	.	.	.	.	.	.	.	
Перевозка .	.	.	.	.	.	.	.	
Промывка .	.	.	.	.	.	.	.	
БЕТОНЪ.								
Смѣшен. на крышки .	.	.	.	.	.	.	.	
Перевозка и выгрузка .	.	.	.	.	.	.	.	
Разравнив. и трамбов.	.	.	.	.	.	.	.	
Итого .		.	.	.	.	.	.	
Среднія стоимости часа .		.	.	.	.	.	.	

**Стоимость производства****ПОДЕННАЯ ПЛАТА и РАЗНЫЕ РАСХОДЫ:**

Подростки . . . . .		Масло . . . . .	
Истопники и машинисты .		Жиръ . . . . .	
Цементъ . . . . .		Уголь . . . . .	
Песокъ . . . . .		Пакля . . . . .	
Валуны . . . . .		П. т. д. и т. д. . . . .	

Сообщаемыя свѣдѣнія должны строго отвѣтать дѣйствительности.

Рапортъ отсылается каждый вечеръ въ центральное бюро.

Въ бюро правленія, довѣренный служацій долженъ извлечь изъ рапортовъ цифры и занести ихъ по датамъ въ реестровую книгу, столбцы которой расположены въ обратномъ, чѣмъ въ рапортѣ, порядке; такое расположение облегчаетъ дальнѣйшія сложенія. Составленіе перечня рапорта требуетъ всего нѣсколько минутъ.

По прошествіи извѣстнаго промежутка времени: двухъ недѣль, мѣсяца, или двухъ мѣсяцевъ, въ случаѣ возникновенія какого-либо сомнѣнія, точность рапортовъ проверяется.

Цифры ошибочныя или ложныя не могутъ ускользнуть отъ вниманія; слѣдуетъ только вести проверки ихъ до окончанія работы и при ревизіяхъ работъ слѣдить за состояніемъ веденія отчетныхъ записей, такъ какъ часто случается, что руководители работы, въ силу невнимательнаго отношенія къ дѣлу, вписываютъ рабочихъ, приставленныхъ къ фабрикаціи бетона, въ другія имъ не принадлежащія графы. Дѣйствительно, при большихъ работахъ всегда существуютъ разныя манипуляціи, которыя трудно отнести къ какой-либо опредѣленной категоріи, и точное опредѣленіе размѣровъ которыхъ весьма затруднительно; сюда относятся, напримѣръ, случаи починокъ, прокладки рельсъ, непредвидѣнныхъ работъ, обваловъ и т. д. Этотъ факторъ, искажая результаты, вліяетъ на стоимость производства, придавая ея цифрѣ ложный экономический характеръ.

Внесеніе рапортовъ въ реестровую книгу драгоцѣнно еще и въ другихъ отношеніяхъ: оно заключаетъ въ себѣ всю исторію подряда; оно позволяетъ глубже ознакомиться съ важными задачами выгодности работъ; оно гарантируетъ математически точный контроль не только для производящихся работъ но и для произведенныхъ уже работъ. Благодаря этому, подрядчикъ можетъ дать себѣ ясный отчетъ за каждый день во всемъ, что имѣеться для него интересъ: въ ходѣ работъ, стоимости производства, расходахъ, возможнаго награжденія рабочимъ, ускореніи, которое надо придать работѣ, измѣненіяхъ, которыя слѣдуетъ ввести въ дѣло и т. д.

Эти документы приобрѣтаютъ еще большее значеніе, когда приходится вести параллельно нѣсколько аналогичныхъ работъ: въ подобныхъ случаяхъ достаточно бѣглого взгляда, брошенного въ реестровую книгу, чтобы раскрыть злоупотребленія или ошибки въ организациіи.

Подобная запись рапортовъ, составленныхъ для мастерскихъ — по добычѣ, сортировкѣ, дробленію и перевозкѣ камней, гарантируетъ, путемъ сравненія результатовъ, надежный контроль надъ всѣми службами и всѣми поставками; кроме того, при такой постановкѣ дѣла получается еще то преимущество, что служебный персональ,

часто очень многочисленный и раскинутый на большомъ пространствѣ, занять работой непрерывно.

Наконецъ, слѣдуетъ рекомендовать, для центральныхъ бюро, составленіе діаграммъ, на основаніи получаемыхъ цифръ; такой пріемъ, всегда осуществимый, облегчаетъ проверки.

**Заключеніе.** Анализируя экономическую сторону бетонныхъ работъ, мы приходимъ къ заключенію, что различныя фазы этого производства, вообще говоря, не представляютъ ничего специального: онъ сводится къ манипуляціямъ нагрузки и перевозки, т. е. онъ суть ничто иное, какъ настоящія операциі земляныхъ работъ.

Наконецъ, коэффициенты производительности рабочаго показываютъ, что, при надлежащей организаціи, выполнение бетонныхъ работъ можетъ свестись къ цифрамъ замѣтимой дешевизны, дающимъ поразительную экономію, особенно, если рельефъ почвы удобенъ для этажного расположения всхъ устройствъ.

#### § 4.

### Различные расположенія бетонныхъ заводовъ.

**Этажное расположеніе.** — Алжиръ. Въ 1843, г. Кранцъ устроилъ, при работахъ въ Алжирскомъ портѣ, этажное расположеніе завода, которое заслуживаетъ быть указаннымъ, какъ общий типъ сооруженій такого рода \*).

„Воспользовались съ выгодой тѣмъ обстоятельствомъ, что вертикальный откосъ (эскарпъ) имѣлъ отъ 14 до 17 метровъ высоты и господствовалъ надъ набережной, на которой производилась отливка бетона въ формы. Материалы — камни, песокъ, извѣстъ (исключая пущоланы, которая поднималась краномъ), — все это доставлялось по путямъ, находившимся сверху эскарпа.

„Вотъ рациональные размѣры расположенія этажей:

„Начиная снизу, площадка первого этажа, предназначенаго для принятія уже вполнѣ готоваго бетона, должна быть расположена выше верхняго края вагоновъ, доставляющихъ бетонъ къ формамъ для отливки.

„Прибавляя къ высотѣ этихъ формъ, (1,50м.), толщину полотна дороги, высоту вагоновъ и толщину пола (площадки), найдемъ что высота первого этажа надъ поверхностью почвы должна быть 3,80м.

\*) Кранцъ опубликовалъ большой мемуаръ, посвященный этимъ работамъ; мы беремъ изъ него размѣры, касающіеся устройства этажей и резюмируемъ данные, относящіеся къ общему ходу производства.

„Во второмъ этажѣ принимается вполнѣ готовый растворъ, автоматически падающій въ бетоньерку; сюда же доставляются очищенные и промытые камни, прибавляемые въ соотвѣтственной пропорціи въ бетоньерку. Высота этого этажа должна быть не менѣе 2,25м. надъ первымъ этажемъ.


„Въ третьемъ этажѣ—приготавливается растворъ, сортируются и промываются камни и грусятся въ вагоны; высота его должна равняться высотѣ предыдущаго этажа, т. е. также 2,25м.

„Чтобы нагрузкой аппаратовъ-смѣшивателей не мѣшать рабочимъ, занятымъ приведеніемъ въ дѣйствіе этихъ смѣшивателей, необходимъ также и четвертый этажъ, предназначенный для доставки извести, песку и пущцоланы. Въ этомъ же этажѣ принимались и просеивались камни. Высота его равна 2,50м.

„Итакъ, заводъ имѣлъ четыре этажа, послѣдовательная высоты которыхъ, считая снизу, надъ поверхностью земли были:

I. Нагрузка бетона . . . . .	3,80м.
II. Производство бетона . . . . .	6,05 „
III. Производство раствора . . . . .	8,30 „
IV. Доставка материаловъ . . . . .	10,80 „
V.—представлять изъ себя уровень пути, по которому подвозились материалы (см. фиг. 36, 37 и 38).	

*Общее расположение.* Центральный корпусъ завода вмѣщалъ въ себѣ мастерскія для приготовленія раствора и бетона.



Фиг. 36.

Лѣвое крыло было предназначено для складовъ извести, песку и пущцоланы.


Правое крыло служило для доставки, просеиванія черезъ рѣшета и смачиванія камней.

*Ходъ производства.* Песокъ и гашеная извѣстка (въ порошкѣ), выгруженные изъ телѣгъ, помѣщались на наклонно расположенную и бетонированную площадку *a*, по которой эти материалы, безъ затраты особой силы со стороны рабочихъ, легко спускались до уровня верхняго края вагоновъ IV-го этажа. Помѣщенія для извѣсти и песку имѣли вмѣстимость, достаточную для запаса ихъ на два дня работы (фиг. 36 и 37).

Выгруженные и помѣщенные передъ аппаратами-смѣшивателями, эти материалы подкидывались по очереди и въ равныхъ объемахъ на рѣшетку *g*. Эта послѣдняя была образована изъ желѣзныхъ полосъ, лежащихъ на разстояніи 0,02м. другъ отъ друга и помѣщалась на уровнѣ IV-го пола, какъ разъ противъ смѣшивателя. Нѣдожогъ извѣсти и болѣе крупныя зерна песку задерживались такой рѣшеткой; ихъ откидывали въ сторону въ кучи, чтобы убрать къ концу рабочаго дня.

Подъ рѣшеткой помѣщалась воронка *t*, направлявшая смѣсь въ аппаратъ. Воронка эта должна была оканчиваться на нѣсколько сантиметровъ выше плоскости, въ которой происходило вращеніе рукоятокъ смѣшивателя. Смѣшиватели *m* приводились въ движение рабочими, которые помѣщались на III-мъ полу. Питаніе водой было обезпечено устройствомъ водопровода съ разными отвѣтвленіями трубъ.

Разрѣзъ по АВСД фиг. 36.




Фиг. 37.

Готовый растворъ выпускался изъ нижней части аппарата—смѣшивателя и падаль на наклонный досчатый каналъ *c*, размѣрами въ 3,50м. при основаніи 1,50м. высотой. У нижней части этого канала два подвижные щита *v*, отстоявшиe другъ отъ друга

приблизительно на разстояніи одного метра, образовывали между собой пространство (камеру) въ  $\frac{1}{4}$  куб. метра. Благодаря такому устройству, калибрование раствора легко выполнялось. Въ тот моментъ, когда необходимое количество камней, отвѣчающее одному замѣшиванію, складывалось передъ бетоньеркой, рабочій, завѣдывающій фабрикацію бетона, опускалъ нижній щитъ и поднималъ верхній, давая войти въ промежутокъ между ними желаемому количеству раствора.

Камни, служившіе для приготовленія бетона, выгружались съ верху наружного вала, по наклонной плоскости  $a'$ , на поль IV; послѣдній могъ принять количество камня, затрачиваемаго въ теченіе цѣлаго дня работы. Со стороны моря, этотъ поль оканчивался наклонной плоскостью ( $p$ ), основаніе которой относилось къ высотѣ ея какъ 3 къ 2. Эта плоскость (фиг. 38), занимавшая собой всю высоту между этажами III и IV, состояла изъ деревянной рѣшетки съ перекладинами, отстоявшими другъ отъ друга на разстояніи 0,01м. Перекладины, шириной въ 0,03м., были направлены по линіи наибольшаго ската наклонной плоскости.

*Разрѣзъ по Е F фиг. 36.*



*Фиг. 38.*

Размельченные камни, брошенные на эту рѣшетку, скользили внизъ, причемъ мелкая пыль отсыпалась отъ нихъ черезъ рѣшетку. У нижняго края послѣдней, были прикрѣплены на равныхъ разстояніяхъ шесть ящиковъ  $k$  съ подвижнымъ дномъ и емкостью каждый въ  $\frac{1}{2}$  куб. метра. На камни, попавшиye въ эти ящики, направлялась вода для промывки ихъ.

Вагоны, ходившіе по полу II, останавливались подъ ящиками  $k$  и нагружались автоматически. Затѣмъ, камни, подвезенныe къ бетоньеркамъ  $b$  (призматическими), вываливались на поль. Въ бетоньерку валуны бросали лопатами; въ началѣ этой послѣд-

ней операциі, опускался верхній щитъ и поднимался нижній, отчего растворъ изъ вышеупомянутой камеры спускался внизъ въ бетоньерку, соединяясь и смышиваясь съ забрасываемыми въ бетоньерку валунами.

Наконецъ, по выходѣ изъ бетоньерки, бетонъ принимался на мощенную площадку, помѣщенную на уровне пола I. Рабочие распредѣляли продуктъ по вагонамъ, стоявшимъ подъ этимъ поломъ и бетонъ увозился и выгружался въ формовые ящики.

**Замѣчанія.** При бетонныхъ работахъ, рѣдко располагаютъ такими большими разностями уровней, какъ это случилось въ Алжирѣ; и поэтому, при этажномъ устройствѣ завода, дѣло заключается въ томъ, чтобы умѣть обойти недостатокъ требуемой высоты разными приспособленіями.

Такъ, возвращаясь къ разобранному примѣру, мы видимъ, что, при пользованіи нынѣ примѣняемыми легкими вагончиками, мы имѣли бы возможность уменьшить разстояніе I-го этажа отъ поверхности земли по крайней мѣрѣ на одинъ метръ.

Высота формовыхъ ящиковъ можетъ быть также уменьшена, ибо она введена совсѣмъ случайно и, въ сущности, не имѣть ничего общаго съ производствомъ бетона, въ строгомъ смыслѣ этого слова.

Калибрующій ящикъ между II и III этажами требовалъ, въ Алжирскомъ портѣ, разстоянія въ 2,25м., которое, при примѣненіи такого же приспособленія, но на подвижной оси, могло бы быть уменьшено до 0,60м.

Короче говоря, располагая разностью уровней отъ 5 до 6 метровъ, уже возможно устроить этажное расположение.

Наконецъ, если мы разберемъ Алжирскія работы съ другой точки зрѣнія, то мы замѣтимъ, что упомянутое производство, безуокоризненное для своего времени, нынѣ неизбѣжно должно было бы подвергнуться нѣкоторымъ улучшеніямъ въ экономическомъ отношеніи.

Въ IV этажѣ, нагрузку материаловъ слѣдовало бы устроить автоматическую.


Во II этажѣ, камни слѣдовало бы выгружать прямо на крышу, придѣланную къ верхней части бетоньерки, что сдѣлало бы излишней вторичную нагрузку всей массы камня лопатами.

Нагрузку вагоновъ готовымъ бетономъ можно было бы производить непосредственно изъ бетоньерки, выпуская бетонъ прямо въ подставляемые подъ нее вагоны.

**Другой примѣръ этажного расположения.** Образцомъ сооруженій

этого рода, въ прежнія времена, можетъ служить этажное расположение завода, при постройкѣ моста St. Michel въ Парижѣ.

Не безъинтересно привести возраженія, которыя вызывало бы нынѣ подобное устройство.



Фиг. 39.

На уровнѣ улицы IV (фиг. 39), растворъ приготавлялся механическимъ путемъ въ бочкѣ *a*. Онъ падаль въ *b* на полъ III; тамъ его подбирали для смѣщенія съ камнями, выгруженными въ *c*. Смѣсь, брошенная въ бетоньерку *d*, скользила по желобу *f* въ *g*; затѣмъ, бетонъ грузился въ тачки и доставлялся на мѣсто его примѣненія.

Полъ II служилъ для разныхъ операций, не относящихся къ бетону.

Въ настлѣющее время, при такомъ расположеніи, издержки по производству были бы значительно сокращены.


Растворъ, по выходѣ изъ смѣшивателя, слѣдовало бы направлять прямо въ калибрующей ящикѣ на подвижной оси, чѣмъ была бы устранена необходимость вторичной нагрузки раствора.

Также слѣдовало бы устранить вторичную нагрузку камней, сваливаемыхъ въ *c*.

Нижняя заслонка у бетоньерки позволила бы непосредственно нагружать бетонъ въ вагончики, служащиे для его перевозки.

Словомъ, такимъ путемъ, вдвое можно было бы сократить работу и соответственно этому уменьшить издержки.


**Старинное устройство въ Марсели.** Мы опишемъ, какъ историческую рѣдкость, заводъ, устроенный болѣе сорока лѣтъ тому назадъ въ Марсели, на почвѣ, имѣвшей совершенно горизонтальную поверхность; его оригинальное расположение можетъ, въ не-предвидѣнныхъ случаяхъ, натолкнуть строителя на какія-либо указанія.



Фиг. 40.

Поль, гдѣ, происходила фабрикація, былъ приподнятъ почти на 3м. отъ земли (фиг. 40 и 41).

Разрѣзъ по АВ фиг. 40.



Фиг. 41.

**Песокъ.** Онъ доставлялся по нижнему пути *a*, поднимался вертикально въ *b* на площадкѣ балансира *bm* и выгружался передъ чанами *d*, идя уже по верхнему пути *c*. Пустые вагончики возвращались той же дорогой.

*Известь.* Она подвозилась прямо изъ склада по пути с.

*Балуны.* Они доставлялись по нижнему пути и, поднимались вертикально въ т на второй площадкѣ балансира бт и выгружались передъ прорѣзами, предназначенными для свалки бетона, идя верхнимъ путемъ н.


Пустые вагоны не могли уже возвращаться по прежней дорогѣ, такъ какъ пути л и н несли службу и по доставкѣ раствора. Пустые вагоны поэтому спускались на простомъ баланстирѣ з и отводились по вѣтии и.

*Растворъ.* Вагоны съ растворомъ, стоящіе на нижнемъ разъѣздѣ рс, послѣ подъема камней, поднимались на верхъ, и подводились къ чанамъ д, гдѣ ихъ содержимое опрокидывалось на груды камней, послѣ чего вагоны спускались балансиромъ з на прежний разъездѣ рс.


Впослѣдствіи ручное производство бетона было оставлено; камни и растворъ стали помѣщать въ цилиндры—манипуляторы, ходившіе на колесахъ по нижнимъ путямъ у, проложеннымъ вплоть до формовыхъ ящиковъ, гдѣ совершилась отливка бетона.

Всѣ манипуляціи были такъ хорошо урегулированы, что работа шла безъ загроможденій отъ скопленія материаловъ и безъ остановокъ; заводъ давалъ отъ 90 до 100 куб. метр. готоваго бетона въ 10 часовъ.

Въ настоящее время, при легкомъ подвижномъ составѣ, можно было бы измѣнить расположение завода этого типа, пользованіе которымъ ограничено извѣстными рамками.



Фиг. 42.



Фиг. 43.

*Замѣчаніе.* Мы считаемъ полезнымъ напомнить здѣсь о системѣ балансирной и системѣ римской,—старыхъ приспособленіяхъ, которыхъ, однако, способны оказать значительные услуги, когда дѣло идетъ о томъ, чтобы переходить внезапныя разницы уровней, не превышающихъ, впрочемъ, 3,50—4,00м.

*Балансирная система* (фиг. 42) примѣняется для одновременного обслуживания двухъ путей. Она заключается въ примѣнении двухъ квадратныхъ платформъ, висящихъ на желѣзныхъ прутьяхъ, прикрепленныхъ нижними концами къ угламъ этихъ платформъ, а сверху къ деревянному балансиру, поддерживаемому деревянной же стойкой. Моменты этихъ вѣсовъ не равны между собой, и потому въ состояніи покоя онъ перетягиваются на одну сторону. Маленькая паровая машина приводитъ балансиру въ движение. Ходъ поршня урегулированъ такъ, чтобы каждая платформа поочередно могла достичь желаемаго уровня; эти платформы несутъ на себѣ отрѣзки рельсовъ, на которыхъ стоятъ вагоны.


*Римская система* (фиг. 43), по конструкціи сходна съ описанной; только она можетъ обслуживать одинъ путь, такъ какъ въ ней только одна платформа. Противовѣсь въ этой системѣ замѣнены ручнымъ воротомъ, прочно прикрепленнымъ къ полу.

*Замѣчанія.* Расположеніе мѣстности, величина помѣщений для складовъ, различіе уровней, и т. д. даютъ возможность примѣнить различнаго рода комбинацій.

Такъ, можно осуществить этажное устройство, подымая всѣ материалы помоюю маленькихъ наклонныхъ плоскостей. Можетъ даже случиться, что растворъ, приготовленный въ нижнемъ этажѣ, будетъ поднять также, какъ и валуны, до уровня верхняго края бетоньерки.

Было бы излишнимъ останавливаться долѣе на описаніи бетонныхъ заводовъ. Читатель пойметъ, что всѣ эти работы, если вникнуть хорошенько въ ходъ каждой изъ нихъ, аналогичны между собой и что цѣль, которую надо преслѣдовывать, состоить въ наивозможнѣйшемъ сокращеніи всѣхъ манипуляцій.

Словомъ, производство можетъ обратиться вполнѣ въ механическое, исключая операций нагрузки песку и камней. Однако, какъ мы видѣли, въ Англіи сумѣли добиться экономіи въ манипуляціяхъ и въ этомъ отношеніи, выполняя нагрузку и смыщеніе составныхъ частей въ надлежащей пропорціи упомянутыхъ материаловъ посредствомъ элеваторовъ.



— 176 —

## ГЛАВА VIII.

### Формы для отливки бетона.

**Общія замѣчанія.** Такъ какъ въ этой книгѣ разсматривается главнымъ образомъ примѣненіе бетона къ общественнымъ работамъ, то мы будемъ разбирать вопросъ о формахъ для отливки его съ точки зрѣнія сооруженія большихъ массивовъ; мы не будемъ останавливаться на описаніи мелкихъ специальныхъ приспособленій, привилегіи на которыя постоянно заявляются промышленниками, и которыя въ области гражданскихъ сооруженій, вмѣстѣ съ лѣпными украшеніями, составляютъ обычныя примѣненія, очень часто видоизмѣняющіяся.

Тѣмъ не менѣе, свѣдѣнія помѣщенные въ этой главѣ, позволять читателю понять идею всѣхъ подобныхъ устройствъ и облегчать ему разрѣшеніе вопросовъ этого рода для всевозможныхъ случаевъ практики.

Въ моментъ примѣненія въ дѣло, бетонъ обладаетъ извѣстной долей пластичности, дающей возможность придавать массивамъ самые сложные профиля; для этой цѣли, бетонъ помѣщается въ соотвѣтствующія этимъ профилямъ *формы*.

Эти формы сдерживаютъ тѣстообразный бетонъ до тѣхъ поръ, пока онъ не затвердѣеть т. е. массивъ не будетъ въ состояніи держаться прочно самъ безъ вѣнчаной опоры. Смотря по содержанию въ бетонѣ цемента, по количеству воды для его приготовленія, по состоянію атмосферы и т. д., разборка формъ производится болѣе или менѣе поздно. Лѣтомъ, напр., масса затвердѣваетъ быстрѣе, чѣмъ зимой и это относится также къ монолиту, приготовленному изъ раствора густой консистенціи.

Вообще, разборка формъ производится спустя 4—10 дней послѣ отливки; при лѣпныхъ украшеніяхъ этотъ срокъ спускается до 24 часовъ.

Ученіе о формахъ, будучи чисто дѣломъ практики, не допускаетъ никакихъ формулъ; однако, эта отрасль, руководясь исключительно примѣрами практики, подчиняется извѣстнымъ установленнымъ принципамъ.

*Условія, которыми должны удовлетворять формы.* Формы для отливки бетона должны удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:

1) Для выполнения ихъ слѣдуетъ выбирать материалы, дешево стоящіе и отвѣщающіе своему назначению.

2) Онъ должны легко складываться и легко сниматься: эти операции должны быть таковы, чтобы ихъ могли выполнять рабочіе.

3) Онъ должны обладать прочной конструкціей и быть въ состояніи сопротивляться собственному вѣсу бетона и силамъ, въ немъ проявляющимся при трамбованіи.

4) Ихъ установка должна быть такой, чтобы возможность скрѣпленій для каждого случая достигаласьочно и быстро,

5) Поверхности ихъ, соприкасающіяся съ возводимымъ сооруженіемъ, должны быть сбивны; онъ должны отчетливо и правильно воспроизводить облицовку сооруженія.

**Употребляемые материалы.** Въ работахъ не особой важности, бетонъ отливаютъ иногда въ формы, сдѣланныя изъ кирпичей, связанныхъ очень тощимъ растворомъ. По окончаніи схватыванія и затвердѣванія бетона, такую форму ломаютъ.

Въ Choindez, въ 1881 году, былъ построенъ мостъ, съ пролетомъ въ 12м., изъ бетона на шлаковомъ цементѣ. Вместо деревянной формы, было воздвигнуто по обѣ стороны арки по очень тонкой стѣнкѣ изъ шлаковыхъ кирпичей; внутри, образованной такимъ путемъ формы, была залита и утрамбована бетонная масса, образовавшая съ наружными стѣнками одинъ цѣлый монолитъ.

Эта система часто примѣняется въ Германіи, при постройкѣ бетонныхъ мостовъ.

Вообще же для формъ примѣняется почти всегда дерево. Оно употребляется въ видѣ толстыхъ досокъ или досчатыхъ щитовъ и т. д., соединяющихся другъ съ другомъ въстыкъ и ограждающихъ собой поверхности массивовъ; снаружи, образованные такимъ образомъ, стѣнки изъ досокъ поддерживаются въ надлежащемъ положеніи помощью стоекъ или подкосовъ.

Листовое желѣзо, при незначительной толщинѣ (отъ 2 до 3 миллиметр.), также служить для этой цѣли; однако, на практикѣ дерево обыкновенно предпочитается.

Чтобы по достоинству оцѣнить преимущества, доставляемыя примѣненіемъ дерева, стоитъ обратиться къ разсмотрѣнію большихъ работъ, гдѣ эти операции ведутся съ лихорадочной быстротой и притомъ постоянно подвергаются стѣсненіямъ, причиняемымъ имъ земляными работами, бетонированіемъ и т. д.

**Преимущества употребленія дерева.** Стоимость дерева значительно ниже стоимости листового желѣза. Кроме того, дерево такой материалъ, который легко имѣть повсюду, чего нельзя сказать о металлахъ.

Дерево допускает выдѣлку формы любого профиля, тогда какъ металл можно придавать только определенные профили.

Въ деревянныхъ формахъ, для взаимнаго скрѣпленія частей ихъ другъ съ другомъ, достаточно только нѣсколькихъ гвоздей, тогда какъ соединеніе металлическихъ листовъ требуетъ употребленія болтовъ, гаекъ, шпонокъ, и т. д.: эта мелочь постоянно ржавѣеть, ломается и затеривается.

Дерево почти не подвержено деформаціямъ; оно противопоставляетъ удару значительную эластичность, что является крайне важнымъ элементомъ при разборкѣ формъ, когда дереву приходится падать на землю съ большой высоты: листовое желѣзо, при такихъ условіяхъ, согнулось бы, покривилось или лопнуло.

Обращеніе съ деревомъ менѣе опасно для рабочаго; при спѣши-  
ной работе, желѣзо представляетъ опасность, благодаря своимъ острымъ угламъ и рѣжущимъ краямъ.

Разорванный металлический листъ уже не можетъ служить, тогда какъ, если конецъ деревянного куска имѣть дефектъ, то его просто можно отрѣзать прочь.

Дерево, по своей природѣ, вообще болѣе способно удовлетворять всѣмъ неожиданнымъ нуждамъ мастерской: такъ, если, напримѣръ, надо врѣзать въ бетонъ забытое гнѣздо, то въ деревянной формѣ сейчасъ же легко прорѣзать для этой цѣли надлежащее отверстіе, тогда какъ, при металлической формѣ, придется разобрать въ этомъ случаѣ, всю систему листовъ.

Для металлической формы, надо имѣть листы съ размѣрами, разсчитанными заранѣе; соединеніе ихъ затрачивается со стороны рабочихъ много времени и изворотливости, тогда какъ дерево годится въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ оно случайно имѣется; если попадается кусокъ слишкомъ длинный, то на мѣстѣ же достаточно нѣсколькихъ взмаховъ пилы, чтобы придать ему желающую длину.

Дубъ можетъ служить для обшивки, для подкосовъ, стоекъ и т. д. тогда какъ листовое желѣзо можетъ выполнять лишь одно свое назначеніе.

Металль окисляется; этого явленія не надо упускать изъ виду на тѣхъ работахъ, гдѣ металлические листы, на открытомъ воздухѣ, служить нѣсколько разъ для однѣхъ и тѣхъ же цѣлей.

Дерево поглощаетъ гораздо быстрѣе влажность или избытокъ воды въ бетонѣ; слѣдовательно, разборку формы можно производить раньше.

**Формы въ фортификаціонныхъ работахъ.** Фортификаціонные работы даютъ богатое поле для изученія и достойны того, чтобы подробнѣе остановиться на нихъ, такъ какъ массивы ихъ, идущіе

по всевозможнымъ направлениямъ, вызываютъ примѣненіе разнообразныхъ формъ, представляя различные случаи, какіе только, вообще, приходится въ практикѣ встрѣчать.

Въ Маскескихъ фортахъ, формы были устроены изъ еловаго дерева. Толстыя доски, толщиной въ 0,08м., длиной отъ 3,00м. до 5,66м. и шириной отъ 0,11м. до 0,23м., служили для обшивки. Брусья, обтесанные на 4 канта, изъ того-же дерева, служили стойками: брусья, впрочемъ, часто замѣнялись накатникомъ, съ диаметромъ отъ 0,10м. до 0,15м. Для опалубки кружаль подъ сводами служилъ рѣшетникъ, размѣрами 0,07м.×0,08м.


Съ цѣлью пользованія материалами съ наибольшей экономіей, имъ давали по возможности болѣе частое обращеніе въ дѣлѣ, подвергая формовкѣ за разъ лишь небольшую часть массивовъ.

На 1,8 куб. метръ бетона, приходилось дѣлать около 1 кв. метра обшивки.

**Фундаменты.** Въ твердомъ грунтѣ, бока котловановъ служили въ тоже время и формой для отливки въ нихъ бетона.

Въ мягкомъ грунтѣ, для фундаментовъ устраивали формы, аналогичныя тому, какія устраиваются для стѣнъ.


**Прямая опорная стѣна; нижняя часть.—Типичная форма.** (фиг. 44). На самой почвѣ или на бетонной постели, служащей основаниемъ стѣны, лежни *a* несли на себѣ два ряда горизонтальныхъ толстыхъ



Фиг. 44.


досокъ *b* (обшивку), прикрѣпленныхъ гвоздями къ вертикальнымъ стойкамъ *c*, отстоявшимъ другъ отъ друга приблизительно на 2,50м. (разстоянія считались отъ оси одной стойки до оси другой) и нижними концами опиравшимся также на лежни *a*. У нижнего конца каждой стойки, горизонтальная поперечина *d*, перпендикулярная

къ лицевой сторонѣ стѣны, упирались однимъ концомъ въ стойки, другимъ—въ колья  $p$ , вбитые въ землю; верхніе концы стоекъ подширялись подкосами  $e$  при посредствѣ клиньевъ. Неизмѣнность разстоянія между двумя стѣнками формы сохранялась помощью траперсовъ  $m$ ; ихъ передвигали по мѣрѣ того, какъ стѣна росла вверхъ.



Фиг. 45.

**Болѣе простая форма.** (Фиг. 45). Въ нѣкоторыхъ фортахъ, толстыя доски въ 0,08м. распиливались на двое. Обшивка тогда имѣла толщину лишь въ 0,04м. Брусья для стоекъ были замѣнены круглыми жердями, отстоявшими, считая отъ оси одной до оси другой, на разстояніи 1,40м. другъ отъ друга. Такъ какъ всѣ стѣны имѣли



Фиг. 46.


выступы, то лежни  $a$  и поперечины  $d$  были устранины. Подкосы  $e$  упирались нижнимъ концомъ въ небольшой отрѣзокъ доски  $k$ , вбитой въ землю; верхнимъ же концомъ они приколачивались къ стойкамъ, помощью одного или двухъ гвоздей.

Это экономичное устройство дало превосходные результаты.

*Способъ установки.* Вотъ, нѣкоторая техническія подробности, касающіяся установки описанной формы, которая показываютъ, что она можетъ быть выполнена простыми рабочими подъ руководствомъ плотника.

Когда на мѣсто работы свезенъ запасъ дерева, плотникъ укрѣпляетъ на мѣстѣ угла *a* стойку, предварительно приводя ее въ строго вертикальное положеніе помошью двухъ маленькихъ подкосовъ *l* (фиг. 46), слегка прибиваемыхъ къ стойкѣ; тоже дѣлается и на мѣстѣ угла *b*; затѣмъ онъ соединяетъ обѣ стойки нижней доской *p* соответствующей длины. На ней плотникъ намѣтаетъ разстоянія для другихъ стоекъ, которая, вмѣстѣ съ первыми двумя, укрѣпляются слегка къ этой доскѣ; затѣмъ плотникъ повѣряетъ правильность установки двухъ угловыхъ стоекъ, которая онъ затѣмъ укрѣпляетъ намертво.

Верхнія доски кладутся и приколачиваются уже самими рабочими; когда стѣнка готова, рабочіе подпираютъ ее подкосами (фиг. 47). Каждый рабочій упираеть взятый имъ подкосъ верхнимъ концомъ къ стойкѣ, укрѣпивъ предварительно другой конецъ въ землю въ точкахъ *S*. Послѣ этого, каждый напираеть на свой подкосъ, какъ на рычагъ, стараясь выпрявить соответствующую ему часть стѣнки. Когда стѣнка такимъ образомъ придано желаемое положеніе, подкосы приколачиваются къ стойкамъ окончательно, а нижній конецъ каждой стойки укрѣпляется для прочности маленькимъ добавочнымъ подкосикомъ.




Фиг. 47.

Установивши первыя двѣ стѣнки формы, дальнѣйшее продолженіе ея для стѣны, съ параллельными боками, подвигалось очень быстро, ибо первые щиты уже указывали направленіе; оставалось лишь повѣрять неизмѣнность ширины формы помошью реекъ съ дѣленіями.

*Стѣны другихъ типовъ.* Тотъ же способъ обшивки досками

примѣнялся также и при отливкѣ стѣнъ другихъ типовъ (см. фиг. 48 и 49).


*Высота формъ.* Для опорныхъ стѣнъ, формы устраивались лишь на 2м. высоты, т. е. до начала сводовъ. Тоже самое примѣнялось и для стѣнъ подпорныхъ, имѣвшихъ высоту отъ 5,00м. до 6,00м.



Фиг. 48.

Изображение фиг. 48 можно видеть на фиг. 49, где изображено еще поперечное сечение, соответствующее изображению фиг. 48.

Иногда формы для этихъ стѣнъ устраивались сразу на всю ихъ высоту, чѣмъ, конечно, сокращался трудъ по устройству ихъ. Эта пріемъ ничего не измѣнялъ, только рабочимъ приходилось пользоваться подмостками для наколачиванія верхнихъ досокъ. Подмостки дѣлались очень просто: нѣсколько подкосовъ, приколо-



Фиг. 49.

ченныхъ гвоздями къ выступающимъ частямъ внутреннихъ стѣнокъ формы, поддерживали собой поперечины. На эти послѣднія клади нѣсколько толстыхъ досокъ, образующихъ такимъ образомъ помостъ.

При толщинѣ стѣнъ отъ 1,50м. до 2,50м., была возможность

устраиватъ форму сразу для всей высоты стѣны, но эта система являлась непримѣнимой для массивовъ меньшей толщины, ибо въ послѣднемъ случаѣ рабочие не могли свободно двигаться внутри формы, при разравниваніи и трамбованіи слоевъ заливаемаго бетона.

*Опорная стѣна.* — *Верхняя часть.* (фиг. 49). По снятіи нижней формы, слѣдующая за ней верхняя налагалась по тѣмъ же правиламъ. Круглые бревна поддерживали всю систему въ отвѣсномъ положеніи, подпертую кромѣ того болѣе длинными, чѣмъ раньше подкосами.

Часто лежень, закладываемый въ основаніе системы, вовсе отсутствовалъ; въ такомъ случаѣ, стойки или круглые бревна шли отъ основанія стѣны вплоть до верхняго края ея. Слишкомъ короткія стойки наставлялись помошью подкладинъ размѣромъ въ 0,07м.×0,08м., приколачиваемыхъ къ ихъ оконечности.

*Укрепление системы.* — *Боковое давленіе бетона.* Кромѣ простоты устройства, вышеописанныя формы обладали еще и тѣмъ драгоцѣннымъ качествомъ, что давали возможность надзирающему за работой укрѣпить ихъ немедленно, когда это было необходимо.

При устройствѣ формы, слѣдуетъ обращать вниманіе на почву, въ которую вбиваются подкосы. Въ случаѣ, если послѣдніе вбиты въ насыпанный слой земли или недостаточно твердую почву, осторожность требуетъ дать нижнему концу подкоса болѣе широкій базисъ для опоры, закладывая съ этой цѣлью между нимъ и почвой лежень.

Производить добавочное укрѣпленіе формъ приходилось очень рѣдко, такъ какъ слѣдуетъ замѣтить, что бетонъ на цементѣ оказываетъ лишь очень незначительная боковая давленія, въ виду его быстраго схватыванія: наклоненіе его откоса при обваливаніи почти совпадаетъ съ вертикалью.

*Стыки.* Выстругивать доски для формъ нѣть надобности; достаточно чтобы онѣ соединялись въ стыкъ и чтобы болѣе гладкая сторона ихъ была обращена къ отливаемому массиву.

Слишкомъ широкіе стыки между досками замазываются глиной или штукатуркой, веществами, которые по разборкѣ формы необходимо тщательно удалить съ постройки. Дѣйствительно, если хоть слѣды этихъ веществъ останутся на стѣнѣ, то сцепленіе ея съ налагаемой впослѣдствіи на стѣну штукатуркой будетъ нарушенa; этотъ недостатокъ, хотя и нѣсколько поздно, однако легко обнаружить: при постукиваніи по такимъ мѣстамъ стѣны, штукатурка издаетъ *пустой звукъ*.

*Щиты.* Чтобы ускорить наложеніе формъ и не приколачивать ихъ досокъ одну за одной, было испробовано примѣненіе щитовъ, связываемыхъ заранѣе изъ нѣсколькихъ досокъ, толщиною въ 0,04м.

Эти щиты были громоздки, тяжелы, неудобны для обращения и причиняли затруднения при перевозке ихъ.

*Окна, двери, гнѣзда.* Положенія дверей, оконъ и всякаго рода углубленій, при отливкѣ стѣнъ, намѣчались заранѣе. Такъ, тесовые камни, дерево, желѣзо и т. п. материалы, которые въ качествѣ стоекъ, перекладинъ, рамъ и т. д. должны были оставаться въ бетонѣ, закрѣплялись въ пред назначенныхъ для нихъ положеніяхъ еще до литья монолита. Обратимъ вниманіе на то, что, что всѣ эти части, предназначенные оставаться въ сооруженіи, часто снабжались лапами или выступами, заходившими въ массу бетона, что обеспечивало ихъ надежное скрѣпленіе съ нимъ.

Чтобы устроить пролетъ для дверей, ставили доски вертикально, или устраивали особья формы, приготовленныя заранѣе и укрѣпленныя съ внутренней стороны. Разборка этихъ внутреннихъ частей была нетрудна, такъ какъ подобная система держалась на клиньяхъ, которые достаточно было выбить послѣ затвердѣванія бетона.

Крючки для дверей вкрѣплялись, обыкновенно, въ тесовые камни (въ формѣ кубовъ), помѣщаемые на свое мѣсто въ моментъ, когда уровень наливаемаго бетона достигалъ пред назначенной высоты. Гнѣзда въ этихъ камняхъ, для заливки расплавленнымъ металломъ по вставленіи туда крючевъ, продалбливались не раньше возведенія всего массива; эта предосторожность позволяла исправить неточности въ положеніи этихъ камней.


Точно также, подоконный приступокъ устраивали не раньше, чѣмъ бетонъ, наливаемый въ форму, достигалъ назначеннаго уровня; форма, для устройства оконныхъ отверстій, похожая на формы для дверныхъ отверстій, была независима отъ общей формы для стѣнъ.

По мѣрѣ того, какъ возводимый массивъ росъ въ вышину, въ бетонѣ оставлялись соответствующія отверстія для балокъ, навѣсныхъ крючевъ и т. д.; въ случаѣ, если послѣдніе материалы находились уже на мѣстѣ работы, ихъ теперь же вводили въ постройку, такъ какъ неудобно и дорого стоитъ пробивать впослѣдствіи необходимыя для того отверстія въ монолитѣ.

*Кривыя стѣны.* Дуга или горизонтальное лекало, имѣвшее кривизну проектируемаго массива, вырѣзалось изъ толстыхъ досокъ, скрѣпленныхъ другъ съ другомъ.

Эта дуга клалась у подножія возводимой стѣны, отступая отъ фасада стѣны на 0,04м. (толщина обшивки), и направляла собой обшивку формы, перпендикулярную къ ней. Обшивка эта прибивалась къ дугѣ гвоздями, нижними концами образующихъ ее досокъ; верхніе же концы обшивки несли на себѣ подобное же лекало. Вся система снабжалась подкосами, по обычному способу.

Можно было бы при устройствѣ такой формы сообщать доскѣ ея соотвѣтственную кривизну. Однако, это составило бы безполезный расходъ, такъ какъ доски, шириной въ 0,15м., образовывали собой, при радиусѣ кривизны основанія стѣны въ 5м., ломаную, не удалявшуюся отъ кривой основанія далѣе чѣмъ на поль-миллиметра. (Стрѣлка дуги, для всѣхъ случаевъ, легкѣ вычис-ляется по приближенной формулѣ:  $\frac{a^2}{2R}$ ).



Фиг. 50.

При уменьшении радиуса кривизны ниже 2м., къ лекаламъ прибивалась сплошная обрѣшетка; такимъ образомъ, вся форма для литья составляла одно цѣлое. Эта система служила для завершенія верхняго края стѣнъ карнизомъ въ формѣ полукруга, діаметромъ въ 0,30м. (фиг. 49).

Наконецъ, отливка верхнихъ частей кривыхъ стѣнъ достига-лась путемъ переноса первоначальной формы вверхъ, причемъ ее подпирали вертикальными стойками.

Кривыя формы могутъ быть безразлично вогнутыми или выпуклыми.

*Кружала.* Въ Масскихъ фортахъ, фермы кружаль изъ подъ сводовъ, срубленный изъ двухъ рядовъ досокъ, толщиной въ 0,08м., скрѣпленныхъ болтами, отстояли, считая отъ оси одной до оси другой, на 2,00м.; опалубки кружаль надъ сводами имѣли толщину въ 0,08м.


Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, фермы, отстоящія на 1,40м., слу-жили для полученія сводовъ, имѣя лишь 0,04м. въ толщинѣ опа-лубки; на такихъ фермахъ бетонировали арки, съ пролетомъ въ 5,50м. и толщиной въ замкѣ 1,00м.

Для бетонированія маленькихъ сводовъ, съ пролетами отъ 1,00м. до 2,00м., употреблялся родъ барабановъ, представлявшихъ связанный систему съ обрѣшеткой.

*Установка кружалъ.* — *Пересѣченіе сводовъ.* По возведеніи опорныхъ стѣнъ, установка кружалъ производилась тѣмъ же способомъ, какъ это дѣлается въ обыкновенныхъ работахъ, т. е. при помощи подкладинъ, связанныхъ клиньями и стоечъ, опирающихся на нижнія подкладины, лежащія на землѣ.

Иногда, кружала устанавливались одновременно съ формами опорныхъ стѣнъ, но обѣ системы все-таки были независимы другъ отъ друга, изъ предосторожности, чтобы движение одной системы не вызывало перемѣщеній въ другой и чтобы можно было исправить погрѣшности установки обѣихъ системъ.

Здѣсь будетъ умѣстно привести установку (фиг. 51), которая должна быть запрещаема: фермы кружалъ свода поддерживаются стойками, входящими въ систему опорныхъ стѣнъ: это сочетаніе опасно во всѣхъ отношеніяхъ.



Фиг. 51. Га атаковано вънно спикомъ стоякъ

Въ галлереяхъ, съ сильной горизонтальной кривизной, установка кружалъ не представляла никакого затрудненія. Фермы были болѣе сближены между собою, въ виду меньшей толщины опалубки кружалъ, и направление ихъ было нормально къ направлению галлерей.

Въ наклонно идущихъ галлереяхъ, фермы устанавливались нормально къ линіи ската; рядъ такихъ фермъ укрѣплялся помощью системы раскосовъ.

Пересѣченіе наклонно идущей галлереи съ горизонтальной достигалось простымъ продолженіемъ опалубки наклоннаго свода до встрѣчи ея съ опалубкой горизонтальной галлереи.

Въ горизонтальной плоскости, такимъ же способомъ осуществлялось пересѣченіе галлерей съ различными пролетами.

Во всѣхъ случаяхъ, кружала обѣихъ галлерей устанавливались такъ, какъ бы они были совсѣмъ не зависимы другъ отъ друга, послѣ чего опалубку свода съ меньшимъ пролетомъ продолжали до встрѣчи съ опалубкой свода съ болѣшимъ пролетомъ.

Наконецъ, желая получить очень отчетливо выплавленную внутреннюю поверхность сводовъ, на опалубку, передъ операцией бетонирования, накладывали тонкій слой раствора.

*Бойницы, амбразуры и т. д.* Для образования самыхъ малыхъ и неправильной формы отверстий, приготавливали формочки изъ дерева незначительной толщины; ихъ помѣщали въ формы для стѣнъ, въ надлежащій моментъ. Вынутіе этихъ формочекъ при разборкѣ послѣднихъ не представляло затрудненій, такъ какъ они составлялись изъ нѣсколькихъ частей.

*Замѣчаніе.* Мы здѣсь изложили всѣ главныя системы, какія были примѣнены при работахъ въ Масскихъ фортахъ.

Онѣ требовали большой правильности при установкѣ кружаль и установкѣ формъ для стѣнъ. Что же касалось до приемовъ укрѣпленія формъ, то они измѣнялись сообразно съ тѣмъ, какой длиной лѣса располагали въ данный моментъ, каково было очертаніе массивовъ, имѣлись ли откосы рвовъ и т. д.

Въ бетонныхъ массивахъ, часто оставляли пустоты, прибивая внутри формъ деревянные болванки, для образования требуемыхъ пустотъ.

Итакъ, легко, какъ это видно изъ предыдущаго, съ помощью дерева получать самые оригинальные профиля; очень деликатные рельефы, служащіе украшеніемъ, отливаются впослѣдствіи.

*Основанія для определенія стоимости формъ..* Общая стоимость примѣненія формъ уменьшается въ зависимости отъ того, какъ часто можно снова вводить въ дѣло дерево, пошедшее на устройство первоначальной формы.

Что касается всѣхъ манипуляцій по устройству формъ, какъ то: разборки ихъ, укрѣпленія, снятія кружаль и т. д. то слѣдуетъ признать за норму, что подъ хорошимъ руководствомъ каждый рабочій моментъ сдѣлать отъ 4,00 до 5,00 кв. метровъ обшивки, въ теченіе десяти часовъ работы.

Это и есть средній коэффиціентъ, относящейся къ совокупности работъ по отливкѣ опорныхъ стѣнъ, сводовъ и всѣхъ ихъ деталей.

*Другія работы. — Туннели.* Установка кружаль производится обычнымъ манеромъ. Рабочіе помѣщаются по сторонамъ постройки, вдоль продольной оси туннеля; они размѣщаютъ опалубку по мѣрѣ того, какъ бетонированіе подвигается впередъ. Набивка въ замкѣ свода производится помошью небольшихъ обыкновенныхъ лекалъ.

Обшивка толстыми досками опорныхъ стѣнъ подвигается вверхъ одновременно съ тѣмъ, какъ возвышается въ формѣ уро-

вень наливаемаго бетона; однако, стойки и подпорки ставятся уже по заливкѣ первого слоя бетона.

*Сточныя трубы.* Этого рода работы не представляютъ никакихъ особенностей; для бетонированія, также служать обыкновенная кружала и цилиндрическія кружала со сплошной обрѣшеткой.

Устраиваютъ также маленькия фермы на шарнирахъ, которыя могутъ складываться. Въ другихъ случаяхъ, употребляются внутреннія фермы изъ листового желѣза, длиной отъ 1,50 до 2,00 метр., съ поперечнымъ сѣченіемъ въ видѣ овала, открытаго снизу и двѣ стѣнки котораго удерживаются, на подлежащемъ расстояніи, распорками.

*Галлерей.* Бетонированіе ихъ производится также, какъ и туннелей.

Риттеръ въ своемъ „*Projet d'alimentation de Paris par les lacs de la Suisse*“ предложилъ способъ для быстраго прорытія и выполненія монолитной одежды галлереи.

На рамахъ, которыя можно собирать и разбирать по желанію, скользяще доски вѣшней обшивки, которыя землекопъ можетъ продвигать впередь одну за одной по мѣрѣ того, какъ продолжается выемка земли. Внутри этихъ рамъ, система аналогичныхъ досокъ образуетъ съ вѣшней обшивкой пространство, которое надлежитъ заполнить бетономъ. За землекопами двигаются каменщики; одинъ и тотъ же лѣсъ идетъ для дальнѣйшаго примѣненія въ дѣло. Описанная работа представляетъ иначе, какъ варіантъ работъ по проложенію штолни.

*Дома.* Въ Англіи, на различные типы формъ, примѣняющихся для сооруженія домовъ, были взяты привелегіи; однако, опытомъ были дознаны ошибки въ основныхъ принципахъ этихъ привелегій и въ настоящее время изобрѣтенія эти почти совершенно оставлены.

Наибольшее къ себѣ довѣріе сохранила система: „*revolving and self fastening apparatus*“.

Мы дадимъ въ общихъ чертахъ описание этого устройства (фиг. 52).


На всѣхъ углахъ постройки, какъ внутреннихъ, такъ и наружныхъ, устанавливаются толстые направляющіе столбы съ промежуточными между ними стойками, если длина стѣны превышаетъ длину щитовъ обшивки. Стойки—плоскія; направляющіе же столбы иногда имѣютъ форму двуграннаго угла, который, благодаря шарнирамъ, можетъ быть раскрыть по желанію болѣе или менѣе. Въ отверстія, пробиваемыя на желаемой высотѣ, пропускаются болты, которые, пронизывая всю толщу стѣны, соединяютъ столбы между собою.

Щиты обшивки устраиваются изъ дерева; они подвѣшиваются къ стойкамъ, имѣя вращеніе вокругъ горизонтальной оси.

Когда первый, горизонтально расположенный рядъ щитовъ, кругомъ установленъ на надлежащемъ мѣстѣ, бетонъ заливаютъ во всю вышину простѣнка, но оперируя только на половинѣ массива: это дѣлается для того, чтобы не было перерыва въ работѣ, которая продолжается затѣмъ въ другой части.

По прошествіи сутокъ послѣ отливки, бетонъ настолько затвердѣваетъ, что приступаютъ къ продолженію работы.

Для этого щиты первого ряда подымаются, описывая поль оборота вокругъ верхнихъ цапфъ; благодаря такому устройству, обѣ стороны каждого щита поперемѣнно соприкасаются съ заливаемымъ бетономъ.



Фиг. 52.

Съ цѣлью избѣжать прилипанія бетона къ дереву щитовъ, послѣдніе смазываются мыломъ.

Отверстія, двери, окна и т. д. устраиваются помошью небольшихъ лекалъ.

Рабочіе помѣщаются на подмосткахъ, поддерживаемыхъ особыми кронштейнами, выступы которыхъ входятъ съ отверстія, проѣланнаго въ столбахъ формы.

Трубы дымовая и вентиляціонная устраиваются помошью сердечниковъ, схожихъ съ тѣми, которые мы опишемъ ниже и которые примѣняются при устройствѣ электрическихъ канализаций; вставляя сильный винтъ въ такой сердечникъ, можно, смотря по надобности, измѣнить диаметръ канала.

Описанная форма, для отливки домовыхъ стѣнъ, исключаетъ

всякую возможность смѣщенія отдельныхъ ея частей; кромѣ того, обращеніе съ ней весьма просто, и воздвигается она очень скоро.

Замѣтимъ также, что для успѣшной отливки сооруженія изъ бетона вовсе не необходимо прибѣгать къ пользованію специально установленными формами. Каждый можетъ придумать комбинацію, болѣе или менѣе отклоняющуюся отъ упомянутыхъ системъ, причемъ составленіе такихъ комбинацій можно облегчить, хотя бы познакомившись съ наиболѣе замѣчательными сооруженіями изъ глины, которыя выполняются на югѣ Франціи столь экономично.

Мы дадимъ здѣсь еще нѣкоторыя указанія относительно формъ, заимствованныя изъ „Annales de la Construction“ за апрѣль 1891 г.; ниже помѣщенные замѣтки касаются устройства формъ, примѣненныхъ въ Симѣ, при постройкѣ двухъ дворцовъ, о которыхъ мы уже упоминали выше.

Эти формы не заключаютъ въ себѣ ничего особенного; но онѣ принадлежать къ типу, наиболѣе практикуемому.

Стѣны отливались между двумя щитами, послѣдовательно смѣщаемыми и поднимаемыми до желаемой высоты. Эти щиты были устроены изъ досокъ, толщиной въ 0,039м., связанныхъ другъ съ другомъ помощью дранки и винтовъ, и имѣли 3,00м. длины и 0,60м. высоты. Неизмѣнность разстоянія между щитами по толщинѣ стѣны сохранялась помощью деревянныхъ вставокъ, а по длине стѣны проходили болты, пронизывающіе толщу массива и соединяющіе угловые столбы между собою. Отверстія, оставляемыя болтами, задѣлывались позднѣе.

„Стыки между различными щитами закрывались дранью съ наружной стороны, съ той цѣлью чтобы можно было легко поднимать эти щиты, не смотря на разбуханіе дерева и ихъ смѣщеніе подъ дѣйствіемъ утрамбовки. По угламъ форма была прочно прикреплена къ колонамъ, поддерживающимъ этажи. Сводчатыя части сооруженія, какъ напр., верхняя части дверей и оконъ, выливались помощью кружалья, конструкція которыхъ была разсчитана для самыхъ толстыхъ стѣнъ сооруженія (стѣнъ нижняго этажа); по мѣрѣ того, какъ постройка подвигалась вверхъ, стѣнки формы, которая накладывались на эти кружала, сближались все больше и больше другъ къ другу.

„Забойные рамы дверей и оконъ устанавливались, по мѣрѣ того, какъ подвигалась работа, и погружались въ бетонъ. Очагъ, задняя его стѣнка и колпакъ камина выливались цѣликомъ изъ бетона, иногда послѣ, а иногда и во время самого возведенія стѣнъ. Въ первомъ случаѣ, въ выпитой уже стѣнѣ пробивалось углубленіе, куда и вдѣлывались разныя части камина.

„Дымоходы устраивались путемъ набивки бетонной массы вокругъ каменного сердечника. При дымоходахъ небольшого діаметра

до 0,25 метр., сердечникъ дѣлали деревяннымъ, слегка коницескимъ, схваченнымъ желѣзными обручами. Въ послѣднемъ случаѣ, сердечникъ, черезъ каждыя 0,60 метровъ, вынимался, что достигалось вращенiemъ его вокругъ оси. Однако, эта операциѣ разрушала отлитыя бетонныя массы, и такъ какъ нѣкоторые дымоходы отдѣлялись другъ отъ друга стѣнками, толщиной не болѣе 0,10 метр., то, производя эту операциѣ, надлежало быть очень осторожнымъ. Примѣняли также, для этой цѣли, деревянный сердечникъ изъ четырехъ сегментовъ съ болванкой внутри; послѣдняя могла вытягиваться помошью винта.

„Сводчатые полы отливались изъ легкаго бетона, который утрамбовывался трамбовкой, въсомъ не болѣе  $\frac{1}{4}$  килограмма, чтобы не смыть изогнутаго положенія желѣзныхъ листовъ, на которые бетонъ накладывался; эти листы опирались на балки. Въ коридорахъ, гдѣ пролеты достигали 1,80 м., приходилось такие листы, на время утрамбовки бетона, подпирать вспомогательными подпорками“.

Эти формы не представляли собою прочнаго цѣлага, и такъ какъ и снаружи онъ ничѣмъ не укрѣплялись, то приходилось испытывать много затруднений при заботѣ о правильномъ сохраненіи ихъ на надлежащихъ мѣстахъ.

**Лѣстницы.** Изъ бетона равнымъ образомъ можно сооружать лѣстницы—обыкновенного типа (прямая), или винтовыя.

Укажемъ здѣсь на систему, примѣненную въ Берлинѣ и описанную въ книгѣ M. Wanderleyя.

„Прямые лѣстницы, съ двумя перилами, устраивались слѣдующимъ образомъ: на краю каждой лѣстничной площадки клалась желѣзная балка, рельсъ или тавровое желѣзо, уширавшаяся своими концами въ двѣ противоположныя стѣны лѣстничной клѣтки. На эту балку утвѣрждались наклонные подкладныя доски, на которыхъ и выливался бетонъ. Съ боковъ, выпитая масса бетона задерживалась бортами формы. Отливка лѣстничныхъ ступеней производилась помошью лекалъ, причемъ, съ лицевой стороны, ступеней устраивались подполочки, къ которымъ затѣмъ, помошью винтовъ, прикрѣплялись ступеньки изъ дерева“.

**Трубы для электрической канализаціи.** Нынѣ приготавливаютъ такія трубы изъ бетона, слѣдующимъ образомъ: деревянный цилиндръ, отъ 4,50 м. до 6,00 м. длины, распилюется на двѣ равныя части вдоль его оси, и затѣмъ на мѣсто разрѣза вкладывается металлическая полоса. Далѣе, цилиндръ съ этой полосой обвивается спирально, по всей поверхности, лентой изъ гальванизированного желѣза, концы которой прикрѣпляются къ самому цилинду, чтобы лента не развивалась. Наружная поверхность ленты, передъ самой операциѣ, покрывается смѣстью глины,

талька и воды, и послѣ этого цилиндръ сейчасъ же помѣщается въ канаву; вообще принято помѣщать его на парѣ легкихъ козель. Затѣмъ его обливаютъ бетонной массой и утрамбовываютъ; такимъ же образомъ одновременно изготавляются по всей ширинѣ канавы прочія трубы одного и того же горизонтального ряда.

Чтобы разобрать форму, достаточно вытянуть изъ такого цилиндра желѣзную полосу, снабженную для этой цѣли на своей оконечности ушкомъ, послѣ чего обѣ половинки цилиндра съ прикрепленной къ нимъ желѣзной лентой легко выйдутъ изъ застывшей бетонной трубы. Замѣтимъ здѣсь, что помощью описанного приспособленія можно отливать трубы какихъ угодно типовъ.

**Формы для отливки бетона подъ водой.** Формы для отливки бетона подъ водой относятся вообще къ разряду грубыхъ плотничныхъ работъ, выражющихся въ забивкѣ шпунтовыхъ рядовъ свай. Въ такихъ то формахъ и отливаются фундаменты мостовъ, стѣны набережныхъ и т. д.

Наружные поверхности отливаемыхъ стѣнь могутъ быть наклонными; забивка свай въ этомъ послѣднемъ случаѣ не представляетъ особыхъ затрудненій, противъ случая вертикального ихъ положенія, такъ какъ, для полученія наклоннаго положенія, достаточно, чтобы забойная баба скользила по плоскости, которой приданъ желаемый наклонъ.

Въ открытомъ морѣ, формы, какъ находящіяся ниже уровня воды, такъ и выходящія изъ воды, одинаково должны обладать особо солидной конструкціей,

Какъ на примѣръ такого устройства, отсылаемъ читателя на стр. 204, гдѣ показанъ ходъ работы по сооруженію мола въ Виклаву.


Предохранительные щиты Киниппля, вкратцѣ описанные въ слѣдующей главѣ, служить одновременно для образованія формы и средствомъ защиты противъ морскихъ волнъ, при постройкѣ моловъ, плотинъ и стѣнь набережныхъ.

При сооруженіяхъ, менѣе подверженныхъ дѣйствію волнъ, и назначеніе которыхъ не обусловливаетъ, для выполненія ихъ, примѣненія специальныхъ приспособленій, вродѣ указанныхъ только что предохранительныхъ щитовъ, Киниппль предлагаетъ слѣдующее устройство формы: сначала выливаются на основаніи соруженія два банкета или выступа, въ которые, на равномъ разстояніи другъ отъ друга и подъ желаемымъ наклономъ, всаживаются, въ два ряда, желѣзныя сваи, скрѣпленныя между собой при помощи перекладинъ. Въ поперечномъ направлениі, ряды этихъ свай удерживаются канатами, идущими съ одного ряда въ другой.


Съ внутренней стороны, каждый рядъ свай имѣть деревян-

ную одежду изъ толстыхъ досокъ, покрытыхъ въ свою очередь просмѣленной парусиной, для уменьшения возможнаго вымыванія бетона.

Видъ сбоку.



Планъ.



Фиг. 53.

Въ продольномъ направлениі, форма замыкается двумя стѣнками, образованными изъ погруженныхъ въ воду небольшихъ бетонныхъ глыбъ. Никакой неоднородности отъ этого въ получаемомъ массивѣ не замѣчается, такъ какъ выливаемый бетонъ совершенно спаивается съ этими стѣнками, заполняя собою всѣ швы между бетонными глыбами.

*Маячная башни.* Приведемъ здѣсь описание нѣкоторыхъ приспособленій, придающихъ формѣ значительную прочность и примѣняемыхъ въ нѣкоторыхъ приморскихъ мѣстностяхъ при сооруженіи маячныхъ башень (фиг. 53).

По оси такого сооруженія устанавливается деревянная мачта, цѣльная или составленная изъ нѣсколькихъ кусковъ, высота которой должна быть ни въ коемъ случаѣ не меньше предполагаемой высоты сооруженія; неизмѣнность положенія этой мачты обеспечивается помошью подкосовъ, цѣпей или канатовъ прикрепляемыхъ къ вбитымъ въ почву кольямъ. На почвѣ, выскобленной или промытой воднымъ растворомъ соляной кислоты, если грунтъ каменистый, выливается и выравнивается, сообразно профилю сооруженія, первый слой бетона толщиной отъ 0,30м. до 0,40м.

При дальнѣйшемъ ходѣ работы, сооруженіе воздвигается слѣдующими другъ за другомъ слоями такой толщины. Для каждого пояса отливаемаго, бетона вырѣзывается, соответствующей величины круглый деревянный обручъ, на наружной части котораго сдѣланы выемки; въ послѣднія вставляются вертикальныя толстые планки, которыя имѣютъ на своихъ верхнихъ концахъ выступы, входя-

щіе въ выемки верхняго обруча; кромъ того на каждой такой планкѣ, по ея лицевой сторонѣ, насычены три перпендикулярныя къ длини ея бороздки. Всѣ эти деревянныя части, будучи составлены, образуютъ форму въ родѣ сквозного барабана, опирающагося своимъ нижнимъ основаніемъ на возведенную уже часть сооруженія, а верхнимъ основаніемъ связанного съ проходящей, черезъ центръ этого основанія, мачтой. Неизмѣнность положенія планокъ обеспечивается помощью цѣпи, три раза обернутой вокругъ формы и ложащейся въ упомянутыя бороздки. Съ внутренней стороны, планки обшиваются листовымъ желѣзомъ.

Когда окончена заливка слоя, соответствующаго высотѣ устроенной формы, послѣдняя разбирается и всѣ ея части служатъ для устройства формы слѣдующаго слоя и т. д.; только деревянные обручи перемѣняются, такъ какъ діаметры ихъ не остаются для всѣхъ слоевъ постоянными.

## ГЛАВА IX.

### Бетоны въ морской водѣ;—литье бетона подъ водой.

§ 1.

#### Бетоны въ морской водѣ.

**Цѣли примѣненія.** Бетоны пользуются, при гидротехническихъ работахъ, самыи широкимъ примѣненіемъ.

Морскія сооруженія требуютъ чрезвычайной быстроты выполненія, обусловленной необходимостью, благодаря приливамъ, воздвигать значительные объемы массивовъ въ теченіе весьма ограниченного промежутка времени. Способы механической фабрикаціи бетона удовлетворяютъ успѣшному разрѣшенію требованій, предъявляемыхъ всѣми случаями подобныхъ работъ.

Далѣе, при морскихъ сооруженіяхъ вообще, приходится часто прибѣгать къ водоотливу въ очень широкихъ размѣрахъ; примѣненіе же бетона къ этимъ сооруженіямъ въ значительной степени уменьшаетъ работы по водоотливу, или вовсе дѣлаетъ ихъ излишними. Даже болѣе того, въ обыденныхъ случаяхъ практики, бетонъ заливается прямо въ воду, что устраиваетъ необходимость какого-бы то ни было водоотлива; кромѣ того, примѣненіе бетона позволяетъ сооружать массивы, которые безъ него никакими средствами нельзя возвести, напримѣръ, молы и дамбы въ глубокой водѣ, ложащіеся прямо на дно моря, безъ посредства каменной наброски.

Наконецъ, на побережьяхъ, лишенныхъ залежей требуемыхъ материаловъ, искусственные камни изъ бетона могутъ замѣнить собою естественные камни, для полученія каменной наброски, огражденій, или фундаментовъ.

Изъ сказанного ясно, что бетону предстоить играть въ будущемъ еще большую роль при гидротехническихъ работахъ, такъ какъ прежнія условия его фабрикаціи, перевозки и погруженія въ воду и стоимость этихъ операций, указываемая авторами начала нынѣшняго столѣтія, подверглись съ тѣхъ поръ и продолжаютъ подвергаться значительнымъ измѣненіямъ къ лучшему, благодаря постояннымъ новѣйшимъ техническимъ усовершенствованіямъ.

Однако, при примѣненіи бетона, какъ и при прочихъ каменныхъ работахъ, въ морской водѣ является одна отрицательная сторона его, именно: *опасность разрушенія*. Вода, вообще, щадить его камневидную составляющую, но разрушаеть растворъ, а такъ какъ монолитъ содержитъ въ себѣ значительную пропорцію раствора, то, чтобы хорошо сопротивляться вредному вліянію воды, онъ долженъ обладать особыми качествами; какія это качества, станеть ясно изъ нижеслѣдующаго разсмотрѣнія явленій, наблюдаемыхъ при разрушеніи монолита въ водѣ.

**Причины разрушенія растворовъ.** Растворы разрушаются вслѣдствіе химическихъ реакцій, обусловливаемыхъ присутствіемъ нѣкоторыхъ солей въ морской водѣ.

Однако, эти реакціи, ставшія съ давнихъ поръ предметомъ изслѣдованія, до сихъ поръ вполнѣ еще не изучены.

Мы знаемъ содержаніе элементовъ, входящихъ въ составъ цементовъ, извести, морской воды, но не знаемъ, въ какихъ относительныхъ количествахъ эти элементы соединяются другъ съ другомъ; поэтому, не можемъ съ увѣренностью знать конечный результатъ такого ихъ взаимодѣйствія. Однако, преобладаніе извѣстныхъ элементовъ, а равно и результаты различныхъ опытовъ позволяютъ заключить, что разрушеніе раствора вызывается образованіемъ избытка магнезіи, а также образованіемъ нѣкоторыхъ растворимыхъ соединеній, вымываніе которыхъ изъ раствора влечетъ за собой дезагрегацію послѣдняго. Замѣчено также, что подобныя явленія сопровождаются образованіемъ сѣрнокислой извести, одна часть которой, кристаллизуясь, развиваетъ значительныя молекулярныя силы, способствующія разрушенію массива, другая же часть, уносимая окружающей массивъ водой, служить причиной образованія въ послѣднемъ пустотъ, открывающихъ водѣ доступъ во внутреннюю часть массива.

Изъ сказанного вытекаетъ естественное заключеніе, что прочность массива будетъ обеспечена, если во внутрь его будетъ загражденъ доступъ морской водѣ, откуда въ свою очередь слѣдуетъ, что примѣняемые для морскихъ работъ бетоны должны быть непроницаемы, плотны; непроницаемость ихъ должна быть тѣмъ совереннѣе, чѣмъ болѣе предвидится причинъ, обусловливающихъ разрушеніе такихъ массивовъ.

*Главнѣшія причины, вызывающія разрушенія.—Приливы и отливы.* Пояса массивовъ, лежащіе между крайними линіями прилива и отлива, являются наиболѣе подверженными разрушенію, такъ какъ постоянная перемѣна уровня воды порождаетъ въ этихъ поясахъ поперемѣнное вхожденіе и выхожденіе водныхъ частицъ, уносящихъ изъ массива растворимыя соли и приносящихъ новые агенты для непрерывной разрушающей работы химического разложенія.

Однако, не во всѣхъ мѣстахъ такихъ поясовъ эффекти разрушенія одинаково значительны, Часть массива, находящаяся ниже самого низкаго уровня воды, хотя и подвергается разрушению, однако здѣсь нѣтъ мѣста для только что упомянутаго вхожденія и выходженія водныхъ частицъ; въ этомъ случаѣ и сопротивленіе монолита будетъ другое, чѣмъ у части массива, подверженной дѣйствію прилива и отлива; отсюда бетонный массивъ менѣе разрушается въ моряхъ, не имѣющихъ приливовъ и отливовъ.

*Бури.* Водяные валы и волны производятъ паденіе горизонта воды, вызывающее эффекти разрушенія, аналогичные съ дѣйствіемъ приливовъ и отливовъ. Очевидно, что бетонъ, находящійся въ защищенной и болѣе спокойной водной средѣ, окажется въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ въ средѣ, подверженной волненіямъ.

*Теченія.* Вдоль нѣкоторыхъ береговъ, проходятъ иногда береговыя теченія, оказывающія также вредное дѣйствіе на массивы, однако не столь сильное, какъ то производятъ бури или приливы и отливы.

*Содержаніе солей въ водѣ.* Соленосность, или, лучше сказать, вообще химическій составъ воды не вездѣ одинаковъ; измѣняясь съ географическимъ положеніемъ береговъ, онъ также въ большей или меньшей степени обуславливаетъ разрушеніе массивовъ.

*Главнѣшія причины, задерживающія разрушеніе.* Считается, что отсутствіе углекислоты въ морской водѣ способствуетъ разрушенію раствора тѣмъ, что препятствуетъ образованію поверхностнаго слоя (корки) изъ углекислой извести, защищающаго массивъ отъ дальнѣйшаго прониканія внутрь его воды.

У нѣкоторыхъ береговъ, въ водѣ встрѣчается углекислота въ болѣе или менѣе значительномъ количествѣ, что обуславливается разными случайными причинами. Особенно ея присутствіе замѣчается по близости вулкановъ; образованію углекислоты благопріяствуетъ также морская растительность. Въ такой водѣ, массивы менѣе подвержены разрушенію.

Наконецъ, въ нѣкоторыхъ портахъ, бетонные массивы покрываются известковыми раковинами моллюсковъ и коралловъ, которые съ теченіемъ времени образуютъ на поверхности этихъ массивовъ прочный защищающей слой.

*Составъ бетоновъ.* Въ виду большей или меньшей возможности, смотря по обстоятельствамъ, разрушенія бетона въ морской водѣ, теорія бетона поставила себѣ задачей изысканіе материаловъ соотвѣтствующаго состава, наиболѣе способныхъ сопротивляться разрушенію въ этой водѣ. Однимъ изъ характерныхъ условій, налагаемыхъ на составъ бетоновъ въ морской водѣ, является, во пер-

выхъ ограниченный выборъ материаловъ, идущихъ для образования этихъ бетоновъ; во вторыхъ, что всѣ такие бетоны должны обладать непроницаемостью и содержание цемента, въ нихъ заключающагося, должно быть тѣмъ значительнѣе, чѣмъ энергичнѣе процессы, угрожающіе прочности массива.

Вспомнимъ главнѣйшія условія, которымъ должны удовлетворять входящіе въ составъ такихъ бетоновъ материалы.

**Цементъ.** Недостаточно, чтобы цементы удовлетворяли общимъ техническимъ условіямъ приемки: они должны, кромѣ того, заявить себя на практикѣ. Особенно, нежелательнымъ должно считаться присутствіе въ цементахъ составныхъ частей, способныхъ дать начало явленіямъ пученія: въ условіяхъ о поставкѣ необходимо точно оговорить возрастъ цемента. Въ этомъ отношеніи, необходимо замѣтить, что при гидротехническихъ работахъ не слѣдуетъ опасаться цементовъ, долго выдержаныхъ, очень старыхъ; въ практикѣ такихъ работъ извѣстны примѣры, что цементы, забракованные какъ вывѣтревшіеся, и потому найденные непригодными для сухопутныхъ сооруженій, дали растворы, оказавшіе въ морской водѣ сопротивленія, значительно высшія, чѣмъ другіе цементы, удовлетворявшиѣ всѣмъ лабораторнымъ требованіямъ.

**Песокъ.** Химически разложимые пески должны быть устраниены.

Мелкій песокъ, какъ мы уже видѣли, не долженъ примѣняться, такъ какъ онъ дѣлаетъ растворъ пористымъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда, для образования раствора, по необходимости приходилось все-таки пользоваться мелкимъ пескомъ, усиливали дозу цемента и примѣняли энергичное и продолжительное замѣшиваніе, дабы всѣ мелкіе частицы такого песка хорошо облѣпились цементомъ.

Нѣкоторые пески не разлагаются химически, но зато подвержены разрушительному дѣйствію физическихъ процессовъ: таковы смѣси, содержащія въ себѣ вещества сланцеватыя. Сланецъ, коробясь и вздуваясь, раскрываетъ растворъ и даетъ доступъ водѣ внутрь массива.

Въ мѣстахъ, съ жаркимъ и очень сухимъ климатомъ, англійские инженеры рекомендуютъ пользоваться морскимъ пескомъ и затвореніемъ раствора морскою водою, такъ какъ приготовленный такимъ способомъ бетонъ удерживается, благодаря гигроскопическимъ солямъ, въ своихъ порахъ нѣкоторую долю влажности; благодаря этому, онъ успѣшнѣе сопротивляется быстрому исчезновенію гидратационной воды.

**Вода.** Для приготовленія раствора, морская вода такъ же пригодна, какъ и прѣсная.

**Балластъ.** Балласть долженъ противостоять разрушительному дѣйствію морской воды; въ дѣлѣ выбора материала для него, слѣдуетъ руководствоваться практикой уже произведенныхъ работъ.

*Пропорції составныхъ частей.* Бетоны должны обладать непроницаемостью для воды; поэтому, пропорції составныхъ частей такихъ бетоновъ ни въ коемъ случаѣ не должны быть ниже 2:3; при этомъ должны быть соблюдены условия, обеспечивающія непроницаемость, какъ то указано въ главахъ IV и VI.

Въ морскихъ сооруженіяхъ, стараются сдѣлать непроницаемымъ главнымъ образомъ наружный слой массива, на глубину отъ 0,10м. до 1м., смотря по обстоятельствамъ; эта непроницаемость достигается увеличеніемъ содержанія цемента въ этомъ слоѣ.

**Устройство бетонного завода.** Фабрикація бетона, при морскихъ сооруженіяхъ, ничѣмъ не отличается отъ обычныхъ случаевъ его производства: измѣняется лишь способъ употребленія его въ дѣло.

Въ такихъ случаяхъ, всегда слѣдуетъ пользоваться механическими способами производства, позволяющими приготовлять сразу большія массы бетона. Для морскихъ сооруженій, подвергненныхъ приливамъ и отливамъ, это является однимъ изъ важнейшихъ факторовъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ часто приходится вести работу лишь очень ограниченными сроками, напримѣръ, иногда не болѣе двухъ часовъ подрядъ; а такъ какъ въ такихъ случаяхъ особенно важно, чтобы работа двигалась безъ промедленія и задержекъ, то надлежитъ обеспечить наилучшимъ образомъ интенсивность выработки бетонного завода.

Для наилучшаго указанія относительно должной постановки дѣла при гидротехническихъ сооруженіяхъ, сошлемся на слѣдующее мнѣніе инженера Лароша. Въ этомъ мнѣніи читатель увидитъ подтвержденіе тѣхъ общихъ принциповъ, которые нами были изложены въ VII главѣ.

«При гидротехническихъ работахъ, часто приходится въ ограниченные промежутки времени употреблять въ дѣло значительные массы бетона; поэтому, устройство бетонной мастерской должно быть рассчитано весьма тщательно и приспособлено къ мѣстнымъ условіямъ.

«Часто случается, что ограниченность мѣста, которымъ располагаютъ, дѣлаетъ весьма затруднительнымъ примѣненіе нѣкоторыхъ устройствъ, въ общемъ случаѣ весьма пригодныхъ.

«Чтобы уяснить себѣ тѣ принципы, которыми необходимо руководствоваться, укажемъ, напримѣръ, что доставку материаловъ (извести, цемента, песку, камня) слѣдуетъ себѣ широко обеспечить заранѣе; для чего каждый родъ материаловъ долженъ имѣть свой складъ или особый магазинъ; отъ каждого такого склада отдельные вѣти путей должны подвозить материалы на мѣсто фабрикаціи бетона.

«Другіе пути должны служить для перевозки готовыхъ массъ бетона изъ мастерской на мѣста примѣненія его въ дѣло.

«Во избѣжаніе остановокъ работы, вслѣдствіе прогула времени значительнымъ числомъ рабочихъ, и для ускоренія хода работы, полезно производить механически всѣ операциі, гдѣ только работа рукъ не безусловно необходима; соблюденіе этого условія часто сопровождается значительной экономіей.

«Такъ, слѣдуетъ не только приготавлять растворъ помошью аппаратовъ-смѣшивателей, приводимыхъ въ дѣйствие паровыми двигателями, какъ то вообще практикуется, но также, въ случаѣ надобности, устанавливать паровые краны для выгрузки материаловъ, устраивать канатную механическую тягу вагончиковъ по наклоннымъ плоскостямъ, обеспечивать помошью насосовъ запасъ воды, нагнетая ее въ надлежащимъ образомъ расположенные резервуары, устанавливать дробилки, если это позволяетъ мѣсто и т. д.

«Словомъ, слѣдуетъ дать возможно большее примѣненіе двигательной силы пара. Весьма часто бываетъ, что при разсчетѣ ошибаются въ величинѣ этой силы. Съ другой стороны, бываетъ невозможно предвидѣть всѣ могущія встрѣтиться случайности, какъ то: превысившая ожиданіе твердость раздробляемыхъ породъ, поломка машинъ, очень быстрое изнашиваніе ихъ подъ открытымъ небомъ, на берегу моря, отъ носящейся въ воздухѣ песчаной пыли и т. д. Поэтому всѣ подобного рода обстоятельства должны быть самыми тщательными образомъ приняты во вниманіе при предварительномъ разсчетѣ паровой и всякихъ другихъ машинъ, необходимыхъ для морскихъ работъ».

Прибавимъ здѣсь отъ себя, что всѣ навѣсы, сараи и прочія постройки должны представлять солидную конструкцію, дабы они хорошо сопротивлялись дѣйствію урагановъ, которые на многихъ побережьяхъ разражаются съ разрушительной силой.

**Примѣненіе въ дѣло.** При морскихъ сооруженіяхъ, бетонъ примѣняется троекимъ образомъ:

- 1) Литье выше уровня воды:
- 2) Литье въ чертѣ приливовъ и отливовъ:
- 3) Литье подъ водой:

*Литье выше уровня воды.* Примѣненіе въ дѣло въ этомъ случаѣ ведется такъ же, какъ и на суши.

Изготовленіе искусственныхъ камней и возведеніе сооруженій подъ прикрытиемъ плотинъ или перемычекъ, какъ, напримѣръ, фундаментовъ для шлюзовъ, эллинговъ, набережныхъ и т. д. выполняются при соблюденіи обычныхъ правилъ примѣненія бетона въ дѣло; слѣдуетъ лишь по возможности ускорить самый ходъ ра-

боть, въ видахъ уменьшения числа стыковъ при сопряженіи частей массива и сокращенія длительности необходимыхъ водоотливныхъ работъ; особенную тщательность слѣдуетъ внести въ устройство облицовокъ.

Часто, въ осушенныхъ отъ воды перемычкахъ приходится бороться съ ключами у основанія сооруженія, прокладывающими себѣ дорогу сквозь слои свѣжезалитаго бетона; въ такихъ случаяхъ, полезно въ мѣстахъ, появленія ключей, покрывать почву основаній просмоленной парусиной; или устраиваютъ въ этомъ случаѣ капитажъ, давая водѣ свободно подыматься по вертикальнымъ трубкамъ до уровня гидростатического равновѣсія; при достижениіи такого ранновѣсія, въ трубы заливается полужидкій растворъ цемента, заглушающейключи. Наконецъ, можно избавиться отъ всѣхъ болѣе или менѣе значительныхъ просачиваній, помѣщая въ расширенное предварительно устья такихъ источниковъ бездонные бутылки, набиваемыя внутри и съ боковъ цементомъ. Эти пріемы приложимы, очевидно, во всѣхъ случаяхъ работъ.

*Литъ въ чертѣ примівовъ и отливовъ.* Нѣкоторыя сооруженія, для которыхъ водоотливныя работы не примѣнимы или стоять очень дорого, выполняются бетонированіемъ съ перерывами. Периоды работы отвѣчаютъ тогда времени, въ теченіе котораго море отступаетъ и обнажаетъ мѣсто постройки; продолжительность этихъ периодовъ, зависящая отъ продолжительности отлива, измѣняется также соподобно съ высотой возведеннааго уже массива.

Понятно, что въ подобныхъ условіяхъ весьма важно располагать средствами, дающими возможность изготавлять заразъ большія массы бетона.

Если массивъ примыкаетъ къ суши, то подвозные пути могутъ, при высокой водѣ, быть затопляемыми, при условіи, чтобы они были прочно проложены. Какъ только вода отливаетъ, бетонъ подвозится по этимъ путямъ на мѣсто сооруженія. Подвижной составъ такого пути (шириною 1м.) состоять, обыкновенно, изъ вагоновъ большой вмѣстимости, чтобы имѣть возможность перевозить за разъ большія массы бетона.

Иногда возводимый массивъ находится далеко отъ берега и не соединенъ съ нимъ; тогда слѣдуетъ выбрать наиболѣе отвѣчающую требованіямъ мѣстныхъ условій систему плавучихъ приспособленій (судовъ), которая могли бы вмѣстить всѣ устройства, необходимыя для хода операций; при началѣ каждого периода работы, эти суда устанавливаются на мѣсто. Подобного рода приспособленія полезны не только при бетонныхъ работахъ, но и при про- чихъ каменныхъ сооруженіяхъ описываемаго типа.

При наступленіи прилива, свѣжеотлитый бетонъ защищаются, покрываю ѹ его слоемъ быстро схватывающагося цемента; послѣдній предохраняетъ неуспѣвшій еще затвердѣть монолитъ отъ дѣйствія

воды и волни. При началѣ слѣдующаго периода работы, указанный слой цемента снимается, поверхность монолита обнажается и бетоняя работы продолжаются обычнымъ порядкомъ.

*Литье подъ водой.* Бетонъ наливается подъ водой въ форму (огражденіе), или прямо на дно, предварительно разчищенное драгировкой.

Пріемы литья, явленія размыванія бетона и появленія известковой муті описаны въ слѣдующемъ параграфѣ.

Устройство и приспособленія мастерскихъ для литья должны быть пріурочены къ роду сооруженія и мѣстнымъ условіямъ.

Извлекаемъ, по этому поводу, изъ атласа „Les travaux maritimes,” Ларопа, фиг. 56 — 61, воспроизводящія ходъ работъ, по сооруженію мола въ Виклау.


Эти весьма интересныя схемы не нуждаются въ какомъ бы то ни было поясненіи; на нихъ съ большой ясностью представлены всѣ фазы бетонированія подъ водой: устройство подмостей, пріемы литья, образованіе послѣдовательныхъ слоевъ массива и расположенія временныхъ формъ.

**Недостатки, обнаруживаемые цементными бетонами при литьѣ ихъ подъ водой.—Средство для устраненія этихъ недостатковъ.** На континентѣ, въ случаѣ отливки массивовъ прямо подъ водой, пользуются съ большой осторожностью, для этой цѣли, цементными бетонами, предпочитая этимъ послѣднимъ бетоны известковые или пущцолановые.

Это обстоятельство объясняется недостаточной пластичностью цементныхъ растворовъ, благопріятствующей размыванію массы бетона. Инженеръ Лебланъ такимъ образомъ характеризуетъ это явленіе: „Бетонъ изъ портландскаго цемента, будучи погруженъ въ воду, испытываетъ сильное размываніе, которое обнаруживается въ томъ, что каждый камешекъ его, соприкасающійся съ водой, обмывается ею настолько, что отъ окружающаго его слоя раствора часто не остается и слѣда.


„Растворъ изъ портландскаго цемента, въ противоположность настоящимъ известковымъ растворамъ, не жиренъ. Онъ не пристаетъ къ лопаточкѣ и въ густомъ видѣ напоминаетъ скорѣе смоченный порошокъ изъ толченаго стекла.

„Размываясь отъ морской воды, онъ разлагается на три слоя. Верхній слой представляетъ собой густую известковую муть, не обнаруживающую никакихъ признаковъ схватыванія. Процессы затвердѣванія средняго слоя аналогичны характеру схватыванія тощаго раствора. Нижній же слой единственно проявляетъ нѣкоторыя достоинства; однако, состоя изъ наиболѣе тяжелыхъ частицъ и слѣдовательно наиболѣе обожженныхъ, онъ даетъ чрезвычайно




Фиг. 54.


Поперечные разрезы, указывающие постепенный ход работ.



Фиг. 55




Фиг. 56.




Фиг. 57.


Поперечные разрезы.




Фиг. 58



Фиг. 59.



Фиг. 60.



Фиг. 61.

медленное схватывание. Кромъ, того онъ дѣлается тощимъ отъ присутствія въ большой пропорціи гравія, входящаго въ составъ раствора и падающаго вмѣстѣ съ нимъ на дно пустотъ, образующихся между камнями“.

*Пластичный бетонъ.* Въ Англіи, широко пользующейся бетономъ изъ портландского цемента для работъ въ морѣ, изыскали средства, устраниющія вышеописанные его недостатки. Киниппль предложилъ слѣдующій методъ: бетонъ употребляется въ дѣло, лишь спустя нѣсколько часовъ послѣ его фабрикаціи, когда уже появились признаки начала его схватыванія. Киниппль далъ такому бетону название *пластичного бетона*. Кромъ того, этотъ практикъ рекомендуетъ особую тщательность при изготавленіи такого бетона и замѣшиваніе его съ minimum'омъ воды. Для продолжительности выдерживанія его передъ употреблениемъ въ дѣло, срокъ не опредѣленъ точно; этотъ срокъ тѣмъ короче, чѣмъ богаче бетонъ цементомъ, и чѣмъ скорѣе начинается схватываніе этого цемента. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ слѣдуетъ руководствоваться практикой; по общему же положенію, недостаточное выдерживание влечетъ за собой размываніе, какъ при бетонѣ вовсе не выдержанномъ; передерживание же грозить нарушить надлежащую спайку частей массива.

Киниппль выдерживалъ бетонъ, изъ 2.600 килогр. цемента съ 7 объемами песку и камня, въ теченіе 3 часовъ; бетонъ, изъ 1.300 килогр. цемента съ 6 объемами песку и камней, употреблялся, лишь спустя 5 часовъ по изготавленіи его.

Въ моментъ употребленія въ дѣло пластичнаго бетона, къ нему прибавляютъ немного быстро схватывающагося цемента, если погруженіе производится въ средѣ, подверженной дѣйствію тече-нія или волнъ.

По мнѣнію однихъ, различныя работы въ Англіи съ бетономъ на цементѣ показали пользу этого пріема; другіе же инже-неры, какъ напр. M. Heath, склонны считать этотъ пріемъ ошибочнымъ, указывая, что таковой давалъ бы лишь тогда безошибочные и благопріятные результаты, еслибы намъ была хорошо известна продолжительность предварительного выдерживанія (схватыванія).

Не безъинтересно будетъ указать здѣсь, что уже прежніе строители, и въ числѣ ихъ Белидоръ, признавали пользу начала схватыванія бетона до погруженія его въ воду.

Прибавимъ, что этотъ пріемъ часто давалъ очень хорошия результаты при примѣненіи бетоновъ изъ извести и шщццоланы.

*Предогранитѣльный подвижной кессонъ Киниппля.* При гидротехническихъ работахъ принято оставлять въ формахъ для литья отверстія, съ цѣлью облегчить выходъ изъ этихъ послѣднихъ известковой муты.

Киниппль дѣйствуетъ какъ разъ обратно. Такъ какъ онъ избѣгаетъ полученія известковой муты, то поэтому обращаетъ все вниманіе на возможно полную защиту монолита отъ воды, покрывая внутреннюю сторону формы толстой просмоленной парусиной. Кроме того, съ цѣлью ускоренія работы и предохраненія бетона, пока послѣдній достаточно не окрѣпнетъ, онъ предлагается защищать массивъ особой подвижной перемычкой. Иложимъ здѣсь вкратцѣ его систему. Металлическій кессонъ, съ сѣченіемъ въ формѣ опрокинутаго *U*, покрываетъ собою часть мѣста постройки; наружная часть его покрывается листовымъ желѣзомъ; вообще онъ имѣть по виду много общаго съ кессонами для сжатаго воздуха. Рабочіе манипулируютъ внутри его свода, подъ который по трубамъ спускается бетонъ. Этотъ аппаратъ снабженъ разными приспособленіями, какъ то: балластомъ, катками, винтовымъ водоподъемомъ и т. п., позволяющими свободное его передвиженіе. Величина кессона достаточна, чтобы дать время отливаемой массѣ получить крѣпость, необходимую для сопротивленія дѣйствію воды. Когда на одномъ участкѣ сооруженія бетонная работа кончена, кессонъ передвигается на слѣдующій участокъ. Боковыя стѣнки этой подвижной перемычки образуютъ сами по себѣ форму. Съ цѣлью помѣшать прилипанію бетона къ желѣзнымъ стѣнкамъ кессона и въ то же время лучше защитить свѣжеотлитыя поверхности, внутреннія стѣнки покрываются парусиной, затянутой на высотѣ между основа-ніемъ и первыми слоями бетона, отливаемаго въ кессонѣ.

Подвижной кессонъ стоитъ очень дорого, но зато примѣненіе

его даетъ возможность вести работы непрерывно, разъ навсегда заведеннымъ порядкомъ, не взирая на состояніе погоды на морѣ; этимъ обусловливается столь значительная экономія времени и расходовъ по производству работъ, что затраты по приобрѣтенію этого кессона окупаются, даже для работъ средней важности.

**Мѣры противъ разрушенія бетоновъ.** Предлагаются слѣдующія мѣры, практикуемыя обыкновенно въ Англіи.

Массивъ обмывается растворомъ углекислаго аммонія, который обращаетъ извѣстъ бетона въ углекислую извѣстъ, образующую съ поверхности массива предохраняющій слой.

Рекомендуется также кремнефтористый магній; онъ закрываетъ поры бетона, обращая свободную извѣстъ въ силикатъ и фтористый кальцій.

Далѣе, полезно, при фабрикаціи бетона, прибавлять въ воду, идущую для затворенія, одну вѣсовую часть хлористаго барія на каждыя тридцать вѣсовыхъ частей цемента; хлористый барій, въ присутствіи солей, заключающихся въ морской водѣ, обращается въ сѣрнокислый барій, нерастворимый въ водѣ; магнезія остается въ растворѣ въ видѣ хлористаго соединенія.

Однако тонкій слой нерастворимаго стекла составляетъ лучшее предохранительное средство: такое стекло реагируетъ на извѣстъ, съ которой даетъ нерастворимые въ водѣ силикаты.

## § 2.

### **Литье бетона подъ водой.**

**Размываніе.—Известковая муть (молоко).** Слѣдуетъ стремиться къ изготовлению такихъ бетоновъ для литья подъ водой, которые сохранили бы ненарушимымъ свой первоначальный составъ и свою однородность.

Этой цѣли достичь весьма не легко, такъ какъ движенія воды и различіе между собой плотностей составныхъ частей бетона всегда обусловливаютъ возникновеніе болѣе или менѣе интенсивнаго размыванія. Изъ составныхъ же частей бетона, очевидно, самыя тяжелыя стремятся занять наиболѣе низкое положеніе. Это обстоятельство и нарушаетъ однородность монолита, способствуя тому, что камни, становясь покрытыми лишь самой незначительной толщіей раствора, подвергаются усиленному размыванію.

Идеаломъ всякаго бетона, предназначаемаго для литья въ водѣ, была бы смѣсь изъ камней одинакового удѣльного вѣса и раствора обладающаго очень большой вязкостью, препят-

ствующей элементамъ балласта отдѣляться оть общей массы бетона. Съ этой точки зрења бетоны изъ извести и кирпичного щебня должны считаться наиболѣе пригодными.

Вредные послѣдствія размыванія не ограничиваются однимъ только отощаніемъ бетона, но они проявляются сверхъ того и въ образованіи известковой муты, препятствующей надлежащей спайкѣ слоевъ и дѣлающей монолитъ пористымъ и проницаемымъ для воды.

Эти недостатки образуются также оть присутствія ила, покрывающаго иногда основаніе сооруженія, а также оть пыли, которая попадаетъ въ монолитъ вмѣстѣ съ материалами недостаточно оть нея очищенными. Поэтому, слѣдуетъ особенно тщательно промывать камни, а основаніе сооруженія (дно) очищать оть ила драгировкой до погруженія бетона въ воду.


**Классификація пріемовъ литья.** Пріемы литья могутъ быть разделены на двѣ большія категоріи, сообразно глубинѣ воды, въ которой производится отливка бетона.

Въ мелкой водѣ практикуется *литъ по откосу*.

При значительныхъ глубинахъ пользуются специальными прі способленіями, представляющими два отдѣльныхъ типа: *воронки* и *ящики*.

**Литъ по откосу.** Эта способъ примѣняется, когда подводная часть сооруженія занимаетъ не больше 2м. Онъ состоять въ введеніи массива по методу, аналогичному съ пріемами сооруженія обыкновенной насыпи.

При помощи желоба или еще лучше трубы С, предохраняющей бетонъ оть размыванія, выливаютъ первую часть массива А,



Фиг. 62.

верхъ котораго выходитъ изъ воды (фиг. 62). На этой части выливается новый бетонъ, но не у края ея, а нѣсколько отступая назадъ отъ гребня откоса. Затѣмъ производится легкая утрамбовка или

уплотнение свѣже отлитой массы, чтобы обеспечить связность ея съ прежде отлитой частью массива. Такимъ образомъ откосъ т постепенно подвигается впередъ, сохраняя связность со всѣми прежде отлитыми частями. При такомъ способѣ, размыванію подвергается лишь незначительная часть всего объема, выливаемаго за каждый приемъ работы.

Для обезпеченія хорошихъ результатовъ этой работы, необходимо, чтобы бетонъ обладалъ двумя качествами:

1) При выливаніи онъ долженъ ложиться съ легкимъ уклономъ, чтобы воспрепятствовать стремлению камней отдѣляться отъ общей массы.

Бетоны на извести хорошо удовлетворяютъ этому условію; портландскіе же бетоны сохраняютъ значительный уклонъ.

2) Свѣже отлитая масса должна хорошо сдѣлываться съ бетономъ, выливаемымъ позади ея, по откосу. Известковые бетоны, съ болѣе жирнымъ тѣстомъ, чѣмъ портландскіе, удовлетворяютъ этому условію лучше, чѣмъ эти послѣдніе бетоны, при которыхъ приходится прибѣгать къ постепенному наращиванію слоевъ, какъ при обыкновенной насыпи, что, конечно, влечетъ за собой болѣе интенсивное размываніе заливаляемаго бетона.

Напомнимъ здѣсь, что круглые валуны, благодаря своей формѣ, хорошо проникаютъ въ глубь массы.

При литьѣ по откосу, известковая муть гонится впередъ самимъ заливающимъ бетономъ. Рабочіе, вооруженные широкимъ вѣникомъ или скребкомъ, подводятъ ее, стараясь не взмѣновать воды, къ зумпфу, откуда затѣмъ она удаляется разными способами: ручнымъ вычерпываніемъ, насосами, помощью водолазныхъ приспособленій и т. д.

Вѣникъ можетъ быть устроенъ изъ пучковъ соломы, зажатыхъ между двумя планшетками, сбитыми другъ съ другомъ гвоздями.

Литье по откосу производится обыкновенно въ пространствѣ огороженномъ шпунтовымъ рядомъ свай. Если вода, въ которой возводится сооруженіе, проточная, то она сама уносить большую часть известковой муті; но лучше все-таки для этой цѣли всегда устраивать въ формѣ нѣсколько отверстій.

Наконецъ, при началѣ каждого периода работы, слѣдуетъ помоцію метель тщательно очистить поверхность откоса, на которую долженъ лечь новый слой бетона.


Когда глубина воды превышаетъ 2м., описанный приемъ оставляется, въ виду невозможности заливать сразу цѣлымъ пластомъ откосы столь значительныхъ размѣровъ; примѣня эта способъ отливки и при болѣе значительной глубинѣ, работу приходилось бы вести постепенными наращиваніемъ частей одного и

того же слоя, что вызвало бы сильное увеличение общей площади, подвергающейся действию размывания. Поэтому, въ такихъ случаяхъ прибѣгаютъ къ приспособленіямъ, позволяющимъ помѣщать бетонъ прямо на пред назначенное ему мѣсто, защищая при этомъ его отъ соприкосновенія съ водой.

Эти приспособленія суть: воронки и ящики.


**Литье помошью воронокъ.** Воронки представляютъ изъ себя кверху расширяющіеся длинные ящики, открытые сверху и снизу, имѣющіе обыкновенно прямоугольное поперечное сѣченіе. Уровень верхняго отверстія ихъ остается выше уровня воды; нижнее устье касается верхней поверхности отливаемаго слоя.

Видъ сбоку.



Фиг. 63.

Продольный разрѣзъ.



Фиг. 64.

Наиболѣе совершенный типъ этого рода приспособленій прежней конструкціи есть аппаратъ, которымъ Мари воспользовался для устройства плотинъ у Сенъ-Валери на Соммѣ (фиг. 63 и 64).

Воронка Т, подвѣшенная между двумя барками А, А, поддерживалась помостомъ, соединяющимъ обѣ барки. Наполненная, съ надлежащими предосторожностями, бетономъ, воронка, помошью сильного ворота утвержденного на берегу, подвигалась между обѣихъ барокъ, опоражнивая свое содержимое полосами во всю толщину слоя. Въ нижней своей части она была снабжена двумя тяжелыми катками *r r*, съ осями, перпендикулярными къ направлению движения, облегчавшими и передвиженіе воронки и выходъ изъ нея материаловъ; кромѣ того, эти же катки выравнивали и прижимали бетонный слой, пока онъ находился въ тѣснообразномъ состояніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, аппаратъ былъ оборудованъ разными добавочными приспособленіями: бочками съ балластомъ *t t* для приведенія его къ требуемому уровню, полиспастами для регулированія

высоты воронки, канатами с, с, зачаленными на берегу, для удержанія барокъ на надлежащемъ мѣстѣ и т. д.

Массивъ, въ 1,70м. высоты, возводился полосами въ два слоя: въ 1,00м. и 0,70м.

Первая полоса имѣла ширину 2,00м. (какъ разъ ширина воронки), послѣдующія же полосы, отливаемыя другъ около друга, имѣли не болѣе какъ отъ 0,60м.—до 1,70м. ширины, такъ какъ, во избѣженіе какого-бы то ни было нарушенія непрерывности массива, для каждой вновь отливаемой полосы воронка устанавливалась частью надъ вылитой уже предыдущей полосой.

Приспособленія для литья воронками, вообще говоря должны для каждого частнаго случая быть надлежащимъ образомъ принаровлены къ наличнымъ условіямъ; приведенное нами описание можетъ служить лишь примѣромъ такихъ приспособленій.

Мари, убѣжденный сторонникъ воронокъ, приводить въ качествѣ главнаго аргумента въ пользу ихъ, при сравненіи съ ящиками,—прекрасная качества массива, достигаемыя при литьѣ большиими массами; система литья большими массами защищаетъ бетонъ отъ размыванія и отъ вреднаго дѣйствія почвенныхъ ключей.


При литьѣ же ящиками, погружаляемыя массы бетона имѣютъ меньшій объемъ, и потому размываніе идетъ болѣе энергично, а почвенные ключи легко прокладываютъ себѣ путь черезъ залитый слой незначительной толщины.

Иногда, практиковалось единовременное примѣненіе обѣихъ системъ: воронокъ и ящиковъ. Работы, ставшія классическими, по устройству устоевъ Руанскаго моста (1817 года), представляютъ примѣръ такого рода комбинаціи.

Воронкамъ ставили справедливо въ упрекъ дороговизну, громоздкость и тяжеловѣсность ихъ; къ тому же онѣ подвержены частой порчѣ и представляютъ извѣстныя трудности для обращенія съ ними. Долгое время система эта игнорировалась; однако, въ послѣдніе годы она, повидимому, снова начинаетъ входить въ употребленіе. Инженеръ Heude демонстрировалъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, на строительномъ конгрессѣ (Congrѣs des Procѣdѣs de Construction) модель, представляющую счастливое примѣненіе этого принципа.

„Труба, съ квадратнымъ (со сторонами въ 0,40м.) поперечнымъ сѣченіемъ, спитая изъ обыкновенныхъ досокъ, спускается вертикально на дно сооруженія, такимъ образомъ, что надъ поверхностью воды остается еще часть ея, около 1,50м. Эта труба, помощью передвижного ворота, можетъ подниматься и перемѣщаться, на подмостяхъ, по направленію ширины отливаемаго массива; канатъ или цѣпь, прикрепленные къ нижней части трубы, позволяютъ рабочему перемѣщать выходное отверстіе трубы на другое мѣсто (фиг. 65).

„Трубу, поставленную своимъ нижнимъ основаниемъ на дно, наполняютъ до верха бетономъ; затѣмъ, помощьюъ ворота, слегка приподымаютъ ее, и бетонъ частю выходитъ на дно; мѣсто стоянія трубы мѣняется помощью указанной боковой цѣпи, причемъ труба опять опускается на дно; снова верхнюю часть ея наполняютъ бетономъ, потомъ приподымаютъ, чтобы бетонъ вышелъ изъ нея и т. д.



Фиг. 65.

„Такимъ образомъ, отъ верху до самаго низу образуется настоящий потокъ бетона, который достигаетъ мѣста своего назначения въ массивѣ, не приходя нигдѣ, на своемъ пути, въ соприкосновеніе съ водой. Необходимо только соблюдать одну предосторожность и эта предосторожность очень существенна: при подъемѣ трубы, слѣдуетъ наблюдать за тѣмъ, чтобы верхній уровень бетона въ трубѣ не опускался ниже уровня воды.

Послѣ того, какъ нижняя оконечность трубы смѣщена помощью боковой цѣпи, труба приводится въ вертикальное положеніе; эта операція, однако, очень простая и быстрая“.

**Литье ящиками.** Ящикъ, открытый сверху, спускается въ воду; по достижениіи желаемой глубины, бетонъ изъ него выгружается и ложится на предназначеннное для него мѣсто.

Въ видахъ ослабленія вредныхъ дѣйствій размыванія, литье ящиками должно производиться при возможно болѣе строгомъ соблюденіи слѣдующихъ условій:

Слѣдуетъ употреблять ящики большой емкости, чтобы, при данномъ объемѣ тѣстообразнаго бетона, его поверхность размыва была бы наименьшей.

Слѣдуетъ остерегаться сотрясеній, во избѣженіе переколачиваніе бетона заново.

При наполненіи ящика, слѣдуетъ немнogo утрамбовать верх-

нюю часть бетонной массы; этимъ устраниется вхожденіе воды, во время спуска ящика.


Выгружать ящикъ слѣдуетъ по возможности ближе къ мѣсту, занимаемому монолитомъ.

Большіе ящики даютъ лучшіе результаты, однако въесь ихъ требуетъ соотвѣтственныхъ приспособленій и болѣе прочныхъ подмостей. Емкость ящиковъ колеблется обыкновенно между 0,3 куб. м. и 1 куб. м., хотя иногда устраивались ящики, емкостью въ 2 куб. м. и болѣе.


*Принципы устройства.* Подъемъ и спускъ ящиковъ производится помошью крана, или ворота, установленныхъ на помостѣ или шаландѣ.

Выливаніе бетона совершаются автоматически; иногда же, помошью особаго приспособленія съ канатомъ, за который рабочему стоить только потянуть въ надлежащій моментъ.

*Ящикъ, примененный въ Алжирѣ въ 1837 году.* Емкость его равнялась одному куб. метру. Съченіе его, перпендикулярное длини, представляетъ четверть круга *abc*. Два каната *r*, прикрѣпленные въ *p*, будучи натянуты, удерживаютъ ящикъ въ положеніи равновѣсія (фиг. 66); они развертываются при спускѣ. Два другихъ ка-




Фиг. 66.




Фиг. 67.

ната *n*, прикрѣпленные въ *m*, навертываются на вороть, при спускѣ ящика. Длина навертыванія *mn* разсчитана такимъ образомъ, чтобы при достижениіи ящикомъ надлежащаго уровня, онъ опрокинулся, какъ показано на фиг. 67. Затѣмъ, пустой ящикъ подымается и описанная операция возобновляется. Въ стѣнкахъ ящика пробиты отверстія, позволяющія водѣ уходить изъ ящика во время подъема его.

**Ящикъ Пето.** Ящикъ, устроенный Пето, имѣть ёмкость 0,400 куб. м. Двѣ четверти цилиндра, внизу соединенные другъ съ другомъ задвижкою, а вверху имѣющія общую ось вращенія *a*, составляютъ ящикъ *abcd*. Канаты *r* прикрепляются къ *b* и *c*. Въ силу такого устройства и собственнаго вѣса секторовъ, ящикъ, будь онъ подвѣшенъ, останется неизбѣжно открытымъ (фиг. 68).




Фиг. 68.




Фиг. 69.

дучи подвѣшень, остается неизбѣжно открытымъ (фиг. 69), если только не запереть его предварительно помошью задвижки, вращающейся вокругъ точки *v* (фиг. 68).



Фиг. 70.



Фиг. 71.

По достижениі ящикомъ дна, рабочій, маневрирующій веревкой *mn*, тянетъ за нее и открываетъ задвижку, вслѣдствіе чего

содержимое ящика выливается (фиг. 69). Когда ящикъ поднять обратно на помостъ, гдѣ производится нагрузка, рабочій тянетъ за веревку *af*, чтобы сблизить секторы и запереть задвижку (фиг. 68).


*Ящикъ Regnault'a.* Regnault упростила пріемы, необходимые при примѣненіи вышеописанного ящика. Точки прикрепленія канатовъ *r* перенесены на ось въ *p*; въ этомъ случаѣ ящикъ держится закрытымъ подъ вліяніемъ собственнаго вѣса (фиг. 70).

Веревки *m* укрѣпляются въ точкахъ *b* и *c*; въ надлежащій моментъ рабочему остается только потянуть за эти веревки и ящикъ откроется (фиг. 71). Такимъ образомъ устранина необходимость каната *af* и запирающей ящикъ задвижки.


*Ящикъ Noël'я.* Noël предложилъ деревянные ящики съ плоскими стѣнками.

Фигуры 72 и 73 наглядно показываютъ дѣйствіе такого ящика: при поднятіи вверхъ задвижки, двѣ нижніхъ стѣнки основанія раскрываются, вращаясь вокругъ нижніхъ реберъ боковыхъ стѣнокъ, подъ вліяніемъ ихъ собственнаго вѣса и напора бетона.

Та же система запора примѣняется и при деревянныхъ ящикахъ съ вертикальнымъ съченіемъ треугольной формы.



Фиг. 72.



Фиг. 73.

На фиг. 54 легко разсмотрѣть дѣйствіе и конструкцію ящиковъ, употребленныхъ при сооруженіи Викловскаго мола.

Наконецъ, существуетъ большое число другихъ ящиковъ, на описание которыхъ мы не будемъ тратить время, такъ какъ они представляютъ лишь несущественные измѣненія въ деталяхъ,

**Отливка массива слоями. Уплотненіе его.** Массивы, сообразно ихъ толщинѣ, отливаются однимъ или нѣсколькими слоями. Въ послѣднемъ случаѣ, толщина каждого отдельнаго слоя дѣлается разная.

Нѣкоторые инженеры стоять за болѣе значительную толщину, другіе—за очень ограниченную.

Болѣе значительная толщина слоя достигается послѣдовательной выгрузкой ящиковъ одинъ на другой, при чёмъ получаются большія коническая массы бетона. Критика, направленная противъ этого метода, указываетъ на развитіе черезезъ рно большой площади откосовъ, подвергающихся размыванію, и на опасность внезапнаго обвала такихъ конусовъ. Съ другой стороны извѣстно, что большія массы, лучше малыхъ, сопротивляются дѣйствію размыванія.

Тонкій слой образуется путемъ соединенія другъ съ другомъ большого числа маленькихъ конусовъ, выливаемыхъ ящиками одинъ воалъ другого. Этотъ пріемъ ведеть къ тому, что въ получающемся слоѣ поверхность его заключаетъ массу мелкихъ впадинъ и пустотъ, задерживающихъ въ себѣ известковую муть, что представляетъ важное неудобство, такъ какъ успѣхъ сооруженія всячаго массива подъ водой зависитъ прежде всего отъ возможности добиться удаленія изъ него известковой муты.

Для облегченія удаленія этой послѣдней, иногда комбинируютъ литье ящиками съ литьемъ по откосу; при этомъ поверхности отливаемыхъ слоевъ перестаютъ уже быть горизонтальными, а приобрѣтаютъ извѣстный наклонъ.

Бетонъ, отлитый подъ водой, не долженъ трамбоваться, такъ какъ удары трамбовкой, увлекая воду внутрь тѣста, могутъ послужить причиной размыванія его; въ виду этого, компактность отлитому подъ водой бетону придается не трамбованіемъ, а сильнымъ нажиманіемъ на отлитыя части массива.

Нѣкогда было изобрѣто большое количество приспособлений для такого нажиманія и выравниванія бетона. Такъ, Бодемуленъ, при постройкѣ моста въ Турѣ, употреблялъ тяжелые катки для выравниванія и уплотненія слоевъ.

**Погружение бетона помошью мѣшковъ.** Погружение бетона въ мѣшкахъ вѣсомъ отъ 10 до 100 тоннъ и болѣе, практикуется въ Англіи и Америкѣ въ широкихъ размѣрахъ, при работахъ въ водной средѣ, подверженной волненіямъ, гдѣ есть основанія опасаться отоштанія (отъ размыва) заливаляемаго бетона.

Этотъ пріемъ служить также для устройства фундаментовъ подъ водой на большой глубинѣ; замѣняя собою въ этомъ случаѣ примѣненіе большихъ искусственныхъ и естественныхъ камней (массивовъ \*), онъ представляеть извѣстныя преимущества.

Такъ, онъ позволяетъ обходиться безъ формъ и подвижного

\*) Въ практикѣ морскихъ сооруженій, большия камни, отливаемые изъ бетона на сушѣ, или приготовляемые изъ бутовой кладки на цементѣ и затѣмъ погружаляемые въ воду, у насъ называются „массивами“, что соотвѣтствуетъ франц. слову „blocs“ (глыбы), а не слову „massifs“, переводимому въ этой книжкѣ какъ таковое. (Примѣч. ред.)

состава для передвижения этихъ большихъ камней (массивовъ). Мѣшки, сливаясь одинъ съ другимъ, образуютъ компактное цѣлое, которое способно лучше сопротивляться дѣйствію волнъ, чѣмъ массы простыхъ геометрическихъ формъ.

Съ другой стороны, въ фундаментахъ, связность между мѣшками, сама по себѣ очень непадежная, тѣмъ болѣе должна считаться неудовлетворительной, что, для защиты ихъ отъ размыванія, приходится ограждать бетонную массу очень плотной тканью, или же заключать ее въ двойные мѣшки; въ случаѣ, если то позволяютъ обстоятельства, указанное неудобство пытаются устранить, нагнетая, помошью трубы, растворъ цемента въ промежутки между мѣшками:

Часто, въ бурныхъ моряхъ, приходится считаться съ громадной тратой времени и материаловъ, причиняемой прорываніемъ мѣшковъ.

Погруженіе небольшихъ мѣшковъ производится помошью ящиковъ, аналогичныхъ обыкновенно примѣняемыхъ для литья въ водѣ. Ящики эти имѣютъ форму мѣшка; въ такой ящикѣ кладется мѣшокъ, наполняется бетономъ и затѣмъ, вся система опускается на желаемую глубину, гдѣ особымъ приспособленіемъ мѣшокъ выбивается изъ ящика.

Большіе мѣшки изготавливаются въ баркахъ, отдѣленія которыхъ снабжены оболочкой, которая опускается вмѣстѣ съ бетономъ, въ видѣ мѣшка. Эти барки выгружаютъ мѣшки, становясь какъ разъ надъ мѣстомъ, гдѣ послѣдніе предназначены лежать; водолазы слѣдятъ за опусканіемъ ихъ и прилаживаютъ каждый мѣшокъ на его мѣсто для обеспеченія компактности массива.

Послѣдній рядъ выравнивается и прижимается тяжелыми катками; иногда, чтобы лучше выровнять верхнюю поверхность, нѣсколько мѣшковъ въ верхней части разрываются.

Успѣхъ выполненія такой работы требуетъ соблюденія извѣстныхъ предосторожностей.

Чтобы мѣшки не разрывались, ихъ не слѣдуетъ наполнять бетономъ до верху.

Такъ какъ массивъ, сложенный изъ мѣшковъ, заключаетъ въ себѣ пустоты, то является осмотрительнымъ не доводить его до пояса, гдѣ волны распространяютъ сферу своего дѣйствія; обыкновенно, эта линія считается лежащей на нѣсколько футовъ ниже уровня низкой воды.

Въ тѣхъ массивахъ, при сооруженіи которыхъ послѣднєе правило не было соблюдено, замѣчались значительныя поврежденія, происходящія отъ сжатія воздуха и давленія воды въ пустотахъ.

Наконецъ, при грунтѣ ползучемъ, или подверженномъ подмыванію, сооруженіе должно покояться на очень широкомъ основаніи, устроенному изъ мѣшковъ весьма значительныхъ размѣровъ.

(гравюром) Понимаешь подъезды, пешеходные проезды, альбомы  
подъездов, ворота, крыши, то есть все это можно изъять и  
запечатать. Альбомы изъяты, альбомы запечатаны, то есть  
все это можно изъять и запечатать. Альбомы изъяты, альбомы  
запечатаны, то есть все это можно изъять и запечатать. Альбомы изъяты,  
альбомы запечатаны, то есть все это можно изъять и запечатать.

## ГЛАВА X. **Различные свѣдѣнія.**

**Практическія замѣчанія, касающіяся пропорцій составныхъ частей бетоновъ.**

**Пропорція цемента.** Часто въ подрядныхъ условіяхъ встречается такое выражение: *бетонъ долженъ состоять изъ х частей камней, x' частей песку и x'' частей цемента.*

Спрашивается, что должны обозначать: *части цемента?*

Очевидно объемы, такъ какъ до сихъ поръ не практикуется взвѣшивать ни песокъ, ни камни—материалы, къ которымъ прилагается тотъ же терминъ.

Поэтому, администрація могла бы счесть своимъ правомъ, при поставкѣ песку и камня въ куб. метрахъ, требовать и поставки цемента также въ куб. метрахъ.

Подобное требование имѣть основаніе, однако послѣдствія его были бы очень серьезны, такъ какъ составленіе бетоновъ на практикѣ, какъ мы уже видѣли, не подчиняются тѣмъ правиламъ, которые принимаются въ лабораторіяхъ. Цементъ, погруженный въ тачку или вагончикъ, подвергается значительному уплотненію. При подобныхъ условіяхъ, плохо освѣдомленный подрядчикъ рисковалъ бы вместо каждого куб. метра цемента поставить количество его, вѣсомъ до 1.800 килограммовъ и болѣе.

Если бы, для пополненія этого пробѣла, въ условіи было специально оговорено, что объемъ одного куб. метра цемента представляется вѣсомъ въ 1.200, 1.300 или 1.400 килограммовъ, то всякая возможность неправильного истолкованія этого условія была бы устранена.

Однако, объ этомъ пунктѣ подрядныхъ условія обыкновенно всегда умалчиваются.

Впрочемъ, иногда, въ главѣ объ требованіяхъ, предъявляемыхъ къ качеству материаловъ, оговаривается, что цементъ, медленно ссыпанный въ мѣрку, емкостью въ гектолитръ, долженъ вѣсить

столько-то килограммовъ, обыкновенно 130 килогр., если дѣло идетъ о портландскомъ цементѣ.

Вправѣ ли мы, изъ этого добавочнаго условія заключить, что 1 куб. метръ цемента, при составленіи бетона, будетъ имѣть вѣсъ въ 1.300 килограммовъ?

Нѣть, такъ какъ приведенное условіе служить только для опытной проверки качества поставляемаго цемента. Если бы это было иначе, то, при недобросовѣстности, являлась бы возможность ссылаться на это качественное условіе, когда испытаніе плотности отнесено къ емкости литра.

Изъ изложенного ясно, что въ вопросѣ о пропорціи цемента существуетъ, къ сожалѣнію, упущеный изъ виду пунктъ, способный поставить мало-опытнаго инженера лицомъ къ лицу съ непріятными неожиданностями, а подрядчика въ зависимость отъ произвола администраціи работъ.

Поэтому, пропорція цемента, какъ въ лабораторіяхъ такъ и на заводахъ, должна браться по вѣсу: это единственно правильный путь, и притомъ находящійся въ согласіи съ практикой сопреженій, такъ какъ достоинство раствора прямо пропорціонально вѣсу содержащаго въ немъ цемента.

Эта теорія вѣсовой пропорціи относится также и къ извести; однако, для послѣдней упомянутое неудобство менѣе чувствительно, такъ какъ извѣстъ стоитъ значительно дешевле и не уплотняется настолько, какъ цементъ. Кромѣ того, на практикѣ ужъ какъ то привыкли, по рутинѣ, брать извѣстъ по объему; въ этомъ случаѣ, подрядчику слѣдуетъ лишь опытнымъ путемъ установить, какое количество раствора можетъ быть приготовлено изъ одного куб. метра извѣсти, и онъ уже болѣе не сдѣлается жертвой непредвидѣнныхъ случайностей. Тѣмъ не менѣе, желательно, чтобы въ подрядныхъ условіяхъ, хорошо выработанныхъ, пропорція извѣсти также помѣчалась въ вѣсовыхъ частяхъ.

*Пропорція песку и валуновъ.* Нѣкоторыя подрядныя условія предписываютъ нагрузку материаловъ лопатой безъ уплотненія.

Такое требование порождаетъ на практикѣ нѣкоторыя неудобства.

Доставка песку и валуновъ къ мѣсту фабрикаціи бетона производится, какъ мы видѣли, обыкновенно въ повозкахъ опредѣленного объема. Крупные материалы: кирпичный щебень, раздробленный камень и валуны не подвержены уплотненію, чего нельзя сказать про песокъ.

Подъ вліяніемъ нѣсколькихъ ударовъ лопатой, послѣдній способъ легко дать уменьшеніе въ объемѣ на 5%—10%. Отсюда ясно, что надзоръ за правильнымъ измѣреніемъ объемовъ песка

весьма труденъ и способенъ повлечь къ безпрерывнымъ столкновеніямъ, такъ какъ рабочіе часто имѣютъ склонность къ утрамбованію, перевозимаго на повозкахъ матеріала.

Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что нагрузка матеріаловъ обыкновенно производится на извѣстномъ разстояніи отъ мѣста примѣненія ихъ въ дѣло; отсюда, легко можетъ случиться, что, при отсутствіи особаго надсмотрщика, рабочіе могутъ перегрузить повозки. Эта перегрузка вовсе не будетъ замѣтна, такъ какъ сотрясенія повозки, при движеніи ея, заставятъ большую часть излишка волити внутрь массы.

Поэтому, по прибытии повозки, надсмотрщику слѣдуетъ сравнить массу песка, вода сверху линейкой по краямъ повозки.

Въ виду этого обстоятельства, лучше допустить обычную нагрузку, но расчитать цѣны и пропорціи примѣнительно къ песку, испытавшему извѣстную степень уплотненія.

Современная практика переходитъ къ *вѣсовому* измѣренію пропорціи песка и камня; это слѣдуетъ признать полезной предсторожностью, не смотря на то, что ею суживается все-таки выборъ матеріаловъ. Кромѣ того, легко понять, что, при измѣреніи по вѣсу подрядчику представляется интересъ брать матеріалы съ возможно меньшимъ удѣльнымъ вѣсомъ; а потому, въ подрядныхъ условіяхъ слѣдуетъ предвидѣть подобную возможность и устраниТЬ ее, указавъ природу матеріаловъ.

Наконецъ, для песка измѣреніе по вѣсу усложняется, если принять въ соображеніе вліяніе влажности.

*Пропорція воды.* Избытокъ фабрикаціонной воды въ бетонѣ не только вліяетъ на качества монолита, но и способенъ повлечь къ крупной ошибкѣ, въ смыслѣ надлежащаго состава его. Въ самомъ дѣлѣ, вода, занимающая часть объема въ измѣрительномъ приборѣ,—объема, который долженъ занять растворъ, отнимаетъ у этого послѣдняго мѣсто; поэтому, растворъ не будетъ введенъ въ достаточномъ количествѣ.

**Избытокъ воды въ растворахъ и бетонахъ. Мѣры, принимаемыя противъ этого избытка.** Перечислимъ неудобства, причиняемыя избыткомъ фабрикаціонной воды.

Онъ дѣлаетъ растворъ, а слѣдовательно и бетонъ, болѣе тонкимъ; послѣдний уже не содержитъ въ себѣ, поэтому, предписанную дозу цемента.

При перевозкѣ тѣста, избытокъ воды нарушаетъ однородность массы, облегчая отдѣленіе раствора отъ камней.

Далѣе, избытокъ воды препятствуетъ дѣйствию утрамбовыванія, позволяя раздаваться массѣ въ бока подъ ударами трамбовки.

При наливані бетона въ форму, жидкія части, вытекая черезъ стыки ея, уносять съ собой нѣкоторое количество цемента.

Схватываніе раствора замедляется.

При отвердѣваніи массива, вода уходитъ путемъ испаренія, оставляя пустоты, вредящія непроницаемости и сопротивлению бетона.

Бетонъ, приготовленный съ избыткомъ воды, болѣе подверженъ растрескиванію, чѣмъ бетонъ, приготовленный съ густымъ растворомъ.

Наконецъ, вода, введенная въ избыткѣ, въ болѣе или менѣе значительной степени уменьшаетъ пропорцію цемента въ бетонѣ, вслѣдствіе чего массивъ теряетъ свой еднообразный колоритъ.

Нѣкоторые строители пытались вводить, въ періоды сильныхъ жаровъ или засухъ, избытокъ воды, желая задержать слишкомъ быстрое высыханіе массы. Однако, такой искусственный пріемъ нельзя рекомендовать; лучшимъ средствомъ, въ подобныхъ случаяхъ, является частая поливка воздвигаемаго массива водою.

Въ тропическихъ широтахъ, англичане, въ цѣляхъ противодействія вреднымъ послѣдствіямъ отъ очень быстрого высыханія массива, прибавляютъ, къ раствору портландскаго цемента, растворы, содержащіе сахаръ или паточный сиропъ. Лучшая пропорція, по-видимому, это—9 килогр. сахара на 1.000 килогр. цемента. Патока лучше противится быстротѣ высыханія, чѣмъ растворы сахарного песку. Независимо отъ такого предохранительнаго дѣйствія, присутствіе въ цементномъ растворѣ названныхъ ингредіентовъ, по утвержденію нѣкоторыхъ инженеровъ, увеличиваетъ его сопротивленіе.

Часто, рабочіе склонны вводить избытокъ воды въ обыкновенные цементные растворы, съ цѣлью сдѣлать ихъ болѣе поддающимися обработкѣ. Дѣйствительно, цементные растворы вообще жестки и обрабатываются трудно.

Однако, большой избытокъ воды, введенный для устраненія трудности обработыванія (замѣшиванія) раствора, столь-же вреденъ, какъ и пріемъ, практикуемый нѣкоторыми каменщиками, и состоящей во введеніи въ растворъ очень глинистаго песку, или даже растительной земли. Сопротивленіе раствора, при подобныхъ условіяхъ, всегда измѣняется. Предпочтительнѣе прибавлять къ раствору известковое молоко или гашеную известь. Количество прибавляемой гашеної извести не должно, по объему, превышать  $\frac{1}{12}$  объема песка или  $\frac{1}{4}$  объема цемента.

Жесткость цементныхъ растворовъ уменьшается также отъ прибавленія  $\frac{1}{12}$  части, по объему, кирпичнаго порошка; порошокъ этотъ получается изъ кирпичей, обожженныхъ до полнаго спеканія.

Наконецъ, продолжительное замѣшиваніе также уменьшаетъ жесткость подобныхъ растворовъ.

**Замѣчанія, касательно сводовъ съ большимъ пролетомъ.—Раскруженіе ихъ.** Столь широко рекомендуемый, при почти всякаго рода сооруженіяхъ, бетонъ теряетъ, однако, часть своихъ полезныхъ качествъ, при постройкѣ сводовъ съ большимъ пролетомъ.

Отливка такихъ сводовъ требуетъ примѣненія отборныхъ материаловъ и потому обходится дорого.

Издержки увеличиваются также отъ того, что, чѣмъ больше пролеть, тѣмъ богаче долженъ быть содержаніемъ цемента, предназначаемый для такого сооруженія, растворъ.

Изготовленіе растворовъ для подобного рода сооруженій требуется, кромѣ того, совершенно специального замѣшиванія.

Всѣ указанныя операции, а изъ нихъ особенно отливка бетонной массы, должны быть ведены съ такими предосторожностями, которая иногда трудно даже бываетъ выполнить.

Въ теченіе нѣсколькихъ недѣль, по окончаніи сооруженія, монолитъ требуетъ особаго ухода, во избѣженіе слишкомъ быстраго его высыханія, такъ какъ послѣднее можетъ повлечь за собой появленіе въ немъ трещинъ и разсѣлинъ.

Къ раскружилию такихъ сводовъ не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ подступать, по крайней мѣрѣ, ранѣе мѣсяца, тогда какъ для небольшихъ сводовъ эта операция можетъ быть безъ всякой опасности произведена черезъ нѣсколько дней. Слишкомъ долгое выдерживаніе сводовъ на кружалахъ не только является невыгоднымъ съ экономической точки зренія, но, въ извѣстныхъ случаяхъ, еще обусловливаетъ собой продолжительный перерывъ въ периодичности пользованія однимъ и тѣмъ же материаломъ для этихъ кружалъ.

Однимъ словомъ, если принять во вниманіе всѣ выше приведенные неудобства, то придется согласиться, что, при сооруженіи большихъ сводовъ, всѣ другія системы каменныхъ кладокъ обойдутся въ общемъ дешевле бетонной.

Чтобы наглядно выяснить важное значеніе времени раскружилия большихъ бетонныхъ сводовъ, мы помѣщаемъ здесь заимствованные нами изъ „Journal des Architectes et Ingénieurs autrichiens“ (6 мая 1893 года) результаты, относящіеся къ сооруженію моста черезъ рѣку Нейтру, въ концѣ 1892 года.

Этотъ мостъ, состоящій изъ шести арокъ, каждая съ пролетомъ въ 17м., былъ отлитъ изъ бетона въ связи съ же-

Были замѣчены слѣдующія осѣданія сводовъ, по раскруженію ихъ:

<i>Сводъ I.</i>	раскруженъ,	спустя 43 днія послѣ замыканія, далъ осадку въ замѣкѣ въ	2 міл.
<i>Сводъ II.</i>	»	» 41 »	» 6 »
<i>Сводъ III.</i>	»	» 40 »	» 12 »
<i>Сводъ IV.</i>	»	» 36 »	» 14 »
<i>Сводъ V.</i>	»	» 32 »	» 17 »
<i>Сводъ VI.</i>	»	» 31 »	» 15 »

По отношенію къ сопротивленію, большиѣ своды изъ бетона не представляютъ никакой опасности, если нагрузка ихъ, хотя бы и очень значительная, сохраняетъ постоянную величину; но опасность возникаетъ при внезапной добавочной нагрузкѣ массой, находящейся въ движеніи и обладающей большимъ вѣсомъ, что, напримѣръ, имѣть мѣсто въ вiadукахъ желѣзныхъ дорогъ.

Недостатокъ эластичности сооруженія можетъ имѣть тогда слѣдствіемъ разрывы его сплошности, такъ какъ, благодаря неспособности монолита къ упругимъ измѣненіямъ его формы, деформирующаяся усилія не могутъ въ немъ столь далеко передаваться, какъ это происходитъ въ сводахъ изъ камня, или изъ эластичныхъ материаловъ, вродѣ желѣза и стали.

**Штукатурки (облицовки).** Наложеніе штукатурокъ, для обеспечения лучшей степени сцепленія ихъ съ монолитомъ, должно производиться тотчасъ же вслѣдъ за удалениемъ формъ. Однако, иногда замѣчалось, что штукатурки, наложенные нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ отливки монолита, представляли столь же хорошую степень сцепленія и даже проявляли меньшую наклонность къ растрескиванію, чѣмъ штукатурки, наложенные на свѣжий бетонъ; это должно быть объяснено тѣмъ, что внутренняя часть массива уже имѣла время освободиться отъ фабрикаціонной воды.

Составъ штукатурокъ, варьируясь въ зависимости отъ назначенія сооруженія, колеблется между 1 частью цемента на 1 до 3 частей песка. Богатый цементомъ растворъ для штукатурки расстремивается скорѣе тощаго раствора. Составъ штукатурки: 1 часть цемента + 1 часть песка + отъ  $\frac{1}{4}$  до  $\frac{1}{6}$  части жирной извести, даже при высокомъ давлении, гарантируетъ, при толщинѣ ея отъ 0,01м. до 0,02м., полную непроницаемость.

Материалы для штукатурокъ должны быть высшаго качества; совѣтуютъ брать песокъ съ острыми гранями. Если послѣдній не содержитъ мелкихъ частицъ, то къ раствору прибавляется  $\frac{1}{10}$  часть жирной извести въ видѣ густого молока, чтобы онъ лучше прилипалъ къ поверхности бетонного массива.

Покрываемые штукатурнымъ растворомъ части массива должны быть чистыми; для послѣдней цѣли, ихъ чистятъ мет-

лами или щетками изъ желѣзной проволоки; передъ самымъ наложеніемъ штукатурки, поверхность массива обливается водой.

Эти манипуляціи требуютъ рабочихъ, специально ознакомленныхъ съ подобной работой. Сухое смѣщеніе песка и цемента должно производиться очень тщательно, и затворяемое тѣсто должно быть густымъ и съ малымъ содержаніемъ воды.

Растворъ, бросаемый лопаточкой на стѣнку, выравнивается и прижимается обратной стороной лопаточки; при этомъ надо избѣгать разглаживанія поверхности штукатурки, чтобы дать возможность затворяемой водѣ выходить изъ раствора.

Очень красивыя облицовки получаются, если на ихъ выравненныхъ поверхностяхъ сдѣлать наметъ изъ раствора: это такъ называемая тирольская облицовка.

Цементныя штукатурки можно покрывать масляной краской; слѣдуетъ только предварительно наложить на поверхность такой штукатурки слой извести или силиката.

Наконецъ, для предохраненія свѣжей штукатурки противъ мороза, или слишкомъ быстрого высыханія, слѣдуетъ въ первомъ случаѣ покрыть ее соломой, а во второмъ—подвергнуть поверхность ея частому поливанію водой.

**Мостовая.** Бетонныя мостовыя часто подвергаются осужденію: имъ ставить въ упрекъ, что онъ плохо сохраняются. Такъ какъ недостатки бетонныхъ мостовыхъ, въ большинствѣ случаевъ, зависятъ отъ неумѣнія ихъ строить, то мы укажемъ на главнѣйшія предосторожности, которыя слѣдуетъ соблюдать при ихъ сооруженіи.

На днѣ выемки, тщательно утрамбованномъ, кладутъ слой бетона, поверхность которого хоропенько выравниваютъ и утрамбовываютъ. Толщина такого слоя колеблется между 0,08м. и 0,20м., смотря по назначению мостовой. Для тротуаровъ, толщина въ 0,08м. достаточна; приѣздъ въ экипажахъ—она колеблется между 0,15м. и 0,20м. Масскіе форты, занимающіе площадь въ 80.000 кв. метровъ, замощены въ толщину 0,08м.

При плотномъ и хорошо осущенномъ грунтѣ, бетонъ, служащей основаніемъ мостовой, можетъ быть довольно бѣдъ цементомъ, содержа не болѣе 120—140 килогр. цемента на 1 куб. метръ. Для балласта, можно въ такомъ случаѣ воспользоваться мелкимъ гравиемъ въ 0,04м. и maximum въ 0,05м.

На бетонный слой, служащей основаніемъ мостовыхъ, кладется еще верхній слой—одежда мостовыхъ. Одежда мостовыхъ имѣть обыкновенно толщину отъ 0,015м. до 0,020м. и дѣлается изъ раствора на хорошо обожженномъ цементѣ и притомъ цементѣ самого лучшаго сорта. Обыкновенныхъ сортовъ цементъ порождаетъ мелкую, непріятную пыль и стирается съ мостовой весьма быстро.

Песокъ для этого верхняго слоя долженъ быть тщательно промыть; величина его зеренъ не должна превышать 0,005м.

Составъ одежды колеблется между 1 частью цемента на 1 до 3 песка.

Растворъ долженъ быть приготовленъ особенно внимательно и замѣшанъ съ возможно меньшимъ количествомъ воды.

Для обезпеченія надлежащаго сцѣпленія, одежду слѣдуетъ наложить, не дожидаясь затвердѣнія нижняго слоя бетона. Одежда, во избѣженіе появленія трещинъ, не должна отливаться заразъ, сплошной, а отдѣльными частями или прямоугольными плитами, какъ уже было говорено объ этомъ ранѣе; швы же слѣдуетъ заливать позднѣе.

Одежда мостовыхъ накладывается на нижній слой бетона по-мощью лопаточки и уколачивается помошью очень легкой трамбовки или прижимается обратной стороной лопаточки. Мостовая выравниваются помошью, скользящей на двухъ параллельныхъ линейкахъ, третьей линейки, окованной желѣзомъ, манипулируя которой срѣзаютъ всѣ неровности верхняго слоя раствора.

Наконецъ, поверхность мостовой насыкается, дѣлится на ромбы, снабжается желобками, или оставляется гладкой.

Мостовая слѣдуетъ сооружать въ холодное время года, принимая, однако, надлежащія предосторожности противъ морозовъ.

Во избѣженіе слишкомъ быстрого высыханія и для защиты мостовой передъ пользованіемъ ею, ее покрываютъ слоемъ влажнаго песка, толщиной отъ 0,07м. до 0,08м., или древесными опилками, или также досками.

Въ Америкѣ, изготавляются очень прочныя мостовыя, путемъ прибавленія къ раствору, для одежды ихъ, соломы или желѣзной окалины.

**Достиженіе водонепроницаемости въ каналахъ.** Потери воды, путемъ просачивания, составляютъ крупныя неудобства для каналовъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ онѣ влекутъ за собой даже перерывы въ навигації.

Вспомнимъ, по этому поводу, нѣсколько фактовъ. Готей (Gauthey) констатировалъ, что въ поясѣ Центральнаго канала, вырытому надъ древними каменоломнями, вода вся исчезла въ 24 часа.

Въ первые годы эксплоатациіи Сенъ-Квентинскаго канала, служба его на двѣ трети времени была прервана въ верхнемъ плесѣ канала, вырытомъ въ почвѣ, изборожденной трещинами.

Изъ Нарбонскаго канала, спустя пятнадцать лѣтъ послѣ его сооруженія, часть воды ушла сквозь его береговые откосы изъ

гравія, произведя пониженіе уровня воды въ каналѣ болѣе чѣмъ на 0,80м.

Столь опасныя явленія обратили на себя вниманіе многихъ талантливыхъ инженеровъ, какъ то: Пейроннэ, Готея, Пуссена, Дюпена, графа Пилле-Вилля и др. Этими практиками были указаны различныя средства для предотвращенія подобныхъ явленій, но всѣ они единогласно признали, что наиболѣе дѣйствительнымъ средствомъ является покрытие стѣнокъ водовмѣстилица слоемъ бетона, толщиной отъ 0,20м. до 0,30м. Однако, если почва, въ которой прорытъ каналъ, подвержена осѣданіямъ, то примѣненіе песку со-ставляетъ болѣе энергичный, чѣмъ бетонная одежда, способъ борьбы съ просачиваніемъ водъ.

Въ различныхъ частяхъ канала Марны у Рейна, былъ широко примѣненъ способъ устройства водонепроницаемости помощью бетона; эти работы описаны инженерами Graeff и Malézieux и онѣ на-столько отличаются, по своему характеру, отъ премѣровъ прочихъ работъ этого рода, что мы позволимъ себѣ привести изъ нихъ слѣдующія данныя, относящіяся исключительно къ *примѣненію въ дѣлѣ бетона*.

„Облицовка (одежда) водовмѣстилица состоить изъ:

„Слой бетона, толщиною въ 0,15м. въ самомъ ложѣ канала и въ 0,10м. на 20 сантиметровъ выше уровня воды; сверху, этотъ слой заливается растворомъ въ 0,02м. толщиной и покрывается землянымъ покровомъ, толщиной не менѣе 0,30м.

„Бетонъ составляется изъ 0,900 куб. метр. битаго камня (величиной отъ 0,03м. до 0,05м.), смѣшанного съ 0,600 куб. метр. раствора. Растворъ отвѣчаетъ составу въ 0,450 куб. метр. известковаго тѣста + 0,150 куб. метр. цемента + 0,750 куб. метр. песку. Ложе водоема хорошо вычищалось и поливалось водой; со-блюдалась равномерность (не менѣе 0,10м.) въ толщинѣ залива-мago бетона.

„Дно энергично утрамбовывалось. По откосамъ трамбованіе производилось послѣдовательными горизонтальными слоями.

„Тотчасъ же послѣ заливки, бетонъ уколачивался башмакомъ (savate), вѣсомъ въ четыре килограмма, составленнымъ изъ двухъ кожъ, усѣянныхъ толстыми гвоздями. Нѣсколько часовъ спустя, когда схватываніе уже началось, приступаютъ къ вторичному уко-лачиванію башмакомъ, вѣсомъ въ десять килограммовъ, составлен-нымъ изъ четырехъ кожъ и снабженнымъ толстыми шляпками гвоздей. Такое уколачивание (savatage) дѣйствуетъ энергичнѣе, чѣмъ обыкновенное утрамбовываніе и придаетъ большую компакт-ность бетону, уничтожая всѣ пустоты въ немъ.

„Двухъ-кратнаго поколачиванія достаточно, послѣ чего бетонъ

покрывается сверху слоемъ раствора; если бетонъ не покрываютъ сверху растворомъ, то слѣдуетъ устраивать четырехъ и пяти-кратное поколачивание поперемънно обоими башмаками, въ теченіе 60 часовъ.

„Поверхность залитаго бетона, вычищенная, обметенная и полита водой покрывается еще слоемъ раствора не ранѣе 24 часовъ, спустя послѣдняго поколачивания. Составъ этого раствора по объему: 0,450 куб. метр. известковаго тѣста, 0,450 куб. метр. цемента и 0,450 куб. метр. песка; растворъ накладывали лопатками, бросая съ размаху на бетонъ и затѣмъ выравнивали и сглаживали его. Толщина этого слоя раствора, по придавливанію его, не должна была падать ниже 0,015м.—0,020м.

„Спустя 24 часа послѣ наложенія, этотъ слой утрамбовывался легкой трамбовкой, съ цѣлью уничтоженія трещинъ, обязаннныхъ сокращенію объема; для закрытия трещины, сначала производилось утрамбовываніе смежныхъ съ ней частей этого слоя, съ цѣлью произвести сближеніе обоихъ краевъ трещины; а послѣ этого, такое мѣсто два или три раза поколачивали легкимъ башмакомъ,

„Позднѣе, передъ самой обкладкой землей, послѣдня образовавшіяся трещины задѣлывались лопатками.

„Этотъ пріемъ бетонированія требуетъ непрерывности веденія его; поэтому, въ тѣхъ случаяхъ, когда въ силу необходимости приходится прерывать работу, слѣдуетъ оставлять по откосамъ выступы, которые послѣ перерыва работы очищаются, подбиваются и поливаются водой, для обезпеченія надлежащаго сопряженія старыхъ слоевъ съ новыми.

„Швы бетоннаго слоя и верхняго слоя раствора не должны приходиться одни противъ другихъ. Свѣже отлитыя части должны быть зящищаемы навѣсами, или соломой отъ дѣйствія сильныхъ лучей солнца, или дождя.

„Впослѣдствіи, когда замѣчались трещины въ одеждѣ, то края таковыхъ расширялись до 0,02м. или 0,03м. и углублялись до 0,04м.—0,05м., послѣ чего ихъ заполняли цементомъ Васси“.

Обезпеченіе водонепроницаемости канала вышеописаннымъ способомъ, очевидно, обходится очень дорого; однако, оно имѣеть то преимущество, что является радикальнымъ, и потому примѣняется въ наше время при всѣхъ подобного рода работахъ.

**Бетоны Куанье. (Bétons agglomérés).** Сюда относятся бетоны изъ мелкихъ каменныхъ материаловъ, размѣры которыхъ не превышаютъ 0,01м. Къ этой группѣ принадлежать многочисленныя разновидности искусственныхъ камней и монолитовъ Куанье, Блатонъ-Обера, Ренетта и др.

Примѣненіе въ дѣло каменныхъ материаловъ малыхъ размѣ-

ровъ повидимому находится въ противорѣчіи съ общими законами, относящимися до величины сопротивленія бетоновъ. Извѣстно, что чѣмъ больше куски камня, тѣмъ больше и сопротивление бетона; поэтому, казалось бы, что и бетоны этой группы слѣдовало-бы изготавлять съ кусками камней такихъ же размѣровъ, какіе примѣняются для обыкновенныхъ массивовъ.

Это замѣчаніе было-бы, очевидно, справедливымъ, если-бы способъ фабрикаціи въ обоихъ случаяхъ былъ одинъ и тотъ же; но въ немъ то и заключается различие. Только при соблюдении особыхъ предосторожностей и внесеніи особой тщательности во всѣ манипуляціи изготавленія бетоновъ, Куанье, утилизируя мелкие материалы и вводя минимальное количество извести или цемента, можно послучать два важныхъ качества этихъ бетоновъ: *высокое сопротивление и быстрое затвердѣваніе*.

Резюмируемъ вкратцѣ главнѣйшіе принципы ихъ фабрикаціи:

1º. Бетонъ (растворъ) долженъ обладать однородностью, доведенной почти до математической точности. Такая однородность можетъ считаться достигнутой, если каждое зерно песку окружено тонкой оболочкой цемента. Такъ какъ количество песчинокъ громадно и поэтому развитіе общей ихъ поверхности весьма велико, то для удовлетворенія условію однородности замѣшиваніе должно быть произведено особенно тщательно.

Для этой цѣли, придумано специалистами множество типовъ особыхъ аппаратовъ смѣшивателей. Наиболѣе совершеннымъ изъ нихъ является аппаратъ Куанье. Главную часть его составляетъ цилиндръ, наклоненный къ горизонту на 30°, внутри которого вращаются два сопряженныхъ винта, аналогичныхъ винту Грэвельдингера. Материалы, вместо того чтобы опускаться, поднимаются въ аппаратъ; такимъ образомъ, смѣщеніе происходитъ не по нисходящему движению материаловъ, а по восходящему, благодаря чему продуктъ смѣщенія выигрываетъ въ компактности. Кромѣ того, принимаются особыя предосторожности при прибавлениі надлежащей пропорціи воды и материаловъ, сухомъ смѣщеніи, и т. д.

2º. Растворъ долженъ быть составленъ такимъ образомъ, что бы каждая песчинка была окружена тонкимъ слоемъ вяжущаго вещества. Нужно абсолютно избѣгать избытка вяжущаго вещества, особенно при употреблениі извести, связующая сила которой всегда очень незначительна. Избытокъ извести даетъ въ монолитѣ части меньшей вязкости, вредящія прочности и быстротѣ затвердѣванія монолита.

Послѣднее правило тщательно соблюдалось римлянами. Отличные качества ихъ монолитовъ обязаны были не только пре-восходному замѣшиванію и достоинствамъ раствора, но также и минимальнымъ пропорціямъ извести. Анализъ стаинныхъ облом-

ковъ ихъ сооруженій обнаруживаетъ чуть не непосредственное соприкосновеніе частицъ песку или камней другъ съ другомъ.

Избытокъ цемента не имѣеть описанныхъ вредныхъ послѣдствій, но онъ отражается на экономической сторонѣ продукта: избытокъ цемента является чистой потерей.

3º. Для достиженія значительной компактности и быстроты затвердѣванія, вода берется въ наименьшемъ количествѣ.

Считаемъ излишнимъ перечислять всѣ вредныя послѣдствія введенія воды въ растворъ въ избыточномъ количествѣ: мы на это уже достаточно указывали въ нашей книгѣ.

Известковый растворъ, по выходѣ его изъ смѣшивателя, долженъ быть слегка влажнымъ: будучи скатанъ въ шаръ и ужать, онъ долженъ сохранять свою форму.

4º. Такъ какъ является однімъ изъ необходимыхъ условій, чтобы монолитъ внутри себя не имѣлъ никакихъ пустотъ, то трамбованіе бетоновъ Куанье слѣдуетъ выполнять очень энергично и болѣе тщательно, чѣмъ при бетонахъ съ болѣе крупными элементами: послѣдніе бетоны менѣе поддаются сокращенію ихъ объема при трамбованіи.

О сокращеніи объема при трамбованіи, легко судить по слѣдующимъ даннымъ: 1,6 куб. м. не утрамбованного, свѣжаго бетона, послѣ трамбованія уменьшаются до 1 куб. метра.

5º. Нѣкоторые заводчики прибавляютъ къ бетонамъ этой группы, идущимъ на изготовленіе искусственныхъ камней, растворы разныхъ силикатовъ для заполненія всѣхъ пустотъ.

*Примѣчаніе.* Изготовленіе бетоновъ Куанье относится скорѣе къ области промышленного производства, чѣмъ къ операциямъ, производимымъ на обычныхъ бетонныхъ заводахъ, гдѣ является почти невозможнымъ обставить дѣло изготовления такихъ продуктовъ съ той тщательностью, когда можно съ увѣренностью ручаться за безукоризненность результатовъ. Такъ, несомнѣнно, что если бы бетонный заводъ, помошью обычныхъ ресурсовъ, сталъ приготавлять растворъ означенного рода, по формулѣ Куанье, то получился бы отрицательный результатъ.

Тѣмъ не менѣе, изъ вышеизложенного явствуетъ, что описанный способъ имѣеть то преимущество, что позволяетъ, пользуясь приемами обычныхъ работъ, получать, при слабомъ содержаніи извести или цемента въ растворѣ, бетоны съ хорошимъ сопротивленіемъ, если только примѣнить продолжительное и тщательное смѣшиваніе; кромѣ того, этотъ же способъ даетъ выходъ изъ затрудненія, могущаго встрѣтиться въ мѣстностяхъ, лишенныхъ каменныхъ материаловъ крупныхъ размѣровъ; имъ Куанье неоднократно пользовался съ большимъ успѣхомъ при выполненіи

весъма значительныхъ сооруженій, именно, при работахъ по отводу водь въ Ваннѣ и морскихъ сооруженіяхъ въ Портъ-Сайдѣ: искусственные камни (массивы), стѣны, маякъ, туннели, мосты и т. д.

**Примѣненія.** Всѣ примѣненія бетоновъ Куанье было-бы трудно перечислить: они распространяются по всѣмъ отраслямъ строительного искусства, заходя даже въ область декоративнаго искусства.

Есть, между прочимъ, одно изъ примѣненій такихъ бетоновъ, которое, по своему двойственному характеру пользы и экономіи, стоитъ совершенно обособленнымъ. Мы говоримъ о такъ называемыхъ склепахъ или погребальныхъ галереяхъ. Эти галлерей изъ бетона Куанье даже при условіяхъ обилія почвенныхъ водь, представляютъ качества, противъ которыхъ ничего не можетъ возразить самая требовательная гигіена; кромѣ того, онъ является источникомъ общественного дохода городовъ. Фирма Блатонъ-Оберь, пользуясь въ дѣлѣ устройства подобныхъ сооруженій заслуженной репутацией, можетъ назвать не одно подземное кладбище, сооруженное по этой системѣ, гдѣ каждый квадратный метръ его площади приноситъ общественной казнѣ много сотенъ франковъ.

**Бетонъ изъ гары.** Является удивительнымъ, что въ промышленныхъ центрахъ бетонъ изъ гары не оцѣненъ по достоинству, тогда какъ онъ даётъ возможность выполнять весъма экономично нѣкоторая каменная сооруженія.

Эта система, очень распространенная въ окрестностяхъ Живора и Ліона, привилась, особенно въ послѣднемъ городѣ, послѣ наводненій 1840 года, разрушившихъ тогда столь большое число глинобитныхъ построекъ.

При постройкѣ новыхъ жилыхъ помѣщеній, известъ постепенно вытѣснила глину, а гарь—камни; гарь имѣть очень не дорогую стоимость и кромѣ того обладаетъ извѣстными гидравлическими свойствами.

**Сортировка гары.** Гарь (желѣзная изгарь) есть твердый остатокъ отъ сжиганія каменного угля; она имѣть видъ вздутой, губчатаго строенія массы, иногда же является въ видѣ порошка болѣе или менѣе чистаго, часто очень мелкаго.

Желѣзная изгарь, получаящаяся при очисткѣ колосниковъ въ горнозаводскихъ печахъ, наиболѣе пригодна для фабрикаціи бетона; иногда, также утилизируютъ и обыкновенную золу.

Гарь должна подвергаться сортировкѣ, съ цѣлью удаленія по возможности всѣхъ частицъ угля или кокса и частей очень рыхлыхъ, раздавливаніе которыхъ можетъ повести къ общему разрушению монолита; словомъ, оставляются лишь зола или шлаки болѣе или менѣе остекловавшіеся. Послѣ этой первоначальной

сортировки, приступают ко второй, чтобы оставить только куски, размѣромъ отъ 0,02м. до 0,05м. Большаго размѣра куски шлака до 0,10м. разбиваются на части, или цѣликомъ вводятся въ фундаменты.

*Связующее вещество.* Связующимъ веществомъ служить жирная извѣсть, гидравлическая извѣсть, или цементъ.

Въ Ліонѣ, жирную извѣсть предпочитаютъ гидравлической.

Жирная извѣсть примѣняется для стѣнъ и даетъ очень мелко зернистую облицовку голубоватаго цвѣта и пріятную на видъ; примѣненіе ея допускаетъ приготовленіе заразъ большого количества бетона, не опасаясь начала схватыванія; стоимость ея значительно ниже стоимости гидравлической извѣсти. Хорошо прибавлять къ ней очень мелкую золу, для приданія гидравличности.

Гидравлическая извѣсть примѣняется для фундаментовъ, для сводовъ и для большихъ массивовъ, которые трудно высушить, или которые должны дать быстрое схватываніе; она хороша также при постройкахъ поздней осенью.

Гидравлическая извѣсть и цементъ придаютъ постройкамъ большую прочность; ребра такихъ массивовъ отливаются чище и имѣютъ болѣе законченный видъ.

*Фабрикація бетона изъ гары.* Гашеная извѣсть, обращенная въ порошокъ, пропускается черезъ сито, съ отверстіями отъ 0,005м. до 0,010м.

Затѣмъ, она смѣшивается *въ сухомъ видѣ* съ гарью (шлакомъ); для этого, насыпается куча шлака, слегка приplusplusнутая при вершинѣ; въ центрѣ этой кучи дѣлается углубленіе, куда всыпается извѣсть. Послѣ того, вся масса энергично перемѣшивается при помощи грабли или скребка, до тѣхъ поръ, пока не получится вполнѣ однородная смѣесь и весь шлакъ не будетъ облечены частицами извѣсти. По окончаніи этой операциі, прибавляютъ воду помощью лейки, снабженной очень мелкимъ ситочкомъ, чтобы только слегка увлажнить всю массу; послѣ этого опять тщательно перемѣшиваютъ послѣднюю. Пропорція воды зависитъ отъ степени сухости шлака; послѣдній можетъ быть болѣе или менѣе влажнымъ, если былъ ранѣе выставленъ подъ дождемъ. Вообще, количество прибавляемой воды должно быть по возможности незначительно: не болѣе того, чѣмъ сколько нужно, чтобы все кусочки шлака были облѣплены тонкой оболочкой тѣстообразной извѣсти. Бетонъ, такимъ способомъ приготовленный, *не долженъ сматывать пальцевъ*; его консистенція должна быть такова, чтобы помятый нѣсколько мгновеній въ рукахъ, онъ давалъ бы довольно плотный катышекъ.

Слѣдуетъ замѣтить, что не всегда принимаютъ столько предосторожностей при сортировкѣ гары и фабрикаціи изъ нея

бетона. Два специалиста, построившие изъ этого послѣдняго массу сооружений для промышленныхъ цѣлей, Дольфусъ и Лалансъ даютъ слѣдующее описание работы.

„Шлаки, въ томъ видѣ, въ какомъ они получаются изъ печей, были доставлены на мѣсто работъ, свалены на площадкѣ и перемѣшаны вмѣстѣ съ обыкновенной мѣстной (въ Мюльхгаузенѣ) гашеной (обращенной въ порошокъ) известью, въ пропорціи одной тачки известіи на пять тачекъ шлака. Эта пропорція для возведенія обыкновенныхъ стѣнъ была достаточна; однако, для сводовъ мы предпочитали брать двѣ тачки известіи на пять тачекъ шлака. Когда смѣсь была почти готова, прибавлялась вода въ такомъ количествѣ, чтобы масса была только влажной. Въ то же время, на мѣстѣ постройки устанавливались двѣ паралельныхъ другъ другу дружкѣ доски, скрѣпленныхъ между собой траверсами, и отстоящихъ другъ отъ дружки на разстояніи, соответствующемъ толщинѣ, которую желательно было придать стѣнѣ.

„Въ промежутокъ между этими досками заливался бетонъ тонкими слоями и тщательно и сильно утрамбовывался до отказа; затѣмъ, доски снимались, траверсы поднимались выше и тотъ же процессъ повторялся сначала. Своды можно было раскруживать, спустя нѣсколько часовъ по сокнутию. Наиболѣе важной операцией являлось трамбование“.

*Стоимость производства.* Опытами были установлены слѣдующія данные, относящіяся до кладки зданій изъ этого рода бетона.

Пять рабочихъ приготавливали, переносили и утрамбовывали 6 куб. метр. бетона въ день (материалы находились на мѣстѣ постройки).

Считая поденную плату въ 3 фр., 1 куб. метръ бетона обходился въ 2,50 фр.

*Составъ бетона.* Въ Ліонѣ, для рабочихъ домовъ, составъ бетона обыкновенно таковъ: 200 килогр. известіи на 1 куб. метръ гари.

*Заключеніе.* Изъ этого бетона можно сооружать сараи, мастерскія, рабочіе дома, фундаменты большихъ зданій и т. п. и въ высшей степени экономично.

На этотъ счетъ, читатель найдетъ въ „Annales de la construction“, за мартъ 1888 года, очень интересную смѣту по сооруженію одного дома изъ бетона на гари въ Менильмонтанѣ.

**Маленькие сводики изъ бетона на гари.** Гарь, въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ, сдѣлалась у бельгійскихъ военныхъ инженеровъ излюбленнымъ материаломъ для отливки небольшихъ сводиковъ изъ бетона. Вотъ, одинъ изъ примѣровъ сооруженій этого рода:

Маленькие сводики, съ пролетомъ въ 0,80м., подъемомъ въ 0,08м.,

толщиной въ замкѣ въ 0,06м. и съ горизонтальной наружной поверхностью этихъ сводиковъ, были построены изъ бетона слѣдующаго состава:

4 объема песку.

4 объема тонко-размельченной гары.

1 объемъ цемента.

Размельченная гарь была просѣяна, промыта и освобождена отъ всѣхъ порошкообразныхъ частицъ. Песокъ былъ прекраснаго качества, шероховатый, почти бѣлый.

Составныя части бетона смѣшивались сначала въ сухомъ видѣ, а затѣмъ поступали въ маленькой аппаратѣ—смѣшиватель Куанье, приводимый въ движеніе руками. Количество необходимой воды должно было придать смѣси такое состояніе, чтобы, сжатая въ рукѣ, она оставалась комомъ.

Растворъ, по выходѣ изъ смѣшивателя, переносился на кружала и утрамбовывался.

Раскружаливаніе производилось обыкновенно, спустя 24 часа; затѣмъ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, своды, во избѣженіе расстresкиванія, поливались водой.

Черезъ недѣлю послѣ раскружаливанія, внутренняя поверхность сводиковъ покрывалась штукатуркой изъ цементнаго раствора, набиваемаго на сводъ лопатками и разглаживаемаго штукатурной кистью.

Нѣкоторые изъ этихъ сводиковъ были, по истеченіи семи дней послѣ раскружаливанія, подвергнуты пробной нагрузкѣ въ 2.000 килогр. на кв. метръ; при этомъ они не обнаружили ни малѣйшихъ слѣдовъ разрушенія; въ виду этого было признано безполезнымъ подвергать ихъ болѣе значительной нагрузкѣ.

Общій объемъ матеріаловъ, входящихъ въ составъ бетона, вслѣдствіе замѣшиванія уменьшается на 22%; да при трамбованії тѣсто даетъ уменьшеніе еще почти на  $\frac{1}{10}$ .

Такимъ образомъ 9 объемовъ составляющихъ бетонъ матеріаловъ даютъ  $9 \times 0,78 \times 0,90 = 6,318$  объемовъ утрамбованнаго бетона.

Средняя стоимость 1 кв. метра слагается изъ стоимости:

Работы (фабрикація бетона, установка кружалъ, кладка бетона, трамбование и наведеніе штукатурки) . . . . .	1,191	франк.
Бетона и раствора для штукатурки . . . . .	0,903	"
Кружаль . . . . .	0,600	"
		2,694
		франк.

10% стоимости работы на общий расходъ . . . . .	0,119	франк
	2,813	франк.
Вознаграждение подрядчику 10% . . . . .	0,281	"
	3,094	франк.

Итого, круглымъ счетомъ 3,10 фр. за каждый кв. метръ

Цементъ, песокъ и гарь съ доставкой обходятся соотвѣтственно 50 франковъ за тонну, 4,50 франка и 1,60 франка за куб. метръ.

когда вязкость определена, то можно выделить изотермическую

или поливиниловую вязкость, и вязкость определенную для определенной концентрации.

## ГЛАВА XI.

### Примѣненія.

Поле примѣненій бетона столь обширно, что возможно только перечислить главнѣйшія изъ нихъ, и то лишь въ краткомъ изложеніи. Предоставляемъ читателю самому дополнить нижеиздѣйшія свѣдѣнія, далеко не полныя, но по нашему мнѣнію достаточно иллюстрирующія примѣненіе бетонного монолита съ экономической и технической стороны.

**Фундаменты (устои, быки) мостовъ.** Въ дѣлѣ устройства низкихъ частей сооруженій бетонъ играетъ вообще большую роль, которая становится еще болѣе выдающейся при устройствѣ мостовыхъ фундаментовъ. Дѣйствительно, въ работахъ послѣдняго рода приходится часто считаться съ такими трудностями, которые можно побѣдить или обойти только помощью бетонного монолита.

— Въ твердыхъ грунтахъ, для ущемленія сооруженія каменныхъ фундаментовъ вообще, иногда вырѣзаются уступы. Однако, этотъ пріемъ можетъ представлять известную опасность, такъ какъ неравномѣрное распределеніе нагрузки въ сооруженіи можетъ повести къ неравномѣрнымъ осѣданіямъ его частей. Бетонъ же, благодаря своей несжимаемости, устраниетъ послѣднее неудобство.

— Даѣтъ, сооруженіе обыкновенныхъ каменныхъ фундаментовъ подъ водой почти всегда требуетъ постройки водонепроницаемыхъ перемычекъ, связанныхъ съ болѣе или менѣе значительнымъ водоотливомъ.

При работахъ съ бетономъ, въ этомъ случаѣ достаточно самой обыкновенной перемычки, сваи и обшивка которой не требуютъ плотной сбивки, такъ какъ водоотливныхъ работъ нѣть необходимости производить: бетонъ заливается прямо въ воду на дно, предварительно хорошо очищенное драгировкой. Перемычка играетъ въ данномъ случаѣ лишь роль формы, предназначаемой для огражденія бетона до его затвердѣванія. Вся система, какъ и въ обыкновенныхъ случаяхъ, укрѣпляется снаружи каменной отсыпью во избѣженіе подмыва сооруженія.

Значительное число мостовъ выстроено по этой системѣ.

— Быстрота теченія служитъ причиной, вызывающей подмывы

фундаментовъ: послѣдняя опасность постоянно угрожаетъ, если имѣть дѣло съ быстрымъ потокомъ.

Вплоть до половины XVIII столѣтія, съ этой опасностью боролись тѣмъ, что устраивали на днѣ рѣки постель изъ накидного камня. Однако, это средство не всегда оказывалось дѣйствительнымъ, и, кромѣ того, въ силу повышенія уровня дна, создавало препятствія для навигаціи. Нынѣ подъ отверстіями мостовъ устраиваютъ общій каменный флютбетъ; послѣдній укрѣпляется еще переднимъ флютбетомъ или заднимъ, а иногда и обоими заразъ. Сооруженіе ихъ, при употребленіи въ дѣло бетона, весьма просто: они прямо отливаются на драгированномъ мѣстѣ дна, безъ всякихъ водоотливныхъ работъ. Шпунтовый рядъ свай имѣть только то назначеніе, что защищаетъ отъ подмыва самый флютбетъ, умѣряя быстроту теченія воды.

Такъ былъ сооруженъ мостъ въ *Melisey* на рѣкѣ Онньонъ (*Haute-Saône*) въ 1820 году. Мостъ *de l'Ain*, на линіи Ліонъ-Женева, опирается на флютбетъ изъ монолита, размѣромъ 180,00м.  $\times$  9,10м.  $\times$  0,80м. и т. д.

Вiadукъ въ *Дюрансъ*, на Средиземной линіи, состоящей изъ 21 арки, съ пролетомъ въ 20,00м., покоятся на общемъ флютбете въ 20,25м. ширины и 1,50м. толщины, защищенномъ сверху и снизу рѣки ограждающими стѣнками. Характеръ рѣки благопріятствовалъ этому массивному сооруженію. Средній расходъ воды, при мелководье составлявшій 50 куб. метровъ, возрасталъ, при полой водѣ, до 6.000 куб. метровъ въ секунду. Природа русла и обилие валуновъ препятствовали вбиванію свай; поэтому, бетонъ заливался прямо между щитами. Драгировка основанія флютбета была очень затруднительна, такъ какъ черпаки часто ломались, а очищенное дно снова быстро засыпалось при половодье, такъ что приходилось начинать снова очистку.

Бетонъ, объемъ котораго достигъ 30.000 куб. м., фабриковался помощью вертикальной, призматической бетоньерки, а погружался помощью полуцилиндрическихъ ящиковъ изъ листового желѣза, 0,450 куб. м. емкостью. При сооруженіи вiadука, по всей его длине были построены два вспомогательныхъ параллельныхъ моста.

Если драгировкой нельзя достичнуть материка (твердаго грунта), то тогда въ дно углубленія вбиваются рядъ свай, между которыми разрыхленная земля поднимается на нѣкоторую высоту. Лучшимъ же заполняющимъ материаломъ пустотъ, образуемыхъ между сваями, является бетонъ: такое заполненіе сверхъ того придаетъ полную окаменѣлость сваямъ. Примѣромъ могутъ служить мосты на линіи Берлинъ-Штетинъ, въ долинѣ рѣки *Одера* и друг.

Равнымъ образомъ съ успѣхомъ отказываются отъ устройства деревянного ростверка на сваяхъ, предпочитая прямо заливать между ними толстый слой бетона, который и окружаетъ собой

верхніе концы такихъ свай. Послѣдній пріемъ, независимо оть своей экономичности, позволяетъ еще ручаться съ большею увѣренностью за достаточную связность такого основанія съ верхними частями сооруженія.

— Иногда природа дна препятствуетъ возведенію на немъ перемычекъ..

До открытія примѣненія сжатаго воздуха, для работы подъ водой въ такомъ случаѣ употреблялись понтоны (ящики съ дномъ, открытые сверху) и опускные бездонные ящики. Обѣ эти системы были извѣстны еще римлянамъ; первая система была возобновлена лишь около 1750 года, ко второй же системѣ возвратились еще позже. При примѣненіи понтоновъ, пользованіе бетономъ не могло ярко выставить цѣнныхъ качествъ послѣдняго; однако, въ тѣхъ случаяхъ, когда выравниваніе естественнаго дна драгировкой не представлялось возможнымъ, приходилось прибѣгать къ бездоннымъ ящикамъ, и тутъ то проявились полезныя качества бетона.

Этотъ пріемъ былъ примѣненъ инженеромъ Вика на устояхъ моста Сумъякъ на Дордони. Дно представляло собою скалу, испещренную трещинами, и такимъ образомъ возможность сооруженія перемычки была исключена. Вика въ видѣ опыта примѣнилъ для работы бездонные ящики, въ которые заливался бетонъ. Размеръ каждого изъ мостовыхъ быковъ равнялся 15,00м.×6,20м.×4,00м.

Такъ какъ дѣло шло объ опыте, то означенные устои были подвергнуты, въ теченіе несколькиихъ мѣсяцевъ, значительнымъ пробнымъ нагрузкамъ. Всѣ устои, за исключеніемъ одного, который разломился на двое, выдержали эти испытанія; разломъ же указанного единственного устоя былъ вызванъ не недостатками бетонной кладки, а размытиемъ дна подъ этимъ устоемъ. Обѣ части, на которыхъ быкъ раскололся, были снова сшиты заливкой бетона въ стыкѣ, и скрѣпленіемъ ихъ желѣзнымъ поясомъ, съ квадратнымъ поперечнымъ сѣченіемъ (въ 6 сант. по сторонѣ квадрата).

— Иногда бетонные фундаменты оширяются на *винтовыхъ сваяхъ* по системѣ Mitchell'я, изобрѣтеннѣй въ 1838 г.

Построенный въ 1878 году *Бунейльскій мостъ*, имѣть своимъ основаніемъ сваи съ винтовой поверхностью, погруженными вплоть до уровня низкой воды въ бетонные массивы.

— *Трубчатые* фундаменты, заимствованные Европой отъ Индіи, гдѣ они примѣнялись, начиная съ глубокой древности, находять для себя въ бетонѣ самый лучшій заполняющей матеріаль.

Формы для такихъ фундаментовъ (трубы или опускные колодцы) дѣлаются изъ листового желѣза, изъ обычной кирпичной кладки, или иногда составляются изъ колецъ, отлитыхъ изъ бетона.

Мосты въ Бордо въ 1860 году, въ Аржантейль въ 1863 г., въ Кельнѣ и многихъ другихъ городахъ имѣютъ основаніями металлическія формы, залитыя внутри бетономъ.

— Не имѣя возможности подробно описывать пріемы, примѣняемые при опусканіи этихъ формъ, мы ограничимся замѣчаніемъ, что, при почвѣ или стой, покрытой водой, иногда прибѣгаютъ къ опусканію трубъ, производя внутри ихъ пустоту; получается такимъ образомъ аспираторъ, благодаря которому иль подымается до верхняго края трубъ. Этимъ пріемомъ воспользовался Потть въ 1847 году, при сооруженіи *viaduka въ Англази*.

Такъ какъ для описанного способа трубы не должны имѣть въ діаметрѣ болѣе 0,35м.—0,40м., то заполняющимъ ихъ матеріаломъ, образующимъ внутренній массивъ, могутъ быть лишь матеріалы небольшихъ размѣровъ.

— Въ 1845 году, Triger напаль на мысль сжимать воздухъ внутри трубъ; свое изобрѣтеніе онъ примѣнилъ въ каменноугольныхъ копяхъ близь Шалонна, съ цѣлью пониженія уровня подпочвенныхъ водъ, встрѣчавшихся при проведеніи рабочихъ шахтъ. Въ Англіи Кюбиттъ впервые приложилъ его идею къ устройству устоевъ *Рочестерскаго моста*.

Описанный пріемъ подвергся съ тѣхъ поръ многочисленнымъ послѣдовательнымъ улучшеніямъ и въ наше время сдѣлался универсальнымъ, будучи извѣстенъ подъ именемъ способа *съ сжатымъ воздухомъ*; онъ получилъ примѣненіе въ различнаго рода сооруженіяхъ: мостахъ, молахъ, набережныхъ, шахтахъ и т. п.

По производствѣ выемки земли до требуемой глубины, рабочая камера должна быть заполнена каменной кладкой. Эта послѣдняя операциѣ требуетъ большой тщательности, для выполненія которой бетонъ всегда представляеть наибольшую гарантію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, были сдѣланы попытки замѣнить монолитъ обыкновенной каменной кладкой, но результаты оказались неблагопріятными, такъ какъ постройка изъ камня большихъ размѣровъ не допускаетъ набивки угловъ и устройства выемокъ для металлическихъ каркасовъ; кроме того, для работъ особой важности, бетонъ имѣть еще и то преимущество, что при пользованіи имъ обеспечивается быстрый ходъ работы сооруженія.

Наконецъ, придумали средство для сокращенія металла какъ строительного матеріала, при сооруженіи рабочихъ камеръ. Стали соединять въ этомъ случаѣ желѣзо съ обыкновенной каменной кладкой и бетономъ; сдѣланы даже попытки устройства кессоновъ исключительно монолитныхъ (*Ливорно*).

— Нѣкоторыми специалистами сдѣланы попытки расширить предѣлы примѣненія бетона, причемъ ими предлагается нагнетать цементъ въ видѣ порошка или полужидкаго раствора, чтобы такимъ образомъ получить бетонъ на мѣстѣ сооруженія.

Укажемъ, какъ на любопытный примѣръ подобныхъ работъ, на систему Нейкирха. Этотъ инженеръ заставляетъ твердѣть слои песку или гравія, покрытые водой, нагнетая въ нихъ цементный порошокъ подъ сильнымъ давленіемъ. Аппаратъ, состоящій изъ желѣзной трубы, дно которой оканчивается полымъ заостреннымъ наконечникомъ; усѣяннымъ по поверхности отверстіями, втыкается въ поверхность, подлежащую обработкѣ, черезъ каждые 0,30м. Вот-кнувши трубу до желаемой глубины въ песокъ, вводятъ въ этотъ песокъ подъ сильнымъ давленіемъ цементъ, который и заполняетъ пустоты между частицами его; трубу при этомъ медленно поднимаютъ къ верху: этотъ пріемъ работы обусловливаетъ собою надлежащее смѣщеніе матеріаловъ.

**Фундаменты вообще.** Когда слой грунта съ надежнымъ сопротивленіемъ (материкъ) лежитъ на значительной глубинѣ, то для достиженія его обыкновенно роются колодцы, заполненіе которыхъ дѣлается предпочтительно изъ бетона. Затѣмъ такие колодцы смыкаются сверху полуциркульными сводами. *Водохранилища улицы de la Vieille Estrapade въ Париже* были устроены по этой методѣ; высота столбовъ колебалась между 12,00м. и 15,00м.; ширина ихъ достигала 2,00м.

— Въ случаѣ насыпного или ползучаго грунта, вмѣсто отдѣльныхъ столбовъ отливается сплошной фундаментъ, простирающійся подо всѣмъ сооруженіемъ.

Эта, весьма экономичная, система, обеспечивающая при надлежащемъ составѣ бетона безусловную прочность сооруженія, пользуется значительно широкимъ примѣненіемъ въ мѣстностяхъ съ ползучими песками, какъ, напримѣръ, въ *Брюсселе*. *La Colonie du Congrѣs*, почтамтъ, электрический заводъ и масса частныхъ построекъ въ этомъ городѣ покоятся на бетонныхъ фундаментахъ<sup>3</sup>.

— Въ Германіи и Австріи, гдѣ широко пользуются бетономъ въ качествѣ матеріала для фундаментовъ, въ массивы, для экономіи, вводятъ крѣпкій ломовой камень..

На первый слой бетона, толщиной отъ 0,30м. до 0,40м., кладутъ слой изъ камня (со швами отъ 0,05м. до 0,08м.) тщательно промытого, политаго водой и въ кускахъ такихъ размѣровъ, что каждый изъ нихъ составляетъ собой полную нагрузку тачки. Сверху камни заливаются бетономъ такъ, чтобы имъ были заполнены всѣ швы между отдѣльными камнями и тѣсто покрыло бы ихъ сверху, по крайней мѣрѣ на 0,08м.—0,10м.. Затѣмъ накладывается слѣдующій слой камня, заливается бетономъ и т. д.

— Осьдающіе грунты иногда бываютъ изрѣзаны трещинами, которая принято засыпать пескомъ. Забивка послѣднихъ бетономъ представляетъ болѣе дѣйствительное средство, однако стоить не сколько дороже.

— Иногда фундаменты возводятся на песчаныхъ слояхъ; такие слои часто съ боковъ ограждаются деревянными или каменными стѣнками. Въ случаѣ, если имѣются данные опасаться просачивания воды, такие песчаные слои должны быть ограждены со дна и съ боковъ бетонной формой. Такая система представляетъ изъ себя фундаментъ, въ которомъ часть бетона замѣщена болѣе дешевымъ материаломъ—пескомъ.

**Заключение.**—Бетонъ долженъ занимать, во всякихъ системахъ фундаментовъ, первое мѣсто въ ряду каменныхъ строительныхъ материаловъ и нужно только удивляться, что онъ до сихъ поръ должностнымъ образомъ не утилизируется при возведеніи всякихъ родовъ сооружений безразлично. Пользованіе имъ, въ большинствѣ случаевъ, вызываетъ экономію при постройкѣ, равняющуюся въ среднемъ 25% и могущую повыситься, сообразно мѣстнымъ условіямъ, до 40%.

**Фундаменты изъ желѣзо-бетона.** Въ Америкѣ, строятся зданія громадной высоты; дома нерѣдко имѣютъ около двадцати этажей. Въ случаѣ ненадежности почвы, американскіе строители подвоятъ подъ столь громадныя сооруженія и соответствующіе фундаменты, прибѣгая къ сочетаніямъ бетона съ желѣзомъ.

А. Стевартъ, профессоръ Лютихского университета, изучалъ на мѣстѣ системы такихъ фундаментовъ \*). Онъ пишетъ по этому поводу:

„Въ Чикаго подобныя сооруженія требуютъ, въ силу природныхъ свойствъ грунта, совершенно особыхъ приемовъ кладки фундаментовъ. Въ Нью-Йоркѣ и Филадельфии, где грунтъ каменистый, не представлялось никакихъ затрудненій при устройствѣ фундаментовъ громадныхъ зданій. Въ Чикаго же грунтъ на глубину 60—80 метровъ состоитъ изъ глины, пересѣкаемой пластами гравія, содержащаго въ изобилии воду или плавучие пески.


„Первоначально, здѣсь прибѣгали къ обычной забивкѣ свай; однако, зданія, построенные на свайныхъ основаніяхъ, уже черезъ нѣсколько лѣтъ давали осадку и обнаруживали значительныя поврежденія.

„Поэтому, явилось необходимымъ дать капитальнымъ стѣнамъ и опорнымъ столбамъ очень солидный опорный базисъ, такъ какъ упомянутая глинистая почва оказалась не въ состояніи безопасно выносить нагрузку болѣе  $1\frac{1}{2}$  — 2 килограммовъ на 1 кв. сантиметръ.

„Однако подобные фундаменты, съ очень широкимъ основаніемъ, на которые предназначены лѣчъ колонны, несущія на

\*) «Les Constructions urbaines aux Etats-Unis», par A. Stevart. Эта интересная работа помѣщена въ «l'Annuaire de l'Association des Ingénieurs sortis de l'Ecole de Liège», 5 серія, томъ V, 1892 годъ.

себѣ десять, пятнадцать и двадцать этажей, занимаютъ очень громадный объемъ; ихъ послѣдовательные ряды кладки, выступая одинъ надъ другимъ, загромоздили бы собой пространство предназначаемое для подвальныхъ этажей, столь необходимыхъ въ подобныхъ сооруженіяхъ, чтобы помѣстить въ нихъ машины и паровые котлы.




Фиг. 74.

„По этимъ соображеніямъ, было предложено устраивать такие фундаменты металлическими: сначала изъ старыхъ рельсовъ, вывозимыхъ изъ Европы, затѣмъ изъ новыхъ рельсовъ и даже высокихъ балокъ, съ цѣлью придать широкому базису очень большой моментъ сопротивленія изгибу.

„Фигура 74 показываетъ, какимъ образомъ на первый слой бетона кладется сплошной рядъ рельсовъ, погруженныхъ въ цементъ и покрытыхъ накресть вторымъ и третьимъ рядами рельсовъ, размѣры которыхъ постепенно уменьшаются, по мѣрѣ приближенія рядовъ къ основанию металлической колонны.

„Часто послѣдній рядъ образуется изъ тяжелыхъ и высокихъ стальныхъ балокъ, вѣсомъ до 150 килогр. на погонный метръ.



Фиг. 75.

„Пунктирный профиль, на фиг. 75, принадлежитъ каменному фундаменту съ сопротивлениемъ, равнымъ сопротивлению описанного металлическаго фундамента. Изъ чертежа видно ясно, на сколько меньше объемъ, занимаемый металлическимъ фундаментомъ, въ сравненіи съ каменнымъ.

„Кромѣ указанной выгоды, разбираемая система представляетъ еще много другихъ преимуществъ, которыя заключаютъ

ся: въ экономіи расходовъ по сооруженію, въ сокращеніи времени постройки и уменьшеніи величины нагрузки на единицу площади основанія; послѣднее уменьшеніе иногда бываетъ столь значительнымъ, что позволяетъ, въ нѣкоторыхъ постройкахъ, возведеніе лишняго этажа на томъ же самомъ основаніи“.

Перемычки. Толщина бетонныхъ перемычекъ, въ сравненіи съ земляными, можетъ быть значительно уменьшена; однако, стой-

мость перемычки, при такой замынѣ, увеличивается, и кромѣ того, бетонную перемычку трудно разбирать.

— Устройство перемычекъ изъ бетона рекомендуется въ тѣхъ случаяхъ, когда временная запруда предназначена составить впослѣдствіи нераздѣльную часть возводимаго сооруженія.

Это имѣть мѣсто, напримѣръ, при сооруженіи шлюзовъ. При отливкѣ полового настила шлюза, на краяхъ его, въ толщину стѣнъ шлюзной камеры, выводятъ стѣнки бетонной перемычки, которая затѣмъ и остаются, входя въ составъ сооруженія. Такимъ образомъ, получается водонепроницаемый резервуаръ, изъ котораго легко выкачать воду; для помѣщенія же шлюзныхъ воротъ достаточно пробить двѣ крайнія стѣнки этого резервуара (перемычки).

Мари прибѣгъ къ этой системѣ въ 1826 году, при устройствѣ шлюза *Фроасси* на *Сомми*.

— Тотъ же пріемъ употребляется при мостовыхъ сооруженіяхъ, когда возведеніе мостовыхъ быковъ совершается еще подъ чертой низкаго уровня воды. Въ такихъ случаяхъ, бетонъ образуетъ перемычку на мостовомъ быкѣ. Такъ устроено железнодорожный мостъ, на линіи *Роморантин-Блуа* черезъ *Луару* и др.

— Въ 1887 году, при сооруженіи *новой плотины* въ *Марли*, бетонъ заливался вдоль шпунтовыхъ рядовъ свай для образованія перемычки.

— Въ подобномъ же родѣ, было сдѣлано интересное примѣненіе монолита въ *Марсели*, при *работахъ по завершенію устройства Bassin National*. Въ юго-восточномъ углу этого бассейна, явилось необходимымъ сдѣлать выемку части скалистаго дна. Чтобы обнажить эту часть дна, подлежащую углубленію, отъ воды, было решено окружить ее кольцеобразной бетонной перемычкой. Эта перемычка, обнимающая площадь въ 4,35 гектаровъ, имѣла длину по периферіи 1069,44м. Сооруженіе ея, начатое въ 1876 году, было закончено въ октябрѣ 1879 года. Высота напора воды колебалась между 7,40м. и 7,80м. Объемъ бетона, потребовавшійся для сооруженія ея, бѣдѣлъ 37.500 куб. метровъ. По окончаніи устройства перемычки, изъ нея было выкачано 210.000 куб. метровъ воды, причемъ сооруженіе оказалось безусловно водонепроницаемымъ и хорошо связаннымъ съ грунтомъ; на днѣ ея не оказалось никакихъ ключей и внутреннее пространство оставалось все время сухимъ.

Бетонъ содержалъ 0,89 щебня на 0,59 раствора; послѣдній имѣлъ составъ: 1,07м. песку на 400 килограммовъ извести.

Подобная система очевидно обходится дорого, но она имѣть большія преимущества для сооруженій значительной важности, такъ какъ не только уменьшаетъ расходы по водоотливу, но, кромѣ того, устраняетъ всякия опасныя случайности, связанныя съ другими системами такихъ работъ.

**Плотины.** Благодаря своей непроницаемости, бетонъ играеть важную роль почти во всѣхъ системахъ плотинъ.

Дѣйствительно, въ случаѣ земляныхъ или обыкновенныхъ каменныхъ плотинъ, необходимо, для водонепроницаемости, покрывать такія плотины, хотя бы только у ихъ основанія, со стороны, сдерживающей напоръ воды, бетоннымъ слоемъ или набойкой. Такая бетонная набойка получаетъ еще болѣе существенное значеніе, если она поднимается выше. (*Плотина на Rio-Suzan*).

Съ другой стороны, бетономъ пользуются и въ качествѣ заполняющаго матеріала внутренней части плотинъ. Плотина, устроенная въ послѣднее время на оросительномъ каналѣ въ *Жиньякѣ* (Héroult), представляетъ примѣръ подобнаго устройства.

Наконецъ, бетонъ можетъ служить единственнымъ матеріаломъ для сооруженія всей плотины.

Ж. Риттеромъ, въ 1871—1872 году, произведены въ *Фрибурѣ* на р. *Саринѣ* крупныя гидротехническія сооруженія изъ бетона. На этой рѣкѣ, съ расходомъ воды, колеблющимся отъ 20 куб. метр. до 1.200 куб. метр. въ секунду, имъ была воздвигнута монолитная плотина, длиной въ 200 метровъ, затребовавшая для своего сооруженія 30.000 куб. метровъ бетона. Шестнадцать лѣтъ спустя, тотъ же строитель писалъ, что это сооруженіе до сихъ поръ удивительно выдерживаетъ напоръ воды, подымающейся часто на 12м. выше ординара. Высота этой плотины, считая отъ основанія, достигаетъ почти 23м.

**Шлюзы.** Примѣненіе бетона для устройства шлюзовъ, можно сказать, является почти неизбѣжнымъ, такъ какъ онъ представляеть собой наиболѣшее средство противъ просачиванія воды.

— Монолитное устройство полового настила шлюза безусловно необходимо при подмываемомъ днѣ.

— Работа съ бетономъ является также неизбѣжной въ этомъ случаѣ при грунтахъ, трудно или совсѣмъ невычерпываемыхъ.

Какъ на примѣръ, укажемъ на *новые шлюзы въ Буживалѣ*, построенные въ 1879—1883 годахъ. „Они расположены, пишетъ Жозанъ, на пескахъ и гравіи, лежащихъ въ свою очередь на мѣловыхъ породахъ; почва была изборождена ключами, пробивающимися со дна, такъ что положительно нельзя было прибѣгнуть къ водоотливу, возводя обыкновенныя перемычки, какъ это было проектировано въ началѣ.“

Въ виду этого, необходимо было эти шлюзы основать на фундаментѣ; послѣдній устраивали, заливая бетонъ въ пространство, огороженное щунтовыми рядами свай, дно котораго предварительно очищали драгировкой.

Этотъ общій фундаментъ, возведенный до 7,50м. ниже уровня

подпрудной воды, имѣть толщину 4,50м. подъ верхними камерами шлюзовъ и 3,50м. подъ шлюзнымъ спускомъ. Такіе размѣры толщины фундамента были необходимы для уравновѣшиванія давленія снизу во время водоотлива, необходимаго при устройствѣ стѣнокъ шлюза.

На устройство фундамента пошло 30.000 куб. метровъ бетона. Въ періоды наиболѣе напряженной работы, вырабатывалось въ день до 300 куб. метровъ бетона.

— Въ шлюзахъ, построенныхъ на свайномъ ростверкѣ, всегда необходимо, между обыкновеннымъ каменнымъ настиломъ и деревомъ, помѣщать слой бетона, иначе дерево откроетъ путь для прониканія воды.

— Мы уже говорили о роли бетона при устройствѣ шлюзовъ въ статьѣ „перемычки“.

— Sganzin писалъ: „шлюзы могутъ быть цѣликомъ сооружаемы изъ бетона. Тесовый камень необходимъ только для кладки верхнихъ частей ихъ стѣнокъ; строго-же говоря, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ камень можетъ быть замѣненъ желѣзомъ и деревомъ“.

Въ Англіи и Америкѣ, имѣется много примѣровъ устройства шлюзовъ изъ бетона.

Укажемъ здѣсь на мнѣніе американскихъ инженеровъ: они рѣшительно рекомендовали примѣненіе бетона для сооруженія семи большихъ шлюзовъ и громадныхъ плотинъ, потребовавшихся при прорытіи *междоконтинентальнаго канала черезъ озеро Никарагуа*.

**Общія гидротехническія сооруженія.** Всѣ эти сооруженія, будь то рѣчныя или морскія, могутъ быть съ выгодой исполнены при полномъ или неполномъ участіи бетона.

Разумѣется, для частей сооруженія, подвергенныхъ сильной нагрузкѣ и изнашиванію какъ то: угловъ, реберъ, карнизовъ и т. п., слѣдуетъ оставить камень.

Обращаясь къ лѣтописямъ гидротехническихъ сооруженій, мы найдемъ цѣлый рядъ стѣнъ набережныхъ, флотбетовъ, фарватеровъ судоходныхъ рѣкъ, спусковыхъ шлюзовъ, трубчатыхъ мостовъ и тому подобныхъ сооруженій, исполненныхъ исключительно изъ бетона.

Бетонъ, въ работахъ подобного рода, смотря по обстоятельствамъ, можетъ примѣняться въ дѣло или въ осушенному отъ воды пространствѣ, или литьемъ подъ водой, или будучи заключенъ въ мѣшки, или же, наконецъ, подъ видомъ искусственныхъ массивовъ, приготовленныхъ на берегу.


Мы не можемъ здѣсь вдаваться въ разсмотрѣніе этихъ спе-

циальныхъ вопросовъ, которое отвлекло бы часть отъ нашего предмета, тѣмъ не менѣе позволимъ себѣ обратить вниманіе читателя на интересный споръ, касающійся вопроса, что предпочтительнѣе: употреблять ли бетонъ, при сооруженіи стѣнъ набережныхъ, непосредственно въ дѣло, или же слѣдуетъ вести работу съ заранѣе приготовляемыми искусственными массивами (см. „Annales de la Construction“ за 1889 годъ).

Укажемъ также на способъ устройства фундаментовъ, применѣнныи недавно въ Калѣ, изъ искусственныхъ массивовъ, опускаемыхъ помошью инжекціи воды.

**Канализація разнаго рода.** — *Сточныя трубы.* Сточныя трубы изъ бетона не имѣютъ швовъ; обѣ ихъ поверхности, внутренняя и внешняя, одинаково гладкія; онѣ не испытываютъ ни усадки, ни осѣданій и обладаютъ водонепроницаемостью. Спустя три дня по ихъ изготошеніи, онѣ сопротивляются лучше, чѣмъ кирпичныя; черезъ нѣсколько недѣль сопротивленіе ихъ достигаетъ крѣпости камня.

Стоимость бетонныхъ трубъ значительно ниже стоимости трубъ изъ обычновенной каменной кладки; кромѣ того, онѣ допускаютъ значительно меньшую толщину стѣнокъ.



Фиг. 76.

**Акведуки.** Бетонъ пользуется широкимъ распространениемъ, при желѣзодорожныхъ сооруженіяхъ. Въ Англии, пользуются имъ широко, при устройствѣ акведуковъ, съ диаметромъ отверстія небольшой величины. Фиг. 76 показываетъ типъ часто примѣняемаго устройства такого рода въ ненадежномъ грунѣ.

**Большіе сифоны.** Сооруженіе сифоновъ помошью обычной каменной кладки обходится очень дорого и часто не бываетъ застраховано отъ разныхъ вредныхъ и непредвидѣнныхъ случайностей. Дѣйствительно, для придания сводамъ вѣса и значительности сопротивленія, приходится пользоваться тесовыми камнемъ; однако, швы современемъ расходятся и сводовые камни получаютъ стремленіе подыматься отдѣльно. Поэтому, приходится стягивать сводъ желѣзными связями, прикрепленными къ опорнымъ стѣнкамъ свода и опускающимися даже подъ половыи настиль. Бетонъ устраняетъ всѣ эти неудобства: бетонныя трубы сопротивляются, какъ чугунныя, и, какъ металль, онѣ водонепроницаемы.

**Водопроводныя трубы.** Водопроводныя трубы изъ бетона не подвергаются окислению; онѣ не требуютъ ремонта.

Для низкихъ давлений, онъ являются часто болѣе экономичными, чѣмъ чугунныя трубы. Вообще же вопросъ, о решеніи за или противъ нихъ, зависить отъ мѣстныхъ условий.

Города Бернъ, Бельфоръ, Кольмаръ, Лиможъ, Аннонѣй, Отенъ, Монтелимаръ, Вевей, Валансъ, Сенъ-Діе и др. обладаютъ канализацией этого рода; давленіе въ трубахъ достигаетъ 3½ атмосферъ.

**Электрическая канализация.** Бетонъ служить для защиты электрической прокладки (кабелей) отъ дѣйствія влажности.

Такъ, съ этой цѣлью желѣзныя трубы, покрыты асфальтомъ и свинченныя между собою, погружаются въ бетонное ложе. Въ другихъ случаяхъ, канализація устраивается изъ бетонныхъ трубъ, съ сѣченіемъ прямоугольнымъ, круговымъ или эллиптическимъ, помѣщаемыхъ подъ троттуарами.

Въ настоящее время, указанные приемы начинаютъ оставляться; техника нынѣ значительно упростила способы прокладки электрической сѣти, погружая кабели прямо въ слой песка, утрамбованного въ канавѣ.

Прибавимъ еще, что бетонъ оказываетъ хорошія услуги при установкѣ столбовъ для воздушныхъ электрическихъ проводовъ: именно, примѣненіе его обеспечиваетъ устройство дешево стоящаго и прочнаго базиса, въ которомъ крѣпко удерживается столбъ.

**Мостовые.** Обыкновенные и лещадные мостовые, предназначенные выдерживать большія нагрузки, для достижениія прочности, могутъ съ большой выгодой настилаться на слой бетона.

Англійскіе инженеры приняли принципіально этотъ способъ, какъ для каменныхъ, такъ и асфальтовыхъ мостовыхъ.

Первая попытка устройствъ этого рода, въ Парижѣ, была сдѣлана въ 1884 году, въ улицѣ Трониѣ и на Страсбурискомъ бульварѣ.

Настилкѣ подобныхъ мостовыхъ ставить въ упрекъ, что камни ея являются какъ бы находящимися между молотомъ и наковальней, и потому, если экипажиѣ будутъ съ достаточной скоростью, то происходитъ оглушительный шумъ. Въ виду этого, рекомендуется не погружать края камней въ свѣжеотлитый бетонъ прямо, а помѣщать между настилкой и бетоннымъ слоемъ промежуточный слой песка.

Очевидно, этотъ способъ сооруженія очень дорогъ; однако, слѣдуетъ принять въ разсчетъ, что онъ въ значительной степени сокращаетъ расходы по содержанію въ исправности мостовой; кромѣ того, этотъ способъ весьма пригоденъ для дорогъ, по которымъ происходитъ частая ъзда, или движение повозокъ, значительно нагруженныхъ.

Все, сказанное выше, относится и къ деревяннымъ торцовымъ мостовымъ.

Прибавимъ еще, что въ Англіи всѣ линіи трамваевъ лежатъ на бетонѣ.

Barabant, главный инженеръ службы парижскихъ общественныхъ дорогъ, далъ по этому вопросу много указаний, которые заслуживаютъ быть принятими во вниманіе.

**Укрѣпленіе грунтовъ.** Бетонъ иногда служить для ассенизациі почвы и укрѣпленія слабыхъ грунтовъ.

— На Корсикѣ, черезъ потокъ въ Fium'Alto, переброшена арка, съ пролетомъ въ 40м. Устои ея покоятся на сланцевой породѣ, изрѣзанной многочисленными трещинами. Характеръ грунта внушиалъ серьезныя опасенія, и почва была поэтому ассенизирована и укрѣплена энергичной бетонной набивкой, заполнившей всѣ мелкія трещины.

— Во время сооруженія плотины въ Фюрансѣ (въ Gouffre d'Enfer), замѣтили, что скала, служившая основаніемъ сооруженія, была покрыта трещинами; эти трещины были заполнены бетономъ, составленнымъ изъ равныхъ частей песку и цемента Васси.

— Часто въ почвѣ, подлежащей осушенію, бываетъ полезно покрыть стѣнки дренажной канавки тонкимъ слоемъ бетона.

— Укрѣпленіе грунтовъ помощью бетона производится различными способами, смотря по обстоятельствамъ и тѣмъ цѣлямъ, которыя преслѣдуются въ каждомъ частномъ случаѣ. Дѣлаютъ полныя облицовки, плакировки и т. д.

Такъ, иногда бываетъ, что откосъ насыпи подвергается размыву водой—рѣки, озера, или пруда, и, слѣдовательно, грозить осыпаться. Чтобы помѣшать этому размыву, часть откоса, погруженная въ воду, покрывается бетоннымъ слоемъ, или же послѣдний замѣняется подпорной стѣнкой изъ монолита; этотъ пріемъ, въ отношеніи стоимости, разумѣется слишкомъ обременителенъ, особенно, если въ немъ нѣтъ особенной надобности.

**Исправленіе поврежденій (ремонтъ).** При передѣлкахъ, бетонъ является наиболѣе дѣйствительнымъ вспомогательнымъ средствомъ.


Онъ свободно принимаетъ любую форму, заполняетъ всѣ пустоты, обеспечиваетъ безукоризненную ихъ забивку и тѣсное сцѣпленіе съ прежде сооруженными частями постройки. Кромѣ того, часто, въ силу ограниченности свободного пространства, бываетъ затруднительно работать съ большими массами, тяжелыми и громоздкими камнями тамъ, где оперированіе съ малыми количествами бетона не встрѣтить никакихъ затруднений.

— Ремонтъ часто выполняется помошью колодцевъ, забиваемыхъ бетономъ. (Агрономический институтъ въ Парижъ).

— Работы по ремонту *городского отеля* (*Yarmouth*) представляютъ для специалистовъ одинъ изъ лучшихъ примѣровъ: главнымъ средствомъ ремонта явился бетонъ.

— Въ водѣ, исправленіе поврежденій подчасъ бываетъ весьма трудно выполнимо, такъ какъ растворъ уносится теченіемъ. Это неудобство устраниется при употреблении бетона, заключенного въ мѣшки, которые водолазъ вводить въ поврежденныя части сооруженія; какъ показалъ опытъ, при этомъ не наблюдается чувствительного размыванія, даже при сильномъ течениіи воды. Такимъ способомъ было остановлено разрушеніе *моста въ Жуаны въ 1887 году*.

Бетонъ, помѣщенный въ мѣшки, хорошо заполняетъ собой всѣ извилины пустотъ. Правда, мѣшки не даютъ непосредственаго сцепленія другъ съ другомъ, но они на столько сливаются между собою, что образуютъ, по затвердѣванію въ нихъ бетона, какъ бы родъ сухой каменной кладки съ неизмѣримо тонкими швами.



Фиг. 77.

Строителю могутъ часто встрѣчаться случаи, гдѣ этотъ послѣдній способъ можетъ оказать большую услугу.

— Въ Америкѣ, инженеромъ Андерсономъ произведены значительные работы по укрѣплению западнаго устоя моста въ *Честнитъ-Стритъ*.

Эти работы представляютъ особый интересъ, такъ какъ на нихъ осуществлено новое примѣненіе сжатаго воздуха.

Западный устой упомянутаго моста, расположенный на мало прочномъ грунть, обнаружилъ сильное стремление опрокинуться. Крѣпкій грунть залегаетъ въ указанномъ мѣстѣ на значительной глубинѣ. Поэтому, Андерсонъ рѣшилъ подпереть быкъ помошью наклонныхъ скважинъ, выложенныхъ чугунными кольцами и заполненныхъ бетономъ. Эти, новаго рода, подпоры, въ числѣ четырехъ, расположены вѣрообразно и упираются въ твердую скалу (фиг. 77).

Работы начались съ того, что сначала была пробита вертикальная шахта, а затѣмъ уже, помошью сжатаго воздуха, была проведена наклонная скважина въ желаемомъ направленіи.

**Туннели.** Недостатокъ мѣста, освѣщенія и часто времени является сильнымъ препятствиемъ для надлежащаго примѣненія въ туннеляхъ обычной каменной кладки; бетонъ же превосходитъ всѣ прочія системы своей экономичностью, легкостью примѣненія въ дѣло и способностью къ безукоризненной забивкѣ, заполняющей всѣ извилины въ горной породѣ.

Тѣмъ не менѣе, нѣкоторые инженеры обнаруживаютъ, даже въ настоящее время, такое недовѣріе въ этомъ отношеніи къ монолиту, что допускаютъ его примѣненіе, при облицовкахъ подземныхъ сооруженій, лишь для нижнихъ частей этихъ сооруженій; при примѣненіи бетона въ другихъ частяхъ туннеля, сотрясенія, обусловливаемыя прохожденіемъ поѣздовъ, могутъ, по ихъ мнѣнію, вызывать въ бетонѣ трещины, которыя, увеличиваясь постепенно, повлекутъ за собой обвалъ желѣзодорожнаго туннеля. Для туннелей другихъ назначеній, какъ то: обыкновенныхъ дорожныхъ, каналовъ, эти опасенія, преувеличеннія до крайности, разумѣется, не могутъ имѣть никакого значенія.

Въ Англіи и Америкѣ, глубже оцѣнили пользу, которую можно извлечь изъ примѣненія бетона для укрѣпленія ненадежнаго грунта; однако, и тамъ все-таки принимается предосторожность, заключающаяся въ томъ, что подобныя сооруженія обкладываются рубашкой изъ кирпича.

Подобнымъ способомъ въ 1879 — 1886 годахъ было сооружено болѣе 3500м. туннеля подъ Мерсесемъ между Ливерпулемъ и Биркенхедомъ.

— Въ Чикаго, электрическій трамвай проходитъ подъ рѣкой, по туннелю въ 400м. длиной, сооруженному изъ кирпича и бетона. Бетонъ составленъ изъ: 1 части портландскаго цемента, 3 частей песка и 6 частей щебня, размѣромъ въ 0,075м.

— Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, капитанъ Линдемаркъ получилъ въ Стокгольмѣ концессію на сооруженіе туннеля въ 231м. длиной, предназначеннаго соединить собой двѣ весьма населенные части города, которыя отдалены одна отъ другой холмомъ.

Пробиваніе туннеля встрѣтило громадныя трудности; на про-  
тяженіи, почти 30м., пришлось прибѣгнуть къ способу заморажи-  
ванія почвы. Грунтъ былъ очень слабъ, почему облицовка туннел-  
ля была сдѣлана изъ бетона, слѣдующаго состава: 1 часть портл.  
цемента,  $2\frac{1}{2}$ —песку и 6 — гранитнаго щебня.

— Въ Бельгіи, построенный въ 1893 году, на желѣзнодорож-  
ной линіи *Обель-Блейбергъ*, туннель также одѣтъ бетономъ; при-  
бавимъ, что и акведуки, и небольшия мосты на этой линіи отлиты  
также изъ бетона.

— Жидкій бетонъ, или скорѣе полужидкій растворъ це-  
мента также является очень полезнымъ для сооруженія туннел-  
лей, составленныхъ изъ металлическихъ колецъ.

Такъ, въ *туннеле новой электрической желѣзной дороги въ Лон-  
донъ*, колыца покрыты снаружи цементомъ, нагнетаемымъ въ  
жидкомъ видѣ помошью шприцовъ; эти послѣдніе вводились че-  
резъ отверстія, устроенные въ облицовкѣ; такимъ образомъ, по-  
лучился снаружи колецъ родъ бетона, препятствующаго всякому  
движенію грунта, заполнившаго пустоты и обеспечившаго водо-  
непроницаемость туннеля.

**Мосты изъ бетона.** — Уже съ давнихъ поръ бетонъ былъ до-  
пущенъ въ качествѣ матеріала при сооруженіи мостовъ. Какъ на  
примѣръ, сравнительно древній, укажемъ на *Шампинольский мостъ,  
на Марнскомъ каналѣ у Рейна*.

Этотъ косой мостъ, съ прямымъ пролетомъ въ 10,00м. и  
косымъ пролетомъ — въ 19,15м., имѣть 11,85м. ширины между  
перилами.

Арка образована изъ шести колецъ, составленныхъ изъ тесо-  
выхъ камней, сопряженныхъ между собою геликоидально; эти  
шесть колецъ связаны пятью бетонными колышами, шириной  
каждое въ 1,25м.


Когда вода въ каналѣ поднялась на 2м., пришлось разобрать  
внутреннюю поверхность свода. При этомъ убѣдились, что моно-  
лить представлялъ необычайную крѣпость и что онъ накрѣпко  
былъ связанъ съ тесовымъ камнемъ.

— Германскіе строители, за послѣдніе годы, весьма расширили  
примѣненія бетона, который они съ охотой употребляютъ для со-  
оруженія мостовъ, со средними пролетами.

Въ *Вюртембергъ*, всѣ арки, съ пролетами не болѣе 30,00м.,  
отъ внѣшняго вида которыхъ не требуется особенной красоты, от-  
ливаются цѣликомъ изъ бетона.

Типомъ такихъ сооруженій, при горизонтальной мѣстности,  
обыкновенно принимается мостъ съ потерянными устоями. Эти

послѣдніе (фиг. 78) опредѣляются продолженіемъ кривыхъ внутренней и наружной поверхности свода ниже уровня естественной почвы. Арки, съ понижениемъ въ  $\frac{1}{10}$ .




Фиг. 78.

Въ видахъ экономіи, часть бетона въ устояхъ такихъ мостовъ, замѣняется бутовой кладкой. Въ тѣхъ случаяхъ, когда желательно придать сооруженію болѣе декоративный видъ, внутренняя поверхность сводовъ дѣлается изъ тесового камня. Въ другихъ случаяхъ, вся облицовка дѣлается изъ бутовой кладки, и бетонъ служить тогда только внутреннимъ заполняющимъ материаломъ. Составъ бетона для фундаментовъ . . . . 1 часть цемента, 3— песку и 6— щебня.

“ ” ” сводовъ . . . . 1 ” 000 ” 3 ” 4 ” ”

— Проектъ, составленный въ 1889 году Куанье, для сооруженія моста черезъ р. Сену между Иари и Шарантономъ, хотя и не получилъ примѣненія, тѣмъ не менѣе заслуживаетъ большого вниманія.



Фиг. 79.

Этотъ мостъ (фиг. 79), со сводами пониженными въ  $\frac{1}{10}$ , проек-

тированъ въ два пролета, по 53,50м. каждый, и съ центральной аркой, пролетомъ въ 58,00м.

Бетонъ №0, предназначенный для отливки сводовъ и облицовки опоръ, обладалъ сопротивлениемъ сжатію въ 225—275 килогр. на 1 квадр. сантиметръ. Его составъ: 300 килогр. портландскаго цемента, 300 килогр. гидравлической извести на 1 куб. метр. песка.

Бетонъ №1, предназначенный для заполненія внутренней части быковъ, могъ выдерживать давленіе отъ 150 до 175 килогр. на 1 квадр. сантиметръ и имѣлъ составъ: 100 килогр. портланд. цемента, 250 килогр. извести на 1 куб. метр. песка.

Бетонъ №2, предназначенный для фундаментовъ и забутки (пазухи мостовыхъ сводовъ заполнены не сплошной забуткой, а полой, сводчатой, для уменьшенія вѣса всего сооруженія), имѣлъ коэффиціентъ сопротивлениія отъ 80 до 100 килогр.; его составъ: 50 килогр. портландск. цемента, 125 килогр. извести, на 1 куб. метр. песка.

Для заполненія промежутковъ между сваями у подошвы фундаментовъ, Куанье имѣлъ въ виду примѣнить бетонъ, приготовленный съ крупными камнями, такъ какъ энергичную утрамбовку его бетоновъ (растворовъ), при данныхъ обстоятельствахъ, было бы трудно надлежащимъ образомъ выполнить; предназначенный для послѣдней цѣли бетонъ имѣлъ составъ: 150 килогр. цемента, 0,500 куб. метр. песка и 0,800 куб. метр. камней.

Наконецъ, послѣдній бетонъ, легкій по вѣсу и экономичный по стоимости, былъ предназначенъ для настилки надъ сводами; онъ имѣлъ составъ: 150 килогр. извести, 0,500 куб. метр. песку и 1 куб. метръ гари.

**Мосты изъ желѣзо-бетона — Система Монье.** Характерной особенностью системы Монье является введеніе въ бетонную массу желѣзной сѣтки изъ прутьевъ или полосъ, переплетенныхъ между собою тонкою проволокой. На желѣзнодорожныхъ линіяхъ, въ Австрии, по этой системѣ выстроено нѣсколько мостовъ, съ пролетами отъ 8,00м. до 12,00м. Первый такой мостъ былъ сооруженъ, въ 1888 году близъ *Мацлейнсдорфа*.

Этотъ мостъ имѣеть 10,00м. въ пролетѣ, 1,00м. въ подъемѣ, 0,15м. въ толщинѣ замка и 0,20м. у пять. Въ бетонѣ погружена сѣтка изъ переплетенной желѣзной проволоки, толщиной въ 0,007м. и съ разстояніемъ между отдѣльными проволоками въ 0,010м.; эта сѣтка не доходитъ на 0,02м. до внутренней поверхности свода.

Бетонъ, составленный изъ 1 части цемента и трехъ частей дунайскаго песка, трамбовали слоями въ 0,20м.

Испытанія прочности моста были произведены, сначала по-

мощью груза изъ рельсовъ, затѣмъ съ поѣздомъ. При осмотрѣ моста послѣ такого испытанія, въ восьми мѣстахъ внутренней поверхности свода былъ констатированъ прогибъ около 0,002м., исчезнувшій почти вполнѣ послѣ снятія нагрузки („Bulletin de la Société des Ingénieurs et Architectes d'Autriche“).

*Система Вюнша.* Въ томъ же журналѣ, за 1893 годъ 26 мая, описаны, съ приложеніемъ чертежей въ разрѣзѣ и планѣ, детали сооруженія бетоннаго моста, построенаго въ 1892 году, по системѣ Wünsch'a на Нейтрѣ, близъ Нойхайзеля.

Этотъ мостъ имѣть 115,10м. длины и 6,00м. ширины и состоитъ изъ 6 арокъ, съ пролетами въ 17,00м. и подъемомъ въ 1,13м. Съ наружной поверхности своды выведены горизонтально; толщина въ замкѣ равняется 0,25м.

Мостъ былъ построенъ въ четыре мѣсяца

Металлический остовъ (каркасъ) его, весьма легкій, обладающій въсомъ не болѣе 40 тоннъ, составленъ изъ углового и тавроваго желѣза. Онъ заключаетъ въ себѣ тринадцать продольныхъ балокъ, расположенныхъ параллельно и горизонтально, погруженныхъ въ бетонъ и проходящихъ по всей длине сооруженія. При вершинѣ сводовъ каждая продольная балка соединяется съ парabolicкими арками, идущими отъ начала сводовъ и вдающимися въ кладку, где онъ слѣдуютъ по кривизнѣ внутренней поверхности сводовъ. Нѣть ни раскосовъ, ни подпорокъ; каркасъ, вообще, состоитъ исключительно изъ параллельныхъ, вертикально расположенныхъ, независимыхъ другъ отъ друга треугольниковъ.

Бетонъ, заливаемый подъ водой, имѣть составъ: 1 часть портландскаго цемента, 5 частей романскаго цемента и 30 частей гравія. Выше уровня низкой воды, составъ бетона представлять: 1 часть портланда на 10 частей гравія. Парапетъ и тимпаны отлиты изъ бетона, состава 1:8; своды—изъ бетона, состава 1:6. (Коэффиціентъ 1 обозначаетъ содержаніе цемента).

Обращаемъ вниманіе читателя на весьма интересное содержаніе цитируемой нами статьи, привести которую полностью намъ не позволяетъ мѣсто.

Въ ней онъ найдетъ разсчеты сопротивленій, описание всѣхъ деталей сооруженія, результаты испытаній прочности его и т. д. и образцовую диаграмму хода работы, заслуживающую, за свою простоту, практическаго примѣненія.

Существуетъ еще много другихъ системъ, на которыхъ мы не можемъ останавливаться.

**Полы (потолки) изъ бетона.** Бетонъ, въ видѣ пониженныхъ (пологихъ) сводовъ, съ горизонтальной наружной поверхностью, иногда служить для устройства половъ въ жилыхъ и торговыхъ помѣщеніяхъ.

Гораздо чаще, бетонъ отливается въ видѣ маленькихъ сдвоиковъ или плоскихъ перемычекъ, отъ 0,80м. до 1,20м. въ пролетѣ, опирающихся на металлическія балки.

Отмѣтимъ, въ данномъ случаѣ, экономію, получающуюся отъ употребленія въ дѣло старыхъ рельсовъ. Въ многолюдномъ рабочемъ поселкѣ въ Лейпцигѣ, близъ Ганновера, были утилизированы рельсы въ качествѣ балокъ; ихъ покрывали слоемъ бетона, толщиной въ 0,10м.; бетонъ состоялъ изъ 1 части цемента на 5 частей камней.

Съ тою же цѣлью, бетонъ отливается на кружала изъ листового желѣза—плоскаго, или волнистаго. Опперманъ, въ 1881 году, рекомендовалъ устройство половъ, помошью желѣзныхъ листовъ, согнутыхъ въ видѣ очень низкихъ пирамидъ, опирающихся на балки и затѣмъ сверху заливаемыхъ бетономъ.

Система металлическихъ балокъ, съ кирпичемъ или бетономъ, имѣть нѣкоторыя неудобства: въ случаѣ пожара, значительный вѣсъ металла и расширение балокъ могутъ обрушить потолокъ. Во избѣженіе этой послѣдней опасности, окружаютъ иногда балки оболочкой изъ обожженой глины; однако, устройство такихъ потолковъ обходится дорого.

Въ виду этого, специалистами придуманъ слѣдующій способъ. Для уменьшенія вѣса металлическихъ частей, размѣры послѣднихъ разсчитываются только на растягивающія усилия, а агентомъ, работающимъ на сжимающую нагрузку, является почти исключительно бетонъ. Наконецъ, чтобы защитить желѣзо или сталь отъ непосредственнаго дѣйствія огня, они вполнѣ погружаются въ бетонную массу.

На этомъ принципѣ основана масса комбинацій желѣза съ бетономъ, получившихъ название по именамъ ихъ изобрѣтателей: *Варда, Вюнша, Куанье, Коттансена, Монье* и др. Рассмотрѣніе всѣхъ этихъ системъ въ отдѣльности составило бы предметъ отдѣльного изученія, и потому мы не имѣемъ возможности останавливаться на нихъ долѣ; однако, изъ числа различныхъ примѣненій желѣзо-бетона, мы считаемъ не безинтереснымъ указать на устройство потолковъ, придуманныхъ въ послѣднее время *Hennebique*омъ, и принципъ сооруженія которыхъ профессоръ Лижскаго университета *Deschamps* резюмируетъ въ слѣдующихъ словахъ:

„Hennebique сочеталъ употребленіе стали и цемента, съ цѣлью полученія балокъ простой тавровой формы съ очень широкой головкой, которая кладутся близко одна возлѣ другой такимъ образомъ, что устраняется всякая необходимость въ какомъ-либо заполняющемъ матеріалѣ. Эти балки состоятъ почти цѣликомъ изъ цемента, за исключеніемъ лишь нижней ихъ части, въ которой

проходить одинъ или нѣсколько круглыхъ стальныхъ стержней, погруженныхъ въ цементную массу и связанныхъ съ верхней частью нѣсколькими хомутами изъ шиннаго желѣза. Цементъ работаетъ на сжатіе, вызываемое изгибомъ въ верхнихъ частяхъ балки, находящихся выше нейтрального слоя; сталь работаетъ на растяженіе. Балки расчитываются на сопротивленіе въ 25 килогр. на квадр. сантиметръ для цемента и въ 1.000 килогр. на квадр. сантиметръ для стали. Хомуты изъ шиннаго желѣза предназначаются для укрѣпленія балокъ противъ дѣйствія скальвающихъ усилий".

**Дома.** Здѣсь мы имѣемъ въ виду только специально бетонныя сооруженія изъ бетоновъ обычныхъ составовъ.

Въ Англіи, строятъ изъ бетона жилые дома, пользующіеся репутацией сухихъ и здоровыхъ помѣщений. При высотѣ зданія въ 24 фута, стѣнамъ дается толщина въ 6 дюймовъ; при дальнѣйшемъ увеличеніи высоты его, на каждые 6 футовъ, толщина стѣны должна быть увеличивающаа каждый разъ на 3 дюйма.

Въ окрестностяхъ Ліежа, со времени сооруженія Масскихъ фортовъ, нѣкоторыми коммерсантами стали сооружаться зданія складовъ и конторъ изъ бетона.

Въ Германіи, уже болѣе двадцати лѣтъ, какъ бетонъ широко примѣняется при сооруженіи зданій.

Вандерлей (Bieber) указываетъ, что на желѣзнодорожной линіи Аугендорфъ-Зимариненъ стѣны станцій были отлиты изъ бетона, а крыши ихъ замѣнены монолитными сводами. Эти небольшія зданія дали столь удовлетворительные результаты, что по той же системѣ былъ сооруженъ и главный вокзалъ.

Тотъ же авторъ приводить еще слѣдующее. „Въ цѣляхъ устройства для рабочаго класса и мелкихъ служащихъ дешевыхъ квартиръ, въ 1872 году, въ Берлинѣ возникло „общество экономическихъ построекъ изъ бетона“. Къ 1876 году это общество построило 58 домовъ, заключающихъ въ себѣ 170 квартиръ и могущихъ вмѣстить до 1.200 обитателей.

„Всѣ каменные работы этихъ домовъ произведены изъ бетона: стѣны, своды во всѣхъ этажахъ, лѣстницы и т. д. Возвведеніе вчернѣ дома, въ три этажа, требовало отъ трехъ до четырехъ недѣль; остальная же отдѣлка требовала значительно больше времени. Опытъ показалъ, что помѣщенія въ такихъ домахъ очень сухи, и что стѣны ихъ являются плохими проводниками тепла.

„Наружнымъ стѣнамъ придавали толщину въ 0,35м., а внутреннимъ толщину въ 0,20м., даже въ тѣхъ случаяхъ, когда послѣднія служили опорой для цѣлаго ряда сводовъ. Такіе размѣры были признаны безусловно достаточными. Стѣны, подверженныя дѣйствию дождя, не показывали никакихъ слѣдовъ прониканія сквозь нихъ сырости, даже при уменьшенной толщинѣ въ 0,14м.

„Своды отливались изъ бетона, болѣе богатаго цементомъ, чѣмъ бетонъ, употреблявшійся для отливки прочихъ частей сооруженія, и имѣли цилиндрическую форму; они достигали толщины въ 0,10м, при пролетахъ въ 2,80м. Величина подъема ихъ составляла  $\frac{1}{10}$  величины пролета. Опыты, произведенныя на мѣстѣ, удостовѣрили безусловную надежность этихъ сводовъ.

„Сводъ крыши представлялъ изъ себя скатъ въ  $\frac{1}{50}$ , покрытый облицовкой изъ цемента, или асфальта; толщина его равнялась 0,10м. Лѣстницы были изготовлены также изъ бетона“. (См. пропорции сост. частей въ прибавлении).

**Различные примѣненія.** Одинъ, или въ соединеніи съ желѣзомъ, бетонъ служитъ также для постройки *резервуаровъ* (водоемовъ). Сооруженія этого рода аналогичны тѣмъ, которыя вообще предназначаются для прегражденія доступа воды.

Бетонъ является дѣйствительнымъ средствомъ для этой послѣдней цѣли; онъ преграждаетъ прониканіе воды въ колодцахъ и туннеляхъ; имъ пользуются для наложенія водонепроницаемой футеровки для шахтъ и колодцевъ.

Бетонъ позволяетъ воздвигать *подпорныя стѣны*, устойчивость которыхъ достигаетъ и даже превосходитъ устойчивость стѣнъ изъ другихъ родовъ каменной кладки; особенно же онъ драгоценъ для наложения *облицовокъ*, такъ какъ отсутствіе швовъ устраняетъ возможность появленія на стѣнѣ растительности, могущей послужить причиной разрушенія сооруженія.


Не меньшую роль играетъ бетонъ при устройствѣ большихъ водопроводовъ, закрѣпляя наглухо колѣнчатыя канализационныя трубы.

Наконецъ, изъ бетона на цементѣ отливаютъ заводскія трубы значительной высоты (*Ирландія*).

**Сооруженія въ Женевѣ.** Въ заключеніе этого бѣлага очерка, мы упомянемъ, не входя въ детали, о тѣхъ полезныхъ качествахъ бетона и материаловъ драгировки, которыми воспользовались въ Женевѣ при выполненіи работъ по утилизации движущей силы рѣки Ронь (1883—1888 г.г.). Объ этихъ работахъ Туреттіни опубликовалъ весьма интересный отчетъ.

Изъ части лѣваго рукава рѣки была отведена вода. Крупные камни дна послужили для сооруженія, здѣсь же на мѣстѣ, *водоспусковъ*, а песокъ и гальки съ бетономъ для устройства *плотинъ*. Излишекъ камней былъ поднять землечерпалкой, и разсортированъ на три категоріи. Крупныхъ размѣровъ материалы изъ рѣшета поступали прямо въ дробилку, обращающую ихъ въ щебенку. Песокъ и гравій, отвозимые на телѣжкахъ на мѣсто ихъ примѣненія, пошли на сооруженіе *водосточныхъ трубъ и стѣнъ* на

бережныхъ, отливаемыхъ изъ бетона (фиг. 80). Такъ какъ въ нѣко-  
торыхъ мѣстахъ коллекторъ проходилъ вблизи жилыхъ зданій,  
то явилось необходимымъ защитить ихъ отъ воды; для этой цѣли  
передъ фасадами такихъ зданій были вырыты колодцы, запол-  
няемые бетономъ; между этими колодцами земля была вынута и  
замѣнена монолитной забивкой: такимъ образомъ получилась сплош-  
ная оградительная стѣна.



Фиг. 80.

Помы и стѣны въ зданіи съ турбинами  
были сдѣланы изъ бетона на извести;  
своды были отлиты изъ извести и цемента;  
тѣ же изъ нихъ, которые должны были  
нести непосредственную нагрузку, были  
отлиты изъ бетона на цементъ.

Работы продолжались и во время моро-  
зовъ, причемъ для литья бетона были  
устроены особые отопляемые бараки, пере-  
двигаемые по рельсовому пути по мѣрѣ  
того, какъ работы подвигались впередъ.  
Эти работы были закончены въ 1886 году;  
въ 1887 же году, въ силу необходимости  
расширения эксплоатациіи водяной силы,  
быть пристроенъ, на высотѣ 120м. надъ  
уровнемъ озера, регулирующій резервуаръ, вмѣстимостью въ 12.500  
куб. метровъ: этотъ резервуаръ былъ отлитъ изъ бетона.


Бетоны для морскихъ сооруженій. Въ XVIII столѣтіи, бетонъ,  
имѣвшій мало примѣненій на суши, уже довольно часто встрѣ-  
чался въ морскихъ сооруженіяхъ. Белидоръ сообщаетъ, что въ  
1748 году одинъ изъ моловъ, въ Тулонской военной гавани, былъ  
устроенъ изъ извести и мелкихъ каменныхъ матеріаловъ; онъ при-  
водить описание формъ, способовъ работы и т. д. Въ это же время,  
на побережье Средиземного моря иногда практиковалось изгото-  
вленіе массивовъ, вѣсомъ болѣе 25 тоннъ.

Съ тѣхъ поръ, примѣненіе бетона въ гидротехническихъ соору-  
женіяхъ, какъ мы уже указывали въ IX главѣ настоящей книги,  
значительно расширилось. Нынѣшніе,—подвижной составъ, при-  
способленія для подъема большихъ массъ, усовершенствованные  
методы забивки свай, способы ускоренной и тщательной фабрика-  
ціи бетона и, въ особенности, умѣніе приготовлять неразлагаемые  
морской водой растворы, очень способствовали распространенію бе-  
тона въ морскихъ сооруженіяхъ.

Дѣйствительно, теперь мы вправѣ ожидать отъ монолита  
всѣхъ гарантій прочности, такъ какъ цементные бетоны позволя-  
ютъ возводить массивы съ абсолютной непроницаемостью. Соору-  
женія, выполненные надлежащимъ образомъ, подтверждаютъ, спустя  
не менѣе тридцати лѣтъ послѣ ихъ окончанія, справедливость та-

кого ожиданія, подкрѣпляемаго еще фактами сохраненія надлежащаго сопротивленія у бетонныхъ резервуаровъ, содержащихъ въ себѣ растворы амміачныхъ солей,—растворы, обладающіе, сравнительно съ морской водой, гораздо большимъ разрушительнымъ дѣйствіемъ.

Было бы излишне входить въ детальное разсмотрѣніе всѣхъ подобныхъ приложений бетона: перелистывая атласъ *морскихъ сооружений*, читатель можетъ самъ убѣдиться, на сколько все болѣе и болѣе широкое мѣсто начинаетъ занимать бетонъ въ дѣлѣ сооруженія стѣнъ набережныхъ, бассейновъ, шлюзовъ, эллинговъ и т. п. Не только фундаменты, основанія и внутреннія части сооруженій отливаются изъ бетона, но въ нѣкоторыхъ странахъ часто все сооруженіе цѣликомъ представляеть изъ себя монолитъ.



Фиг. 81.

При работахъ въ области прилива и отлива и глубокой водѣ всего яснѣе могутъ выступить полезныя качества бетона. Онъ является безусловно необходимымъ при устройствѣ, дамбъ, плотинъ, моловъ и т. п. сооруженій; на берегахъ Англіи, бетонъ часто составляеть безъ какого бы то ни было участія камня (въ видѣ каменной наброски, или каменной облицовки),—весь корпусъ сооруженія. Примѣры такихъ сооруженій многочисленны; нѣкоторые изъ нихъ были уже нами указаны въ нашей книжѣ; укажемъ еще на работы по сооруженію портовъ въ Ньюгавенъ, Жирвенъ, Абердинъ и др. и сообщимъ нѣкоторыя данныя о бетонныхъ плотинахъ въ морскомъ каналѣ города Манчестера, каналѣ, сооруженіе котораго обошлось болѣе 350 миллионовъ франковъ. Вырытый въ крѣпкомъ грунтѣ, этотъ каналъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ занимаетъ часть русла рѣки Мерсей, отъ которой онъ отдѣленъ бетонной плотиной, не заливаемой даже въ самые сильные приливы равноденствія (фиг. 81).

Внутреннія части такихъ сооруженій выполняются изъ бетона, погруженного въ мѣшкахъ, или въ видѣ искусственныхъ камней (мас-сивовъ), или, наконецъ, получая эти части непосредственной отливкой. Наружнія части выводятся прямо непосредственной отливкой; часто, облицовка такихъ сооруженій до самой вершины, или до уровня наибольшей высоты прилива дѣлается изъ камня; въ другихъ случаяхъ, камни вводятся и во внутреннія части сооруженія, гдѣ они являются погруженными въ бетонъ (см. *работы по сооруженію порта въ Бильбао*).

Относительно примѣненія мѣшковъ съ бетономъ замѣтимъ,

что этот способъ далеко не новъ. Траянъ примѣнялъ его еще при возведеніи устоевъ моста черезъ Дунай. Способъ этотъ, постоянно практиковавшійся итальянскими строителями для забивки отверстій подъ водой и для устраненія подмызовъ подъ фундаменты, ввелъ инженеръ Пуарель, при *перестройкѣ старыхъ Алжирскихъ моловъ въ 1836 году*, Пуарель пользовался для этой цѣли кессонами, снабженными внутри просмоленной парусиной, основанія которыхъ имѣли достаточную величину, чтобы приспособиться ко всякой неровности морского дна.

Не останавливаясь на сооруженіи фундаментовъ для маяковъ, въ которыхъ нерѣдко бетонъ соединяется съ желѣзомъ (*Коломбо, Новая Каледонія* и т. д.), замѣтимъ, наконецъ, что изготавленіе искусственныхъ камней (массивовъ) изъ бетона позволяетъ не считаться съ дѣйствіемъ размыва и пользоваться всѣми выгодами хорошаго сопротивленія и непроницаемости такихъ камней, обусловленными надлежащимъ утрамбованіемъ бетона. Было бы полезно по этому поводу обратиться къ подробному разсмотрѣнію вопроса о подъемѣ, перевозкѣ и кладкѣ на мѣсто такихъ искусственныхъ глыбъ; въсѣ ихъ иногда превышаетъ 350 тоннъ (*Дублинъ, 1878 годъ*). Отмѣтимъ въ этомъ отношеніи интересную мысль Куазо и Кузена, предложившихъ, для работъ въ глубокой водѣ, буксировать плавающими на водѣ громадные бетонные ящики, въсѧщіе нѣсколько тысячъ тоннъ, и затѣмъ погружать и помѣщать на предназначенные для нихъ мѣста.

**Бетоны изъ шлакового цемента.** Мы впали бы въ повтореніе, если бы, желая выяснить роль и значеніе шлакового цемента, стали вновь перечислять тѣ примѣненія, общій обзоръ которыхъ нами только что законченъ для обыкновенного бетона. Достаточно будетъ сказать, что въ большинствѣ случаевъ и въ особенности для сооруженій, подверженныхъ дѣйствію сырости, бетоны изъ шлакового цемента представляютъ тѣ-же качества и преимущества, что и бетоны изъ портландскаго цемента.

Въ этомъ отношеніи, мы самое лучшее сошлемся на авторитетъ Тетмайера, резюмируя кратко тѣ положенія, которыя имѣли установлены въ 1886 году, за время руководительства различными работами на заводѣ *de Clus*, въ *Choindes*. и др.

*Стѣна набережной*, построенная два года тому назадъ. Составъ бетона: 1 часть цемента на 5—6 частей песку и гравія. Фундаментъ и подножіе омывались водой; стѣна не имѣла облицовочного покрова. Изслѣдованіе прочности ея, помошью кирки, показало полную однородность во всѣхъ частяхъ, за исключеніемъ частей, погруженныхъ въ воду, гдѣ сопротивленіе оказалось нѣсколько большимъ. Нѣкоторыя части были отлиты изъ портландскаго цемента; проба этихъ послѣднихъ киркой, въ отношеніи твердости и сопротивленія, не обнаружила различія съ частями, отлитыми изъ шлакового цемента. Наконецъ, не было замѣчено никакихъ

разрушительныхъ слѣдовъ отъ дѣйствія морозовъ или перемѣнъ тѣмпературы.

*Колодцы.* Составъ бетона: 1 часть цемента на 5 гравія. Бетонъ затвердѣвалъ подъ водой и остался нетронутымъ; подъ ударомъ кирки онъ издавалъ чистый и ясный звукъ. Прочность замѣчательна. При томъ же составѣ бетона, были построены дно канала, своды, подпорная стѣна, различныя покрышки; всѣ эти сооруженія сопротивлялись съ такимъ же успѣхомъ.

*Бакъ для воды.* Составъ бетона: 1 часть цемента, 2 части шлакового песку, 4—5 гравія.

Бетонъ оставался водонепроницаемъ безъ слоя штукатурки. Сводъ, представлявшій компактную массу, издавалъ чистый звукъ и сохранилъ безупречную прочность; онъ имѣлъ 7,00м. въ пролетѣ, 1,50м. въ подъемѣ, 0,60м. толщины у пять и 0,20м. въ замкѣ.

*Мостъ на рекѣ Бирѣ (Birs),* 12,00м. въ пролетѣ, 1,50м. въ подъемѣ и 0,60м. толщины въ замкѣ. Составъ бетона: 1 часть раствора на 2,8—3 части камней. Растворъ содержалъ: 28 частей гранулированного шлакового песку, 2 шлаковой муки, 1 гашеной въ порошокъ извести и 2 извести въ тѣстообразномъ видѣ. Тетмайеръ нашелъ все сооруженіе въ превосходномъ состояніи, исключая его верхняго строенія и кордона, представлявшихъ многочисленныя трещины; эти недостатки должны быть приписаны не удовлетворительному гашенію извести. Наконецъ, въ Choindez были произведены слѣдующія сооруженія: плотины, водоотводные штолыны, фундаменты для машинъ, литеиные чаны и пр.

Прабавимъ къ этому, что въ 1886 году былъ построенъ изъ шлаковыхъ кирпичей цементный заводъ, мастерская, конюшня, школа, рабочіе дома и пр. Эти постройки имѣютъ хороший видъ.

Фабрикація такихъ кирпичей, начинающая распространяться въ различныхъ промышленныхъ центрахъ, является новымъ свидѣтельствомъ въ пользу шлака.

*Фундаменты домовъ:* 1 часть цемента, 1,5—песку, 6,5 рѣчного гравія.

*Основаніе шлюзного спуска,* близъ Nidaу: 1 часть цемента, 2 песку и 3,5 гравія.

*Шлаковые цементы для морскихъ сооруженій.* Англичане часто примѣняютъ шлаковые цементы для морскихъ сооруженій. Вотъ составъ бетоновъ по даннымъ специалистовъ.

*Бетонъ въ водѣ, подверженной волненію:* 1.100 килогр. шлак. цемента, 1,5 куб. метр. очень чистаго морскаго песку и 3 куб. метр. щебня.

*Бетонъ, отливаемый подъ водой:* 1.100 килогр. шлак. цемента 1,5 куб. метр. песку и гравія и 2,5 куб. метр. камней.

Болѣе тощій бетонъ имѣеть составъ: 1.100 килогр. цемента, 2 куб. метр. песку, 6 куб. метр. камней. Ниже этой послѣдней дозы, содержаніе цемента въ этомъ случаѣ не спускается.

агодъ и то оноъ подъ химической или физической системой извѣснаго номинального веса. Физическая система извѣснаго веса въсякимъ образомъ называется вѣсомъ, а химическая — химической системой. Въсякое извѣснаго веса вѣсъ и химическая система извѣснаго веса называются вѣсомъ и химической системой извѣснаго веса.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Фабрикація бетона можетъ производиться механически посредствомъ машинъ и приспособлений, представляющихъ большое удобство въ отношеніи простоты и экономичности операций и способствующихъ въ тоже время весьма быстрому ходу работъ.

Быстрота же работы является источникомъ большихъ выгодъ: она обусловливаетъ собой сокращеніе общихъ издержекъ по постройкѣ, издержекъ по надзору за работами, по вознагражденію рабочей силы и т. д.

Кромѣ того, быстрота выполненія устраняетъ много ненужныхъ манипуляцій и потерю времени. Такъ напримѣръ, при постройкѣ желѣзной дороги не будетъ встремляться никакихъ задержекъ, если всѣ каменные сооруженія — фундаменты, быки, устои большихъ мостовъ и вiadуковъ, акведуки и маленькие мостики будуть отливаться изъ бетона.

Было бы лишней тратой времени ссылаться на тѣ преимущества, которыя представляются не задерживаемымъ, безостановочнымъ ходомъ работъ; въ каждомъ частномъ случаѣ на дѣлѣ и инженеръ, и подрядчикъ сумѣютъ ихъ хорошо оцѣнить.

Бетонъ на цементъ можетъ примѣняться и въ холодное время года. Для сѣверныхъ странъ, это качество является капитальнымъ, такъ какъ позволяетъ не прекращать начатую работу, несмотря на наступленіе холоднаго времени года.

Въ гидротехническихъ работахъ, примѣненіе бетона сокращаетъ продолжительность, а слѣдовательно и стоимость водоотливныхъ работъ; литье же подъ водой совершенно уничтожаетъ необходимость послѣднихъ затратъ.

Монолитъ представляетъ, кромѣ того, двойную выгоду, позволяя утилизировать материалы весьма низкой стоимости и находимые почти повсюду въ изобилии. При сооруженіи желѣзныхъ дорогъ, каналовъ и т. д., часто представляется возможнымъ съ большой пользой утилизировать находящіеся подъ рукой каменные материалы, извлекаемые при возведеніи земляныхъ насыпей, или вычерпываемые со дна вблизи расположенныхъ водъ; и ходъ работъ, такимъ образомъ, не окажется въ зависимости отъ условий доставки

материаловъ, добытыхъ или приготовленныхъ далеко отъ мѣста работы, доставки, которая, кромѣ своей значительной стоимости, иногда, въ виду неудобства подвозныхъ путей, можетъ даже оказаться неосуществимой.

Экономичность материаловъ малыхъ размѣровъ можетъ быть рассматриваема еще и съ другой точки зрењія. Неизбѣжная потеря при обработкѣ всякаго материала здѣсь сводится къ нулю, такъ какъ все идетъ въ бетонъ. Камни большихъ размѣровъ портятся, ломаются, должны быть обтесываемы, что даетъ массу затеси, загромождающей мастерскую; кромѣ того передвижение послѣднихъ съ мѣста на мѣсто затруднительно.

Различная манипуляціи, даже при ручномъ выполненіи всѣхъ операций, не требуютъ никакого особенного искусства: всю работу можно исполнить безъ каменщиковъ; послѣднее обстоятельство заслуживаетъ вниманія тѣмъ болѣе, что плата мастерамъ специалистамъ возвышается съ каждымъ годомъ.

Не слѣдуетъ также упускать изъ виду, что въ отдаленныхъ мѣстностяхъ наборъ хотя бы самой малочисленной артели каменщиковъ часто бываетъ очень труденъ, если не невозможенъ.

Возможность обойтись безъ рабочихъ-специалистовъ обезпечиваетъ работу противъ возможностей остановокъ ея изъза недостатка наличныхъ рабочихъ силъ; въ наше время, съ послѣднимъ обстоятельствомъ приходится считаться въ каждомъ предпріятіи.

Выгоду бетона легко усмотрѣть, замѣчая, что рабочій не манипулируетъ съ материалами въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Всѣ операции при бетонныхъ работахъ сводятся къ операциямъ земляныхъ работъ, тогда какъ, при всѣхъ другихъ системахъ каменныхъ работъ, рабочій долженъ брать въ руки каждый элементъ, класть растворъ, равнять кладку по ватерпасу и т. д.

Монолитъ не знаетъ примѣненія сложныхъ приспособленій, поглощающихъ много времени и денегъ. Тоже относится и къ облицовкамъ, устройство которыхъ достигается безъ всякихъ затратъ утрамбованіемъ массы, заключенной въ форму.

Обычные пріемы требуютъ, вообще говоря, при выполненіи сооруженій, наличности дорогого подвижного состава, машинъ, подъемныхъ крановъ, тяжелыхъ подмостей, тогда какъ бетонная кладка производится при помощи вагончиковъ и легкихъ дорогъ.

Съ технической точки зрењія бетонъ представляетъ, равнымъ образомъ, значительныя преимущества.

Онъ позволяетъ, варьируя содержаніе въ немъ цемента, гарантировать непроницаемость и возводить массивы, представляющіе, при уменьшенніи толщинъ, надежныя сопротивленія.

Далѣе, въ бетонѣ, образующемъ монолитъ, давленія распространяются равномѣрно; опасность неравномѣрнаго осѣданія частей сооруженія устранена и весь массивъ сопротивляется скользанію и скручиванію, какъ одно цѣлое.

Пластичность бетона въ моментъ кладки позволяетъ заполнить какой угодно извилистый профиль и служить лучшимъ средствомъ для забивки всякихъ пустотъ.

Возможность отливки бетона подъ водой значительно облегчаетъ работу при возведеніи морскихъ сооруженій, которыхъ другими способами выполними лишь съ громадными денежными затратами.

Наконецъ, для фортификаціонныхъ сооруженій, бетонъ представляетъ такія выгоды, подробно распространяться о которыхъ заняло бы слишкомъ много времени. Въ каждомъ частномъ случаѣ такихъ сооруженій рельефно выступаютъ эти выгодныя стороны бетона.

Съ другой стороны не слѣдуетъ придавать монолиту универсального значенія, такъ какъ бетонъ не свободенъ отъ нѣкоторыхъ недостатковъ.

Такъ, видъ его мало декоративенъ.

Далѣе, для возведенія массивовъ онъ требуетъ устройства формъ.

Примѣненіе его, при сооруженіи сводовъ съ большимъ пролетомъ, требуетъ самого тщательнаго выполненія и неослабнаго надзора за работой. Дѣйствительно, часто неудача бетонной кладки въ этомъ случаѣ обусловливается какимъ-либо минутнымъ ослабленіемъ надзора за ходомъ работы; какого-либо плохо произведенаго смыщенія бываетъ достаточно, чтобы испортить устойчивость свода.

Бетонъ подверженъ растрескиванію, которое, разумѣется, при тщательномъ ходѣ работы, можетъ быть устранено, или ослаблено до той степени, когда влияніемъ его можно пренебречь.

Во всякомъ случаѣ, взвѣшивая данныя за и противъ, является неоспоримымъ, что бетонъ, благодаря экономичности его производства, занимаетъ первое мѣсто между всѣми другими каменными строительными материалами, при возведеніи перекрытій (исключая сводовъ съ большимъ пролетомъ), сооруженій большихъ массивовъ и кладкѣ всѣхъ фундаментовъ безъ исключений.

Въ доказательство послѣдняго положенія, напомнимъ, что можно сооружать превосходнаго качества обыкновенные фундаменты, при среднемъ содержаніи въ бетонѣ: 70 килогр. известіи + 70 килогр. цемента на 1 куб. метръ, и даже одной извести въ пропорції отъ 150 до 175 килогр. на куб. метр. утрамбованнаго бетона.

Въ заключеніе, приводимъ таблицу, показывающую примѣрное исчисленіе стоимости 1 куб. метра утрамбованнаго бетона, опираясь на мѣстныя цѣны материаловъ. При установлениі стоимости производства слѣдуетъ обдуматъ возможность утилизациіи жирной извести, шлаковъ, гари и т. д.

Стоимость 1 куб. м. утрамбованного бетона слагается изъ:

1) Стоимости материаловъ для 1 куб. м. бетона:

Балласта (смотри по формам кусковым, круглой или уло- ватой) . . . . .	0,700—0,770 куб. метр., стоимостью — фр.
Песка (тоже) . . . . .	0,500—0,550 " " " — "
Извести . . . . .	70 килогр., стоимостью — "
Цемента . . . . .	70 " " " — "

2) Стоимости самой фабрикации 1 куб. м. бетона, зависящей отъ величины производства, расположения мытья и организаціи завода. Считая въ эту сумму все—плату за работу и амортизацию капитала и обусловивши, что материалы и мысто ихъ примѣненія въ дѣлѣ находятся въ районѣ около 100 метровъ, можно положить . . 1.30 до 2.50 фр.

Отсюда, общая стоимость 1 куб. м. бетона . — „ — „

Этот простой анализъ можетъ убѣдить читателя въ неоспоримомъ превосходствѣ бетона.

жайоному фундаменту на 100 м<sup>2</sup> (максимум) и 1000 куб. м<sup>2</sup> (минимум) в год. Каждый куб. м<sup>2</sup> бетона включает в себя 100 кг цемента, 100 кг песка и 180 кг камня.

## ПРИБАВЛЕНИЕ.

### Пропорции составныхъ частей бетона въ сооруженіяхъ разнаго рода.

**Примѣчаніе.** За исключеніемъ случаевъ особыхъ обозначеній, съдѣуетъ замѣтить, что:

1<sup>о</sup> Одна часть цемента эквивалентна 1300 килогр.

2<sup>о</sup> Части песку и камней представляютъ объемы, выраженные въ куб. метрахъ.

**Обыкновенные пропорціи.** При энергичномъ замѣшиваніи и хорошо контролируемомъ производствѣ, можно получить удовлетворительный бетонъ, при слѣдующихъ пропорціяхъ:

**Бетоны для фундаментовъ.** 1 часть цемента на 5—8 частей песку или просѣяннаго гравія, или на 8—10 частей камня.

**Бетоны для стѣнъ, столбовъ, сводовъ и т. д.; словомъ, для всѣхъ частей сооруженій, подверженныхъ поперечнымъ усиліямъ.—1 часть цемента на 5—6 песку или просѣяннаго гравія, или на 7—8 камня.**

Эти пропорціи отклоняются отъ *обыкновенно* примѣняемыхъ, такъ какъ количество цемента въ нихъ значительно ниже обыкновенно вводимаго въ бетоны.

Пропорціи эти, собственно, принадлежатъ Duckerhoffу; онъ согласуются съ экспериментальными данными, изложенными нами въ этомъ курсѣ; однако примѣненіе ихъ требуетъ тщательной фабрикаціи бетона.

**Акведуки. Различная французская мини.** 1 часть цемента—3 песку—3 камня.

**Англія.** 1400 килогр. цемента—6 частей крупнаго песку.

**Проектъ снабженія Брюсселя водой.** (Société Intercommunale des Eaux)—250 килогр. цемента— $\frac{1}{2}$  песку—1 гравія.

**Линія Обель-Блейбергъ.** 1 часть цемента—5 песку—9 битаго камня (величиною отъ 0,04м. до 0,06м.).

**Большіе искусственные камни (массивы) при морскихъ сооруженіяхъ.**  
*Ливорно 1835 г.*  $\frac{1}{2}$  раствора—1 часть камней. Растворъ отвѣчалъ составу: 0,700 гашеной извести—0,420 пущоланы—0,420 песку.

**Портъ Сайдъ.** 325 килогр. извести—1 часть песку.

**Saint-Jean de Luz.** 1 часть раствора — 2 камней, величиной 0,10м. Растворъ состоялъ изъ: 1 цемента— $2\frac{1}{2}$  песку.

**Англія.** Для массивовъ, подверженныхъ дѣйствію волнъ: 1 цемента—2 песку—5 валуновъ.

Для массивовъ, защищенныхъ отъ волненія: 1 цемента— $2\frac{1}{2}$  песку— $6\frac{1}{2}$  валуновъ.

**Водопроводы.** *Брюссель (Société Intercommunale des Eaux).*—150 килогр. цемента—50 килогр. гашеной извести въ порошкѣ —  $\frac{1}{2}$  песку— $\frac{1}{2}$  гравія— $\frac{3}{5}$  кирпичнаго щебня или валуновъ.

**Водостоки.** *Австрія.* 1 цемента—3 песку—4 камней.

При значительномъ количествѣ воды, берутъ:—1 цемента—2 песку—3 камней.

**Парижъ 1857 г.** 1 цемента—3 песку (очень жирный растворъ).

**Пропорція Куанье (Coignet).** 250 килогр. цемента—1 извести—5 песку.

**Штукатурки.** Составъ колеблется около: 1 цемента — 1 до 3 песку (см. отдѣль: *штукатурки*).

**Мостовые. Массіе форты.** Слой бетона, толщиной въ 0,08м., составлялся изъ: 1 цемента—4,60 песку—6,30 валуновъ; верхняя одежда, толщиной въ 0,015м., составлялась изъ: 1 цемента — 3 песку.

**Австрійские форты.** Слой бетона, отъ 0,12м. до 0,16м. толщины составленъ: 1 цемента—4 песку—6 камней; верхняя одежда содер-житъ: 1 цемента—3 песку.

**Англія.** Смотря по назначению мостовой, слой бетона имѣть толщину отъ 0,07м. до 0,20м.; составъ: 1 цемента—отъ 6 до 7 камня. Верхняя одежда, наиболѣе подвергающаяся изнашиванію, имѣть составъ: 1 цемента—2 песку.

**Фундаменты. Чикаго.**—(съ желѣзными балками, погруженными въ бетонъ)—1 цемента—1 мелкаго песку—2 крупнаго песку—3 мелкихъ камней—2 крупныхъ камней.

**Страсбургскій Университетъ.**—(1881 г.) 1400 килогр. цемента—5 песку—9 валуновъ—1 гидравлической извести.

*Hôtel des Douanes* въ Антверпенъ 1893 г.—2 раствора—5 валуновъ. Растворъ содержалъ: 1 цемента—4 песку.

*Англия*.—1 цемента—2 песку—6 камней или валуновъ.

или: 1 цемента—отъ 8 до 10 мелкихъ камней,

или: 1 цемента—2 песку—7 валуновъ.

Если фундаменты подвергаются значительнымъ скальвающимъ или сгибающимъ усилиямъ, тогда составъ бетона:

1 цемента—2 песку—4 валуновъ.

или: 1 цемента—отъ 5 до 6 мелкаго гравия,

или: 1 цемента—2 песку—4 камней, размѣромъ 0,06м.

Для обыкновенныхъ жилыхъ помѣщений можно получать хорошие фундаменты, при содержаніи: 70 килогр. цемента+отъ 50 до 70 килогр. извести на 1 куб. метръ бетона.

*Отхожія ямы. Австрія.* 1 цемента—3 песку—4 камня. Штукатурка, толщиной 0,01—1,015м., состоитъ: 1 цемента, 150 до 200 kg. извести—1 песку.

*Дома. Германія.* (Société de Berlin). См. руководство Wanderley'я, французскій переводъ Bieber'a.

Цементъ входить въ пропорції  $\frac{1}{10}$  для устройства стѣнь; въ пропорції  $\frac{1}{7}$  для сводовъ; въ пропорції  $\frac{1}{6}$  для лѣстницъ и крыши.

Остальные ингредіенты—нынѣ чаще всего гарь, въ пропорції  $\frac{5}{6}$  и песокъ, въ пропорції  $\frac{1}{6}$ .

Первая замѣняется битымъ камнемъ, галькой, битымъ кирпичемъ, шлакомъ и т. п.

Для экономіи бетона, въ массу его вводятъ иногда большія каменные глыбы.

*Железнодорожные постройки.* Погреба и фундаменты:

1 цемента—1 песку—3 камня.

1 цемента—1 песку—6 камня.

*Наружные стѣны:*

$\frac{1}{2}$  портландскаго цемента— $\frac{1}{2}$  романскаго—2 песку—5 камня. или:  $\frac{3}{4}$  портландскаго цемента— $\frac{1}{4}$  романскаго—1 песку—4 камня.

Своды для крышъ:

1 цемента—3 песку—5 камня; и до:

1 цемента— $3\frac{1}{2}$  песку—7 камня съ заливкой по своду:

1 цемента—1 песку.

Составъ бетона для рабочихъ домовъ: см. стр. 232.

**Стѣны набережныхъ.** *Mannheim.* — 1.400 килогр. цемента — 7 частей гравія.

*Schaffhouse.* 1.400 килогр. цемента — 5 частей гравія и песку.

*Въ Германии,* бетоны для сооруженій, погруженныхъ въ воду, какъ то: стѣнъ набережныхъ, устоевъ моста, каналовъ и т. д., имѣютъ составъ, около: 1 гидравлической извести — 1 трасса — 1 песку — 5 битаго камня.

*Въ Англіи,* внутреннія части массивовъ, составляются изъ: 1 цемента — отъ 10 до 12 валуновъ; или 1 цемента — 3 песку — 9 валуновъ.

Наружные части ихъ (облицовки), при толщинѣ по крайней мѣрѣ въ 0,15м., дѣлаются изъ бетона: 1 цемента — 4 валуновъ, размѣрами въ 0,02м.

**Мосты. Фундаменты.** (*Souillac*) — 0,260 извести въ тѣстообразномъ видѣ — 0,390 валуновъ — 0,660 мелкаго гравія.

*Moerdijk.* 1.400 килогр. цемента — 2 песку — 4 камня.

*Верхнія части мостовъ.* (см. Примѣненія).

**Мостики.** *Греція, Малая Азія.* 200 килогр. Тейльской извести — 0,60 песку — 0,80 балласта.

*Мостики изъ железо-бетона* (см. Примѣненія).

**Забивки.** Этого рода бетонъ, сообразно его назначению, составляется: 1 цемента, отъ 12 до 15 камней.

**Резервуары.** *Монмартръ.* Дно (поль): 2 раствора — 3 камня. Растворъ содержитъ: 1 цемента — 3 песку.

Забутка въ пазухахъ сводовъ: 175 килогр. цемента — 1 камня.

**Сен-Клу.** Фундаментъ: 150 килогр. цемента — 0,60 песку — 0,80 камня.

**Лиль.** Весь резервуаръ: 1,5 трасса — 8 гидравлической извести — 7 каменноугольной золы или шлака.

**Англія.** Составъ бетона для резервуаровъ, обладающихъ непроницаемостью, суть слѣдующій:

Съ цементами первого сорта: 1 цемента — 2 песку — 4 гравія.  
“ 1 цемента —  $1\frac{3}{4}$  песку —  $5\frac{1}{2}$  битаго камня.

Съ обыкновенными цементами: 1 цемента —  $1\frac{1}{2}$  песку —  $3\frac{1}{2}$  битаго камня.

Съ обыкновенными цементами: 1 цемента —  $1\frac{3}{4}$  песку —  $3\frac{1}{2}$  гравия.

Съ крупно молотыми цементами: 1 цемента —  $1\frac{1}{2}$  песку —  $2\frac{1}{2}$  битого камня.

**Маяки.** 250 килогр. цемента — 0,500 песку — 0,700 валуновъ.

**Туннели.** Железная дорога Обель-Блейбергъ. Половой настиль и опорные стѣны: 1 цемента — 4 песку — 8 камней. Своды: 1 цемента — 3 песку — 6 камня.

Остальная пропорція см. стр. 249 и 250.

**Шлаковые цементы** см. стр. 259.





{

## Необходимыя исправления.

---

<b>Стр.</b>	<b>Напечатано:</b>	<b>Должно быть:</b>
31	при этомъ на водорѣзную плотину длиной....., плотину, выдерживавшую.....	при этомъ на волнорѣзъ, дли- ной....., волнорѣзъ, выдер- живавшій.....
55	на бочку материала	на тонну материала
56	Плотины въ Абердинѣ.....	Молы въ Абердинѣ.....
80	каменныхъ массъ.....	камней изъ бетона.....
108	Фиг. 61 (подъ рисункомъ)	Фиг. 16 (подъ рисункомъ)
193	Предохранительные щиты....	Предохранительный кессонъ служить.....
216	искусственныхъ и естествен- ныхъ камней (массивовъ)*....	искусственныхъ(массивовъ)* и естественныхъ камней.....

---





